

증기양생에 의한 에폭시수지 혼입 PMM의 장기강도 발현

Long-term Strength Improvement of Epoxy-Modified Mortars with Steam Curing

이 재 화* 김 완 기**

Lee, Jae-Hwa Kim, Wan-Ki

Abstract

The purpose of present study is to examine the long-term strength improvement of hardener-free epoxy-modified mortars with steam curing. As a result, strength improvement of hardener-free epoxy-modified mortars is markedly improved with increasing of air-dry curing period. This is improved by markedly increase the degree of hardening of the hardener-free epoxy resin in the epoxy-modified mortars with additional air-dry curing period.

키 워 드 : 에폭시수지, 폴리머 시멘트 모르타르, 증기양생, 장기강도, 에폭시수지의 경화도

Keywords : epoxy resin, Polymer-Modified Mortar(PMM), steam curing, long-term strength, degree of hardening of epoxy resin

1. 서 론

에폭시수지 혼입 폴리머 시멘트 모르타르(이하, PMM이라함)는 보통 시멘트 모르타르에 비해 강도, 접착성 및 내구성 등이 현저히 우수한 반면 경화제와 함께 사용해야 하는 번거로움이 있어 이에 대한 해결책으로 경화제 무첨가 에폭시수지 혼입 PMM이 개발되었다.¹⁾ 기존연구에서는 비스페놀 A형 에폭시수지에 대한 검토가 대부분이며, 다른 에폭시수지에 대한 검토가 부족한 실정이다. 특히 비스페놀 F형 에폭시수지 혼입 PMM은 A형 에폭시수지 혼입 PMM에 비해 물시멘트비 저감효과와 유동성이 뛰어나 강도 및 시공성에서 유리할 것으로 예상된다.

따라서 본 연구에서는 비스페놀 F형 에폭시수지 혼입 PMM의 장기 재령에 따른 강도 특성을 통해 장기강도 발현 성능을 평가하고자 하였다. 이를 위하여 선행연구의 양생방법²⁾에 따라 재령에 따른 경화제의 압축·휨·인장 강도, 에폭시수지의 경화도를 파악하였다.

2. 실험계획 및 방법

2.1 실험계획

본 연구의 실험요인 및 수준은 표 1과 같으며, 표 2에는 주 재

* 협성대학교 대학원 도시건축공학과 석사과정

** 협성대학교 건축공학과 부교수, 교신저자
(wankkim@uhs.ac.kr)

본 논문은 2011년 교육과학기술부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임.(KRF-20110024478)

료인 에폭시수지의 성질을 나타냈다.

표 1. 실험요인 및 수준

실험요인		실험수준
배합 사항	시멘트	보통 포틀랜드 시멘트
	잔골재	주문진산 표준사 [시멘트 : 잔골재(중량비) = 1 : 3]
	시멘트 혼화용 에폭시수지	비스페놀 F형 에폭시수지 [P/C(%) : 0, 5, 10, 15, 20]
실험 사항	굳지 않은 모르타르	플로
	경화 모르타르	강도, 경화도

표 2. 비스페놀 F형 에폭시수지의 성질

에폭시당량	분자량	색상 (Gardner)	밀도 (g/cm ³)	점도 (mPa·s, 25°C)
170	340	< 1	1.19	3500

2.2 실험 방법

2.2.1 공시체 제작 및 양생조건

KS F 2476(폴리머 시멘트 모르타르의 시험 방법)에 준하여 플로 값이 170±5mm가 되도록 물결합재비를 조정하여 혼합하였다. 공시 모르타르를 치수 40×40×160mm(압축강도 및 휨강도용) 및 브리킷 모양(인장강도용)으로 성형한 후, 1일 습윤양생[20°C, 90%(R.H)]과 1일 증기양생(90°C) 후 기중양생[20°C, 60%(R.H)]을 실시하였다.

2.2.2 압축강도, 휨강도 및 인장강도

KS F 2476에 따라 압축강도 및 휨강도 시험을 실시하였으며, KS L 5104에 따라 공시체의 인장강도 시험을 실시하였다.

2.2.3 에폭시수지 경화도 측정

기중양생 종료 후 공시체를 분쇄하여 1.2mm의 표준체 시험망에 통과한 5g의 시료를 용량 200ml의 삼각플라스크에 넣는다. 그리고 30g의 메톡시프로판올을 이용해 2시간동안 미경화 에폭시수지를 추출하여, 남은 시료를 여과지로 걸러낸다. 여과지를 통과한 추출액을 스티러를 이용해 온도 100℃에서 2시간 동안 가열하여 메톡시프로판올을 증발시킨 후, 증발잔분인 미경화 에폭시수지의 중량을 측정하고, 표 3의 에폭시수지의 경화도를 측정하는 공식에 따라 결과 값을 산출하였다.


표 3. 에폭시수지 경화도 측정 공식

$$\text{경화도 (\%)} = \frac{A-B}{A} \times 100$$


$A = \frac{T_1 E}{M}$	A	각 양생 후 3개의 공시체에 포함되는 에폭시수지의 총 질량 (g)
	M	모르타르 혼합 시의 재료의 총 질량 (g) (보통포틀랜드시멘트 + 표준사 + 에폭시수지 + 물)
	T1	습윤양생 후 3개 공시체의 총 질량 (g)
	E	모르타르에 포함된 에폭시수지의 질량 (g)
$B = \frac{T_2 C}{S}$	B	3개의 공시체로부터 산출된 미경화 에폭시수지의 총 질량 (g)
	S	시료의 질량 (여기서는, 5g)
	T2	각 양생 후 3개의 공시체의 총 질량 (g)
	C	증발잔분 (g)

3. 실험결과


3.1 강도



a) 경화제 무첨가 에폭시수지 혼입 PMM의 압축강도



b) 경화제 무첨가 에폭시수지 혼입 PMM의 휨강도



c) 경화제 무첨가 에폭시수지 혼입 PMM의 인장강도

그림 1. 경화제 무첨가 에폭시수지 혼입 PMM의 강도

3.2 에폭시수지 경화도




그림 2. 경화제 무첨가 에폭시수지 혼입 PMM의 경화도

4. 결론

본 연구에서는 증기양생을 적용한 경화제 무첨가 비스페놀 F형 에폭시수지 혼입 PMM의 장기강도발현에 대하여 검토하였으며, 그 결과를 요약하면 다음과 같다.

- 1) 경화제 무첨가 에폭시수지 혼입 PMM의 강도는 재령이 증가할수록 폴리머 혼입률과 비례하여 향상되었으며, 특히 폴리머 시멘트 비 20%의 기중양생 168일 압축강도는 기중양생 0일에 비해 약 2.1배까지 개선되었다.
- 2) 경화제 무첨가 에폭시수지 혼입 PMM 내 에폭시 수지의 경화도는 기중양생 0일에서 폴리머 혼입률의 증가에 따라 낮아졌지만, 재령이 경과할수록 현저히 개선되었다.
- 3) 본 연구를 통해 경화제 무첨가 비스페놀 F형 에폭시수지 혼입 PMM의 장기 강도발현성능이 기중양생 조건에서의 보통 시멘트 모르타르에 비해 현저히 우수함을 확인할 수 있었다.

참고 문헌

1. 김완기, "각종 양생조건에 따른 비스페놀 A형 에폭시수지 혼입 모르타르의 강도성상", 한국건축시공학회 추계학술발표대회 논문집 제9권 제2호, pp.55~59, 2009
2. Ohama, Y., Demura, K., and Endo, T : Properties of Polymer-Modified Mortars Using Epoxy Resin without Hardener, Polymer-Modified Hydraulic-Cement Mixtures, STP 1176, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, pp.90~103, 1993