

방식용 용사코팅재의 성분 변화에 따른 해수 내 부식특성 관찰

Observation on Corrosion Properties with Composition of Spray Coating Materials for Corrosion Protection in Seawater

김성종^{a,*}, 장석기^b, 이승준^c

^{a,b}목포해양대학교 기관시스템공학부(E-mail : ksj@mmu.ac.kr), ^c목포해양대학교 기관시스템공학부 대학원

유체 내에서 작동하는 장치는 유체 충격과 정압 저하에 따른 국부적 비등으로 캐비테이션 침식이 발생하며, 기계부재에 고주파 진동이 발생하면 그 진폭이 작아도 극심한 캐비테이션 침식을 유발하여 기계장치에 치명적인 영향을 미친다. 특히 부식 환경에 노출될 경우 금속재료에 기계적 손상과 함께 전기화학적 부식을 일으킨다. 이러한 손상은 기계장치의 수명, 성능 및 안전성에 영향을 미치므로 방지대책이 요구되고 있다. 산화, 마모, 부식 등에 기인한 외부환경으로부터 기계 부품을 보호하기 위한 표면처리법 적용은 일반화 되었다. 특히 용사코팅은 내마모성, 내식성, 그리고 내열성 등을 목적으로 폭 넓게 응용되고 있으며, 다른 표면처리법과 비교하여 경제적이고 작업이 용이하다. 따라서 본 연구에서는 해양환경 하에서 보다 양호한 전기화학적 특성 및 내침식성을 갖기 위해 용사코팅 기술을 적용하여 전기화학적, 캐비테이션 특성을 비교, 평가하였다.

주사전자현미경을 사용하여 코팅층 표면 및 단면을 관찰하였고, Vickers 경도계를 이용하여 코팅표면의 경도를 측정하였다. 기준전극은 은/염화은 전극을, 대극은 백금전극을 사용하였다. 자연전위 실험은 86,400초 동안 실시하여 시간 경과별 전위 거동을 측정하였고, 양분극과 음분극 경향은 각각 개로전위에서 +3.0V, -2.0V까지 2mV/s의 주사속도로 실시하였다. 정전위 실험은 일정 전위에서 3,600초 동안의 전류밀도 변화와 3,600초 후의 값을 각 조건별로 비교하였으며, 타펠분석 실험에서는 개로전위를 기준으로 1mV의 주사속도로 ±0.25V 분극시켜 부식전위와 부식전류밀도를 구하였다.

참고문헌

1. Chen Haosheng, Liu Shihan, Wang Jiadao, Chen Darong, Materials Letters, 62 (2008) 2707-2709.
2. S.J. Kim, S.K. Jang, M.S. Han, European Materials Research Society, 2007, 117.
3. E.A Brugan, A.F.H. Al-Hussany, R.L. Williams, P.R. Williams, Wear, 264 (2008) 1035-1042.

감사의 글

본 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단의 지역혁신인력양성사업으로 수행된 연구결과임.