

硬化性 Phenol-formaldehyde 初期縮合物의

加熱에依한硬化에關한研究(第1~2報)

田 豊 鎮 金 純 星

第1報 Pure Resin의

硬化에依한硬化에關한研究。

硬化性 Phenol-formaldehyde 初期縮合物의 加熱에依한硬化를測定하기為하서 먼저充填材가混合하여있지않는 pure resin을檢討하였다. 檢討方法에있어서는硬化에따라溶解에對한溶解度가 적어질을利用하여硬化度를推測함과同時に硬化에依한重量減少率와色調變化를觀察하여 phenol-formaldehyde 初期縮合物의硬化를多角的으로觀測하여反應의本質을究明할려는것이本實驗의目的이다。

I 緒 言

Phenol-formaldehyde系合成樹脂은合成樹脂中 가장 그歴史가悠久且研究報告及特許도多方面에이르렀으나硬化에關한系統的研究報告는 數가不多다. (文獻別記)硬化라는것은合成樹脂工業에從事하는限 度外視할수없는것이다. 即例를들면 Bakelite Compound를製造할때 molding의能率及製品의品質을 생각한다면 반드시 Bakelite Compound의硬化度가問題될것이다. 落프及單板等의強化積層物을製造할때도亦是含浸落프及 含浸單板中の樹脂의硬化度가 큰問題일것이다。以上과같이 important한硬化에關한研究가系統적으로 되지않았다는것은合成條件에따라樹脂의性質이區區할뿐더러樹脂의硬化는常溫狀態에있어서도 時刻熱으로進變되고硬化度의測定이困難하였기때문이다。그리므로著者は本實驗에있어서樹脂初期縮合物의 合成及硬化條件等을恒히一定히하고 加熱外營제 점점硬化하는樹脂

의硬化度를 初期縮合物(Bakelite A)의減少率로써測定하려는것이 本實驗의目的이다。

文獻 本報告에關連되는 文獻은 다음과 같다. (1) L. H. Baekeland: Ind. Eng. Chem. 1, 149 (1909); 2 L.H. Baekeland: Ind. Eng. Chem. 5, 503 (1913); (3) F. Riesenfeld: Z. angew. chem., 52, 1129. (1903); (4) M. Kochner: Z. angew. Chem., 46, 251. (1933); (5) T. Andreyewa: Ber., 69 A, 1900. (1936) (6) E. S. Medvedkov: Org. chem. Ind. 7, 292. (1940); (7) A. D. Sobolov: Org. chem. Ind. 7, 452. (1940); (8) Erich Adler.: Archiv. Kemi. Mineral. Geol. 14 B No. 23, 7. (1940); (9) H. Saunder: Kunststoffe, 30, 157. (1940); (10) L. F. Kanavats: Org. chem. Ind. 7, 368. (1940); (11) R. Burns: Modern plastic 18, 72. (1941).

.I 實驗方法及結果

(1). 供試藥分析

中 Phenol. 使用藥品은日本局方品으로서分析法은 Allen's Commercial org. anal. Vol III, p. 281 Fifth. Edition.에依하였다.

中 formalin. 日本製 武田品으로 亞硫酸鈉法 또는 漢度을使用하는法 (小林著、木材乾燥工業、杉本著 合成樹脂) 等으로分析하였다。

使用試藥의分析結果는 다음과 같다。

第1表

Phenol	92.91%
Formalin	31.00%
Ethyl alcohol	91.00%

(2). 初期縮合物의 合成

逆流冷却器, 温度計, 氣密攪拌器을 병인 17入三口 flask에 phenol 200 g, formaline 200 g, Cl : 1 mol)를 넣은 後 water bath 中에서 加熱을 始作하여 內容物溫度가 60°C 까지 上昇하였을 때 Catalyst로 30% NaOH 溶液 33g(固形分으로 phenol의 15%)를 搅拌하면서, 徒徐に 注加하고 90°C 까지 溫度가 上昇하였을 때 부터 Stop-watch로 時間을 测定하여 390分間 90°C로 搅拌하였다. 總合量 種後, 室溫까지 空冷한 다음에 未反應物을 完全히 水洗하여 真空脫水함으로서 初期縮合物를 製造한다. 그 性質은 第2表와 같다.

第2表

比 重	1.10
軟化點	21.5°C (5回平均)
色 調	赤色透明

(3). 加熱硬化及抽出率測定

上記한 初期縮合物을 15g式 塑型皿에 넣어 90°C, 70°C, 50°C에 調節하여 놓은 電氣定溫乾燥器속에 넣어서 準定時間硬化시킨 後 26~35 mesh로 粉碎하여 Soxlet 抽出器로 alcohol溶劑를 使用하여 15時間동안 抽出하여 그 抽出率를 测定한다. 그 實驗結果는 第3表와 같다.

第3表

抽 出 試 驗 結 果

溫 度	90°C	70°C	50°C
0分	96.88%	96.88%	96.88%
15	94.11	96.03	97.01
24	41.06	50.16	—
25	28.32	—	—
30	23.75	28.10	—
45	13.06	23.03	—
60	10.07	14.11	96.81
75	6.53	—	—
90	4.27	8.52	—
120	4.51	7.78	—
150	—	5.60	—
180	4.16	—	96.73

(4). 加熱硬化에 依한 重量減少率測定

初期縮合物을 批量管에 넣어 (3)項과 如同各時間 各溫度에 加熱硬化시킨 다음 desiccator 内에서 30分放置後 批量하에 그 重量差로 減少率를 测定한다. 그 結果는 第4表와 같다.

第4表

加熱硬化에 依한 重量減少率

時間 (分)	90°C (%)	70°C (%)	50°C (%)
0	0	0	0
15	4.39	2.85	1.93
30	5.75	4.71	2.41
45	6.66	4.73	2.78
60	11.60	4.87	7.11
90	14.11	8.76	7.43
120	15.42	9.13	7.59
150	15.94	10.06	7.88
180	16.48	10.27	8.72
210	16.75	11.15	10.53
270	17.52	12.50	10.87
330	17.51	14.00	11.04
390	17.68	15.01	11.24
450	—	15.15	11.90
510	17.94	16.27	12.04
630	—	16.81	12.37

(5). 加熱硬化에 依한 色調變化測定

無色 Object glass의 片面에 wax을 칠하여 50% resin 溶液中에 浸漬한다. 硝子面에 resin 膜을 形成시킨 後 wax을 철한面에 resin을 除去한 後 (3)項과 如同 加熱硬化시킨 色調의 變化를 Lovibond 比色計로 测定한다. 그 結果는 第5表와 같다.

第2報 Bakelite Compound의 加熱에
依한 硬化에 關한 研究

第1報의 實驗에서 接觸된 바와 같은 phenol-formaldehyde resin의 硬化는 溫度와 時間의 關係이다. 그러나 이것은 pure resin에 있어 서의 限한 事實이며 現今 가장 工業的 價値가 큰 Bakelite Compound等 fillers을 添加한 時遇가 아니나, 그에 依する 事實에 있어서는 pure resin에 가족 條件下에 있는 resin即

第5表

加熱硬化에 依する 色調變化

加熱 溫度 °C	時間 (分)	15	30	45	60	90	120	150	180	210	240	270	300
		黃	赤	青	黃	赤	青	黃	赤	青	黃	赤	青
90°C	黃	1.10	1.25	1.20	1.65	1.45	1.75	1.85	2.05	2.75	3.05	—	3.60
	赤	0.75	0.79	0.87	1.00	1.50	1.88	1.90	2.42	3.00	3.60	—	3.98
	青	0.09	0.15	0.26	0.42	0.84	0.88	0.90	0.75	1.01	1.15	—	1.48
同上 試料 一個 月後	黃	2.6	2.1	1.7	2.1	2.2	2.7	—	2.8	—	—	—	—
	赤	1.7	1.7	1.7	1.9	3.2	4.0	—	4.5	—	—	—	—
	青	0.6	0.8	0.7	0.8	1.3	1.6	—	1.7	—	—	—	—
70°C	黃	2.90	3.20	3.32	3.92	4.29	4.15	4.15	4.18	4.30	4.71	4.68	4.44
	赤	3.63	3.80	3.90	4.25	4.31	4.39	4.39	4.31	4.44	4.70	4.80	4.20
	青	0.74	0.88	0.90	1.00	1.41	1.46	1.48	1.63	1.70	1.85	2.03	2.05
50°C	黃	2.12	2.67	2.88	3.13	—	3.10	3.10	3.10	3.10	3.20	3.91	4.12
	赤	3.07	3.61	4.02	4.29	—	4.21	4.23	4.23	4.25	4.20	4.35	4.70
	青	0.44	0.50	0.62	0.66	—	0.70	0.82	0.80	0.72	0.88	1.25	1.30

Bakelite Compound 中에 介在하는 resin의 硬度를 第1報와 같은 方法으로 測定하는 것이다。
而 調製한 Compound는 摻量分이 18.32%이었
다。

(3) 加熱硬化及抽出率測定

第1報과 如하 90°C, 70°C, 50°C에서 各所定時間에 加熱硬化하여 第1報와 同方法으로 抽出한다. 그結果는 第6表와 같다.

I 實驗方法及結果

(1) 供試料의 性質

(a) 初期縮合物의 alcohol溶液

第1報과 如하 製造한 phenol-formaldehyde初期縮合物을 50% alcohol溶液으로 調製한다.

(b) 木粉

赤松의 木粉을 Ball mill로 32-100mesh

粉碎한 것으로 그 性質은 다음과 같다.

(i) alcohol抽出物……… 2.62%

(ii) 水分含有率……… 9.29%

(iii) Pentosan……… 11.54%

(2) Bakelite Compound 調製

前記 50% resin 溶液을 計算量의 乾燥한 木粉에 充分히 混合하여 resin 分이 40%가 되는 후 烘乾機上에 常温에서 充分히 乾燥한 alcohol與氣가 없도록 한다. 以上와 같이 하

第6表

抽出試驗結果

時間 (分)	90°C			70°C			50°C		
	0	15	30	0	10	15	0	10	15
0	93.50	93.50	93.50	0	93.50	93.50	0	93.50	93.50
15	91.49	92.84	92.84	10	92.13	92.13	10	92.13	92.13
30	83.75	92.04	92.04	15	91.92	91.92	15	91.92	91.92
45	76.77	91.54	91.54	25	92.08	92.08	25	92.08	92.08
60	73.21	91.21	91.21	35	91.41	91.41	35	91.41	91.41
75	66.25	89.38	89.38	45	91.20	91.20	45	91.20	91.20
90	57.74	83.32	83.32	65	88.74	88.74	65	88.74	88.74
105	53.04	79.69	79.69	75	89.39	89.39	75	89.39	89.39
120	43.18	76.10	76.10	95	84.59	84.59	95	84.59	84.59
135	36.17	59.57	59.57	105	81.63	81.63	105	81.63	81.63
150	35.42	51.94	51.94	115	79.85	79.85	115	79.85	79.85



(4) 加熱硬化에 依한 重量減少率測定

第1報과 同一하게 测定한다. 그러나 硬化後는 密栓하여 保存한다. 그結果는 第7表와 같다.

第7表

重量減少率測定結果

時間 (分)	90°C (%)	70°C (%)	50°C (%)
0	—	—	—
15	23.45	22.92	3.21
20	24.76	24.25	8.59
25	25.86	25.38	13.94
30	25.93	25.31	15.57
45	25.41	25.70	23.96
60	26.05	25.86	23.93
75	26.08	25.91	23.97
90	26.11	25.96	24.22
120	26.03	25.96	24.46
150	25.76	25.94	24.65
180	25.98	26.01	24.51



II 第1~2報實驗結果考察

Phenol-formaldehyde 初期縮合物이라는 것은 分子量이 다른 高級 Benzyl-alcohol 及 그異性體(文獻前記)의 複雜한 混合物이다. 그것은 縮合生成理論을 보면 判然히 알수가 있는 것이다. 그리고 그重合度라는 것도 平均重合度를 意味하는 것이다. 그硬化에 있어서도 resin'全體가 同時に 硬化하는 것이 아니라 上記混合物中에는 硬化時間의 差가 있을 것이다. 그리고 卡實驗은 그硬化時間의 差 即 硬化가 일정 alcohol 可溶部의 減少率로 硬化를 觀察하였단다. 그結果를 綜合考察하면 다음과 같다.

(1) Pure Resin과 Bakelite Compound 보다, 硬化가 速하다.

(2) 硬化溫度가 高くなるほど 硬化가 速하다.

(3) 第1~2報量 速 때에 下記時間에는 硬化速度가 大き하 速하고 2時間前後에는 그速度가 慢하여지게 된다.

Pure resin	40°C.....15分~30分 70°C.....15分~30分 50°C.....10時間~30時間
Eukelite Compound	90°C.....15分~50分 70°C.....30分~90分 50°C.....50時間以後

(4) 第1~2報를 通하여 硬化曲線은 同一한 高次曲線이며 硬化溫度의 低下에 따라 時間單位는 急速度로 커진다. 그려므로 本實驗結果로서는 90°C가 가장 實用의 温度이며 温度의 低下에 따라 實用價值는 急速度로 적어진다.

(5) 第1~2報에 있어서 硬化量의 抽出%가 96.88%이고 100%에 수及하였다는 것은

(i) resin 中에 水分等杂质의 不純物의 含有

(ii) Soxlet 中에서 硬化하여 抽出되지

結論

(iii) Soxlet 中에서 硬化하므로 縮合에 依하여 生成한 水分에 因する點

以上의 原因에 依한 것이라고 生覺하였다.

(6) 第2報에 있어 硬化量의 抽出%가 第1報과 一致하지 않고 93.5%라는 것은 木粉에 濲透한 resin 이 pure resin 보다 抽出이 困難 하다는 것과 抽出中 硬化의 進行이 pure 狀態에 있을 때보다 快速하다는 것을 意味한다.

(7) 重量減少率測定을 抽出實驗의 調正程度이고 硬化度와의 關係를 本實驗에서는 發見치 못하였다.

(8) 色調의 變化는 硬化에 따라 急速히 變化하나 安定性이 없으므로 硬化度와의 關係는 一定치 못하다.

(中央工業研究所 有機化學科) (1932年1月15日受理)

甘味劑의 合成

成 佐 麗


要 約

最近 2-Amino-4-nitrophenoxy 및 그 Alkyl ether의 甘味에 對한 News 가 發하여 지고 있어 特히 n-Propylether 는 蔗糖의 4,000 倍의 甘味를 가졌다 한다. 本報에서는 그合成條件를 檢討하였고 同時に 2-Amino-4-nitro-toluene 2-Amino-4-nitro benzoic acid 를 合成하여 그 甘味를 試験하였다.

序 論

炭水化物系天然 甘味劑以外에 多數의 人工 甘味劑가 있으나 最近에 (Verkade, A.C.S. News, 1946) 從來의 化合物과는 比較할 수 없는 非甘味의 化合物가 發見되었다. 이것은 m-Nitraniline系化合物로 特히 2-Amino-4-nitrophenoxy의 alkyl ether 가 顯著하여 그中 n-Propyl ether는 蔗糖의 4,000 倍의 甘味를 가졌고 人體에 無害하여 弱

酸에 安定하고 今次人戰中 歐洲에서 大量이 使用되었다 한다. 다만 물에 對한 溶解度가 大端 작으 ($13\text{mg}/20^\circ\text{C}$)나 甘味가 너무나 強烈로 實用上에는 無妨하다 한다. 그디하여 이化合物의 合成條件를 決定하기 為한 若干의 實驗을 하였다. 著者가 取る 경로는 다음과 같다.



그밖에 2-Amino-4-nitrotoluene 및 2-Amino-4-nitro-benzoic acid도 合成され 그 甘味を確認하였다.

[1] 1-Ethoxy-2-Amino-4-nitrobenzene. 의合成

上記反應路에 按하여 alkyl 基로 Ethyl 基를 採用하였다.