

裝置: I과 同一

試劑: M.N.P.(II에서 使用한 것과 같은) 3.5g
T.N.T.(結晶状 m.p.80°C) 6.5g
硫酸「소-아」(Na₂S₀5% 工業用) 18.0g
硫酸(98.5%) 9.0g
水 50cc

加熱在多硫化溶液中에서 T.N.T.가 熔融沈下하여 器底에 薄積되자 암도록 잘 흔들면서 T.N.T.와 M.N.P.의 混合物을 添加後, o-N.P.의 黃氣가 起어지도록 100~105°C 5時間, 100~120°C 10時間, 120~130°C 約 10時間 加熱後 I과 같은 方法으로 精製하였다.

이 染料는 물에 全然 녹지 않는 褐色粉末로
硫酸「소-아」溶液에 帶綠黃褐色으로 溶解되어 紗布에 漆「오리-부」色으로 染着된다.

染色物의 色相은 M.N.P.와 T.N.T.의 混合比例에 따라 불리며 이에 對한 實驗結果는 第三表와 같다.

第三表

實驗番號	1	2	4	6
T.N.T.의 量 g	5	7	6	6.5
M.N.P.의 量 g	5	3	4	3.5
T.N.T.:M.N.P. mol比	1:1.6	1:0.7	1:1.08	1:1.03
染色物의 色相	綠色氣 過多	褐色氣 過多	綠色氣 若干多	帶黃 「오리-부」

要約

T.N.T.와 M.N.P.를 1:1.03 몽比로 混合加
硫酸으로써 優秀한 帶黃「오리-부」色 染料를
얻었다.

(國立大連大學工科大學 纖維工程研究室) (植物4282年8月30日受理)

纖維狀三醋酸纖維素에 關한 研究 (第1~3報)

金 東 一

(第一報) 纖維狀三醋酸纖維素의 安定性에 對한 酸酸化浴中의 無水醋酸 및 酸酸化溫度의 影響

(1) 緒 摘

三醋酸纖維素는 一般으로 不安定하고 또 그 安定性의 如何는 工業上에 重要한 問題에 屬하므로 一般三醋酸纖維素에 對하여 各種의 安定化方法이 提案되어 있다(Caille, Chem. et Ind., 13, 11, (1925); 25, 276 (1933); Sakurada, 日本工化, 42, 520, (1939); Araki, 同上, 44, 16 (1941))。

本研究는 水醋酸과 前處理된 纖維素原料를
水醋酸·無水醋酸·硫酸及非溶劑인 Benzol로 構成한 酸酸化浴을 使用하여 各種의 條件下에서
纖維狀으로 酸酸化하여 일온 纖維狀三醋酸纖維
素의 炭化溫度를 測定比較하고 또 그比粘度와
酸酸化速度를 檢討하는 同時に 그 安定化及 酸酸

化의 機構에 關하여 考察을 加한 것인데 그結果
適切한 酸酸化條件를 採擇하므로써 從來 提案된
各種의 安定化方法을 經由함이 없이 直接 安定性가
높은 纖維狀三醋酸纖維素를 얻을 수 있고
또 그比粘度와 酸酸化速度에 있어서도 充分히 工業的으로 利用할 수 있는範圍내에 있음을 闡明하였다. 本報告는 于先 酸酸化浴中의 無水醋酸의 使用量과 酸酸化溫度가 미치는影響을 檢討한 것이다. 그結果는 다음과 같다.

1. 無水醋酸의 增加는 安定性를 向上하고 比粘度를增加함

2. 溫度의 上昇은 安定性를 向上하고 比粘度를減少함

(2) 實驗及試驗方法

1. 前處理 原料纖維素 1kg 을 90~95°C 에
서 含有水分 1% 以下로 乾燥한 것을 99.5% 工業

用水醋酸(日本薬業會社製)中에 浸漬하고 水浴
中使用하여 95~99.5°C에서 2시간加熱한後 冷却
한것을 遊心脫水하여 纖維素에 對하여 70%
減後의 水醋酸을 附着한채로 廣口瓶에 貯藏한後
을 使用함

2. 醣化浴의 調製 1/入廣口瓶中에 無水醋酸을 넣고 此中에 常溫에서 漂硫酸을 滴加混和
한後 非溶劑를 添加混和함

3. 纖維素原料 a.N.N. Pulp (外形 Linter
形) (美國 Brown 商會)를 使用함

参考로 a.N.N. Pulp의 分析表를 捷載하면
다음과 같다。

α -Cellulose	98.04%	Lignin	0.17%
β -Cellulose	1.90%	灰分	0.06%
γ -Cellulose	0.06%	銅價	0.21
Pentosans	0.91%		

4. 醣化方法 以上과 같이 調製한 醣化浴中
에 前處理纖維素 43g (此中에는 前記한바와 같
이 約70%前後의 水醋酸이 附着되어 있으므로
纖維素 또는 20g에 該當함)를 添加混和한後 溫度
 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 로 一定한溫度로 調節한恒溫箱中
에 放置한後 時々反應物의 小量을 採取하여
酒精 水의順序로 洗滌 乾燥한것을 Chloroform
을 溶劑로 하여 그溶解性을 觀察함

反應物이 Chloroform 中에 留存纖維가 없이
完全透明하게 溶解함에 일으였을 때에 反應을 中
止하고 反應液을 壓搾除去한後 酒精 水의順序로
洗滌하고 最後로 水中에서 二時間煮沸한것을
製品으로 함。

5. 反應時間 本研究의 目的이 反應速度의
經過を嚴密히 調査함에 있지 않으므로 上記한
와 같이 試料가 Chloroform에 完全溶解함에 일
으는時間은 反應終點으로 看做하고 이時間
의長短으로서 反應速度의 速率을 比較함。

6. 安定度試驗 醣酸纖維素의 安定性은 結合硫酸量以外에 醣化度及 纖維素崩壊度에도 關係되는 것 (Atsuki, 人造絹糸, 1937, 330) 이므로
本研究에 있어서는 直接炭化溫度를 測定하여
安定性을比較함。

炭化溫度는 다음과 같이 測定함

試料量 $\frac{5}{8}$ (內徑)硬質硝子試驗管中에
約 2.5cm 高로 充填하고 130°C油浴中에 試
料의 上端이 油面以下에 略程度로 浸漬한
後 油浴의溫度를 一分間 2~3°C式 上昇시키
고 每一分마다 試驗管을 油外로 끌어내어 試驗
管外面에 附着한油分을 白布로 손싸오개 拭拭
한後 試料의 著色度를 觀察함. 이하하여 試料
가 黃褐色及黑色으로 著色하기始作炭化溫
度를 測定하에 이 것을 各炭化溫度의 始點
中點 及終點으로 認定하고 三者의 平均으로
炭化溫度를 表示함. 普通 醣酸纖維素는 炭化
하기直前에 一旦熔融過程을 經由하므로 比
較的 炭化溫度를 鑑識하기 쉬운나 纖維狀三醋
酸纖維素에 있어서는 燃燒過程이 없이 部分的
으로炭化하기 되므로 著者는 上記한바와 같이
炭化溫度를 三段으로 分別測定하고 그平
均을 取하므로써 測定誤差를 적게 하도록함.

7. 比粘度 乾燥한 試料 3g을 m-cresol 100c.c.
中에 溶解하고 그粘度를 Ostwald粘度計로
 $30^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 의 恒溫槽中에서 測定하고 이와同
一한 粘度計를 使用하여 同一溫度에서 測定한
30°B6, glycerine의粘度와 比較하여 그百分比
로써 比粘度를 定함. 本研究의 目의이 試料의分子
重合度를 決定하는 貢献으로 醣酸纖維素는
工業的으로 實用化할 때에 參考가 됨을 目標로
한것이므로 以上과 같이 比較的高濃度溶液의
比粘度를 測定하기로 함. 그 m-cresol를 溶劑로
選擇한理由는 Chloroform과 달리 挥發性이 적
은 溶劑를 使用하므로써 粘度測定의 誤差가 적기
是期朢에 있음.

8. 醣酸化度 Atsuki氏(人造絹糸 1937, 336)의
方法에 依한 即 試料 0.5g를 小型秤量瓶中에 秤
量하고 此에 60% H_2SO_4 2c.c.를 添加하고 그全
量을 玻璃栓付 conical flask中에 蒸溜水 30c.c.
로서 洗出한 다음에 容器에 旋栓을 한後 20~30°
에서 時々振盪하면서 2時間放置後 $\text{N}_a\text{H}_2\text{SO}_4$
溶液으로써 Phenolphthalein을 指示藥으로 하
여 逆滴定함.

(3) 無水醋酸使用量의影響

다음과 같이 共通條件下에서 無水醋酸量外溫

度を及ぼす。醣酸化反応は三級の醣基의 安定性と比粘度と測定料と同時に、醣酸化反応の進行速度を観察하였다。

共通條件:

Cellulose 20g, Benzol 350c.c.

冰醋酸(濃度約2%) 13g 硫酸 0.23c.c.

二結果と第一表

第一表 無水醋酸の影響

實驗 番號	無水 醋酸 (c.c.)	試験 温度 (°C)	共 化 溫 度	醣 化 時 間 (hrs.)	醣 化 度 (%)	比粘 度 (%)			
11	30	200	231	240	246	239	24.5	61.2	92.3
12	-	178	229	237	245	237	-	60.7	86.5
13	-	156	219	229	238	229	-	61.5	82.3
14	-	133	220	226	235	227	-	61.1	79.0
15	-	111	212	220	231	221	25.0	60.3	74.1
16	-	89	206	215	225	215	-	60.8	69.7
17	-	67	201	206	222	210	28.0	61.3	62.4
18	-	45	195	201	208	201	31.5	62.0	59.0
21	40	200	239	247	259	244	13.0	-	78.1
22	-	178	237	245	258	247	-	-	73.3
23	-	156	232	243	255	243	-	-	68.5
24	-	133	230	239	250	240	-	-	64.2
25	-	111	224	238	250	237	14.0	-	60.7
26	-	89	227	230	248	235	15.2	-	54.1
27	-	67	220	230	239	230	17.0	-	46.5
28	-	45	215	225	236	225	23.0	-	36.1
31	50	200	229	253	273	252	5.5	-	55.5
32	-	178	230	250	270	250	-	-	48.0
33	-	156	225	246	272	246	-	-	45.5
34	-	133	224	249	266	246	-	-	40.2
35	-	111	224	246	263	244	6.0	-	32.5
36	-	89	219	244	262	242	6.5	-	30.0
37	-	67	219	241	260	240	9.0	-	23.3
38	-	45	212	236	256	243	13.4	-	9.0

本實驗結果에 依하면 醣酸化浴中の無水醋酸量이 増加함을 따라서 安定性은 減少と向上과 同時に比粘度도 增加한다。 醣酸化速度는 大體로 は變化が無이나 無水醋酸이 濃度의 方向에 は 醣酸化時間이若干延長되는傾向이 있음을 알 수가 있다。 Araki氏(日本工化 44, 20 (1941))에 依하면 醣酸化反応에 있어서 醣酸은

Sulpho-醣基即 $\text{CH}_2(\text{HSO}_4)\text{COO}$ 基로서 存在하는것이 아니고 Cellulose를構成하는 Glucose核에直接 HSO_4^- 基로서結合되는것이며 且反應初期에 있어서는比較的多量의 H_2SO_4 가 Cellulose에 一旦結合後 醣酸化反応이 進行함을 따라 그結合硫酸量이 減少되는것(日本工化 43, 97(1940))을 알 수가 있는데 本實驗의 安定性의向上은 이와같은結合硫酸의除去作用이 無水醋酸의 濃度가높을수록 커지는것을 意味하는것이나 이에對한詳細な考察은 第三報로 예둔다。

(4) 醣酸化温度의影響

第一表의 實驗結果를 温度別로列記하면 第二表와 같다。即同一醣酸化浴을 使用하여 同一條件下에서 醣化當時에 醣化溫度가高을수록 安定性이增加함을 알 수가 있다。且無水醋酸

第二表 醣酸化溫度의影響

實驗 番號	無水 醋酸 (c.c.)	醣 化 溫 度 (°C)	醣 化 溫 度 (°C)	醣 化 時 間 (hrs.)	比粘 度 (%)
11	200	30	239	24.5	92.3
21	-	40	248	13.0	78.1
31	-	50	252	5.5	55.1
12	178	30	231	24.5	86.5
22	-	50	251	13.0	73.3
32	-	50	250	5.5	48.0
13	156	30	229	24.5	82.3
23	-	50	243	13.0	68.5
33	-	50	238	5.5	45.5
14	133	30	231	24.5	79.0
24	-	50	230	13.0	64.0
34	-	50	246	5.5	40.2
15	111	30	231	25.0	74.1
25	-	40	237	14.0	61.5
35	-	50	249	6.0	52.5
16	-	50	235	25.0	60.7
26	-	50	237	15.2	54.1
36	-	50	242	6.5	30.0
17	-	60	230	23.0	42.7
27	-	40	230	17.0	46.5
37	-	50	250	9.0	25.5
18	-	50	231	23.0	30.0
28	-	50	237	23.0	24.7
38	-	50	234	13.4	9.0

含有量이 적은醋酸浴中에서 醋酸화된三醋酸纖維素일 수록 溫度上界에 依한 安定性의 向上率이 良好한 傾向이 있다. 이에 本來 三醋酸纖維素는 本來부터 그 安定性이 적으므로 多시 말하면 本來부터 그結合硫酸量이 많으므로 溫度上界에 依한結合硫酸量의 除去率 多시 말하면 安定性의 回復率이 本來부터 安定性이 높은 三醋酸纖維素에 比하여 良好하게 되는 것이라고 生覺하는 바 本實驗結果에 對한 詳細한 考察은 第三報로 이룬다.

(5) 結論

冰醋酸으로 前處理한 纖維素原料를 冰醋酸 無水醋酸 硫酸及 非溶劑인 Benzol로 構成된 醋酸化浴을 使用하여 各種의 條件下에서 纖維状으로 醋酸化하여 얻은 纖維状三醋酸纖維素의 炭化溫度를 測定하고 또 그醋酸化時間과 比粘度를 測定検討한結果 下記와 같은 結論에 到達하였다.

1) 無水醋酸量의 增加는 安定性를 向上하고 比粘度를增加함 反應速度에는 別로 之影響은 없으나 無水醋酸量이 極端으로 적을 때에는 醋酸化時間이多少 遲延함.

2) 醋酸化溫度의 上昇은 安定性를 向上함 同時に 比粘度를 減少하고 醋酸化時間은 短縮함.

(第二報) 纖維状三醋酸纖維素의 安定性에 對한 醋酸化浴中의 冰醋酸 硫酸 非溶剤의 量 및 纖維素原料의 影響

(1) 總括

本報告는 第一報에 이어서 纖維状醋酸化에 있어서 醋酸化浴中의 冰醋酸, 硫酸, Benzol의 量及 纖維素原料의 種類가 製品의 炭化溫度에 미치는 影響을 測定하고 아울러 그比粘度와 醋酸化速度를 檢討한 것인 바 그結果는 다음과 같다.

1. 冰醋酸과 硫酸의 增加는 共히 安定性를 阻害함 또 比粘度를 減少하고 醋酸化時間은 短縮함.
2. Benzol의 增加는 安定性에 對하여 之影響이 없음.
3. α.N.N. 木材Pulp는 가장 反應이迅速하고 Tissue paper, Linter, 葦人絹 Pulp, 亞硫酸人絹 Pulp의 順序로 反應성이 低下됨.

(2) 實驗及試驗方法

特記한以外에는 第一報의 그들과 同一함.

(3) 冰醋酸使用量의 影響

第一報第一表의 實驗에서는 冰醋酸의 量을 13g으로一定하게 하고 無水醋酸量만을 漸次增加하였으나 本實驗에서는 (無水醋酸+冰醋酸)=200c.c. 이라는 條件下에서 無水醋酸量을 漸次로 增加할 때에 生成하는 纖維状三醋酸纖維素의 安定性와 比粘度를 測定하고 同時に 그醋酸化速度를 觀察하였다.

이리하여 그結果는 第一報第一表의 實驗結果와 對照하므로써 間接的으로 冰醋酸量의 增加에 對한 影響을 檢討하였다.

實驗結果는 第一表와 같다.

第一表 冰醋酸使用量의 影響

實驗 溫度 番號 (°C)	冰醋酸 量 (c.c.)	無水 醋酸 量 (c.c.)	炭火溫度 (°C) 始點 中點 終點 平均	醣化 時間 (hrs.)	比粘度 (%)
41	30	200	13 232 239 245 239	15.6	90.0
42	•	178	22 222 230 245 232	16.0	81.2
43	•	156	45 217 225 232 225	15.5	57.3
44	•	133	67 211 216 226 218	18.5	44.0
45	•	111	89 199 208 216 207	22.5	40.0
46	•	89	111 199 206 213 206	30.0	31.3
51	40	200	13 235 246 265 249	6.5	64.4
52	•	178	22 229 240 260 250	6.5	55.5
53	•	156	45 225 233 240 237	7.3	45.0
54	•	133	67 215 223 231 223	8.7	36.2
55	•	111	89 212 220 226 219	10.7	28.0
56	•	89	111 205 214 219 213	13.9	21.0
57	•	67	133 199 209 212 207	18.0	18.4
備考: 共通條件		Cellulose Benzol 硫酸 (無水醋酸+冰醋酸)	20g 350c.c. 0.28c.c. 200c.c.		

本實驗에 있어서 冰醋酸量을 漸次로 增加하는 것은 同時に 無水醋酸量을 200c.c.로 부터 漸次 減少하는 것인 바 第一報第一表와 第二報第一表를 對照할 때에 冰醋酸量增加하므로써 招來되는 安定性의 低下의 程度가 無水醋酸의 低下에 依하여 招來되는 것보다도 훨씬 큰 것을 알수가 있다. 따라서 醋酸化浴成分中의 冰醋酸量의 增加는 製品의 安定性을 阻害함을 알수가 있다.

(4) 硫酸使用量의 影響

觸媒及使用한 硫酸量의 變化가 酸化物의 安定性, 酸化時間及比粘度에 미치는 影響을 檢討하였다. 實驗結果는 第二表와 같은데 硫酸의 使用量이 增加할수록 安定性은低下하여 酸化時間은 短縮되고 比粘度는減少할수 있다.

第二表 硫酸使用量의 影響

實驗番號	酸化溫度 (°C)	硫酸量 (c.c.)	平均酸化溫度 (°C)	酸化時間 (hrs.)	比粘度 (%)
61	30	0.14	213	41.6	95.7
17	•	0.28	210	28.0	62.4
62	40	0.07	239	46.3	86.6
63	•	0.14	234	27.7	69.8
27	•	0.28	230	17.0	46.5
64	50	0.07	249	31.0	60.1
65	•	0.14	243	17.5	41.5
37	•	0.28	240	9.0	23.3
66	60	0.07	251	19.5	26.1
67	•	0.14	245	7.7	23.4
68	•	0.28	243	3.2	2.6

備考：共通條件 { Cellulose 20g
水酸性 13g
純水硫酸 67g
Benzol 350c.c.

(5) Benzol 使用量의 影響

實驗結果는 第三表와 같다.

第三表 Benzol 使用量의 影響

實驗番號	Benzol c.c.	酸化溫度 (°C)	酸化時間 (hrs.)	比粘度 (%)
71	300	221	237	15.5
72	350	207	226	15.5
73	400	212	226	18.0
74	450	209	225	22.0
75	500	209	226	24.5
76	550	210	225	25.0
77	600	208	224	26.0
78	750	212	228	35.0

備考：共通條件 { Cellulose 20g
無水硫酸 156c.c.
水硫酸 45c.c.
硫酸 0.28c.c
酸化溫度 30°C

即 Benzol 使用量의 增加는 酸化物의 安定性에 別影響이 없으며 酸化時間의 延長을 招來하였다. Benzol 使用量의 增加는 酸化浴의 成分인 硫酸 無水硫酸 及 水硫酸의 濃度를 一率로 稀釋하는 것을 意味한다. 硫酸의 稀釋은 安定度를 增加할것이나 無水硫酸의 稀釋은 그와 反對로 安定性를 低下할것인 데 이兩者의 反對條件가 對等으로 作用하여 서로 相殺된結果 實驗結果에 있어서 Benzol量의 增加는 安定性에 對하여 大體로 큰 影響을 가져오지 않음을 알수가 있다. 酸化時間의 延長된 것은 前記한 酸化浴의 三成分의 稀釋이 보다 反應速度를 대길게하는 方向으로 作用되기 때문이다. 比粘度가 若干低下한 것은 酸化時間이 延長된 結果 酸化浴中에 存在하는 逆離硫酸의 時間延長에 依한 比粘度低下의 作用이 硫酸濃度減少에 依한 그와反對의 効果보다 크게 나타난것이라고 生覺한다.

(6) 纖維素原料의 種類의 影響

實驗結果는 第四表에 表示된 바와 같이 a. N. N. Pulp, Tissue paper, Linter を人絹 Pulp, 木材人絹 Pulp의 順序로 反應性이 良好하여 특히 a. N. N. Pulp는 다른纖維素에 比하여 越等으로優秀함을 알수가 있다. 또各種 人絹用 Sulphite Pulp도 酸化溫度를 높이고 硫酸使用量을 適當히 하면 充分히 紙漿狀酸化法에 利用할수 있음을 알수가 있는데 普通人絹用木材 Pulp를 酸液纖維素製造原料로 使用할수 있다는 것은 注目할일이라고 生覺한다.

第四表 纖維素原料의 燃點의 影響

實驗番號	試樣素原料의 標記	硫酸 c.c.	燃火溫度 (°C)				酸化時間 (hrs.)	比粘度 (%)
			始點	中點	終點	平均		
81	Tissue Paper (美國產)	0.56	219	234	253	236	4.3	20.8
82	*	0.28	224	210	254	239	15.0	45.7
83	Linter	0.56	223	238	253	238	4.2	18.9
84	芒(蓮)人絹毛豆 (韓國工業)	0.56	218	231	248	233	12.0	14.4
85	*	0.28	228	238	252	240	25.0	32.3
86	木材人絹毛豆 (北鮮製紙)	0.56	224	232	244	234	15.0	15.5
87	N.N. Pulp (Linter狀)	0.14	224	250	268	247	4.6	34.8
88	N.N. Pulp (Tissue Paper狀)	0.14	228	243	258	243	5.3	33.5
備考 共通條件		Cellulose 20 g 無水醋酸 33 c.c. 冰 酸 13 c.c. Benzol 350 c.c. 酸化溫度 60°C						

(7) 市販醋酸纖維素와의 比較

本實驗結果에 依한 纖維狀三醋酸纖維素의 品位는 市販醋酸纖維素(Acetone可溶性)와 그 것과比較하기 위하여 對照列舉하면 第五表와 같다.

第五表 市販醋酸纖維素와의 比較

實驗番號	標品의 標記	原 料	炭化溫度 (平均)(°C)	比粘度	酸化時間 (hrs.)	化學
21	纖維狀三醋酸纖維素	N.N.Pulp	248	78.1	13.0	60.7
37	河上	同 上	242	23.3	9.0	60.3
66	同 上	同 上	251	26.1	19.5	61.1
85	河上	葦人絹Pulp	240	32.3	25.0	—
—	市販醋酸纖維素 (日本1937年度製品)	Linter	215	41.1	—	54.5
—	河上 (獨逸 I.G. 製高粘度)	同 上	230	65.1	—	49.1
—	磨人絹 (美國 Celanese 1937年度製品)	同 上	220	22.5	—	—

以上結果를 通해 適切한 醋酸化條件를 採擇
하면 市販各種醋酸纖維素製品에 比하여 安定性
가 훨씬크고 또 優秀한 粘度의 性質을 가진
纖維狀三醋酸纖維素를 從來 提案된 各種의 安定性
操作을 經由함이 없이 直接製造할 수 있음을
알수가 있다.

水醋酸으로 前處理한 纖維素原料를 冰醋酸
無水醋酸 硫酸及非溶劑인 Benzol로 轉成粗 醋酸化浴을 使用하여 各種의 條件下에서 纖維狀
으로 醋酸化하여 얻은 纖維狀三醋酸纖維素의
炭化溫度를 測定하고 또 그 醋酸化時間과 比粘度를 測定檢討한結果 下記와 같은 評論이 到達
하였다.

- 1) 冰醋酸濃度의增加는 安定性을 阻害할 同時

(8) 結 論

- 에 比粘度를 減少하여 酸化時間은 多少短縮함
- 2) 硫酸使用量의 增加는 酸化物의 安定性을 阻害하고 그粘度를 低下하는 同時に 酸化時間은 短縮함
 - 3) Benzol使用量의 增加는 安定性에 對하여 別로 的影響은 없음 그러나 酸化時間은若干 延長하여 比粘度는多少低下함
 - 4) 纖維素種類의 影響으로서는 α N. N. Pulp가 가장 反應이 迅速하고, Tissue Paper, Linter, 人絹 Pulp, 木材人絹 Pulp의順序로 酸化時間이 延長됨
 - 5) 適切한 酸化條件를 採擇하여 酸比 하므로써 市販各種酸化纖維素製品에 比하여 安定性及粘度의 性質이 優秀한 纖維狀三酸化纖維素를 從來 提案한 各種의 安定化工程을 經由함이 없이 直接 製造할 수 있음
 - 6) 適切한 酸化條件를 採擇할 때에는 Viscose人絹用木材 Pulp로 이것을 纖維狀三酸化纖維素의 原料로서 充分히 使用할 수 있음

(第三報) 纖維狀酸化反應에 있어서 製品의 安定化 및 그 生成反應의 機構에 關한 考察

(1) 總 括

第一報及 第二報에서 著者は 水醋酸으로 前處理한 纖維素原料는 水醋酸, 無水醋酸, 硫酸及 非溶劑인 Benzol로 構成된 酸化浴을 使用하여 各種의條件下에 纖維狀으로 酸化하여 얻은 纖維狀三酸化纖維素의 炭化溫度를 測定比較하고 그粘度와 酸化速度에 對하여 檢討하였다.


本報告에서는 上述의 實驗結果에 依據하여 그 安定化及 酸化反應의 機構을 考察한結果 Acetyl硫酸生成의 反應速度가 一種의 可逆反應처럼 無水醋酸及 水酸酯의 量에 依하여 頗著한 影響을 받는다는前提下에서 著者が 얻은 모든 實驗結果를合理的으로 說明할 수 있음을 알았다.

(2) 考察結果

Araki氏는 液相酸化反應에 關한 接觸機構에 對하여 研究한 結果(日本工化, 45 940(1942))酸化反應에 있어 서의 接觸作用은

- A) 硫酸이 放出하는 Proton及 不解離分子의 活性賦與能
- B) Acetyl硫酸을 仲介로하는 中間化合物의 生成反應

의 兩者에 依하는것이며 兩機能의 比例는 그때의 反應條件에 依하여支配된다고 하고 B의 反應은 다음과 같은 機構에 依하여 進行되는 것이라고 하였다。



第一報第一表의 實驗에 依하면 無水醋酸量이增加함을 따라 安定性이 向上하였다.

酸化反應이 進行함을 따라 Cellulose의 OH基外漸次로 醋酸基에 依하여 互換饱和되는結果 그反應末期에 있어서는 主로前記한 Araki氏의 反應(2)만이 進行하게 될 것인데 (2)의反應速度는 主로無水醋酸의 Cellulose triacetate의 micel 내에 浸透하는速度에支配(Sakurada, 日本工化, 36 720 (1933))될 것이라勿論(1)의反應은 不均一系反應이므로 一般均一系反應과는 그 模樣이다를 것이다나 酸化浴中의 無水醋酸의濃度가 즐수록 micel 내에 浸透하는 無水醋酸의 量을增加할 것이며 따라서酸化浴中의 無水醋酸量의增加는 結局에 있어서 (2)의反應을 促進하게 되므로 因하여 酸化物의 硫酸結合量을 減少하게 되며 따라서 그 安定性을 向上하는 것이라고 生覺할 수 있다.

Araki氏는 比較的多量의 硫酸을 使用하는液狀酸化에 있어서 酸化物의結合硫酸은 酸化溫度의 上昇及 硫酸使用量의 減少에 依하여 減少됨을 證明하였다。(日本工化, 45 935 (1942))

本實驗에 있어서 酸化物의 安定性이 酸化溫度의 上昇及 硫酸使用量의 減少에 依하여 向上하는 것은 Araki氏의 比較的多量의 硫酸을 使用한 液狀酸化에 關한結果가 本實驗과 같이 少量의 硫酸量 使用한 纖維狀酸化에도 適用되는

結果 主要 2結合硫酸濃度減少するにつれて
安定性が上昇하는ことが認められるので
ある。これは、濃度が上昇するに従つて反応
速度〔Araki, 日本工化 46 938 (1943)〕及
硫酸使用量が減少するに従つて反応の主結合
硫酸量を減少するが、硫酸濃度が低くなると結合
硫酸に対する保護作用が弱まる。日本工化 44 19
(1941) の減少が二重으로作用するに起因
するものと生覺せた。

第二報第二表の實驗例において、硫酸の硫酸
の使用量の増加が反應時間の短縮を招來することは
當然なるので、硫酸量を増加すると酸化
浴中で存在する遊離硫酸の量が増加するので、酸化
物の比粘度が低下するので容易に証明可能である。 또 第二
報第一表の實驗例で、冰醋酸の増加が反應速度
を増加することは、冰醋酸が原料 Cellulose 及
酸化物を酸化する *micelle* 間隔を拡大させ
或は無水醋酸の透過速度を遅らせるからである
と起因するものと生覺せた。 그러나 다음의諸事
實은 이것을 어떻게 説明할 수 있을 것인가?

(1) 冰醋酸量의增加가 安定性를 阻害하는 것

前記反應(2)는 不可逆反應이며 冰
醋酸이 此反應을 抑制할 길이 없을뿐만
아니라 도리어 冰醋酸은 結合硫酸을
置換分解할 可能性(Araki, 日本工化
46 938 (1943))이 全然ないと함을

(2) 冰醋酸量의增加가 比粘度를 低下하는 것

(3) 無水醋酸量의增加가 比粘度를 向上하는 것

(4) 無水醋酸量의增加가 反應速度에 的影響이 없는 것

Sakurada 氏等은 酸化浴中の 硫酸의 濃度와의 反應速度를 支配할 것
이므로 無水醋酸의濃度에는 無関하다
(日本工化 40 151 (1937)) 그러나 前
記한 Araki 氏의 酸化機構은 認定
한다만 反應(2)의速度는 無水醋酸의
濃度의 影響을 입어야 할 것임

酸化物의 比粘度를支配하는 것은 主要酸化
浴中の 遊離硫酸量이다。Sulpho 酸(Araki
氏에 依れば Acetyl 硫酸)의作用은 遊離硫酸의
比粘度를 증加시킬 것이다. 酸化에 使用한
硫酸의量이一定程度 酸化浴中에存在하는 遊
離硫酸의量이 酸化物의比粘度를決定할 것이다。

그러면 前記第二及第三疑問에 있어서 冰醋酸
及無水醋酸이 比粘度에影響을 준다는事實은
冰醋酸及無水醋酸의量이 酸化浴中의 遊離硫酸
의量과關係가 있다는것을 意味하지 않을 수 없다.



本實驗에서 使用한硫酸의量은 無水醋酸의量
에 比하면 複数少量이라는事實에 비추어 果然
(3)式에 있어서 無水醋酸及冰醋酸의量이 (3)式
의反應速度에 的影響을 가지을 수 있을 것인가에
對하여는 深重히 考慮할問題일 것이다。

그러나 前記第二及第三의疑問을 물기 위하여
에는 이前提은 認하지 않을 수가 없다. 即 이들
前提호환에에는 第一 第四의疑問까지도 合理的
으로 說明할 수 있기 때문에 이에對하여는 今後
研究를 振扱하기로하고 于先 本報告에 있어서는
이것을 認한다는 前提下에서 前記提示의諸疑
問點을 解釋하려 한다。

即 (3)式에 있어서 冰醋酸의增加는 Acetyl 硫
酸生成을 防止할 것이다. 酸化浴中에는 遊離
硫酸으로 存在하는量이 많아서 酸化物의比
粘度가 低下하는 것이며 無水醋酸의量이 少
을 때에는 그와 反對의 現象이 일어나기 때문에
酸化物의 比粘度가 높아지는 것이라고 說明할
수 있다. 無水醋酸의 使用量이 多을 때에는
反應初期부에 (2)式의反應이 促進되고 이로
으로써 酸化反應速度가 増加하는데 그
반面에 (3)式에 依한 Acetyl 硫酸生成速度가 增
加함에 起因한 遊離硫酸의 減少는 無水醋酸
의放出하는 Proton 及不帶離子의 酸性質與能에 依한 接觸作用(Araki, 日本工化 45
940 (1942))의 減少를招來할 것이다. 이兩者の
相反作用이 서로相殺하여 全體의反應速度에는
의變化가 없게 되는 것이라고 生覺할 수가 있다.
無水醋酸의濃度가 頂端 하게될 때에는 後者의作

用의 前者的作用보다 優勢하므로因하여 反應時間이 多少延長되는第一報第一表의 實驗結果를 가져오는것 이라고 生覺한다.

無水醋酸의 增加가 安定性을 達害하는 것은 (3)式에 있어서 水醋酸의增加가 Acetyl硫酸의生成을 抑制하고 따라서 遊離硫酸을 脱離結合의 遊離硫酸에 依한 結合硫酸에 對한 保護作用 (Araki, 日本工化 44 19 (1941))에 因하여 醋酸化反應末期의 (2)式에 依한 無水醋酸의結合硫酸分解作用을 抑制하게 되므로 이와 한作用이 安定性의 低下를 招來하는 것이라고 解釋할 수 있다. 이와 같이 (3)式에 依한 Acetyl硫酸生成의 反應이 一種의 可逆反應과 같이 그系의 無水醋酸及水醋酸의 濃度에 依하여 鑑著한 支配를 받을 수 있다는前提是 認定다면 第一乃至第四項의 모든 說明을 合理的으로 說明할 수 있음을

알수가 있다.

(3) 結論

著者は 酢酸化反應에 있어 서로 그演進反應의 説明 Araki 氏가 提議한

- 1) 醋酸이 放出하는 Proton 及不離解分子의活性與能
- 2) Acetyl硫酸을 仲介로하는 中間化合物의生成反應

의兩者에 依하여 酢酸化反應이 進行되는 것이라는說을 acetyl硫酸生成反應의 反應速度가 一種의 可逆反應과 같이 無水醋酸及水醋酸의 濃度에 依하여 鑑著한 支配를 받는다는前提下에서 適用할 때에는 그 安定化及反應機構를 잘 說明할 수 있음을 알았다.

(國立科大大學 工科大學 化學工程系) (1952年10月30日受稿)

各種合成纖維를 硫酸處理하였을 때의 強伸度變化

李 升 基 馬 煙 下

I 緒言

合成纖維는 一般的으로 酸이나 “알칼리”에 對하여 大端히 強하여서 天然纖維와는 到底히 비길바가 아니라고 生覺되고 있다. 그러나 合成纖維의 酸及 “알칼리”處理에 關한 系統的 實驗報告는 거의 없는 狀態이다. 故로 어떤 合成纖維가 어떤 種類의 酸에 對하여 어느程度 強하다는 것은勿論, 甚한 處理를 하여 強伸度에 什么變化를 일으키게 하였을 때에 그 變化原因이 重合度의 低下에 있는 것인지 혹은 什么에 있는 것인지 전혀 몰하고 있다. 著者等은 이點에 關하여 詳細히 調査하기 為하여서 本實驗을 하였다.

그러나 合成纖維의 硫酸處理에 關한 實驗은多少不充分하니 合成一號에 關하여서 一章을

者의 한 사람의 報告한 바 있고 (李升基, 化學講演集 第6輯, P. 271) “나이론”에 關하여서는 黑田氏(ナイロン P. 25)及 辻氏(化纖講演集 第3輯 P. 87)의 報告가 있는 故로 本實驗에서는 主要 硫酸處理에 關한 研究를 하였다. 本實驗에 使用된 合成纖維의 試料는 다음의 七種類다.

Polyvinyl alcohol系：合成一號 [No. 1 (捲邊纖維)]
[No. 2 (無捲邊纖維)]
카비카부

Polyvinyl chloride系：나이론 No. 1 No. 2; P. C. 纖維

Polyamide系：나이론

II 實驗方法

위의 各種纖維를 각々 100倍量의 0.1, 1, 5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20% 硫酸中에 浸漬하여 50°C恒溫槽에서 각々 1, 3, 5, 10時間 處理한 後 充分히 물로 洗어서 約70°C에서 말린