

報 文

中央工業研究所 (1944年8月1日受理)

耐酸珪瑯釉藥에 關한 研究

李 鍾 根 . 李 善 泳

I. 緒 言

本研究는 中央工業研究所에서 研究하고 實際試作하여 良好한 成績을 얻은 다음의 耐酸珪瑯釉藥組成을 基礎로 하여, 이것의 原料置換에 의한 耐酸性의 變化를 調査하여, 迅速히 國內에서 獲得한 耐酸珪瑯釉藥 造方志를 確立코자 한 것이다.

基礎로한 耐酸珪瑯釉藥配合率은 다음表와 같다.

第 1 表

瑞山珪石 48, 亞鉛 20, 流酸비리움 145
 硼 砂 25, 硝 石 6, 平次長石 5
 亞鉛 2,

2. 實 驗 方 法

上記 耐酸珪瑯釉藥을 基礎로 하여, 各原料를 百分率로 置換하여서 配合率을 定하고, 所定配合率에 의하여 150瓦 式 混合하여, 이를 耐火粘土製도기나에 넣고, 電油爐內에서 燒成하여 完全히 燒結한 후, 電油爐에서 取出하여 冷却하였다. 冷却后 亞式의 무엇트를 粉砕하여, Tyler 標率篩 32 mesh (口徑 0.495 mm) 를 通過하고, 60 mesh (口徑 0.246 mm) 上에 남는것을 알콜로 洗滌하고, 110°C 에서 3時以上 乾燥시킨것을 試料로 하여 다음方法으로 耐酸性을 比較實驗

하였다. 即 各試料를 그比重에 相當한 瓦式 取하여 白金皿에 넣고, 所定濃度의 酸 2.5 C.C. 를 加하여 (燒成은 10, 15 重 HCl, 硫酸은 11.65 重 H₂SO₄) 와-다-바스 上에서 30分間 加熱한다 음 酸을 除去하고 濾로 洗滌하고, 또 濾로 洗滌한 다음 110°C 에서 3時間 乾燥시키고, 秤量하여 酸處理로 인한 減量을 百分率로 하여서 耐酸性을 比較하였다.

本研究에서 使用된 藥品은 瑞山珪石, 平次長石, 硝石 을 除外하고는 모다 化學用試藥을 使用하였고, 上記 三原料의 分析値는 다음과 같다.

第 2 表

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	CaF ₂
瑞山珪石	99.72	0.05	0.14	-	-	-	-	-
硝石	68.96	2.64	0.76	12.4	0.87	4.28	3.32	-
硝石	40	40	-	-	-	-	-	95.0

IV. 實 驗 結 果

前記 耐酸珪瑯釉藥을 基礎로 하여, 各原料를 各置換을 하여, 酸處理에 의한 減量을 耐酸性을 比較檢討한 結果는 다음과 같다.

~2~

A) 珪石 - 酸化지단置換

珪石을 酸化지단으로 置換하여, 耐酸性을 比較檢定結果는 第3表에 表示한다.

第 3 表

試料番号	置換量名	硫酸에依한 減量名	硝酸에依한 減量名
기초	0	0.15	0.15
A No.1	2	0.23	0.17
A No.2	4	0.25	0.18
A No.3	6	0.27	0.19
A No.4	8	0.32	0.22

即 이 置換結果는, 酸化지단의 置換량이 2이하이면 2이하의 耐酸性을 得는다.

B) 炭酸바리움 - 白雲石置換

基礎耐酸性試驗結果의 炭酸바리움을 白雲石으로 置換한 結果는 第4表과 같다.

第 4 表

試料番号	置換量名	硫酸에依한 減量名	硝酸에依한 減量名
기초	0	0.15	0.15
B No.1	2	0.16	0.15
B No.2	4	0.15	0.12
B No.3	6	0.17	0.11
B No.4	8	0.26	0.10

이 置換結果에依하면, 炭酸바리움을 白雲石으로 6% 이하 置換하는 것은 좋은 結果를 보이며, 其中 B No.2 가 가장 良好함으로, 다음에는 이 B No.2 를 基礎로 하여 實驗하였다.

C) 소-다灰 - 螢石置換

B No.2 를 基礎로하여 소-다灰를 螢石

으로 置換한 結果는 第5表과 같다.

第 5 表

試料番号	置換量名	硫酸에依한 減量名	硝酸에依한 減量名
B No.2	0	0.15	0.12
C No.1	2	0.14	0.14
C No.2	4	0.12	0.12
C No.3	6	0.25	0.12
C No.4	8	0.34	0.15

이 置換結果에依하면, 소-다灰를 螢石으로 4%까지 置換하면 耐酸性이 強하여지나 그 이상의 置換은 不利하다. 其中 C No.2 가 가장 良好함으로 다음에는 이것을 基礎로 하여 實驗하였다.

D) 炭酸바리움 - 亞鉛華置換

C No.2 를 基礎로하여 炭酸바리움을 亞鉛華로 置換한 結果는 第6表에 表示한다.

第 6 表

試料番号	置換量名	硫酸에依한 減量名	硝酸에依한 減量名
C No.2	0	0.12	0.12
D No.1	2	0.28	0.19
D No.2	4	0.23	0.33
D No.3	6	0.15	0.27
D No.4	8	0.12	0.24

이 置換結果에依하면 該置換은 不利하다.

E) 炭酸바리움 - 酸化鉛置換

C No.2 를 基礎로하여 炭酸바리움을 酸化鉛으로 置換한 結果는 第7表과 같다.

第 7 表

試料番号	置換量%	硫酸에 의한 減量 %	硫酸에 의한 減量 %
C No.2	0	0.12	0.12
E No.1	2	0.14	0.18
E No.2	4	0.18	0.18
E No.3	6	0.19	0.20
E No.4	8	0.22	0.32

이 결과에 의하면 炭酸바리움은 炭化鉛으로 많이置換할수록 耐酸性은 弱해진다.

F) 소-다-灰-珪砂置換

C No.2를 基礎로 하여 소-다-灰를 珪砂로 置換한 결과는 第 8 表와 같다.

第 8 表

試料番号	置換量%	硫酸에 의한 減量 %	硫酸에 의한 減量 %
C No.2	0	0.12	0.12
F No.1	2	0.29	0.14
F No.2	4	0.34	0.24
F No.3	6	0.37	0.27
F No.4	8	0.20	0.23

이 결과에 의하면 소-다-灰를 珪砂로 置換하면 오히려 耐酸性은 弱해진다.

G) 소-다-灰-珪石置換

C No.2를 基礎로 하여 소-다-灰를 珪石으로 置換한 결과는 第 9 表와 같다.

第 9 表

珪石	48	平沢長石	5	소-다-灰	10
藍石	4	炭酸바리움	10.5	白雲石	4
珪砂	45	珪石	6	亞鉛華	2

이 결과에 의하면 炭酸바리움은 炭化鉛으로 많이置換할수록 耐酸性은 弱해진다.

第 10 表 (2)

SiO₂ B₂O₃ Al₂O₃ Fe₂O₃ BaO MgO ZnO CaO K₂O Na₂O 即 다음의 割合에 의한 耐酸 珪石 珪砂가 있다.

61.72 20.1 10.4 0.4 99.696 20.4 52.8 36.9 12.55

第 9 表

試料番号	置換量%	硫酸에 의한 減量 %	硫酸에 의한 減量 %
C No.2	0	0.12	0.12
G No.1	2	0.14	0.18
G No.2	4	0.12	0.17
G No.3	6	0.14	0.15
G No.4	8	0.18	0.14

이 결과에 의하면 소-다-灰와 珪石의 置換은 耐酸性에 큰 영향을 주지 않으며 오히려 若干 耐酸性이 弱해짐을 알 수 있다.

4. 總 括

炭酸바리움 耐酸珪石 珪砂의 割合를 변경하고 耐酸性에 上의 有效하다고 認定된 各原料를 置換하여 그 耐酸性을 檢査하여 본 結果를 總論하면 다음과 같다.

1) 珪石을 炭化鉛으로 置換하면 耐酸性은 弱해진다.

2) 炭酸바리움은 白雲石으로 置換하면 6%까지의 置換은 耐酸性이 증가하나 其以上の 置換은 耐酸性을 弱해진다.

3) 소-다-灰를 珪石으로 置換하면 4%까지는 耐酸性이 弱해지며, 그 이상의 置換은 耐酸性이 弱해진다.

4) 炭酸바리움을 亞鉛華 또는 炭化鉛으로 置換하면 耐酸性은 매우 弱해진다.

5) 소-다-灰를 珪砂 또는 珪石으로 置換한 모든 耐酸性은 弱해진다.

그리고 本 研究에서 가장 良好한 것은 C No.2

의 割合에 의한 耐酸 珪石 珪砂가 있다.