

# 水酸化알루미늄·겔의 老化에關한 研究\*

## 俞炳高

**Byung Sul Yu** : Kinetic Studies on the Ageing  
of Aluminum Hydroxide Gel

(College of Pharmacy, Seoul National University)

The rates of thermal ageing at elevated temperatures and heats of activation of aluminum hydroxide gel have been determined.

The ageing was expressed in terms of diminution of acid consuming capacity. Although the actual rates of ageing were different by the samples, the slopes of their Arrhenius plots were the same. This may indicate similarity of ageing mechanisms and heats of activation of samples. The heat of activation was the magnitude of 30 Kcal/mole. Thus, rates of ageing of aluminum hydroxide gel may be greatly accelerated at elevated temperatures.

(Received September 1, 1962)

I. 緒 言	4. 實驗結果
II. 實驗之部	III. 考 察
1. 試料水酸化알루미늄·겔	IV. 結 論
2. 實驗方法	V. 文 獻
3. 制酸度測定	

## I. 緒 言

水酸化알루미늄·겔은 製造後의 時間經過와 더부터 吸着性, 解膠性, 酸·알카리에 對한 溶解度等이 變化하는 所謂 老化現象이 일어나며, 이와같은 老化의 原因으로서는 水化度의 變化 結晶構造間의 轉移, ギル粉碎의 成長에 依한 表面活性의 變化等이 指摘되고 있다<sup>1)</sup>.

그러나 이와같은 老化現象에 對한 反應速度論의 研究, 非우기 制酸劑로서의 Water-aluminum Hydroxide Gel의 制酸度의 老化速度에 對해서는 Aluminum-Magnesium Hydroxide Dried Gel을 常溫에서 5個月間貯藏했을 때의 制酸度低下量 测定한 Stewart M. Beekman<sup>2)</sup>의 報告外에는 아직 別로 報告된 바가 없다.

著者는 常法에 依하여 製造된 Water-aluminum Hydroxide Gel을 各種溫度에서 恒溫下로 保存하면서 制酸度의 經時變化를 追跡하여 溫度와 老化速度의 關係가 Arrhenius의 關係를 滿足시킴을 아는 同時に 그로부터 常溫에서의 老化速度를 算出하였다.

## II. 實驗之部

### 1) 試料水酸化알루미늄·겔

本實驗에서 使用한 Water-aluminum Hydroxide Gel試料는 다음의 3種이다.

試料 1: 炭酸나트륨無水物(Kanto Chemical Co.) 286g에 물 6400 ml. 을 加하여 溶解시킨 溶液에 칼리明礬

\* 本研究의 要旨는 1961年 10月11日 大韓藥學會總會에서 發表되었음. 本論文은 「制酸剤에 關한 研究」의 第7報 가짐.

(Aluminum Potassium Sulfate, extra pure, E.Merck AG.) 640 g 을 물 6400 ml.에 溶解한 溶液을 常溫에서 攪拌下에 注加하여 作用시켜 生成된 水酸化알루미늄·겔을 물로 充分히 洗滌하여  $\text{SO}_4^{2-}$  이온을 비롯한 可溶成分을 完全히 除去한 後沈澱을 Blender로 均等懸濁液으로 한것을 試料로 使用하였다. 試料의 濃度는  $\text{Al}_2\text{O}_3$  로서 0.582%이며 添加劑는 如何한것도 一切 加하지 않았다.

試料 2 : 試料 1 과 Batch 는 다른나同一한方法에 依하여 製造하였으되 濃度가  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 로서 2.405 %인것이다.

試料 3 : 美製商品인 Aluminum Hydroxide Gel U.S.P. (Wyeth's Alumina Gel Lab.)를 對照로 使用했으며  $\text{Al}_2\text{O}_3$  토씨 3.95%의 濃度를 갖인것이다.

## 2) 實驗方法：

3頸フラスク에 試料를 取하고 一頸口에는 還流冷却器를 裝置하고 則 一頸口는 密栓을 하였다가 試料採取口로 使用했으며 中央의 頸口에는 水銀密閉攪拌器를 裝置한後, フラ스크를 恒溫水槽에 담기所定의 溫度로 維持하면서 不斷히 攪拌하고 時間마다 試料를 ピペット로 採取하여 制酸度를 測定하였다. 各試料는 70°C, 80°C 및 90°C의 3種溫度에서 經時老化度를 測定하였다.

### 3) 制酸度測定：

舊典規定의 木酸化암루미늄·겔에 對한 制酸度測定方法에 準하였으되 不斷히攪拌해 준點만이 다르다.

Table 1. Change of Acid-Consuming Capacity of Aluminum Hydroxide Gel with Time

	0	20	0.136	72.8	539	5	0.120	69.7	580	3	0.119	46.7	394
	5									3	0.119	12.5	106
	10												
	15					5	0.120	11.8	97				
	20	20	0.136	66.1	466					3	0.119	9.8	83
	25												
	30					5	0.120	9.2	75	3	0.119	9.6	81
	35												
	40	20	0.136	14.25	143								
	45												
	50												
	55												
	60	20	0.136	9.25	68								
	65												
	70												
	75												
	80	20	0.136	9.1	67								

## 4) 實驗結果 :

實驗結果는 Table 1과 같으며 이結果를 圖示한것이 Fig. 1, 2, 3인바 Graph의 Acid-consuming capacity는  $\text{Al}_2\text{O}_3 1\text{ g}$ 에 對한 N/10 HCl消費 c.c. 數로 換算한値를 表示한것이다.

## III. 考 察

實驗結果로부터 水酸化알루미늄·질의 制酸度가 經時減少됨을 알수있으나 老化過程의 反應次數에 對한 解

Fig. 1. Ageing Curve of Acid-consuming Capacity of Sample 1




Fig. 2. Ageing Curve of Acid-consuming Capacity of Sample 2





Fig. 3. Ageing Curve of Acid-consuming Capacity of Sample 3



析은 아직決定할수 없었으나 老化速度에 미치는 溫度의 影響이 Arrhenius의 關係를 滿足시키고 있음을 알 수 있었다. 即

$$k = Ae^{-\frac{E}{RT}}$$


$$\ln k = \text{constant} - \frac{E}{RT}$$

制酸度의 初始值의  $1/2$ 로 制酸度가 低下되는 데 要하는 時間을 半減期( $t_{1/2}$ )라하면  $t_{1/2}$ 과 速度定數  $k$ 와는 相互逆比例하므로 結局 다음과 같은 式이 成立될 것이다.

$$\ln t_{1/2} = C + \frac{E}{RT}$$

即 老化速度에 미치는 溫度의 影響이 Arrhenius의 關係에 있다면 溫度  $T$ 의 逆數에 對하여 半減期의 對數를 plot 하면 正 Slope의 直線關係가 成立된 것인 바 實驗結果 Fig. 4는 이런關係가 成立됨을 보여주고 있다.

Fig. 4. Curve of  $\log t_{1/2}$  vs  $\frac{1}{T}$



$$\frac{1}{T} \times 10^3$$

이結果로부터 活性化에너지(Accivation Energy, E)를 求한즉 試料 1……28.6 kcal., 試料 2……33.8,kcal., 試料 3……33.8 kcal. 로써 3者가 合致되는 結果를 나타내어, 水酸化알루미늄·겔의 老化反應의 活性化에너지 大略 30 kcal., 임을 알수있다. 이와같이 比較的 큰 活性化에너지를 갖고 있다고 있다는것은 水酸化알루미늄·겔의 老化가 溫度와 關係가크다는事實 即 热에 對해서 銳敏하다는것을 示唆하는것이며, 乾燥水酸化알루미늄·겔製造時의 溫度條件이 製品의 制酸度를 支配하는 가장 큰 因子가 된다는 事實을 잘뒷받침하고 있다고 할수있다. 또 實驗結果로부터  $20^\circ\text{C}$ 에서의 半減期을 外插하여보건대 試料 1……273日, 試料 2……515日, 試料 3……270日이

된다. 이半減期는 製造條件 및 添加劑에 따라서 크게 差異가 있으며 製法이 같을지라도 Batch에 따라서도 差異가 生기는것으로 推測되므로 前記한 數字는 例示의 不過한것으로 생각한다.

#### IV. 結論

1. 水酸化알루미늄·겔의 老化에 對한 溫度의 影響은 Arrhenius의 關係를 滿足시킨다.
2. 水酸化알루미늄·겔의 老化反應의 活性化에너지 is 約 30kcal이며 比較的 큰值이며 水酸化알루미늄·겔의 老化가 溫度에 銳敏함을 推測할수있다.
3. 水酸化알루미늄·겔의 老化速度는 製品에 따라 一定치 않으며 本研究에서 取扱한 3種試料에 있어서는 20°C에서의 半減期가 270~515日이였다.

이研究를 實施함에 있어서 始終 指導하여 주신 洪文和教授 및 助力하여 준 教室員諸位에게 深甚한 謝意를 表明코자 하는바이다.  
(서울大學校 藥學大學 無機藥化學教室)

#### V. 文獻

- 1) Harry Boyer Weiser; Inorganic Colloid Chemistry, 2, 99 (1953)
- 2) Stewart M. Beekman; Preparation and Properties of New Gastric Antacids V Alum-inum-Magnesium Hydroxide Dried Gels (1961年 4月 A.Ph.A. Scientific Section Meeting에서 報告되었으나 아직 印刷는 되어있지 않고 著者로부터의 文通에 依함)