

고무工業用

# 主副原資材篇

## 타이어內側 塗液製造用 Silicone

Silicone 은 고무工業 및 他產業에 있어서 Mold 潤滑剤 및 離型剤로서 그 利用價值가 널리 評價되고 있다. 이 Silicone 은 熱에 安定할뿐 아니라 堆積物形成의 原因이 되는 分解를 일으키지 않는다. 이 Silicone 을 使用하면 타이어가 Mold 에서 容易하게 引出되고 表面에 光澤이 發生한다는 것은 이미 잘 알려져 있는 事實이다. BOM 加黃法의 出現으로 이 Silicone 油의 使用價值는 더욱 重要하게 되었다.

有機合成에 依해서 生成된 여리가지 離型剤가 上記目的으로 쓰이고 있다. 이를 離型剤를 生타이어(Green tire)潤滑剤 또는 Inside tire paint 라고 부른다.

Silicone 을 使用한 Inside tire paint 는 타이어工業에 많이 쓰이고 있는데 타이어에 使用하면 타이어로부터 Bladder 나 Airbag 이 容易하게 引出되므로 Bladder 나 Airbag 의壽命이 延長되고 不良타이어 生成의 減少 및 타이어模樣의 缺點 等을 줄인다. 表面污染이 생긴다 하더라도 物理的 性質에는 何等의 影響을 주지 않으며 이 表面자속은 溶劑를 使用하여 滅으면 쉽게 없어진다.

### 使用配合劑

Silicone 을 Base 로한 Inside tire paint 는 다섯 가지 配合剤 即 Silicone 溶液 또는 配合物, 雲母, 溶媒 및 滲潤剤로서 Alcohol 混合의 粘土膠質剤 等으로 만든다.

#### Silicone

Midland Silicones 社는 Inside tire paint 用으로 다수 세 가지 Silicone 을 生產하고 있다.

#### 1. Silicone Fluid MS 200/60,000

이것은 雲母混合用으로 만들어진 優秀한 Silicone 으로 成型溫度(여기서는 加黃溫度)에서 化學的 變化가 일어나거나 그 Film 이 脫落하지 않는다. 이 Silicone 油를 雲母와 混合한 것은 아주 優秀한 離型膜을 形成하여 潤滑性을 促進시켜 Bladder 나 Airbag 을 타이어의 内面으로부터 容易하게 미끄러지도록 한다. 이結果 타이어의 Inner ply 의 Cord 가 露出하거나 Bladder 나 Airbag 的 자속이 생기는 것을 防止할 수 있다.

#### 2. Silicone Fluid Releasil 2542

이것은 고무溶劑에 M.S. 200/60,000 CS 를 混合한 70%의 溶液이나 粘度가 낮기 때문에 高粘度의 溶液보다 取扱하기가 쉽다.

#### 3. Silicone Release Compound Releasil 2546

이것은 特別히 製造된 Silicone 配合剤로서 Inside tire paint 를 만들기 为해서는 단지 雲母 및 溶劑만 添加하면 된다.

粘土膠質剤는 必要없다. 이 Silicone 配合剤는 高剪斷混合施設이 없는 工場을 为해서 特別히 만들어진 것이다.

#### 雲母

Mesh 의 Size 가 200—350 B. S. S. 로서 混成法으로 粉末을 만든 것이라야 한다.

#### 溶劑

溶剤은 고무用 白色溶媒라야 하는데 Special boiling point 溶媒(SBP 2 또는 SBP 6) 또는 石油납사가 이에 쓰인다. 使用溶剤을 選擇할 때는 價格, 効用性, 挥發特性 및 使用噴射器의 種類를 考慮해야 한다. 또 Inner liner 的 Cover에 미치는 影響 等도 반드시 檢討해야 한다.

#### Alcohol

65/5 Methanol/水 比率의 Alcohol 을 使用하면 膠質化가 가장 잘 되지만 경우에 따라서는 92% 乃至 99.5%의 工業用 Methyl alcohol(64~74 o.p.)도 쓴다.

#### 膠化剤

粘土膠質剤와 Alcohol 을 混合하면 生成 Paint 는 柔軟性構造를 가지게 된다.

#### 配合

- 1) Silicone Fluids MS 200/60,000 또는 Releasil 2542 를 Base 로 한 것.

	重量%	lbs/100 gal Paint	
Silicone Fluid MS 200/60, 000	1.80	15	軟化點(Ball 및 Ping) °F : 305~320
Bentone 38	1.80	15	物理的性質
雲母	9.00	74	色: 黑色
溶劑(SBP 6)	86.80	712 (約 92 gals)	比重: 103
Alcohol	0.60	5	針入度: 32°F 에서 2~3
2) Silicone Release Compound Releasil 2546 을 Base로 한 것.			77°F 에서 3~5
			115°F 에서 5~7
			溶解度, % (CS <sub>2</sub> 에서) 99.8
			" %, (CCl <sub>4</sub> 에서) 99.5
			度分: 흐적

	重量%	lbs/100 gal Paint	
Silicone Release Compound Releasil 2546	5.00	40	加黃特性
雲母	10.00	80	天然고무 1000
Alcohol	0.60	5	M 1
溶劑(50/50 白色溶劑/SBP2)	84.40	675 (約 91 gals)	B. L. E—25 1
			Stearite 3
			亞鉛華 3
			硫黃 2.5
			EPC 50
			M. R. # 38 5

製造社: 英國 Midland Silicone Limited  
韓國總代理店: 인터내셔널 엔지니어스會社  
中區小公洞 80番地 福昌ビル 901號室  
전화(22)8352

## 새로운고무 加工製

### Witco Hard Hydrocarbon(M.R.#38)

本配合劑는 各種 고무製品의 効果의이고 經濟的인 充填劑, 油展劑 또는 軟化劑로서 그 加工 特性이 優秀하며 또 老化性도 좋다. 主用途는 타이어의 Tread, 신발창, 電線被覆, 호오스, 押出製品 및 各種成型製品의 加工劑로 先進各國에서 널리 쓰이고 있다.

形狀: 若干의 彈性이 있는 黑色의 潤澤性 石油製品으로서 부스러지기 쉬운 漙青質이다.

加黃: 287°F × 45分  
比重: 1.11  
300% Modulus : 1385 psi  
抗張力: 3905 psi  
伸張率: 575%  
硬度: 64  
Mooney 可塑度(ML—4—212°F) : 61.0

供給社: 美國 Witco Chemical Co.  
韓國總代理店: 合信公司, 市內中區小公洞 50番地  
東明ビル 607 號室 전화 (22) 9659