

# 1969年 POLYMER

## BLEND의 行路

&lt;技術資料&gt;

### 차 례

#### ● 緒 言

1. Polymer의 混合
2. Polymer의 相溶性
3. Polymer의 混合과 物理的性質
4. Polymer의 黃化速度 均衡論
5. 混合 Polymer의 應用例
6. 結 論

李 賢 五  
<仁荷工大 고무研究室>

本說은 Blend成分 Elastomer 의 黃化速度가 均衡되지 않으면 共黃化가 良好치 않고 따라서 Blend 物性도 不良하다는 說로서 特히 Elastomer Blend에 있어서는 잘 알려지고 있는 바와 같이 IIR와 NR, 其他の Diene系合成고무와의 Blend는 重要한 것이다.


그것은 2種의 Elastomer의 黃化速度의 相違가 크기 때문에 黃化의 speed가 빠른 Diene系 고무가 黃化剤를 選擇的으로 消費하고 黃化가 늦은 IIR 고무의 黃化가 顯著하게 妨害되게 되기 때문이라고 한다. 이와 같이 생각하면 Blend一般에 對한 고무技術者の 切半은 常識이라고 말하여도 좋고 現在도 또한 이 생각이 強調되고 있는 實情이라 하겠다. 例로서 Epsyn 55 (Copolymer Rubber and Chemical Corp)는 極히 黃化速度가 빠른 EPDM Rubber이며 黃化曲線은 SBR과 同等한 것이다. 따라서 SBR과의 Blend性이 좋다고 한다<sup>17, 18)</sup>.

Epsyn 55와 SBR의 Blend特性에 대하여서는 正確한 評價 Data가 없으므로 무엇이라 고는 말하기 어려우나 적어도 岩義氏의 말을 빌리면 黃化速度를 增大시켰다 하여 곧 EPDM과 SBR 따위의 Blend特性이 改善된다고는 同意하기 어려울 것으로 생각된다고 하였다. 이체 Royalene 305와 同 502는 Uniroyal社의 EPDM Rubber이나 前者는 黃化가 늦으나 後者는 SBR과 同等以上의 빠른 黃化가 이루어질 수 있다는 것은 (그림 10)에서 알수 있다. 이에도 不拘하고 SBR과의 Blend特性은 305나 502에도 조금도 變化가 없는 것을 (그림 11)에서 알수 있다.

同様으로 EPDM과 SBR과의 Blend에 대하여 Hüls社의 特許에 의하면 Ethylene · Propylene · Styrene · Diene으로 부터 되는 四元共重合物(EPDMS로 假稱한다)은 Styrene을 含有치 않는 EPDM에 比하여 沃素價,


(그림 10)

EPDM와 SBR의 Rheometer에 의한 黃化曲線



(그림 11)

EPDM/SBR의 BLEND比와 扯斷力의 變化



粘度, Diene成分의 種類가 變化되는 領域에 不拘하고 SBR과의 Blend特性이 相當히 改善되는 것이다<sup>19)</sup> <表-8>

Styrene을 包含하는 四元共重合體가 SBR과의 Blend特性에 있어서 優秀한 理由로서는 微量이지만 Styrene이 共重合되기 때문에 SBR과의 化學熱力學的相溶性이 增大되었다고 생각하는 것 보다는 岩義氏의 말을 빌리면 Styrene導入에 의하면 Elastomer分子의 Segmental

Motion의 鈍化때문에 黃化劑의 選擇分散이 改良되어 진 것이 아니냐고 推定되어지고 있는 것이다.

즉 明確한 것은 아니다. 그리하여 적어도 黃化速度의 問題는 아니지 않을까 생각된다.


이 以外에 天然고무 (NR)/Cis Poly Butadiene (BR)의 Blend에 있어서 黃化速度가 높은 BR의 便이 Blend에 의하여 黃化가 促進되는 것을 나타낸 Data가 藤本氏에 의하여 發表된 것이다. (그림 12)

이것은 黃化速度均衡論의 原則에서의 背反이 여기에 서도 보이는 것이다.

Elastomer Blend에 있어서 成分 Elastomer의 黃化速度가 그의 Blend特性에 間接的影響을 나타내는 것은 否定하기 困難하나 黃化速度의 均衡, 不均衡이 Elastomer Blend에 對한支配的이고 또한 直接的 要因이라고 斷定하기는 어려운 것이므로 장차 黃化速度가 빠른 成分의 Elastomer가 黃化剤를 選擇的으로 消費한다는 理論은 Blend의 黃化反應을 均質溶液反應系로 바꾸어 놓은 것이다.

이것은 事實에 根據를 둔 것이지 이것으로서 說明할 수 없는 現象이 많은 것이다.

(그림 12)



〈표 8〉 SBR/Ethylene-propylene 系 고무의 Blend 物性

試 料	還 元 比 度	Propylene 含 (wt%)	Styrene 含 (wt%)	C=C 數 (1000 原子當)
1. EPDMS	1.6	54	10	5.0
2. EPDM	1.4	56	—	5.2

試 料	引張強力 kg/cm <sup>2</sup>	伸長率 (%)	硬 度 (Schore)	Resilience (22°C%)
1	169	430	62	46
1;SBR1;1	117	305	64	43
2	178	540	61	43
2;SBR1;1	65	145	66	38

### 5) 混合 Polymer의 應用例

#### a) Styrene Resin과 고무의 Blend.

Poly Styrene은 1944年以後 急速히 發展 되었으나 脆弱하고 軟化點이 낮으므로 Butadiene이나 Acrylonitrile의 共重合體의 形態로서 市販되게 되었다.

그러나 이것 만으로 滿足되지 못하여 고무와 Blend 시켜서 使用하는 方法이 考察되었다.

Styrene과 Butadiene의 共重合시킨樹脂는 普通 Styrene이 80~90% 含有되어 있으나 單獨으로는 脆弱하고 透明한樹脂이며 特히 優秀한 材料라고는 말 할 수 없다.

그러나 이것은 各種高무, Plastic과 混合 할 수 있으며 이로 因한 價値가 나타나는 것이다.

이와 같이 高 Styrene Resin은 Ester, Coumaron Resin, Inden Resin 따위의 可塑剤가 되나 天然고무, 合成고무 (NBR, CR 따위)로서 可塑化시키면 獨特한 特性의 製品을 얻게 된다<sup>20~22)</sup>

各種고무는 任意의 量을 混合 할 수 있으나 IIR만은 混和性이 없다. 이 Styrene Resin의 硬度를 低下시키지 않고 耐衝擊性을 增大시키는 데에는 고무를 10~20%를 使用하고 90~100°C의 溫度에서 混合시키면 좋다. Blend 시킨 것은 不飽和度가 높은 고무를 包含시키므로 黃化시킬 수가 있고 그것 보다 機械的 性質을 增大시킬 수도 있다.

60%以上 Styrene Resin을 使用하면 硬質 또는 半硬質의 が이 え어진다.

一般的으로 耐衝擊性, 抗張力, 硬度가 크며 耐寒性, 電氣的性質도 좋고 砂磨와 같은 機械加工도 쉽게 行하여지는 利點도 있다. 〈表-9〉에 그의 一般的的 性質을 나타낸다.<sup>20)</sup>

이러한 것은 가볍고 強靱하기 때문에 各種 用途에 使用된다. 耐藥品性도 좋으므로 容器나 輸送管 따위에도 使用된다. 또한 고무를 多量 Blend 시킨 것은 軟質이 되므로 黃化시킬 때로서 硬質고무가 얻어진다. 그리하여 鞠底, Sponge 따위에 使用된다.

Butadiene代身에 Isobutylene과 Styrene을 共重合시킨 Styrene Resin도 만들어지고 있으며 이것도 위와 같은 用途에 使用 할 수 있다.

〈表-9〉

高 Styrene Butadiene共重合 Resin과 合成고무의 Blend 製品의 性質(硬質及半硬質)	比 重	1.00~1.15
	Sohore-D型 硬度	60~80°
	抗 張 力	211~475 kg/cm <sup>2</sup>

伸 張 率	100~1%
Izod 놋치 衝擊強度	100~10 ft.lb/in
變 形 溫 度	+41~79°C
脆 化 溫 度	-40~-51°C

그리고樹脂中에는不飽和度가 없기 때문에耐老化性이良好하다고 한다. 또한 Styrene Resin의耐溶劑性, 耐熱性을改善한 Styrene과 Acrylo nitrile의共重合體를<sup>23)</sup> Blend시키면衝擊強度가크게된다.<sup>24,25)</sup>

表—10 Styrene Acrylo Nitrile共重合 Resin과 Nitrile Rubber의 Blend의 性質

	比 重	抗 張 力 (kg/cm <sup>2</sup> )	抗 折 力 (kg/cm <sup>2</sup> )	變 形 溫 度 (°C)	衝 撃 強 度 ft·lb/in.	硬 度 Rochwell	價 格 cent/lb
Resin	1.08	630	1200	90~98	0.5	R-125	65~70
Blend	1.06	280~350	490~630	83~88	5~10	R-92~96	58~65

表—11 Styrene Acrylo Nitrile Resin과 Buna-N의 Blend의 耐ガス腐蝕性

	乾燥 Cl <sub>2</sub>	濕潤 Cl <sub>2</sub>	乾燥 H <sub>2</sub> S	乾燥 SO <sub>2</sub>	濕潤 SO <sub>2</sub>
24°C	優	良	優	優	優
65°C	良	可	優	優	良

追而:曝露期日30日間에서重量變化를認定치 못한다外觀變化로부터判定한다.

그러나液狀의可塑劑는移行性,揮發性의缺點이 있

一般的으로Nitrile Rubber(NBR)가添加된다. 이것도〈表—10, 11〉에나타난바와같은機械的性質이良好해지는한便耐藥品性,耐油性,耐腐蝕性도良好하게되어널리使用된다.

b) 鹽化Vinyl Resin과 고무와의 Blend P.V.C는굳고剛性이있는比較的脆弱한Resin이나各種液狀의可塑劑를加해주므로굳고도強韌한것으로부터柔軟한것까지의廣範圍의製品이일어진다.

表—12 Plastic及Blend物의 性質

	比 重	抗 張 力 kg/cm <sup>2</sup>	抗 折 力 kg/cm <sup>2</sup>	衝 撃 強 度 ftlb/in	熱 膨脹係 數 in/in°F	最高使用溫度
硬質PVC混和物	1.45	600	980	0.8	$4 \times 10^{-5}$	70
硬質PVC NBR Blend	1.45	410	770~460	8~16	$6 \times 10^{-5}$	65
Styrene共重合Resin	1.04	280	410	8	$5 \times 10^{-5}$	75
고무Blend						
Cellulose Acetate-Butylate	1.2	210	410	1.5	$7 \times 10^{-5}$	60
Polyethylene	0.92	100	120	極大	$10 \times 10^{-5}$	50

一般的으로Acrylo nitrile의含量이많으면比重이커지고Blend시킨PVC의抗張力,耐油性,加工性이改善된다.

그러나Resilience나低溫衝擊性이劣等하게된다.<sup>30)</sup>고한다. 또한Blend시킨PVC는기름, Grease 따위에對하여도抵抗性이크게된다.<sup>31)</sup>그렇기때문에널리使用된다.高周波Cable의保護被覆,絕緣材料,家具Sheet,耐藥品性Pipe, Film,印刷Roll 따위에使用된다.

c) 2種類의 고무 Blend.

고무工業에있어서各種의고무를Blend시키어各의短點을補充하여製品을만드는方法은이미行市에지는일이다.例로서耐油性이좋지못한天然고

다.

以前부터NBR를Blend시켜可塑劑로서使用되는것을試驗하고있다. NBR以外의 다른고무도混合할수있다고는<sup>26~29)</sup>하나NBR고무가第一 잘混合되고좋은것이일어진다.〈表—12〉는다른Plastic과比較한그의性質을나타낸다.

PVC의可塑化에使用되는NBR은Acrylo nitrile을30~37%를含有하는中程度의것으로第一 많이使用되는것이나이以外의것도使用할수있다.<sup>29)</sup>

무에NBR이나, CR을Roll위에서석내림하여黃化시키면耐油性이豐富한製品을얻는것은常識화되고있는것이다.最近까지2種의고무가混合되어있는것으로생각되어있었으나Watson<sup>5)</sup>은冷却Roll에서混合하는경우고무가機械的으로切斷되고Radical이生成되어그의再結合으로Block Polymer, Graft Polymer가생기는것을明白히하였다.

CR와NK을窒素氣流中에서冷却시킨Roll에서석내림시키면Gel의生成이이루어지고ZnO나MgO만으로서는黃化가일어나지않는NR을CR과Blend시키므로서CR와같이黃化가되는것을認定하였다.즉NR과CR의Block Polymer가되기때문이라하겠다.

이와 같이 Blend의過程에 있어서兩者的 Block polymer는 Graft polymer가 되면 처음 使用된 Polymer相互의親和力이 Block polymer에 의하여強하게 되는 것을 생각할 수 있다.

溶液에서는相分離를 일으키는 것과 같은 2種의 Polymer도 Block polymer을生成하므로因하여 잘均一히混合되게 되는 것으로 생각된다.

이와 같은事實은他Polymer를機械的으로混合시키는 경우에도 일어나는 것으로 생각된다.

#### d) Polyethylene과 Polyisobutylene의 Blend.

Polyethylene의應力龜裂 또는藥品, 溶液, 기름 따위의接觸龜裂을防止시키는 데에는分子를 60,000以

上(특히 120,000程度가最適이라고한다)의Polyisobutylene을 10~15%混合시키는方法이 행하여지고 있다. 이와같이Blend시킨것은結晶화가妨害되므로<sup>32)33)34)</sup>良質의Film을 만들 수 있다.

#### e) Phenol Resin과 고무의 Blend.

硬化前의 Phenol Resin은 NBR과 잘混合되고 Blend시키므로 보다더耐衝擊性이큰製品을 만들 수 있다.一般的으로 Acrylonitrile 40%前後가되는NBR가使用된다.<sup>35)36)</sup>

<表-13>은 그의性質을 나타낸 것이다. 또한이問題에對하여는野田, 義芳<sup>37)</sup>氏가이에仔細히說明하고 있으므로이곳에서는省略한다.

表-13 Phenol Resin과 NBR(Hycar 1411)파의 BLEND物의 性質

Phenol Resin에對한 NBR의 %	0	10	20	30	40	50
抗張力	690	795	766	647	506	5.3
伸長率	0.7	1.0	1.5	2.1	2.9	5.3
Schore D型硬度	93	92	90	88	85	79
衝擊強度 ft. lb/in (놋치)	0.29	0.39	0.46	0.51	0.54	0.58

最近에는고무에Phenol Resin을添加하여고무의硬度을向上시키는方法을쓰고있다. 또한고무에Phenol Resin을가해주고加熱하면Phenol Resin의 $\alpha$ -Methylool基에고무의Methylene基의水素가反應되어架橋가일어난다는研究도行하여지고있다.<sup>38)</sup>

#### f)樹脂에의한고무의補強.

고무의補強이라하면Carbon Black을使用하는것이나最近Aniline Resin, Melamin Resin, 尿素Resin 따위가고무에對하여補強作用이있다는것이發見되었다.<sup>39)</sup>또한고무誘導體의環化고무도고무의補強作用이있다는것이明白히되었다.<sup>40)</sup>

Blend의方法으로서는이러한樹脂의粉末을Latex에加해주고잘교반한뒤凝固시키거나Roll위에서混和하는method이利用된다. 특히引裂抵抗이좋은結果를나타낸다.

<그림-13>에나타난바와같이Aniline Resin이第一補強效果가크며다음이Melamin Resin, 尿素樹脂의順이다.

<表-14>는GR-S의Latex에Aniline樹脂을各種割當으로混合한경우의力學的性質을나타낸것이다.


樹脂의添加量이30%까지는抗張力이크게되나樹脂의添加量을그以上加해주면抗張力은急激히低下되는것이다. Melamin Resin, 尿素樹脂에서도大體로같은傾向이다.

一般的으로Latex狀態에서混合시킨것이均一하게混合되어있으며機械的性質도좋아지는것을알게된다. 이러한樹脂로서補強된고무는Carbon Black와

같이黑色이아니기때문에즐겨하는色으로着色시킬수있다는것이다.

赤色이나青色의Tire가試作되고있다. 또한靴底, 고무Tyle따위가만들어지는것이다.

(그림-13) 各種의樹脂를含有하는  
고무應力歪曲線



이와같이縮合系의樹脂로서고무를補強하는方法은勿論이以外에Vinyl系樹脂에고무를補強시키는試圖가英國의고무工業協會研究會의Bloomfield 따위에의하여行해지고있다.<sup>41)</sup>

고무의種類와Bend에使用되는Vinyl Resin의性質에의하여各種의것이언어진다. Methyl metacrylate, Styrene, Acrylo nitrile 따위가使用된다.<sup>42)</sup>

〈表-14〉 Gr-S 와 Aniline 樹脂의  
混合物의 性質

Aniline Resin 의割當 %	0	10	20	30	40	50	60
引張強度 kg/cm <sup>2</sup>	19	72	133	187	127	79	85
硬斷時에伸長率 %	331	556	471	558	390	96	50
30%의 Modulus kg/cm <sup>2</sup>	15	27	66	93	104	—	—
500%의 Modulus kg/cm <sup>2</sup>	—	65	—	161	—	—	—
Schore 硬度 A	45	50	68	82	85	93	100
Schor 弾性	8	70	50	35	35	30	20
切込에對한抵抗 Tereft 法 (kg/cm <sup>2</sup> )	8	18	39	57	58	50	—

[Gr-S-Latex-11을 使用. Letex 의 全固形分은 26. 8% 고무中의 Styrene 分量 23.5% (고무 100部에 對하여 ZnO 5部, Stearic Acid 2部, PBN 1.5部 Dutrex 36部, Altex 0.8部, A-32 0.2部, 黃 2部, 黃化는 142°C로서 30分)]

混合方法도 塊狀고무에 Vinyl Resin 的 粉末을 Roll 위에서 석내림하는 方法, 고무 Latex 에 乳化重合시키

어 일어지는 Vinyl Resin 的 Emulsion 을 混合凝固시키는 方法, 고무 Latex 中에서 Vinyl monomer 을 重合시키는 方法 等이 있다. 最後의 方法은 重合의 過程에서 Graft polymer が 生成되고 隱은 意味의 Graft polymer 로서 그 業的으로 取扱되는 것이다.

天然고무에 單只樹脂을 混合시킨 것을 Heveapllus-M, Graft polymer 을 包含 할 경우를 Heveapllus-G 라고 말하고 있다.

現在 英國에서 重工業的으로 製造되고 있는 것은 Methyl metacrylate 와의 Graft 고무이며 이러한 것은 樹脂의 增加에 따라 Modulus 가 크게 되고 抗張力도 20~30%까지 增大되는 것이다. 特히 屈曲強度, 耐疲勞性이 良好하기 때문에 防振고무로서 優秀한 것이 된다. 單只 Roll 위에서 樹脂을 混合시킨 것과 Latex 中에서 Monomer 을 重合시킨 것을 混合시킨 것의 機械的 性質을 〈表-15〉에 나타낸다.<sup>43)</sup>

이것으로 부터 明白한 것과 같이 Roll 위에서 混合시키는 경우에는 良好한 性質을 나타낸다. 그렇기 때문에 Vinyl 樹脂와 고무의 Blend 는 重合의 過程에 고무를 存在시키면서 행하는 便이 좋으며 Graft 고무로 하는 것이 좋을 것이나, Graft 고무에 대하는 그의 詳細

〈表-15〉

NR. 100에對한 MMA濃度	黃化條件 lbs/m <sup>2</sup> × min	抗張力 kg/cm <sup>2</sup>	300%modulus kg/cm <sup>2</sup>	伸長率 %	硬度 JIS
天然 고무 MMA Graft 混合物	0	45×10 45×20	227 225	22 23	723 701
	10	45×10 45×20	244 245	47 53	626 582
	20	45×10 45×20	225 245	100 110	496 516
	25	45×10 45×20	286 259	118 129	576 504
	50	45×10 45×20	252 222	176 198	480 343
	60	45×10 45×20	173 168		97 97
	75	45×10 45×20	134 119		97 97
	100	45×10 45×20	105 105		98 98
	10	45×10 45×20	142 150	15 20	765 730
	20	45×10 45×20	115 116	17 20	726 687
RSS#1-MMA 混合物	30	45×10 45×20	91 87	18 20	678 639
	40	45×10 45×20	75 73	17 19	681 635
	60	45×10 45×20	59 47	18 19	625 565
	80	45×10 45×20	41 38	15 16	621 565
	100	45×10 45×20	39 24	15 16	588 505

가 小田,<sup>44)</sup> 井本<sup>45)</sup> 基他<sup>46)47)</sup>의 文獻을 參照하여 주시기를 바라나이다. 또한 Watson<sup>48)</sup>은 고무에 Monomer 을 吸收시키고 그것을 冷 Roll 따위에 걸어 機械力으로 고무를 切斷하고 生成되는 Radical 로서 Monomer 를 重合시키어 Block 及 Graft polymer 을 만드는 方法을 發明하였다. 이것도 하나의 Polymer Blend 의 方法이라고 생각되며 興味있는 事實이라는 것을 附記하여둔다. 이와 같은 Vinyl nonomer 을 고무에 Graft 시킬 것은 任意로 다른 고무를 Blend 시킬 수가 있고 새로운 고무彈性 材料로서 注目的 對象이 되고 있다.

### g) 其他の Blend.

其他의 各種의 Polymer 을 Blend 시키는 일을 試圖하고 있다. 例로서 Epoxy Resin 的 脆弱性을 改善하는 데 必要한 液狀 Thiocol (LP-3 따위) 를 混合하는 것이 行하여지고 있었다.<sup>49)51)</sup> 이 경우 觸媒로서 Amine 을 Epoxy Resin 에 對하여 10 部를 使用하고 Thiocol 의 末端의 Mercaptan 基와 結合시킨다.

즉 1種의 共重合體와 같은 것이 얻어지기 때문이다. 一般的으로 이것은 注型材料 接着劑 따위에 使用된다. 이以外에 Bulcoran 液狀 Thiocol 的 Blend 도 행하여지고 있다. 또한 Polymer 同志의 Blend 는 아니나, Cement 와 Polymer-Emulsion 을 混合하여<sup>52),53)</sup> Cement 強度, 接着性을 크게 하고 Polymer 獨自의 性質에 따라 耐油性, 耐燃性, 耐藥品性 따위를 向上시키고 또한 Cement 의 耐水性을 改善하는 일도 행하여지고 있는 것이다.

## 結論

以上 Polymer 的 混合의 問題가 重大視되고 있으나 그의 機構따위가 不明한 點이 많고 將來의 研究에 期待되는 일이 많다. 그러나 이미 經驗的으로 Polymer 을 混合시키어 良好한 結果를 얻게된 것도 많고, 今後 高分子의 發展을 따라 더욱더 새로운 分野가 展開 될 것을 期待하여 맞지 않는 편便 우리나라와 같이 原料問題가 產業의 興亡을 左右 할 만큼 重且大함에 있어서 合成고무가 가지는 特徵을 살리고 또한 製造面에 있어서 風土와 氣候의 影響을 받지 않는 點 따위를 생각할 때에 合成고무의 多量使用策과 고무製品의 質的인 向上策 및 새로운 科學發達에 의한 새로운 產業에 必要한 各種工業用品을 비롯하여 우리 人間의 臟器代用材 料 따위의 開發과 開拓에 있어서 가지는 意味가 더욱 더 깊을 뿐만 아니라 將次 國產化 될 SBR 의 國內需要增加策도 될 것은勿論 이 Blend 技術發達에 따라 各種合成고무의 國內 製造가 必要不可缺 함을 強調하지 않을 수 없음을 指摘하는 바이며 이로서 原料問題도 解決되고 우리나라 고무工業의 理想境의 實現도 이루어 질 것으로 믿어 마지 않는 바이다.

## 參考文獻

- 1) A.J. Urbanic : Ind Rubber World, 128, 787 (1954)
- 2) A.J. Urbanic : S.P.E. Journal 11, 20 (Feb 1955)
- 3) 櫻田 : 現代膠質學의 展望 第一集 73 (1948)
- 4) D.E. Strain and R.G. Konelly etc : Ind Eng Chem 31, 382 (1939)
- 5) W.F. Watson : J. Polymer Sci. 18, 129 (1955)
- 6) P.A. Small : J. Appl Chem. 3, 71 (1953)
- 7) Ross E. Morris, Arther E. Barret : Ind Eng Chem. 36, 60 (1944)
- 8) W. F. Watson D.J. Angior : Rubber Chem Tech. 29, 427 (1956)
- 9) B.A. Dogadhis V.N. Kuleguev : Kolloid Zhur 20, 43 (1958)
- 10) N.F. Komshaya G.L. Slonimskii : Rubber Chem. Tech. 31, 49 (1958)
- 11) N.F. Komskaya G.L. Slonimshii : Rubber Chem. Tech. 31, 244 (1958)
- 12) G.V. Stremiskii G.L. Slonimskii : Rubber Chem. Tech. 31, 250, 257 (1958)
- 13) G.L. Slonimskii : Rubber Chem. Tech. 32, 87 (1959)
- 14) G.L. Slonimskii : Rubber Chem. Tech. 33, 457 (1960)
- 15) 莊林 稲原 古藤 고무協 第26回 研究發表會 發表.
- 16) 槽谷 平田 고무協. 33, 169 (1960)
- 17) Epsyn Technical Bulletin Epsyn 55 EPDM Rubber Copolymer 社)
- 18) ACS div. of Rubber Chemistry (1962, 5, 2)에 서 發表
- 19) 特許公報 公昭 42-8779
- 20) C.R. Halt : Ind Rubber World, 129, 497 (1954)
- 21) H.S. Shell : Ind Rubber World 129, 489 (1954)
- 22) R.J. Mc Cutcheon : Ind Rubber World 130, 363 (1954)
- 23) J.S. Whitaker : S.P.E. Journal 10, 30 (May 1954)
- 24) R.H. Steiner : Ind Eng Chem. 47, 1307 (1955)
- 25) P.M. Elliot : S.P.E. Journal, 10, 26 (May 1954)
- 26) J.A. Newman and F.J. Bockhoff : Ind Eng. Chem. 42, 1328 (1955)
- 27) R.B. Seymour : Ind Eng Chem. 45, 2237 (1953)
- 28) R.B. Seymour : Ind Eng Chem. 47, 1335 (1955)
- 29) W.J. Smith : Ind Rubber World, 129, 785 (1954)
- 30) D.W. Young and R.G. Newberg : Ind Eng. Chem. 39, 1446 (1947)
- 31) G. Fromandi : Kautsuk u. Gummi 7, WT 127