

Bound Rubber 생성에 있어서의 Carbon Black

權 東 勇

1. 머릿말

천연 및 합성고무에 carbon black 을 가하여 혼련(混練)하면 bound rubber 가 생성되어 일부가 benzene 에 불용(不溶)인 고무로 된다. 이러한 benzene 과 같은 용제에 불용인 성분을 bound rubber 라하며 대개 20~45 % 정도가 된다.

Sweitzer¹⁾등은 이 bound rubber 를 하나의 보강인자(補強因子)로 보았는데 이를 polymer gel 과 구별하여 carbon black gel 이라 했다.

즉 carbon black gel 은 benzene 과 같은 용제에 불용성(不溶性)인 carbon-rubber complex 인 것인데, 이는 미가황혼련물(未加黃混練物)에 대개 존재하는 것이고 이 carbon black gel 은 고무의 보강작용에 있어서 기본 역할을 하며 여러가지 고무에 대하여 물리적 성질에 미치는 영향이 큰 것이다²⁾, ^{(20)~(24)}

Carbon black 과 결합하고 있는 불용성 고무분은 대개 30% 이상이나 되는데 정확한 carbon black gel content 는 polymer 나 첨가된 carbon black 및 혼련조건 등에 따라 달라진다.

일찍이 Boiry³⁾, Depew⁴⁾ Goodrich 와 Park⁵⁾ Stemberger⁶⁾ 및 Fielding⁷⁾은 carbon black 과 고무혼련물을 benzene 으로 추출하면 어느 한계에 가서는 가평형(假平衡)에 도달하게 되고, 이 가평형에서 고무는 매우 느린 속도로 추출된다고 했다.

추출정도는 carbon black 의 종류와 miling 정도에 따라 달라지며, 이것은 carbon black 의 흡착력으로 결합되어 있으며 그 흡착력은 carbon black 의 비표면적(比表面積)과 함수관계를 가지고 있기 때문이라고 했다.

이와같이 carbon black 이 고무에 첨가됨으로 해서 생성되는 bound rubber 가 여러가지 면에서 고무에 미치는 영향은 지대(至大)하므로, carbon black 과 bound rubber 와의 상호관계에 대하여 기술해 보겠다.

* 國立工業研究所

2. Bound Rubber 의 생성기구(生成機構)에 대하여

Carbon black 의 보강작용은 혼련시 고무에 형성된 유리(遊離) radical 의 작용에 의한 것이다. 다시 말하자면 유리 radical(free radical)이 carbon 입자(粒子)의 표면에 존재하는 화학물질과 결합하여 생성된 bound rubber 에 의하여 보강효과가 나타나는 것이다.

이 carbon black gel 이 생성되는 이유는 혼련시 carbon black 의 흡착력을 포함한 여러가지 인자(因子)에 기인(基因)되며, 또한 polymer 에 대한 산화반응 및 polymer 에 대한 기계적인 전단력(剪斷力)이 작용할 때 일어난다.

즉 bound rubber 는 전단력에 의한 탄성체의 분해 시 생성되는 radical 과 radical acceptor로서 여러가지 기능을 가진 carbon black 과의 결합으로 된 물질인 것이다. Carbon black 이 혼입(混入)되지 않을 경우에 있어서 고무 chain 은 mastication 에 의하여 절단되어 free radical 을 생성하게 되는데, 이 radical 은 Pike 와 Watson⁸⁾에 의하면 allylic type, R 이라고 했다.

Rubber-carbon black gel 생성에 대해서 고려 할 수 있는 mechanism 으로서는 free radical 이 생성됨과 동시에 반응이 된다고 볼수 있으며, 이 chemical combination 이 유력하다고 하는 증거로는 radical acceptor 로 작용하는 물질이 gel content 에 미치는 영향이 크기 때문이다.

Carbon 의 구조는 미확인이지만 X-ray 분석에 의하면 무정형(無定形) carbon black 은 구조내에 aromatic ring 이 층면(層面)의 형태로 축합(縮合)되어 존재하고 있으며⁹⁾, 이 층면중에서 소수가 작은 결정과 결합되어 있고 이것이 carbon black 내에서 무질서하게 배향(配向)하고 있다.

층면내에 존재하고 있는 각 탄소원자는 네개의 전자를 세개의 탄소원자에 나누어 주어, 각 carbon-carbon

결합에 대해서 1/3에 해당하는 공유결합의 특성을 나타내며 이 각 탄소에 대한 1/3 공유결합에 공명(共鳴)이 각각 작용하는 것이다¹⁰⁾.

축합환식구조(結合環式構造)에서의 분자궤도(分子軌道)는 자유전자의 energy가 거의 증가되지 않게 한다. 이러한 분자궤도에 있어서의 부대전자(不對電子)는 carbon black을 상자성(常磁性)을 띠게 한다¹¹⁾.

마찬가지로 해서 polymer나 free radical 같은 것에 있는 전자의 수가 기수(奇數)로 제한되어 있기 때문에 항상 전자를 수용(受容)할 수 있게 되어 있는 것이다.

이와 같은 이유로 해서 분자궤도나 혹은 carbon black system인 π—전자에 의해서 free radical이 수용되는 것이다. 층간(層間)에 있어서 불포화(不飽和) 정도의 불연속성은 free radical이 공격할 수 있는 자리를 제공하며 이렇게 됨으로서 carbon black이 특수한 여러 가지 기능형(機能型)의 radical acceptor로서의 역할을 하게 된다.

Rubber radical과 carbon black이 결합할 경우 carbon black 입자는 rubber chain이 절단되는 것을 termination 시킨다. 이렇게 해서 고무와 carbon black은 network를 형성하여 chemical bond에 의하여 결합되는 것이다. 이러한 network은 고무용제에 대해서 불용(不溶)이며 다만 팽윤(gel(swollen gel))로 된다.

Carbon black으로 인하여 고무가 불용화과정(不溶化過程)을 일으킨다는 것은 다음과 같은 두 단계로 생각된다¹²⁾.

즉 polymer와 carbon black의 반응이 서서히 일어 난 후 polymer가 물리적으로 급속히 흡착되어 bound rubber가 생성되기 때문에 불용화가 일어나는 것이다. 활성적인 carbon black이 polymer와 polymer가 cross-linking을 일으키지 못하게끔 충분한 공간을 차지하-

며, 대신에 이 공간에 bound rubber를 생성케 한다. 이러한 현상은 swelling measurement로서 구명(究明)된다. 즉, swelling test 시 bound rubber의 생성량과 단위 volume 당의 network chain의 결보기 수를 plotting하면 그 경향을 파악할 수 있다. 여기서 network chain의 결보기 수를 알려면 Flory와 Rehner의 swelling theory에서 나온 식, 즉

$$\nu = \frac{1}{V_s} \times \frac{\ln(1-v_r) + v_r + \mu v_r^2}{v_r^{1/3} - \frac{v_r}{2}}$$

로부터 계산할 수 있다^{13) 14)}.

여기서 ν 은 팽윤된 gel 중의 polymer의 volume fraction이고(이 경우 carbon black은 제외됨), μ 는 Huggins solubility parameter이며, V_s 는 solvent의 molar volume이다.

Fig. 1은 GR-S에 대한 예인데, 모든 carbon black에 대해서 plot 된 single curve에서 bound rubber의 양이 증가할수록 network chain의 volume density는 증가한다. 이것은 새로운 chain이 network에 첨가될뿐만 아니라 기존(既存)의 network가 한층 더 cross-linking되는 것을 의미하는 것이고, bound rubber의 경우에서 볼것 같으면 동일한 분자일지라도 새로운 위치에 들어가서 계속하여 carbon black 표면에 부착된다는 것을 말하는 것이다.

Karus와 Dugone¹³⁾ 및 Wagner와 Seller¹⁵⁾가 천연고무에 있어서 열간(熱間)에서의 bound rubber의 생성에 대한 연구결과는 서로 비슷하였다.

즉, bound rubber 생성속도가 온도에 따른다는 것은 대체적으로 불명확하였는데 그 이유는 polymer degradation으로 인하여 bound rubber가 파괴되기 때문이었다. 또한 Wagner와 Seller는 bound rubber 생성에




Fig. 1 41°F에서의 GR-S Carbon black gel의 network chain의 결보기 수

대한 Kinetics 를 구명(究明)하기 위해 carbon black 과 SBR 및 Butyl rubber 의 system 에 대해 연구했다¹⁵⁾.

즉 천연고무와는 대조적으로 SBR 이나 Butyl rubber 에 대해서는 비교적 낮은 온도범위에서는 물론이고(64 °C에서부터 142°C 까지), 높은 온도범위(105°C에서부터 190°C 까지)에서도 bound rubber 생성에 대한 경향이 잘 나타났던 것이다. Philblack O 와 SBR 혼합물을 nitrogen 분위기에서 64°C에서 142°C 까지 이르는 비교적 낮은 온도범위에서 행한 실험결과는 Fig. 2에서 알수 있는데, 반응정도가 낮은 것에 대해서는 zero-order kinetics 가 적용되므로 시간에 따르는 bound rubber 생성량과의 관계는 거의 linear 하다.




Fig. 2 加熱時間과 bound rubber 生成과의 關係

이 관계를 가장 잘 나타낸 것으로서는 Fig. 3 을 보면 알수 있는데 직선의 기울기로부터 계산한 activation energy 는 105°C에서부터 190°C 까지의 온도범위에서 Philblack O 와 Butyl rubber system 은 19 Kcal per mole 이고, Philblack O 와 SBR-1500 system 은 18 Kcal per mole이며, 60°C에서부터 140°C 까지의 온도범위에서는 전자와 후자는 다같이 18 Kcal per mole 이었다¹⁵⁾. 이것은 Kraus¹²⁾ 등이 행한 연구결과와 같았다.

Bound rubber 의 생성기구는 복잡하며 단일원인으로 해서 생성되는 것은 아니다. 水鳥正路 등²⁾에 의하면 bound rubber 는 carbon black 의 외부표면적과 흡유량(吸油量)이 밀접한 관계를 가지고 있는 것으로서 이들이 bound rubber 생성에 있어서 중요한 역할을 한다고 하며 일반적으로 carbon black 은 친유성(親油性)이며 고무와 결합하면 탄화수소인 고무분자에 의하여 포위되며 이 양자는 carbon black 표면의 반응성 원자단과 고무분자의 이중결합반응(혼련시의 발열에 의해서 촉진된다고 보았음), free radical 반응, 분극(分極)에 의한 결합, 물리적인 흡착에 의하여 결합하여 bound rubber 를 형성한다고 했다. 그리고 carbon black 의 외




Fig. 3 Bound rubber 生成時의 activation energy 를決定하기 위한 $\log 1/t$ 에 대한 $1/T$ 의 plot

부표면적은 bound rubber 생성량과 밀접한 관계를 가지는 것은 이와같은 여러 원인중에서도 물리적인 흡착이 중요한 영향을 준다. 水鳥正路 등²⁾에 의한 bound rubber 생성에 있어서의 중요한 기구로서는

- ① carbon black 이 고무분자에 의하여 포위되어
- ② 물리적인 흡착에 의한 양자의 결합에 의한것으로
- ③ 여기에 다른 기구(機構)가 앞에서 말한바와 같은 여러가지 관련을 가지고 생성된다고 했다.

이와같이 bound rubber 의 생성기구는 free radical에 의한 반응으로 해석되고 있다. 그러면 bound rubber 생성에 미치는 여러가지 인자의 영향을 구분해서 상술(詳述)해 보겠다.

3. Milling 的 영향

A) 대기종에서의 Milling

미혼련(未混練) rubber-carbon black 혼합물을 benzene 중에서 유백색(乳白色)의 혼탁물(懸濁物)로 생성되며 일회 혼련시의 분해특성은 여러가지로 상이하다. Benzene 용액중에 혼탁되었을 때의 액상(液相)의 색상(色相)은 무색이나, 반면 carbon black 은 상당량의 고무와 함께 응집성(凝聚性)의 gel로 존재한다. 진동(振動)이나 충격을 주었을 때의 gel의 분열강도(分裂強度)는 거의 증가하고, 건조시킨 불용성물질은 benzene 용액에서 gel 이 swelling 될 정도로 재차 swelling 된다. 다시 말하자면 이것은 rubber network 로 작용하는 것이다.

Table I은 탈지(脫脂) crepe에 대한 여러가지 성질을 나타낸 것인데 mill 통과 회수가 100회 미만의 경우에서는 gel %가 증가하지만 그 이후는 점점 감소하며 gel composition도 마찬가지이다.

Natural rubber (smoked sheet와 extracted crepe)도 rubber-carbon black gel 생성량, 생성속도, 분해속도는 탈지 crepe와 유사하다.

Table I. 탈지 Crepe gel의 성질(Philblack O 50
부 혼입. 대기중에서 milling)

Mill 통과 회수	Gel, %	Gel 팽윤도 g. benzene/g. gel	Gel 조성 %rubber	용해성 고무의 점도
0	33	6	1.9	5.2
1	49	19	33	4.0
5	64	12	53	2.5
10	65	13	54	2.2
15	64	11	52	—
30	61	10	53	—
100	48	11	38	—
173	37	~4	23	0.5
211	33	~4	27	0.6

B) Nitrogen 중에서의 Milling

대기중에서 milling 할 경우 gel이 생성될 때와 비교해 보건데, 같은 정도의 mastication 일지라도 산소의 radical acceptor로서의 작용이 없다고 가정하면 nitrogen 중에서의 gel 생성이 훨씬 많다. Gel 생성 속도는 대기중에서 mastication 할 경우의 gel content가 최대로 되는 정도까지 유사하며, Table II에서 보는 바와 같이 mastication 시간이 일분(一分) 이하일 경우이다.

Table II. Milling에 의한 Rubber-Carbon Black 혼합물의 성질 (30°C에서 internal masticator 사용)

Mastication 시간, 分	대기중에서 생성된 Gel		질소중에서 생성된 Gel	
	팽윤도 g. benzene/g. gel	조성 %, rubber	팽윤도 g. benzene/g. gel	조성 %, rubber
0.33	39	16	39	46
0.66	44	13	41	48
5	40	17	38	—
20	36	18	34	50
45	33	7	29	46

Nitrogen 중에서의 gel content는 적어도 30분 정도 mastication을 한다 하더라도 일정하다.

C) Radical Acceptor와 혼련시의 Gel 생성

Rubber-carbon black gel이 carbon black의 radical acceptor로서의 반응성 때문에 생성되며 이때의 gel content는 acceptor를 첨가 함으로 인하여 rubber radical에 대해서 한층더 감소하게 된다.

Pike와 Watson⁹⁾ 및 Watson¹⁶⁾에 의하면 Internal mixer에서의 mastication 시와 Open mill에서의 milling의 경우 전자에 있어서 산소는 chain의 절단을 termination시키지만 후자의 경우에는 비교적으로 효과가 감소된다.

Radical acceptor는 광범위한 가소효과(可塑効果)를 가지고 있어서 이 가소성에 대응할 정도로 milling 시에 gel 생성을 억제한다는 것은 Fig. 4를 보면 알 수 있다.




Fig. 4 Radical acceptor가 gel content에 미치는影響

Radical acceptor에 의하여 carbon black gel이 감소된다는 사실은 rubber chain이 절단되었을 때 보다는 오히려 carbon black 입자의 표면에 결합위치를 비활성화(非活性化)한다는 것으로 설명할 수 있다.

Nitrogen 중에서 milling 할 경우 radical acceptor를 소량 가해주면 대기중에서와 마찬가지로 rubber-carbon black gel 생성에 영향을 준다. 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 같은 radical acceptor는 rubber가 전단력을 받았을 때 절단된 chain을 cross-linking 시키지 않고 chain의 절단을 termination 시키며 또한 carbon-black gel의 생성을 방지한다.

p-Nitrophenol과 같은 cross-linking radical acceptor는 gel 생성을 그다지 효과있게 저하 시키지 못하는데 Watson¹⁶⁾에 의하면 고무 chain 말단에 제이차 radical을 형성하기 때문이며, 이것들이 carbon black과 결합하기 때문에 대기상태에서 산소의 작용은 이러한 cross-linking radical의 반응성을 효과적으로 억제한다고 했다.

D) Milling Temperature의 영향

Pike 와 Watson⁶⁾ 및 Watson¹⁶⁾에 의하면 대기중에서 milling 할 경우 정상적인 열반응과는 대조적으로 전단작용에 의한 radical 생성으로 말미암아 온도계수(溫度係數)가 negative 가 되며, rubber-carbon black gel 생성도 마찬가지로 온도계수가 negative 가 된다고 한다.

Rubber-carbon black 혼합물의 batch를 대기중에서 roll의 온도를 차기 달리하여 milling 정도를 동일하게 하면 gel content는 다른 조건하에서의 maximum value 보다 저하되며, 온도를 저하시킬수록 gel 생성은 증가된다.

Nitrogen 중에서 rubber-carbon black 을 대기중에서와 같은 milling 조건으로 처리하면 gel content의 변화가 그다지 없으며, nitrogen 존재하에서의 maximum gel content와 기타 성질은 온도와는 관계가 없다.

E) 각종 Carbon Black에 의한 Gel 생성 및 천연 고무에 대한 영향

Carbon black의 종류에 따라 gel 생성속도, 최대치 및 이에 따른 gel content의 감소는 milling 정도에 따라 달라짐을 Fig. 5를 보면 알수 있다.

Smoked sheet 와 탈지 crepe에 분산된 carbon black 혼합물에서의 gel content는 유사하며 이것은 자연적으로 존재하는 비교무분은 그다지 큰 영향을 미치지 않기 때문이다.




Fig. 5 Carbon black의 種類에 따른 gel content의 變化

F) 합성고무에 대한 Gel 생성

Neoprene이나 GR-S에 있어서의 carbon black 혼합물에서 생긴 gel의 용해특성과 천연고무에서의 gel의

용해특성과는 유사하다. Open mill에서의 milling 시 초기에는 carbon black과 상당량의 고무가 gel을 생성하며 milling을 반복할수록 carbon black gel의 응집성을 증가한다.

Philblack O 50부와 rubber(Neoprene, GR-S, 및 Butyl rubber) 100부의 혼합물에 대한 cold milling 정도에 따른 gel의 생성은 Butyl rubber에서는 생성되지 않는다(Fig. 6). 이 이유는 Butyl rubber가 cold milling 시 radical acceptor와 미가소화(未可塑化)된 상태로 있기 때문이다. Cold milling의 경우에 있어서 radical이 생성되지 않으면 gel이 생성되지 않는다는 것은 carbon black이 cold milling에 있어서 고무와 결합하는데 활성이 아니라는 사실을 말해주는 것이다.




Fig. 6 Neoprene, GR-S 및 butyl rubber에서의 gel 生成 (Philblack O 56部 Rubber 100部)

4. Carbon Black의 특성치(特性值)와 Bound Rubber와의 관계

Carbon black의 특성치로서는 pH, 휘발분, iodine 흡착량, 수분, 흡유량, 비표면적(比表面積), 질소흡 표면적 등을 생각할수 있는데, 水鳥正路 등²⁾은 흡유량, iodine 흡착량 및 전자현미경에 의한 표면적과 bound-rubber의 생성량과의 관계를 연구한바 있다. 즉, 전자현미경표면적과 iodine 흡착량에 대한 bound rubber 생성량과의 관계는 직선적인 관계가 있고(정비례관계), 흡유량과의 관계는 흡유량의 증가에 따라 bound rubber 생성량은 지수적(指數的)으로 증가한다고 보고 했다.

특히 channel black과 같은 휘발분이 많은 것은 표면에 화학적으로 활성인 관능기(官能基)가 많이 존재하며, 이 관능기가 고무분자나 혼련중의 고무분자의 결단에 의하여 생성된 free radical 등과 화학적으로 결

합하여 bound rubber를 생성한다고 했다.

5. 미가황(未加黃) 고무의 점도와 Bound Rubber

Fig. 7은 100°C에 있어서 Mooney Viscometer로 측정한 점도와 bound rubber 생성량과의 관계를 나타낸 것인데, 혼련시간이 길어짐에 따라 bound rubber의 생성량이 증가하고 점도는 저하되는데, 이것은 혼련시에 전단력에 의하여 고무분자가 분해되어 polymer gel이 감소되기 때문이다.




Fig. 7 Mooney viscosity 와 bound rubber 生成과의 관계

6. 가황배합고무의 물리적 성질과 Bound Rubber

水鳥正路等²⁾의 보고에 의하면, bound rubber가 가황배합고무에 미치는 영향은 bound rubber의 생성량이 증가할수록 대체적으로 가황고무의 물리적 성질이 개선되었다.

즉, 경도(硬度), 300% modulus, 마모저항(摩耗抵抗), 굴곡균열(屈曲龜裂)은 증가하였고 인열저항(引裂抵抗)에는 영향을 미치지 않았으며, 항장력(抗張力)은 약간 감소하였고 신장율(伸張率)은 현저하게 감소하였다.

이러한 경향은 고무분자가 carbon black에 의하여 고정되어 배합고무의 강성(剛性)이 강화되었다는 것을 나타내는 것으로서 이것은 bound rubber가 충진물의 보강작용에 미치는 중요한 요인이 된다는 것을 말한다.

7. 온도가 Carbon Black의 흡착력에 미치는 영향

온도가 상승함에 따라 carbon black에 의한 고무의 흡착량은 증가한다. 그러나 흡착속도는 온도에 따라 쉽게 변한다.

Rubber(GR-S X-478) 100부에 대하여 Staex R(HAF) 각 50부와 100부를 분산시킨 혼합물의 예를 볼것 같으




Fig. 8 Polymer gel 生成溫度 以下에서 carbon black에 依한 GR-S X-478의 吸着量과 溫度와의 關係

면(Fig. 8과 9), carbon black을 혼합하지 않은 것은 불용성 고무분(分)이 저하되는데 비하여 혼합된 것은 온도상승에 따라 증가하며, 특히 100부의 carbon black을 혼합시킨 것은 20% 까지에 이른다. 85°C에서부터 120°C 사이의 온도범위에서의 흡착속도는 85°C 이하에서의 속도보다 거의 다섯배(倍)나 크다. 이 온도범위에서 흡착속도가 변화한다는 것은 polymer에 있어서 불용성 분(不溶成分)이 증가된다는 것이며, 이것은 polymer 내에서 산화가 일어난다는데 기인한다. 온도범위를 135°C에서부터 180°C로 넓히면 불용성 polymer gel의 생성량은 급격히 상승하는데 180°C에서는 80%에 달한다(Fig. 9).

이 온도범위에서 불용성 고무분이 제 이차적으로 급격히 상승한 것은 불용성 polymer gel 때문이고, carbon black을 첨가한 분산물에 있어서의 불용성 고무분의 증가속도는 carbon black을 첨가하지 않은 polymer의 증가속도만치 크지 않은데, 이것은 carbon black이 혼입됨으로 인하여 polymer gel의 생성을 억제하기 때문인 것이다.

온도가 고무의 산화에 미치는 영향을 검토하기 위해 Sweitzer와 Francis Lyon¹⁷⁾은 GR-S와 carbon black의 분산물의 경우, carbon black을 혼입시켰을 때와 혼입하지 않았을 때의 양자에 있어서 온도와 점도와의 관계를 구명했다.

즉, 85°C 까지는 carbon black을 혼입하지 않은 polymer는 점도의 변화가 그다지 없는데 85°C를 전후해서 점도가 급격히 감소되며, carbon black을 혼입했을 경우에는 135°C 까지는 점도변화가 그다지 없었




Fig. 9 Carbon black에 依한 GR-S X-478의 不溶化와 溫度와의 關係
다.

전자의 경우는 85°C를 경과하고서 부터는 산화로 인한 chain scission이 급히 증가되기 때문인데, 이것은 solvent에 대한 흡착속도가 증가되기 때문에 polymer의 접도가 급히 떨어진다고도 볼 수 있다. 후자의 경우는 carbon black 혼입에 대한 효과를 두 가지로 해석할 수 있다.

즉 저분자량 불질의 chain scission으로 생성된 물질이 흡착된다는 것이고, 또 한 가지는 chain scission이 진행됨에 따라 산화로 인해서 생긴 중간물질이 흡착되어 불활성화된 것이라고 볼 수 있다. 이것은 전기한 두 가지의 흡착효과가 같이 일어날 수도 있고 carbon black을 혼입하지 않은 polymer의 접도가 감소된 것은 분자구조에 변화가 생긴 때문이라고도 할 수 있는 것이다¹⁸⁾.

Carbon이 분자량에 따라 polymer를 선택적으로 흡착한다는 가능성을 검토하기 위하여 nitrogen에서 시험을 행한 결과 cross-linking 반응이 일어 난다는 것을 알았다¹⁷⁾(Fig. 10).

즉 nitrogen 분위기에서는 carbon black을 혼입 않은 polymer의 접도가 상당히 증가됨을 알수있고 반면에 carbon black을 혼입한것은 접도가 뚜렷이 감소한다. 이것 역시 carbon black의 효과를 두 가지로 설명




Fig. 10 大氣中에서와 窒素中에서 熱處理할 경우 Polymer와 Carbon-Rubber混合物의 粘度에 미치는 影響

할 수 있다.

즉 그 하나는 고분자량의 물질이 흡착되는 것이고, 둘째는 cross-linking 반응이 진행됨에 따라 산화에 의해 생긴 중간물질이 흡착되어 불활성화된 것이라고 볼 수 있다.

결과적으로 이러한 반응들에 있어서 carbon이 가지는 큰 역할은 polymer의 chain scission이나 cross-linking이 진행됨에 따라 활성중간물질이 흡착력을 가지므로 해서 polymer의 chain scission과 carbon black과 polymer가 제대로 반응을 하지 못하게끔 억제한다고 볼 수 있다.

8. Polymer Gel 생성억제에 미치는 인자

모든 carbon black은 polymer gel 생성억제 효과를 가지나, 각 carbon black마다 독특한 효과를 나타내며 carbon black의 표면의 형태가 하나의 인자로 작용한다. 반면에 비(非) carbon pigment는 이러한 성질이 거의 없다(Fig. 11).

Carbon black은 산화중간생성물에 대해서 선택적이고 흡착력이 있으며 반면에 비 carbon pigment는 이러한 흡착력에 있어서 비교적으로 비 선택적이다.

결과적으로 선택성이 크면 클수록 polymer gel 생성




Fig. 11 各種 Pigment 에 있어서 GR-S X-478 에對한 Polymer Gel 生成 억제 效果

억제효과는 커지고, 선택성이 작으면 작을수록 최소가 된다. 미분상(微粉狀) thermal black에 존재하는 유상물질(油狀物質)을 추출제거 하면 channel black처럼 gel 생성억제효과가 커지며, thermal black을 많이 가할수록 gel 생성억제효과는 증가된다. HAF black은 channel black 보다 gel 생성억제효과는 작은데 효과를 최대한으로 내자면 첨가량을 높여야 한다.

Channel black과 같은 정도의 입자라도 HAF 향을 증가시켜야 한다는 것은 gel화 중간물에 대한 활성이 적기 때문이다.

Carbon pigment가 polymer gel 생성억제에 효과가 있다는 것은 산화에 의한 chain scission 반응을 억제하는 작용과 관련이 있으며, 비 carbon pigment는 기껏해봐야 polymer gel 생성억제효과가 극히 작기 때문에 산화에 의한 chain scission 반응을 억제하는 효과가 거의 없는 것이다.

Channel Black과 미분상(微粉狀) thermal black은 표면화학적인 면에서 근본적으로 상이 할지 모르나 polymer gel 생성을 억제하는 효과가 실제적으로 어느정도 같다. channel black은 휘발성이 높은 반면 thermal black은 휘발성이 낮고 alkali 성의 pH를 가진 분해 black이다. furnace black은 channel black이나 thermal black처럼 최대한의 polymer gel 생성억제효

과가 없다.

Carbon 이 ethylene 같은 double bond를 가진 불포화 carbon 일 경우는 polymer gel 생성억제효과가 크다는 것은 Stearns 와 Johnson¹⁹⁾ 및 Sweitzer 와 Francis Lyon¹⁷⁾에 의하여 연구된 바 있다.

이와 같이 불포화 carbon의 산화반응에 대한 억제효과는 carbon 표면의 chemical group과 free radical이 상호작용하기 때문이다.

9. 결언(結言)

고무와 carbon black 간의 상호작용의 기구(機構)를 해석하기 위하여 보통 carbon black 입자의 물리적 성질, 특히 carbon black 입자의 크기와 흡착력에 대한 물리적 성질로 볼수도 있고, 충진체로된 가횡물의 탄성작용이라고 볼수도 있으며, 혹은 이양자를 비교하기 위한 것이라고도 볼수 있다.

Cold milling 시 결합하는 radical은 allylic type, R이거나 peroxide, RO₂ 인데 이것들이 산소분자와 서서히 결합하는 것이다. p-Nitrophenol이 R과 RO₂ radical에 대해서 선택적 작용을 하며 mastication 시 gel content에 영향을 준다는 것은 R이 활성 radical이라는 것을 말한다.

Cross-linking acceptor는 gel content를 저하시키지 못한다. 왜냐하면 rubber chain에 2차 radical을 형성하기 때문이다. Rubber-carbon black gel이 여러가지 조건밀에서 가지는 성질과 그 생성형태는 radical reaction으로 설명 할 수 있다.

Nitrogen 존재하에서의 초단계 milling 후 gel content가 평탄하다는 것은 rubber-carbon black 결합속도가 평형에 달했다는 것을 말하고 결합고무의 chain이 전단력을 받을때에 있어서는 rubber chain의 결단과 재결합이 평형에 달했다는 것을 말한다.

고무와 carbon black의 종류가 다르면 동일한 milling 조건하에서 gel content가 달라진다. 정상적인 비(非) 고무분은 영향력이 그다지 없으나 어떤 고무는 약품처리한 pale crepe 같이 'radical acceptor'를 가지고 있다.

고무자체의 영향은 주로 분자량에 기인한 것이고 따라서 분자량이 증가하면 gel content도 증가한다. Carbon black의 radical acceptor로서의 효율은 입자가 작으면 작을수록 증가하고 표면적이 크면 클수록 radical 생성을 억제한다.

Carbon black이 천연고무 보다는 GR-S 와 Neoprene 가횡물의 물리적 성질에 미치는 영향은 비교적 크고, Butyl rubber에 대해서는 훨씬 작다는 사실은 rubber carbon black gel 생성량이 작다는 것과 일치하는 것이다. GR-S 와 Neoprene을 cold milling 하면 carbon

black 거의 전부가 network 을 형성하지만 Butyl rubber는 carbon black 과 network 을 형성하지 않는다.

일반적으로 carbon black 과 rubber 의 상호작용에 의하여 rubber 가 보강되는데 이것은 물리적인 흡착을 수반한 free radical 과 carbon black 의 radical acceptor로서의 역할에 의한 chemical combination 의 결과라고 볼수 있겠다.

참 고 문 헌

- 1). C.W. Sweitzer, W.C. Goodrich and K.A. Burgess, *Rubber Age* (N.Y.), 65, 651 (1949)
- 2). 水鳥正路, 末次健助, 萩原茂示, 河添邦太郎, 福民義民, 工業化學雜誌, 64, 643 (1964)
- 3). Boiry, Rev. gén. caoutchouc. 8, 108 (1931); *Rubber Chem. Tech.*, 5, 326 (1932)
- 4). Depew, *Ind. Eng. Chem.*, 21, 1027 (1929); *Rubber Chem. Tech.*, 3, 87 (1930)
- 5). Goodrich and Park, *Ind. Eng. Chem.*, 20, 621 (1928); *Rubber Chem. Tech.*, 1, 240 (1928)
- 6). Stamberger, *Kautschuk*, 7, 182 (1931); *Rubber Chem. Tech.*, 5, 146 (1932)
- 7). J.H. Fielding, *Ind. Eng. Chem.*, 29, 880 (1937)
- 8). M. Pike and W.F. Watson, *J. Polymer Sci.*, 9, 229 (1952)
- 9). J. Biscoe and B. Warren, *J. Appl. Phys.*, 13, 364 (1942)
- 10). L. Pauling, "Nature of Chemical Bond," 2nd ed., Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1944
- 11). C. Coulson, *Nature*, 159, 265 (1947)
- 12). G. Kraus and J. Dugone, *Ind. Eng. Chem.*, 47, 1809 (1955)
- 13). D.J. Flory, *J. Chem. Phys.* 18, 108 (1950)
- 14). D.J. Flory, and J.Jr. Rehner, *Ibid.*, 11, 521 (1943)
- 15). P. Wagner, and J.W. Sellers, *Ind. Eng. Chem.*, 51, 961 (1959)
- 16). W.F. Watson, *Ind. Eng. Chem.*, 47, 1281 (1955)
- 17). C.W. Sweitzer and Francis Lyon, *Ind. Eng. Chem.*, 44, 125 (1952)
- 18). W.O. Baker, *Ind. Eng. Chem.*, 41, 511 (1949)
- 19). R.S. Stearns and B.L. Johnson, *Ind. Eng. Chem.*, 43, 146 (1951)
- 20). 久保田威夫, ラバーダイ체스트 9, 8, (1957)
- 21). 久保田威夫. *Ibid.*, 9, 9, 18 (1957)
- 22). 久保田威夫. *Ibid.*, 9, 10, 31 (1957)
- 23). 北山博. *Ibid.*, 18, 6, 2 (1966)
- 24). 北山博. *Ibid.*, 18, 7, 44 (1966)

〈Topics〉

달開拓에 寄與하는 고무產業

아폴로 14 號가 달에 着陸했을때 고무分野에서는 重大한 2 가지 役割을 하였다. 即 Shepard 와 Mitchell 이 달에서 움직이던 人力車의 고무 타이어는 Goodyear 社에서 만든 것으로 이 성분은 特殊한 配合의

polyisoprene 고무를 使用했으며 카아본 블랙은 包含되어있지 않다고 하며 끌프공의 제조자와 성분은 아직 mystery이다.

(Rubber World, 4, 1971)

Denka: 유우畠市場 擴大

日本の Chloroprene 生産의 代表의 會社인 Denki Kagaku Kogyo K.K. (Denka)는 유우畠의 販賣擴張을 서둘르고 있다.

그 이유는 Denka 의 總販賣額의 60%以上이 유우畠 40

個國 以上에서 實績을 올렸기 때문에 지금도 每年 42,000吨을 生產하고 있다.

(Rubber World, 4, 1971)