

想됨으로 이點은 漸次 解決되어 가리라고 생각된다.

參 考 文 獻

1. Eridgestone type, 日本도래정구, Polyurethane 149 (1961 横書店)
2. B.A Dambow: Polyurethane, 1. 1957 (Reinhold)
3. R.J. Athey: Rubber Age, 85 (1) 77 (1959)
4. A.J. Sampson: C.F. Blaich. Jr, ibid, 89 (2) 263 (1961)
5. M.L. Nadler: Rubber World 144 (4) 78 (1961)
6. O. Bayer, E. Müller: Rubber Chem & Tech. 23. 812 (1950)
7. E. Müller, O. Bayer: ibid 26. 493 (1953)
8. 田中 武英, Chemical Engeering 3 (7), 3, (1958)
9. Bayer Pamphlet: Order No. LK 5178e (March 1959)

10. S.V. d' Adolf: Rubber World 144 (4) 67 (1961)
11. W.G. Ogden: ibid 136 (4) 537 (1957)
12. Bayer 社 Pamphlet: order No. LK 6182e (April 1960)
13. Bayer 社 Pamphlet: order No. K 3080e (July 1959)
14. O. Kiplinger, E. Gruber: Rubber Age 84 (6) 959 (1959)
15. M.M. Sweab: ibid 92 (4) 567 (1963)
16. 社佐藤久之 工業材料 6 (8) 35 (昭和 33)
17. C.S. Schollen berger, H. Scott, GR Moor: Jbid 137 (4) 549 (1959)
18. C.S. Schollen berger, L.G. Pappers: Rubber World 142 (6) 81 (1960)
19. C.A. Waugaman, H. Scott, GR Moor: ibid 137 (4) 549 (1958)
20. R.S. Walker: ibid 144 (4) 76 (1961)
21. K.A. Pigott, C.L. Gable etc: SPE Journal 19 (12) 1281 (1963)

새로운 原 料

李永信※ 李賢五※※

1. 緒 言

오늘날 全世界市場에 있어 23個會社가 urethane 弹性體 製造用 原料로서 40餘가지의 方法을 提供하고 있다.

그러나 urethane이 活潑히 發展되고 있는데도 不拘하고 urethane의 全量은 天然고무나 polyethylene, polystyrene에 比하여相當히 적다.

1966년 urethane 弹性體의 全生產量은 12,000~150,000t 이었으나 이것은 天然고무나 合成고무에 比하여 量的으로는 約 0.2%이며 總金額으로는 約 0.6%에 不過했다.

消費者가 urethane을 使用하는데에는 어느 系統의 것이냐 또한 어떠한 特殊한 形態의 것을 選擇하느냐가 頭痛거리였다.

이 論文에서는 urethane에 대한 一般化學과 技術에 대하여 論議코자 한다.

표 1은 市販되는 urethane 弹性體의 여러가지 系統과 應用面을 나타내었다.

Urethane 弹性體를 使用하여 얻어진 一片의 經驗은 最小限度로 滿足스러운 成就에 큰 도움이되나 또한 쉽게 敗失의 原因이 되기도 한다.


一般的으로 複雜하고 어려운 技術的問題가 해결되거나 좀더 簡單な 生產品을 使用하여도 成功하지 못할 때 Urethane을 選擇하게 된다.

物理的 化學的性質의 多樣化, 加工技術의 多樣化, 始作物質의 價格이나, 有用度의 變化등이 이 分野에 있어서의 激勵와 進展의 原因이 되고 있다.

Urethane 弹性體가 合成고무 分野에서는 아직도 幼稚하므로 將來에는 더 많은 發達과 進步를 가져올 것 이 기대된다.

※延世大學校 大學院 ※※仁荷大學校 工科大學

표 1. urethane 弹性體의 用途



加工技術의 모든 相違點을 無視하고 모든 urethane 弹性體는 中間分子量의 polyisocyanate 라는 基本成分과 大部分의 경우 다른 附加補助化學藥品으로부터 만들어 진다.

이제 生產品의 3 가지 種類에 대하여 이야기 하고자 한다.

우리가 普遍 使用하는 基本成分은 一般的으로 poly ether 이나 polyester 이다.

이들은 最終製品中 50~80% 的 重量을 차지하고 이러한 이유로

- 1) 물, 溶劑 或은 潤滑油中에서의 膨潤이나 또는 加水分解나, 뜨거운 空氣에 對한 抵抗性과 같은 化學的性質
 - 2) 抵溫에서의 柔軟性과 같은 物理的 性質
 - 3) 價格面등에 重大한 영향을 주기 때문이다.
- 그리므로 Polyol의 새로운 形태에 대하여 알아보기로 하자.

2. Poly Caprolactone

Poly Caprolactone 은 diol 存在下에서 Caprolactone

의 重合에 의하여 얻어진다.





그림 1. Poly Caprolactone 的 合成

一般的의 polyester 와는 달리 鎮는 단지 한 形態의 monomer 를 單位로 하여 構成되어 있다. Poly Caprolactone 은 넓은 分子量범위에 利用되어 液體 또 热可塑性 成分으로 製造할 수 있음을 暗示해 준다.

Poly Caprolactone 으로 製造된 poly Urethane 弹性體는 加水分解에 對한抵抗性이 极히 크며, 일반物性은一般的의 Urethane 弹性體의 一般物性과 거의 비슷하다. 그의 細密한 物性은 Isocyanate 와 鎮延長劑와의 比率에 따라 決定되며, 또한 加工方法에 따라 決定된다.

高分子量(約 2,000)의 Poly Caprolactone 은 第一 높은 弹性과 第二 높은 2次轉移點을 가지고 있다. 2次

(그림 3 參照)




그림 2. 溫度와 彈性의 young's modulus 와의 關係
轉移點位置와 溫度와의 函數인 彈性의 Modulus 는 그
림 2에 나타난 것과 같이 分子量에 따라 變化된다.

第1 높은 轉移點을 가지는 基本彈性體는 낮은 氷點
(+5°C)등을 나타낸다.

이 曲線은 Urethane 彈性體의 一般的인 性質과 一致
된다.

基本成分의 分子鎖 길이가 커지면 따라서 Urethane
部分간의 거리도 길어진다.

이것은 낮은 溫度에서 硬化가 덜 되는 原因이된다.
왜냐하면 Urethane Segment 單位間의 分子力이 減少되어
彈性體의 濃度가 낮아지기 때문이다.

다른 意味로는 Diol의 鎮길이에 일정한 制限이 있다
는 것이다.

Diol 이 室溫에서 結晶이 되면 높은 方向度가 나타나게
됨으로 이것으로 製造된 Urethane 彈性體는 2次轉移點
以上에서도 硬化가 매우 잘된다.

이點을 減少시키기위하여 Diisocyanate 와 鎮延長劑
즉 Glycol 이나, Diamine 의 量을 增加시켜야만 한다.

이렇게 하여 構造의 規則性은 破壞되며 彈性體는 低
溫에서 硬化되는 것이 防止 된다. 이러한 組合은 彈性
體에 낮은 硬度를 附與하지 않는다는 것은 明白하다.

3. Aminopolyether

低粘度 Aminopolyether 은 Nitroarylene Isocyanate
2分子와 一般 Polypropylene Ether 을 反應시키고 Nitro
基를 水素化시킴으로서 얻어진다.

이것들은 Isocyanate에相當히 높은 活性을 나타낸다




그림 3. Amino-polyether

Urethane 彈性體의 濡蝕 및 摩耗에 對한 큰 抵抗性
으로 因해 이 物質을 lining pump, Impeller, 分離器,
自動車의 splasher, pipe 등에 使用할 때에는 훌륭한 効
果를 얻는다. 液狀의 出發物質이 높게 加速된 結合이나
連結된 齒車나, piston pump 등의 助力を 받아 互接
lining 될 表面에 噴霧시키는 特殊加工方法도 開發되었
다.

使用條件에 따라 Polyester를 基本으로한 彈性體나
Polyester를 基本으로한 彈性體인가가 決定된다. 이
러한 理由와 낮은 粘度때문에 Polyethylene Ether 이 가
장 便宜한 原料이다. 때때로는相當히 加水分解에 대
한 큰抵抗이 要求된다.

다른面에서는 그들의 OH 基의 反應성이 높고 주성
鹽, 或은 第3級 Amine 등과 같은 多量의 活性劑가 成形
을 빨리 하기위하여 使用되어야만 한다.

이러한 鍼媒는 높은 溫度의 空氣老化와 물에 의한
分解를 促進시키기 때문에 最終彈性體에 不利하게 되는
것이다.

Amino 基를 末端基로, 하는 Polyester는 促進劑를
使用하지 않아도 噴霧技術에 使用될 수 있다.

이 反應은 TDI 或은 MDI 와 함께 one short process
에서 일어난다 彈性體의 硬度는 例를 들면 Aminoether
에 Free Amino를 첨가시킴에 따라 80~93 shore A 사
이로 調節할 수 있다. 引張強度, 耐摩耗性과 같은 物
性은 滿足스러우며 耐老化性도 良好하다. 이러한 Am
inoether 은 現在 實驗室의 으로만 使用되고 있다.

4. OH 基를 가지고 있는 Polybutadiene

基本成分으로서 各各 OH 基를 가지고 있는 Butadiene
의 均質重合體나 styrene 또는 acrylonitril의 共重合體

도 사용된다 (그림 4 참조)




그림 4. Polybutadiene

分子量은 3,000 정도이며 官能數는 2 以上이다. OH 基는 Allylic 型이다.

이러한 Polymer는普通의 Diisocyanate 단독으로나, Glycol과 Diamine을 함께 사용하여鎖을 延長시켜서 urethane彈性體가 된다. 最終製品의 物理的性質은活性充填劑를 使用하면 刮目할 만큼增加된다.

價格의 低下, 粘度의 調節, 加工特性등은 基本 添加
로서 調節할 수 있다.

引張強度나 引裂強度는 比較的 좋다. 彈性과 圧縮成形에 대한 것은 아직報告가 없다.

單純히 Polyester 나 Polyether 로 만들어진 Urethane
彈性體와 比較하면 이들 Polymer 는 加水分解에 좋은
抵抗性을 가지는 弹性體이다 이것은 系에 Hydrophobi-
city 에 歸屬된다.

다른 의미로는 潤滑油, 燃料 或은 溶劑들과 接觸하였을 때에는 一般的의 方法으로 黃化된 同一系 合成고무의 性能과 거의 같다. polybutadiene 을 使用한 urethane 彈性體는 caulk 나 sealant 뿐만 아니라, coating 物, 一般用 고무製品에 利用됨은勿論 自動車 tyre, 모 드 射出成型物에 까지에도 使用될 수 있다.

5. Hexane Diol Polyester

Urethane 彈性體의 製造用으로 市販되는 一般 Polyester 은 Adipic acid 와 Ethyl glycol 로 본래 만들어진다.

i) Polyester는 優秀한 物理的性質과 潤滑油와 많은 溶劑에 대하여 낮은 膨潤性을 가지고 있다. 그러나 室溫에서 溶解되기 때문에 제조한 彈性體는比較的 낮은 溫度에서도 쉽게 硬化된다. 그리고 2次轉位點은 約 -20°C 이다.

그뿐만 아니라 加水分解에 대한 抵抗性은 매우 좋지

않다. 摄溫에서의 유연성은 1.2 propylene glycol 혹은 1.4 butylene glycol에 의하여 ester 中에서 ethylene glycol의 1部를 置換시키므로서 增進될 수 있다.

이러한 것들로 혼합된 polyester로 만들어진 弹性體의 加水分解抵抗性은 또한 그렇게 좋지도 않다.

多年間 다른 glycol 이 많이 사용되어 였으나 이제는
1.6 Hexandiol 가 adipic acid ester 製造에 便利하다고
알려져 있다. (그림 5 參照)

ethylene glycol과 adipic acid를 사용한 polyester

1,6-Hexanediol 과 adipic acid 를 사용한 polyester.

그림 5. polyester.

萬一 이 polyester 가 다른 glycol 을 含有치 않으면 그의 mp. 는 約 40°C 이며 ester 鎮間의 分子間 引力으로 因해 引張強度, 裂強度와 耐摩耗性이 높아진다.

2 決轉移點은 다시 상당히 낮아지지 않는다. (約-20°C) polyester 内에 긴 碳素鎖部分이 있으므로 吸水性이 적고 加水分解의 抵抗성이 커진다. 또한 燃料 등에서 膨潤性은 ethylene glycol poyester 로 만들어진 urethane 車性體보다 약간 둔 것이다.

現在 Hexane diol 와 adipic acid로 부터의 均質 polyester 는 商業的으로 利用할 수 있는 系列中에서 注型 urethane 고무의 基本으로 使用되고 있다.

2.4 tolylene diisocyanate의 二量體로서 黃化시키면
硬度가 80~90 shore A인 彈性體을 提供하고 이 範圍
내에서 最高의 物理的性質과 耐化學的性質을 얻을 수
있다.

이 弹性體는 工業商品製造用으로 使用된다.

Hexane diol 과 Adipic acid 의 均質 Polyester 의 가
장 큰 短點은 結晶化되는 傾向이다.

그의 矯正法은 polyester 를 低分子量으로 하는 것과
少量의 diisocyanate 를 使用하여 鎖를 延長시켜서 分子
의 配列을 不規則하게 하는 方法이다.

이렇게 하면 結晶性은 減少되나 2次轉移點은 더 낮
어지주는 않는다.

다른 Hydrophobic glycol에 의하여 Hexane Diol나 dimethyl-1,3 propane diol의一部의置換은最絕製品의物理的性質에 있어서 크다란變化을 가져온다.

이 혼합된 polyester는 鑄造에 의하여 혹은 고무의 中間物의 의하여 urethane 弹性體을 製造한다. 그리고 低溫特性이 좋을 뿐만 아니라 加水分解에 對해서도 抵抗성이 큰 热可塑性物質로도 製造될 수 있다. (그림 6 參照)

이들의 生產品의 몇개는 商業的으로 또는 몇개는 試

驗商品으로서 市場에 나들고 있다.

100°C 물에 投入시켜, 加水分解의 低抵抗性이 改善된 polyester 彈性體의 3 가지 形態을 그림 7에 나타낸다.




그림 6. 温度와 弹性의 young's Modulus 와의 關係




그림 7. polyester 弹性體의 3 가지 形態

彈性體는 注型 中間物質로 製造된 것이며 A는 Hexane Diol 均質 polyester의 69 SHD이며 TID의 二量體로 黃化되었으며, B는 Hexane Diol로 만들어진 polyester이다. C는 ethylene glycol로 만들어진一般 polyester이며, B와 C는 63 SHA이며 過酸化物로 黃化되었다. 모두 老化防止剤로서 polycarbodiime이 含有되어 있다. 比較를 為해 曲線 D에 amine으로 黃化시킨 鑄造 polyether 弹性體를 나타내었다.

過去에는 urethane의 早期破壞는 分子鎖의 hydrolytic splitting에歸因된다고 생각되었다.

이것에 대한研究가 發히 進行中이며 性能이 좋은原料와 安定劑에 目的을 두고 있다. 製品의 安定性과 加水分解硬化가 現在로는 가장 重要한 課題中의 하나이다. 弹性體의 安定性이 만약 存在한다면 polyester의 安定性에 따라 左右될 뿐만 아니라 다른 連鎖에도 따라 左右된다. 그러므로 黃化方法에 따라, 最終製品의

hydrophobicity에 따라, 또한 使用條件에 따라서 弹性體의 安定性은 左右된다.

polyester를 간단히 比較하려면, 試料를 작게 만들어




그림 8. 酸의數와 時間과의 關係

서 標準老化條件으로 測定하면 酸數의 決定은 時間의 函數로서 나타낼 수가 있다. (그림 8 參照)

試料 A는 Adipic acid 와 ethyleneglycol로 된 普通의 polyester이며, B는 混合된 hexanediol polyester, C는 hexane diol 均質 polyester이며 D는 polycaprolactone이다.

6. Polyisocyanate

普通의 diisocyanate인 IDI, MDI, 및 NDI에 添加하여 세로운 것을 얻는 이 야기를 하고자 한다.

hexamethylene diisocyanate (HDI)는 때때로 實用的으로 빛에 安定한 弹性體을 生產하는데 使用된다.

이 diisocyanate를 가지고 만들어지는 热可塑性級은 透明하며, 높은 弹性과 良好한 耐基化性을 나타낸다.

이러한 diisocyanate을 取扱하는 때에는 蒸氣壓이 높기 때문에 警防手段이 必要하다.

彈性體 製造用으로 使用될 것이라는 Xylylene diisocyanate (XDI)에 대해서는 잘 알려져있지 않다. (그림 9 參照)




그림 9. 各種 diisocyanate