

# 海外의 廢材利用現況

辛 東 韶\*

## 1. 머리말

山林資源이 無盡藏하였던 카나다는 1970년부터 原木의 減少로 모든 纖維資源을 利用하게 될 처지로서 소위 梢端材, 枝條材, 小徑木을 활용하고 있다. 미국에서도 1975년부터 原木의 不足을 타개하고 未剝皮材를 KP原料로 쓸 단계에 이르렀으며 wood-waste-exchange 및 廢材의 發生을 抑制하는 研究에 集中하고 있다. 資源依存型의 國家에서 廢材의合理的 및 集約的 利用은 물론 system의 開發에 박차를 가하고 있는 中이다.

資源不足의 긴박한 狀況에서 오늘날 廢材란 概念을 引き고 full-tree use concept에다 技術提高으로 廉材가 主材로 化하고 있다. slab, edging은 廉材의 탈을 벗어 났으나 樹皮와 품밥만은 아직도 可變因子가 大量의 原料로서 利用에 制約를 받고 있는 것이다. 木材工業은 closed system화가 어려운 實情에다가 分散形態로서 原料의 收覈量, 輸送 등 資原化에 큰 어려움과 公害發生 및 一般商品과의 競合으로 매우 流動的인 產業이다. 企業의 利潤만을 일방적으로 追求할 수 없는 林產工業의 廉棄物에 對한 公害對策도 병행하여 강구하여야 할 深刻性을 内包하고 있다. 이런 일련의 狀況에서 附加價値增大와 不良材, 특히 품밥, 樹皮의 利用現況을 소개하고자 한다.

## 2. 월프工業

### 2.1 碎木월프(GP)

전통적으로 新聞用紙는 일반 GP 80 %에다가 化學월프(SP, SBKP)를 20 % 混合하여 만든 것이다. 碎木월프는 比較的 값싼 종이로서 短期 消耗性 紙類이지만 130년 가까이 통나무나 削材만이 유일한 原料가 되고 있다. 그러나 資源의 減少로 小徑木梢端部를 原料로 쓸 경우 樹皮의 영향이 크다고 한다. 特히 新聞紙에 工業規格의 基準은 一定以上의 白色度와 一定以下의 挾雜物을 要求하므로 樹皮許容量은 극히 낮아 그 程度는 1 % 以下라고 한다.

### 2.2 Refiner 碎木월프(RGP) 및 热機械월프

saw kerf, 칡 또는 품밥을 칡에 添加하여 쓰는 RGP

가 1970년 부터 原料로 쓰이게 되었으며 그 混合量은 품밥인 경우 40 mesh 以上이면 25 %까지 可能하다는 것이다. 그러나 印刷性, 平滑度, 壓度가 問題되는 紙類에는 품밥의 배합량을 調整하여야 한다. 하여튼 RGP에도 칡 또는 廢材침을 化學월프工業에서와 마찬가지로 原料로 쓰이게 됨에 따라 칡工業이 獨립된 產業으로 더욱 活氣를 띠게 되었다. RGP는 refiner가 生命인데 GP의 碎木과 마찬가지로 纖維의 分離는 必要의 結果인 것이다.

즉 칡은 refiner 反對側의 disc의 bar와 흄(groove) 사이의 갭(gap)에서 壓縮과 變形의解放에 依한 연속적인 폭으로 피브릴화가 일어나는 것이다. 품밥 및 세이빙을 原料로 한 RGP는 動力消費가 적게 들며 製造原價가 比較的 싸다는 것이다. RGP工業은 北美에서 40餘會社로 150만 M<sup>3</sup> 生產하고 있는 實情이다. 热機械월프도 RGP와 같이 refining이 主要工程인데 refining에 앞서 100°C 以上的 蒸氣를 同伴하여 漲熱處理後蒸氣加壓의 第一段 refinig하므로 纖維의 損傷이 적고 주로 2次膜의 外層에서 纖維의 破斷이 일어나 細胞의 피브릴화를 용이하게 하는 것이다. 이때 處理溫度가 高溫이므로 월프는 變色이 되나 GP에는 別問題가 없으며 경우에 따라 1段漂白으로 新聞紙用白色度를充分히 만족시키는 것이다. 热機械월프는 蒸氣壓으로 리그닌이 可逆的인 그라스상 轉移가 된 狀態에서 refinig을 行하므로 GP나 RGP보다 結束纖維는 加一層 적어지고 長纖維가 많아 월프의 強度의 特性이 뛰어나며 印刷紙, 各種 紙類의 主要한 原料가 되므로 化學월프의 混合比率를 아주 높이게 되었다. 또 原木은 거의 다 使用할 수 있으며 칡을 原料로 쓰기 때문에 原木의 選擇範圍을 넓힐 수 있는 特徵이 있는 것이다. 종전 GP에는 통나무가 原料라 한다면 칡은 廢材로 간주할 수 있었으나 이제 RGP, 热機械월프의 出現으로 GP의 伐用 월프로부터 좋은 월프를 生產할 수 있으므로 GP의 革新을 傾았고 廢材가 主材로 化하게 되었다. 热機械월프의 主要工程을 參考로 하면 다음과 같다.

침의 洗滌 → 스류유취器에 칡 供給 → 溫熱處理 → 蒸氣加壓의 第一段 리파이닝 → 스크리닝 → 漲心除塵 → 월프濃縮 → reject의 處理 → 後段 refining →

\* 서울大學校 農科大學 林產加工學科 教授

高濃度 貯藏과 wet lap의 製造→pressing, tailing 및 flash 乾燥

이 工法은 장차 全世界에 進出하게 될 것이다.

### 2.3 SP

SP는 1940년 全世界 펄프 生產量의 25 %를 占하였으나 1973년 그것은 15 %로 下落하였으며, 長期에는 5~10 %로 減少할 경조라고 한다. 본 펄프는 新聞用紙, 容解用 펄프, 通信紙, 特殊產業紙, 包裝紙에 쓰이는 用途上의 事情보다도 未漂白 SP에 樹皮의 영향이 매우 커서 樹皮許容量이 매우 낮은 것 등 原料上의 問題도 크게 作用하는 것으로 생각할 수 있어서 樹皮混合은 대체로 0.5~1 % 以下이므로 不良材, 품밥, 특히 樹皮의 利用은 禁物이라 할 수 있다.

### 2.4 SCP

모든 紙類의 펄프 中에서 끌판지 中芯紙用 SCP에 樹皮許容量이 最大이다. 木材原料로 부터는 75~85% 收率率에 對하여 樹皮를 原料로 했을 때 收率은約 60%에 달한다. 다만 強度上 끌판지 中芯紙用에는 12 % 까지 許容이 될 수 있다고 한다. 그러나 digester當 生產量, 藥品消費量, 生產費用은 木質原料보다 많이 든다. 本法에서는 濁葉樹 廢材, 廢材渣, 合板工場 廢材를 原料로 한 끌판지 中芯紙用 펄프生産이 가장 바람직하고 특히 完全木材利用의 概念에 있어서 附加價值를 높이는 長期的인 길을 터는 것으로 展望되고 있다.

### 2.5 KP

化學펄프 工業中에서 KP工業이 중요시되는 것은 全世界 펄프 生產量의 80 % 以上이며 장차 더 增加될 가능성이 있다. KP工業은 펄프의 特性, 原料의 融通性, 藥品의 回收, 펄프化的 時間短縮 및 漂白可能等의 特徵이 있지만 原木이 番소됨에 따라 full-tree use concept를 적용할 수 있는 것, 특히 GP나 NSSCP보다 樹皮의 영향을 적게 받는다. 廢材의 發生을 줄이고 利用率을 높이는 것이 環境과 資源利用의 최선의 方법이며 未剝皮材利用으로서 침工業에서 化學펄프에 使用한 經濟性에 關한 것을 소개하면 다음과 같다.

미국 西海岸 樹種은 KP에 樹皮를 10.7 % 混合한 것과 剝皮 침 間의 펄프 特性에는 差가 없었으며, 또 KP工場建設의 資本金, 펄프 톤當 소요人力 및 漂白時 垑工製造 原價面에서 그 經濟性을 分析하여도 未剝皮材를 KP에 原料로 써도 무방하다고 밝혔다. 그러나 紡細胞가 抄紙에 問題를 야기하고 있다.

캐나다에서도 KP工業에 12 % 樹皮混合을 하면 經營에 困難을 超來한다는 것이다. 원료가 槍端部나 小徑木으로서 未剝皮材이면 펄프 生產過程에서 樹皮加工業

費가 더 든다는 것 즉 收率減少, screening增加, 알칼리 消費增加, 1回分 蒸解生產量의 減少,漂白費用, 強度의 영향때문에 더 研究를 해야만 할 課題라고 한다. 粗大한 품밥은 KP에 20 % 섞어 쓰는 例가 있으며 saw kerf 침을 KP에 15 % 섞어 펄프化時間을 連續蒸解로서 約 30分間(보통 2.5~6時間) 反應시켜 얻어 펄프로 화장지, 包裝紙, 產業紙에 利用한다는 것이다. 대체로 품밥 4 kg에서 펄프 1톤을 얻을 수 있다고 한다.

### 3. 纖維板 工業

본래 纖維板은 slab, edging, trim 合板原木의 코아 및 겹침이 붙은 침이 原料가 되지만 樹皮가 最近 關心을 끌고 있다.

廢材를 纖維板의 原料로서 썼을 때 이점은 原料의 節約, 公害의 規制, 原木費(30~40 % 占有)의 引上에서 오는 利潤減少를 줄이는 目的에 있다. 經濟的인 均衡은 樹皮處分, 剝皮費用, 收蒐 및 輸送費, 原料의 水洗, 粘結劑使用에서 오는 經費등을 考慮하여 決定할 사항인 것이다. 樹皮를 原料로 쓸 경우 그의 物理的 化學的 性質은 樹種, 部位, 樹齡에 따라 다르므로 그 潛在性能을 把握하여 用途에 알맞게 써야됨은 물론 製造技術 特히 樹皮混合에서 일어나는 picking 問題도 解決해야될 일이다. 보오드의 強度補強을 위한 樹脂添加를 無視하고, 같은 比重에서 木質 Fb와 樹皮混合 Fb를 比較하면 曲強度가 낮아지는 것이 큰 短點이다. 그래서 曲強度가 크게 要求되지 않는 insulation board에 廢材利用은 有望한 分野가 된다.

대체로 增量劑로서 樹皮는 5~10 %이지만 경우에 따라서는 15 % 程度混用된다. 그런데 Scandinavia에서는 30~40 % 樹皮混合 board가 標準規格에 合格하며, Oregon State University의 Forest Research Laboratory는 Douglas-fir 樹皮만으로 sizing이나 添加劑 없이 热壓 또는 증이, 베니아, overlaying으로 製品을 만들고 있다.

落葉松 樹皮는 接着性分이 높으므로 40 %까지 混合해도 무방하다는 것이다.

熱帶產 樹皮는 wax 含量이 많아 耐水性을 부여한다고 한다. 그런데 樹皮는 增量劑나 接着性能을 높이지만 反面에 濕式인 경우 樹皮를 board에 混合하면 mat形成時 潤水性을 底下시키며 纖維間의 結合力를 놓여 材質에 영향을 주므로 board의 使用目的에 따라 混合量을 조절할 必要가 생긴다. 原料上 木材의 完全利用으로서 未剝皮 spruce, white pine의 TLSS침은 硬質纖維板의 材質에 영향을 미치지 않으나 eastern balsam, hard maple, red pine, aspen, popular의 그것

은 25~30 % 混合에도 曲强度에 큰 差를 나타내었다고 한다. 이의 補充으로서 phenol樹脂 0.5~4 % 添加로 그 침은 30 %까지 混合할 수 있다는 것이다. 濕式法인 경우 热壓이나 印刷工程에 코르크 粒子는 picking이 잘 일어나므로 2層構造의 board로 豫防한다고 한다. 廢材 特히 樹皮利用은 原價節減, size劑 節約, 資源擴張의 利點을 더욱 살리며 廢材混合으로 因한 mat 形狀의 장애와 公害產業 및 用水등을 考慮할 때 wet法보다 dry法이 有利하다는 것이다. 뿐만 아니라 廢材의 펄프收集, 用水節約, 시설비 低廉機械加工成의 向上으로 차츰 dry法으로 轉換하고 있다는 소식이다. 微粉톱밥은 Fb製造에 不可하지만 보통 kerf톱밥은 Asplund 펄프에 16 % 混合해도 Fb의 材質에 영향이 없다고 한다. 원료가 樹皮와 같이 低質일 수록 Hb일변도 보다 building用 insulation board를 만드는 것이 有利할 것이다. 그리고 톱밥과 세이빙을 고급 接着劑와 粘結하므로서 chair back, toilet seat, shaffle board, 輸用기製造에 mold하는 製品의 저변화로 擴大하여야 될 것이다. 일반으로 廢材를 原料로 할 때 經濟的인 生產은 日產 60 吨의 最小單位라고 한다.

#### 4. 파티클 보드(particle board)工業

梢端部, 枝條材, 小徑木 및 林地나 木材加工工場의 廢殘材를 原料로 한 工業이지만 良質의 木材로 부터 세이빙, 푸레이크, wafer를 만들어 여기에다가 接着劑는 石炭酸樹脂를 多量으로 使用하였다. 때문에 채산상 어긋나서 中斷되었던 바 있었다. 그후 1957년 W. Krauditz, W. Kratz등의 研究로 톱밥이 輕量 board의 製造에 그 可能性을 밝혔고, 특히 平板 press法에 技術的인 改善을 거쳐 Okal法에 依한 壓出法(extrusion)으로서 建築材料에 利用하게 되었다.

그리고 톱밥을 厚物 particle board의 3層의 中層에 대해서 重密度 particle board를 만드는 Kreibaum法이 開發되어 톱밥의 可用增大幅度를 기하게 되었다. 한편 핵板의 core 혹은 overlay用의 基材로서 톱밥을 利用하는 particle board의 變形 즉 molded particle board를 獨逸의 Werz社에서 開發하였다. 이 工法이 미국, 소련에서도 企業化하였다는 것이다. 接着劑의 热壓溫度間의 關係에 있어서 톱밥과 같은 粉末에 尿素樹脂, 베라민樹脂 使用에는 高溫과 硬化時間이 長時間 必要하지만 180°C 以上은 도달이 particle board의 成形에 热變性을 주어 機械的 性質의 低下를 超來한다. 그리고 그때 mat의 水分에도 신중을 기하여야 된다는 것이다. 樹皮만을 原料로 한 particle board에서는 構造材料가 못되며 木質材의 particle과 混用했을 때 材料上 취약점

을 가져 樹皮利用에 問題를 안고 있다는 것이다. 그때에 強度補強을 위한 方도로서 尿素樹脂를 여분으로 加할 경우 樹皮의 침가는 許容되지만 問題는 表層에 나온 樹皮의 particle은 热壓時에 樹皮의 抽出物에서 起因한 장해로서 热板에 들어 붙어 board의 表面에서 分離되므로 그改善등을 강구해야 될 것이다. 대체로 樹皮 또는 TLSS를 木質 particle과 混用할 경우 board의 中心層에 利用하는 것이 바람직하다.

원료가 低質化할 수록 機械的 處理로서 解決된 것 이 많았다. 特히 독일의 Fahni, Himmelheber는 그 代表的인 研究所이다. 그리고 미국은 美國 소재 National Particle board Association(Suite 720, 711, 14th St., NW.)가 있어 particle board의 產業情報, 자문을 담당하는 기관이 있다. particle board는 使用目的에 따라 多양한 製品生產도 중요한데 가령 Pennsylvania State Univ.에서 소나무樹皮 20 %를 木質 particle에 섞여 만든 particle board를 floor underlayment에 적용한 製品을 開發하여 現在 生產中에 있는 것이다. 그 用途外에도 furniture core stock, door core, wall paneling soffit用에 풍靡하학法인 Bison工程의 particle board 製造에 5~8 % 石炭酸樹脂를 添加하고 있다.

#### 5. 混合木質板 및 木質粉利用 工業

木片시멘트 board, 즉 Centri-board, Durisol 또는 톱밥부록은 防火, 斷熱, 吸音, 加工性 등 比較的 많은 長點을 지니고 있지만 그의 機械的 強度가 낮은 것, 重量이 무거운 것 등의 短點이 있으므로 木質板은 시멘트製品과 競合이 되는 것이다. 그러나 그 樣相이 차츰 달라져 건축 材料로서 機械的 諸特性은 물론 치수 안정, 열적 및 音響的 特性까지 充足시키는 製品改善에 力點을 두고 있다. 더욱 건축基準法의 構造上の 安全性은 물론 火災에 대한 規制나 거주성 등 準不燃性 材料까지 開發할 단계에 이르렀을 때는 그 製品의 進出은 養은 市場性을 가질 수 있겠다. 또 最近 오바레이의 2차 加工板으로 내장재료 특히 톱밥으로 表面性상을 改善하고 3층 board의 表面에 轉用하고 있는 형편이다 한편 석고판 목보시멘트, 설피벽재료도 인기 있는 製品으로 등장하고 있다. 木質粉은 石炭酸樹脂, 요소樹脂, 成形物의 增量劑로 쓰여 베이크라이트의 기계적 성질 즉 충렬 강경량화의 改善을 크게 향상시키므로서 이 分野의 利用도 기대가 크며 現재 제품 生產에 차수하고 있는 것이다. 木質發酵劑, 木糖醇, 高濃度 飼料의 전망을 考察하면 後者는 家畜飼料로서 畜產分野의 낙농 진흥을 위해 부족한 사료를 톱밥으로 替代한다는 것이다. 例를 들면 아스펜톱밥을 30 %까지 紹與해도 우우

의 생산에는 유의차가 없으나 지방과 반추 작용에는 차가 있다는 것이다. 톱밥의 化學的 利用方法으로 공업적인 活性炭 및 二黃化炭素用 원료는 소요가 많아 현재 밝은 전망을 나타내고 있다.

## 6. 樹皮利用工業

樹皮는 평균 전형적인 목재에 對해 용적으로는 9~15%, 중량으로는 약간 많은 13~21%를 차지한다. 그래서 이것을 원료로서 쓸 경우 세제공장, 펄프공장에서는 그 만큼 수집비가 절약되어 林產原料로서 有利한 점도 있으나 고도의 利用에는 아직도 問題가 많다. 樹皮는 化學적 組成分이 樹種, 樹齡에 따라 다르며 또 溶解에 따라서도 추출물에 差가 있다. 그 組成分를 大別하면 lignin, 多糖類, 抽出物, 灰分으로 나누나 가장 많이 含有된 것은 多糖類와 抽出物이다. 樹皮中에 들어 있는 의약 또는 공업적인 有效成分들은 热帶產 樹種에 많이 含有되어 있으며 樹皮成分을 利用한 企業化에 有利한 점이 있으나 일부 상품화한 것도 있다. 대체적으로 그 利用方法을 要約하면 物理的 利用, 化學的 利用, 纖維 및 木質 board 및 원료의 3가지로 나눌 수 있다.

### 6.1 物理的 利用(톱밥 일부 포함)

土壤改良劑로서 造景用, 苗圃用의 bedding, 특히 mulching으로서 雜草·水分蒸發防止, 表土침식防止(어름의 인장 강도를 3배 높임), 횡개미 기피용에 쓰여 tannin은 중금속 cation과 chelate를 形成하여 土養中에 主要 광물을 보유하며 양분의流失을 막고 조기분해를 방지한다. 또한 root knot의 發生을減少시키며 作物의 도장 防止用에 쓴다. 노르웨이에서는 철로의 frost-heaving의 防止劑, 또는 cutting, potting medium, 양송이 재배용등 다방면에 쓴다. 일부 톱밥과 함께 금속 마모제, 축사 밀깔기에 쓰여 단열제, 스키연습장, 펄프장 트래용, oil slick, 吸水劑 및 피혁가공劑와 상용되어온 cork板이 있다. 미국에서는 樹皮를水分 10~15%로 조절한 포장 주머니에 넣어 市販하고 있다.

### 6.2 化學的 利用

樹皮의 化學적 利用으로서 有效成分은 flavonoid,

alkaloid, fat, phenol類, 탄닌, wax, balsam, 정유, gum, 점질물, resin, 캐피, 카탈용향료, 염료등이다. 역시 企業化에는 원료의 수집과 타상품과의 競合이 심한 처지라고 한다. 그 용도를 밝혀 보면 탄닌은 유정착물, 겔토의 분산제, 겔도조절, 接着劑(알칼리抽出物)와 phenol類의 분산제, boiler의 막힌 부분의 개통제, 아스팔트에 말준의 안정제이며 wax의 광택제 및 카본지 원료로 供給된다. 미국서는 Douglas-fir, hemlock, redwood의 樹皮成分을 상품화하고 있는데 주로 phenol molding 화합물로서 樹脂증량제, 살충제나 비료의 anticaking劑 및 台板의 热硬化性 耐水劑 分野에 販賣되고 있다. 燐煙用(green hardwood 톱밥)은 잘아는 바이지만 aspen樹皮의 Salicin, Quinine, 催陰劑등을 만드는 원료로도 쓰인다. 이와같이 樹皮는 그 用途가 多樣한데 Mississippi주립대학, 임산시험장 Warren S. Thompson의 보문과 Wisconsin M. Appleton, Institute of Paper Chem.의 목록에 그 關係資料가 집록되어 있다. 樹皮利用에는 무엇보다 樹皮의 성상을 파악하므로 그 細微적 利用을 기할 수 있다.

### 6.3 纖維 및 木質 board(樹皮단용)利用

樹皮의 board 利用에는 오랫동안 회의적이었으나 最近 公告와 資源절약으로 장기적인 供給의 폴파구로서 roofing, felt, 纖維, insulation board 및 라이너에 쓰고 있다.

### 6.4 燃 料

일반으로 樹皮 혹은 톱밥은 보이라 燃料로서 적합하나 대연 등 公害對象이 된다는 것이다. 가경 난방용으로 wood briquet, charcoal briquet, ogarite, ogatan을 市販하고 있다. 前者は press-to-log machine, p.192 log machine의 Western Research에서 開發되어 즐윤 상태에서도 불펴되지 않는다고 한다. Charcoal은 연속 탄화로서 시간당 1톤 生產에 80~90톤의 原料가 要하는 것이다. 氣乾樹皮의 有效熱量은 10톤에 석탄 7톤에 해당되지만水分이 87~90%이면 热量이 0에 가깝다는 것이다. 현재 多목적 연소기가 開發되어 樹皮와 톱밥을 利用하고 있다.