

高 알루미나質 耐火物 原料로서 漣川產 紅柱石의 利用에 關한 研究 (I)

—紅柱石의 產出狀態 및 一般的特性—

安 永 弼 · 崔 龍 樹

漢陽大學校 烫業工學科

(1973年 12月 3日 接受)

A Study on the Utilization of Yun Chun Andalusite as a Raw Material of High Alumina Refractories (I)

—On the Occurrence and General Characteristics—

Young-Pil Ahn and Long Choi

Department of Ceramic Engineering, Han-Yang University

ABSTRACT

The andalusite that can be found in mica shist near YunChun deposits were studied by means of an optical microscope, X-ray diffraction, thermal analysis of DTA and TGA, chemical analysis and refractoriness test to find out an appropriate method of concentration and purification for the utilization as a raw material of high alumina refractories, with the results:

1. The andalusite ore has chiefly contained andalusite, muscovite and biotite in addition to small amounts of chlorite, kyanite, diaspor, quartz, alumandite and pyrite, which vary from sample to sample.
2. Most of andalusite have occurred as light-red colored columns which are estimated to be an average of 4 by 0.5m/m in length.
3. Samples of andalusite which were dressed by cobbing and hand picking in the deposits have contained an average of 42% andalusite.

1. 緒論

高 알루미나質 鹽酸鹽礦物인 紅柱石은 藍晶石, 珪線石과 함께 同質三相體이고 그 화학식은 Al_2SiO_5 또는 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ 로 표시하며 $\text{Al}_2\text{O}_3:62.9\%$, $\text{SiO}_2:37.1\%$ 의 重量組成에 해당한 高 알루미나質 耐火原料이다. 紅柱石은 1380°C 에서 $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ 系의 高溫 安定相인 Mullite와 Siliceous glass를 生成하므로^{1~3} Twells⁴⁾가 California 產 紅柱石을 利用하여 Mullite 質 Spark plug⁵⁾을 제조한 이래 내화도가 높고 기계적 強度 및 热衝擊抵抗성이 큰 내화원료로 많이 이용되고 있다.

紅柱石은 急速히 발전하고 있는 우리나라의 鐵鋼工

業 및 烫業 등 高溫 热處理 공업에서 중요한 高級 内化물 원료이나 이 鑄物은 稀貴礦物에 屬하므로 그 경제적 鑄床으로는 美國 西部, 南아연방 등이 알려져 있고 우리나라의 鑄床은 忠北 清州 및 忠南 石山 一帶의 것이 採鎚되고 있으나 產出量이 적고, 京畿道 漣川地區는 漣川郡 諤寧面 辰谷里, 箇音里로부터 동쪽으로 懶湖中面 赤巨里, 中沙里를 거쳐 新西面 馬巨里, 大光里까지 延長 32km에 이르는 地域에相當한 產出量이 報告되었다. 不幸히도 軍事分界線이 이 지역을 가로질러 현재 民統線 무근인 大光里 반이 開發可能지역이니 政府의 政策的인 支援과 軍當局의 적극적인 協助가 可能하다면 臨津江 동쪽에 位置한 中沙里, 赤巨里, 馬巨里

지역까지 開拓을 可能하지 않을까 思料된다.

本研究에 사용한 大光里 紅柱石은⁶⁾ 熱的 變成鐵床
인 雲母片岩 中에 紅柱石-다이아스포아脈, 紅柱石-石
英脈, 紅柱石-藍晶石脈, 紅柱石-白雲母脈, 紅柱石-黑
雲母脈 등에서 造岩礦物로 產出된다. 따라서 紅柱石原
礦은 白雲母, 黑雲母, 綠泥石 등의 雲母類와 藍晶石,
石英, 다이아스포아 등이 隨伴礦物로 產出되는 특이
雲母類가 間題된다. 따라서 選礦 및 精製法의 指針
이 되는 原礦의 產出狀態와 一般的特性을 細礦物類微鏡
觀察, 示差熱分析, 加熱重量變化, X一線 回折分析,
耐火度試驗, 化學分析으로 調査하였다.

2. 實驗方法 及 結果

2.1. 試 料

試料는 京畿道 漣川郡 大光里 일대의 河川과 露頭에서 採取한 紅柱石 原礦를 약 5~30cm 정도의 크기로 手割하고 手選한 것으로 하였다.

2.2. 產出狀態

柱狀石 原礦에 隨伴된 鐵物들의 定性分析과 單體分離에 適合한 粉碎粒度를 設定하고자 偏光顯微鏡으로 觀察하였다. 原礦은 淡紅色을 帶 柱長 平均 약 4~0.5 mm 정도인 柱狀 紅柱石이 銀白色의 版狀 白雲母와 黑褐色의 黑雲母帶와 함께 混在된 것이 大부분이고 試料에 따라, 少量의 綠泥石, 다이아스포아, 藍晶石, 石英, 钨榴石 및 茄徵鐵이 点在하여 있다.

2.2 X一線回折分析

試料作成은 原礦을 강철제 Mortar에서 9Mesh 채를
全通하도록 粉碎한 다음 Ball Mill에서 10分間 Wet
Milling한 후 $-9+10$ Mesh의 粒圓을 取하여 肉眼으로
보아 각 주간광을 別로 手選하고 다시 헐미경 하에서
選別하였다. 이 試料를 Agate Mortar에서 170 Mesh
標準체를 全通하도록 微粉碎한 후 다음과 같은 조건으로
X-線回折分析을 하였다.

管球條件 : 30kV, 15mA, CuK α (Ni-Filter)

测定角(2β)： $0^\circ \sim 60^\circ$

誤差範囲 : $\pm 0.05^\circ$

Fig. 1은 이結果와 紅柱石 原礦의 X一線 回折分析結果를 比較한 것이다.

2.4. 示差熱分析 異 加熱重量變化

X-1線回折分析에 사용한試料를回收하여 110°C에서恒量이될때까지 전조시켜 다음과 같은 조건으로 시험하였다.

標準試料 : α -Al₂O₃

零圈氣：酸化性

chart speed : 42mm/hr.

Fig. 2 는 示差熱分析 (DTA) 結果이고 Fig. 3 은 加熱重量變化 (TGA) 結果이다.




Fig. 1 X-ray diffraction patterns of andalusites and their impurities




Fig. 2 DTA of andalusites and their impurities run at a heating rate of 10°C. per minute.




Fig. 3 Weight loss curves of andalusites and their impurities.

Table 1 Chemical composition of andalusites and impurity minerals in raw andalusite

	SiO ₂ %	TiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	CaO %	MgO %	K ₂ O %	Na ₂ O %	Ig. loss %	S. K
Raw andalusite	36.26	0.59	58.51	2.20	1.02	1.85	3.59	0.82		35
Hand picked and andalusite	35.13	0.15	59.76	0.87	0.61	0.37	1.60	0.47	1.01	37
Muscovite	44.64	1.16	33.28	4.29	0.86	1.85	6.45	1.46	5.98	
Biotite	35.84	—	30.23	18.42	1.03	2.78	3.05	1.72	3.44	

2.5. 化學分析 및 내화도

X-線回折분석에 使用한 試料와 紅柱石 原礦을 各各 KSL-3120의 方法에 按하여 分析하고 알칼리 分析은 Flame photometer를 使用하여 炎光分析法으로 하였다. 耐火度 試驗은 原礦과 手選精礦에 대하여 KSL-3113의 方法으로 시험하였다. 結果는 Table 1과 같다.

2.6. 繼物分析

現場에서 産出되는 紅柱石 原礦의 品種은 採礦場所 및 手選程度에 따라 品位順으로 河川에서 採取한 것(A)과 現場 精選礦(B)과 加工礦(C)으로 分類하고 平均品位의 原礦을 設定하기 위하여 A, B, C, 를 產出量의 比에 따라 混合하여 D로 했다.

礦物分析은 A, B, C, D, 를 각각 10kgずつ 취하여 Jaw Crusher와 경질체 Mortar을 使用하여 16Mesh 채를 소진하도록 분쇄한 다음 Ball Mill에서 10分間 Wet Milling한 후 Tyler호준체로 -16+24, -24+32, -32+60, -60+80, -80+115, -115+170, -170+250, -250+325, -325 Mesh로 細分하였다. 이것을 細分한 各粒團別로 水飛와 磁選을 5回 反復하여 精礦, 水飛尾礦, 磁選尾礦으로 区分하고 精礦은 紅柱石, 水飛尾礦은 白雲母, 磁選尾礦은 黑雲母 및 기타 광물로 一段假定하였다. 粒團別로 区分한 試料를 四分法으로 取하여 繼物顯微鏡으로 再調査하였다. 이 結果를 初음

Table 2. Mineral composition of raw andalusite.

Sample	Andalusite (%)	Muscovite (%)	Biotite & Others (%)
A	55.3	27.4	7.3
B	39.6	51.5	8.9
C	30.9	59.6	9.5
D (Mixed)	41.9	49.5	8.6

*Determined by microscopic count and measurement

Table 3. Physical properties of impurity minerals in raw andalusite.

	Specific Gravity	Moh's Hardness	Particle Shape	Magnetic
Andalusite	3.1-3.2	7.5	Columnar	Non
Kyanite	3.6	6.5	Columnar	Non
Diaspore	3.4	6.5-7.0	Granular	Non
Quartz	2.65	7.0	Granular	Non
Muscovite	2.8-3.0	2.5-3.0	Thin sheet	Non
Biotite	2.8-3.4	2.5-3.0	Platy	Weak
Chlorite	2.8-3.2	2.0-3.0	Platy	Weak
Almandite	4.1-4.3	7.0-7.5	Granular	Strong
Pyrite	4.9-5.1	6.0-6.5	Granular	*Strong

*After roast magnetizing

假定值에 補正하여 Table 2의 結果를 얻었다. 繼物顯微鏡調查方法은 觀測到 紅柱石, 白雲母, 黑雲母 및 기타 광물의 count로서 行하고 藍晶石, 다이아스포아, 石英은 紅柱石에, 綠泥石과 栲榴石은 黑雲母 및 기타 광물에 包含시켰다.

2.7. 物理的 特性調査

偏光顯微鏡, X-線回折分析, 示差熱分析, 加熱重量變化를 고찰하여 확인된 原礦의 수반광물에 대하여 選礦方法의 指針이 되는 真比重, 硬度, 粉碎粒狀, 磁性을 文獻에서 조사하고 Table 3에 固形化하였다. 粉碎粒狀은 肉眼觀察과 繼物顯微鏡으로 직접 조사한 결과이다.

3. 考察 및 結論

原礦 中의 紅柱石은 柱長平均 약 4~0.5mm 이므로 單

體分離를 기하기 위해서는 2mm(9Mesh) 이하로 粉碎해야 하고, 化學分析 結果는 典型的인 紅柱石, 白雲母, 黑雲母의 分析值를 보여주고 있다. 原礦의 内화도는 手選精礦에 比하여 2 1/2cone 정도의 간소를 보이고 있는데 이原因是 알칼리 함유량이 높은 雲母類 때문인 것으로 생각된다. 礦物分析 結果는 雲母類의 分離除去가 選礦의 關鍵이라는 것을 提示하고 있다. 礦物間의 實比重을 比較하여 보면 比重差가 적으므로 比重選礦은 効率의인 것이 뜻되고 耐火原料라는 点에서 볼때 無害礦物인 藍晶石, 다이아스포아 및 石英과 有害礦物인 白雲母, 黑雲母와 綠泥石 간에는 伸度差가 크므로 단계적인 粉碎를 하면 粒度에 따른 礦物의 分布가 傷在될 것이다. 粉碎粒狀을 보면 白雲母는 他礦物과는 달리 薄片狀으로 分離되므로 水飛에 의하여 分離될 가능성이 있다. 弱磁性 礦物인 黑雲母와 綠泥石은 磁力選礦으로 分離除去할 수 있으므로 段階粉碎, 水飛, 磁選을 併用하면 紅柱石原礦에서 耐火原料로서 無害한 礦物과 有害한 礦物을 경제적으로 分離할 수 있을 것으로 想料된다.

(註) 本 研究는 1973年度 東亞日報社의 自然科學 學

術研究 奨勵金의 补助를 받아 이루어진 것이므로 이에 깊은 謝意를 드립니다.

引用文獻

1. Bowes, N. L. and Greig, J. W. "The system $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ ", *J. Am. Ceram. Soc.*, 7(4) 233-254 (1924)
2. Peck, Albert B. "Changes in the constitution and microstructure of significance in industrial practice", *J. Am. Ceram. Soc.*, 8(7) 407-429 (1925)
3. Greig, J. W. "Formation of mullite from kyanite, andalusite and sillimanite", *J. Am. Ceram. Soc.*, 8(8) 465-484 (1925)
4. Twells, R. J. "Progress report of the use of andalusite as a refractory", *J. Am. Ceram. Soc.*, 8(8) 485-492 (1925)
5. 近藤忠三 "朝鮮に於ける 新興資源 藍晶石, 紅柱石 及珪線石に就いて" 朝鮮礦業會誌 22(10) 22-31 (1941)
6. 朝鮮統督府 地質調査所 "朝鮮礦物誌" P. 237-247 三省堂 (1943) 日本