

## Portland Cement Clinker 生成反應에 미치는 $\text{CaSO}_4$ 및 $\text{BaSO}_4$ 의 影響

徐 一 榮 · 崔 相 紹

漢陽大學校 烘業工學科

(1973年 12月 5日 接受)

### Effect of $\text{CaSO}_4$ and $\text{BaSO}_4$ on the Formation of Portland Cement Clinker

Il-Young Seo and Sang-Hen Choi

Department of Ceramic Engineering, Han-Yang University

#### ABSTRACT

Effect of calcium sulfate and barium sulfate on the formation of portland cement clinker was studied by means of chemical analysis, DTA and X-ray diffraction analysis. In the presence of liquid phase, effect of the additives on the formation of tricalcium silicate was examined according to the reaction,  $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 + \text{CaO} \rightarrow 3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ , which is the principal reaction in portland cement clinkering, and optimum conditions in firing clinker concerning amount of additive, firing time and temperature were determined, and its kinetics was referred to. The experimental results are summarized as follow:

- (1) Appropriate burning temperature range of cement clinker is more limited as the content of calcium sulfate in clinker is increased. Amount of calcium sulfate, firing time and temperature in proper condition of clinkering is related to each others. Being added suitable quantity of calcium sulfate, firing temperature of clinker can be lowered about  $100^{\circ}\text{C}$ .
- (2) When 3-5 mole% of calcium sulfate is added, firing time of 15-30 minutes at about  $1380^{\circ}\text{C}$  is reasonable, and if the content is over 7 mole %, firing for 1 hr. or more at  $1350^{\circ}\text{C}$  is anticipated to be optimum condition.
- (3) In the reaction of tricalcium silicate formation, the role of barium sulfate as a mineralizer is similar to that of calcium sulfate, but the optimum firing temperature of cement clinker containing barium sulfate tends to be  $20-30^{\circ}\text{C}$  higher than that of clinker containing calcium sulfate.
- (4) When barium sulfate is used as mineralizer, 2-3 mole % of it to tricalcium silicate is recommended and if it is added more than this amount, free CaO is increased rapidly in clinker and alite formation is inhibited.

#### I. 序 論

Portland cement clinker 生成反應에서 主要反應인  $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$  및 alite 生成反應은, 比較的低温에서 固相反應에 依하여 生成된  $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$  와 CaO 가 渾度上昇과

함께 生成된 clinker 驅液中에서 서로 摧散하여 그들 成分으로 過飽和된 駆液에서  $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$  가 生成하여, 이와같이 駆液相의 存在는 反應을 促進하는 効果를 보이고 있음을 이미 報告하였으며<sup>1)</sup> Christensen 과 Simonsen 도 確認하였다<sup>2)</sup>.

$3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$  生成反應速度는原料의化學組成 및 鎌物組成, 硬度, 結晶狀態등에 따라 좌우되며 添加成分에依한 影響도 크다 添加劑의 影響에 對하여는 지금까지先行研究者들에 依하여 많이 研究 報告되었다.

$\text{P}_2\text{O}_5$ 는 alite 와 belite의結晶을 不規則의으로成長시키고, free-CaO量을 增加시키고 氣孔率를 크게하는傾向이 있으며<sup>3)</sup>, 固溶界限以上의添加는 CaO와  $\text{SiO}_2$ 의反應性低下로  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 生成을 억제하고<sup>4)</sup>, alite의分解를 초래하며<sup>5)</sup>, 水和強度를低下시키는<sup>6)</sup>등 逆效果를 가져오게 되지만 固溶界限以下의添加는 오히려 水和力을 向上시킨다<sup>7)</sup>.  $\text{B}_2\text{O}_3$ 의添加도 비슷한傾向을가진다<sup>8), 9)</sup>.

$\text{P}_2\text{O}_5$ ,  $\text{B}_2\text{O}_3$ <sup>9)</sup>,  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{V}_2\text{O}_5$ ,  $\text{BaO}$ <sup>10)</sup>,  $\text{CaSO}_4$ <sup>11)</sup>는  $\beta-2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 의 安定化로 dusting을 防止시키는 效果가 強하나, 일 반적으로  $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$  安定劑 便用은  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 로의反應性를低下시키는倾向이 있다<sup>9)</sup>.

$\text{P}_2\text{O}_5$ 는 clinker 鎌物의硬度를 높이지만  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{V}_2\text{O}_5$ ,  $\text{BaO}$ <sup>12)</sup>,  $\text{CdO}$ <sup>13)</sup>,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{Mn}_2\text{O}_5$ <sup>14)</sup>添加는硬度를 낮추므로粉碎效率를 向上시킨다.  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{Mn}_2\text{O}_5$ 는 初期水和力은 낮게하나 後期硬度는 增進시킨다<sup>14)</sup>.

$\text{Cl}_2\text{O}_5$ 는  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 에 約 0.25%添加로 水和力を向上시킨다<sup>7), 14)</sup>, electrical conductivity, dielectric constant를增加시켜  $p$ -type 半導體로서의特性을 가지게되나<sup>15)</sup>, 그添加量과 作業者에對한 승진유발 가능성이 주의해야 된다<sup>16)</sup>.

Bereczky<sup>17)</sup>는  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$  生成反應促進에 有効한陽ion으로  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$  와 陰ion으로 halogen族ion들을 들고 있는데,  $\text{CaF}_2$ 의 鎌化劑效果는 많이 較는되었다<sup>18), 19)</sup>.

$\text{CaSO}_4$ 添加는  $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 에固溶되어  $\beta-2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 의 安定化, 格子擴大를 일으키며<sup>20)</sup>, clinker製造時少量添加일 경우 低溫燒成에서는  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 의 生成促進, alite의結晶成長, 水和強度向上效果가 있으나<sup>21), 22)</sup> 多量添加高溫燒成에서는 오히려 alite의生成을 防止하게 된다<sup>11)</sup>.

5~14%  $\text{BaO}$ 의添加는耐熱性을向上시킨다<sup>23)</sup>, 5%添加는 早強性 및 強度를 높일 수 있다<sup>25), 24)</sup>. 耐火알미나 cement에  $\text{BaO}$ 의添加는 韻灰의容易, 水和強度의增進등品質改善에 이바지 할 수 있으며<sup>25)</sup>, barium aluminate cement에서 4% 以下의過剩  $\text{BaO}$ 는 setting time을 短縮시킨다 그以上에서는 균열을 이르킨다<sup>25)</sup>.

한편 clinker融液의粘性에 미치는添加成分의影響<sup>1), 27)~29)</sup>, 搪撈係數에 미치는影響도 檢討되었다<sup>10)</sup>.

本研究에서는添加成分으로서  $\text{CaSO}_4$  및  $\text{BaSO}_4$ 가 portland cement clinker 燒成時 主反應인  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$

生成反應에 미치는影響을 热分析, X線分析등으로 檢討하고 速度論의으로 考察하였다.

## II. 實驗方法

### 1. 出發物質

本實驗에서 使用한 出發物質은 反應系를 가능한限單純화 시킴으로서 結果의 解析을 容易하게 하기 爲하여 試藥 特級 또는 一級의 炭酸钙, 酸化 알미늄, 鹽化第2鐵, 및 石英砂를 粉碎 酸處理하여 使用하였으며, 이들로부터  $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ , portland cement clinker glass相을 合成하였다<sup>11)</sup>.

### 2. 實驗方法

融液存在下에서의  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$  生成反應에 미치는 添加物의 影響을 檢討하기 爲하여  $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 와  $\text{CaCO}_3$ 를 molar ratio로 1이 되게 調合한後 이 調合物에 對한 30wt. %의 glass相을 加한것에 添加物  $\text{CaSO}_4$ ,  $\text{BaSO}_4$ 를  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 에 對하여 molar ratio로 각각 0~0.05의範圍를 0.01 간격으로 添加하여 充分히 混合한後 加壓成形(500kg/cm<sup>2</sup>)하여 鋸削剂를 한것을 試片으로 하였다.

所定溫度(1350°, 1380°, 1410°, 1440°C)로 유지시킨 siliconcarbide 電氣爐에서 上記試片을 白金容器에 넣어 急熱하고 所定時間 유지시킨後 爐밖으로 꺼내 空氣中에서 急冷하였다. 이때 加熱爐는 垂型爐로 試片容器는 白金線으로 대 달아 急熱急冷이自由롭게 하였다.

燒成이 完了된 試片은 反射顯微鏡觀察 및 X線回折分析하였으며 改良型 Fiauve 法에 依據 free-CaO 分析을 行하여 反應率를 計算하고 反應速度를 구하였다.

한편  $\text{CaCO}_3$ 와  $\text{SiO}_2$ 를  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 組成으로 調合한後 所定量의 添加劑를 加하고 充分히 混合한後 高溫 DTA도 行하였다.

## III. 實驗結果

融液存在下에서  $\beta-2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 와  $\text{CaO}$ 의  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$  生成反應에 대한  $\text{CaSO}_4$ ,  $\text{BaSO}_4$ 의 影響을 X線回折分析結果中 添加劑, 添加量, 溫度 및 유지時間에 對한 경향을 檢討하기 爲하여 그들中一部를 添加劑別로 Fig. 1, 2에 圖示하였다(圖中  $\text{CaSO}_4$  x mole% 添加소성한 것을 C(x),  $\text{BaSO}_4$  x mole% 침가소성한 것은 B(x)로 補記하였음). Fig. 3은  $\text{CaSO}_4$  4mole% 添加 1350°C 15분間 燒成한 試片의 反射顯微鏡寫眞이다. 또  $\text{CaSO}_4$  4mole%,  $\text{BaSO}_4$  3mole% 添加한 경우 各溫度에서 燒成한 것의 燒成時間에 對한 反應率과의 關係를 Fig. 4에 圖示하였다. 한편 添加劑의  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$  生成反應에 對한 檢討를 爲하여 添加劑를 加한것과 無添加의 것을 高溫 DTA 한結果는 Fig. 5에 圖示하였다.




Fig. 1. X-ray diffraction patterns of cement clinkers containing  $\text{CaSO}_4$ .  
 ..... a series of various  $\text{CaSO}_4$  content  
 — a series of various firing temperature  
 — a series of various soaking time

#### IV. 考 索

##### 1. $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_3$ 生成反應에 미치는 $\text{CaSO}_4$ 및 $\text{BaSO}_4$ 의 영향

Cement clinker 生成反應에서 添加劑는 cement 鑽物構成體에 置換固溶되어 固溶體를 形成함으로써 그들의 結晶構造에 영향을 미칠뿐 아니라 融液相의 粘度에 영향을 미쳐 反應成分의 融液을 通過 搾散速度를 달라지게 하여 摻散律速인<sup>(1,2)</sup> 鑽物生成速度를 左右하게 된다.<sup>7)</sup>

添加物의 영향은 그 添加量에도 크게 左右된다. 添加量이 固溶界限以下이면 그로인한 結晶缺陷이 發生하여 一般적으로 水和力이 增加되며 適合添加量은 固溶界限과 密接한 関係를 가지게 되는데 普通 固溶界限보다 낮다.<sup>7)</sup>

本實驗에서 X-ray回析 (Fig. 1, 2), free CaO分析에 依한 反應率 (Fig. 4), DTA結果 (Fig. 5)에서  $\text{CaSO}_4$ 添加는  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_3$  生成溫度를 低下시킴을 보여 주었다.

Clinker 融液에서  $\text{SiO}_2/(Al_2O_3+Fe_2O_3)$ 의 增加는 粘度를 增加시키고 있으며  $\text{CaO}/(\text{SiO}_2+Al_2O_3+Fe_2O_3)$ 의 增加는 粘度를 低下시키고 있다<sup>1,29)</sup>. 少量의 BaO 添加<sup>27)</sup>  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{MgO}$  2~3%添加<sup>29)</sup>는 粘度를 低下시킨다. Budnikov 등<sup>28)</sup>은 融液中 Ca 이온 搾散速度에 미치는 BaO의 영향을 報告하였다.

添加이온은 表面活性作用으로 結晶面들의 成長速度를 降低시켜 하여 結晶의 micro-structure에도 영향을 준다.

$\text{CaSO}_4$ 添加에 있어서 添加量을 달리했을 경우 어느 限界까지는  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_3$  生成을 增加시키고 있으나 그 限界가 지나면  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_3$ 의 生成이 低下되니 free-CaO가 增加된다. 한편 烧成時間이 길어지면 이 限界도 높아진다. 例들들면 1380°C 5分燒成에서는 2mole%까지, 1380°C 15分燒成에서는 3mole%까지이며 (Fig. 1), 그 以上일때는 free-CaO量이 늘어나고 있다.

또 烧成溫度의 영향도 크며 添加量에 따라 適正溫度




Fig. 2. X-ray diffraction patterns of cement clinkers containing  $\text{BaSO}_4$ .

..... a series of various  $\text{BaSO}_4$  content  
— a series of various firing temperature  
— a series of various soaking time

가 존재한다. 即一例로 (Fig. 1)  $\text{CaSO}_4$  5mole 5分處理에서  $1410^\circ\text{C}$  烧成할 때 多量의 free- $\text{CaO}$  가 存在하고 있는 것으로 보아  $1400^\circ\text{C}$  以下가 適當하다고 본다. 이와 같은 傾向은 Kondo<sup>(1)</sup>도 言及하고 있다. 이는 添加되는 石膏가 高溫에서의  $\text{SO}_3$  捕散등에 따른 結果로 보여지는데, 石膏의 高溫에서의  $\text{SO}_3$  捕散은  $1300^\circ\text{C}$  까지는 거의 없으나  $1400^\circ\text{C}$  以上에서 多量 捕散하고 있다<sup>(2)</sup>. 赤澤은<sup>(2)</sup>  $\text{CaSO}_4$  添加 clinker 中  $\text{SO}_3$  가 2.5~3.0 wt. % 以上에서는 強度가 上昇하지만 그 以下에서는 減少한다고 하였다.

$\text{CaSO}_4$  適合添加量의 決定은 處理溫度와 時間에 따라 달라지나 適合燒成溫度範圍가 매우 좁고 溫度에 따른 變化가 比較的 적기때문에 烧成時間의 決定에 따라 適合添加量의 界限가 主로 左右된다.

本 試驗結果에서  $\text{CaSO}_4$  添加時 烧成溫度는  $1380^\circ\text{C}$  前後로 15分 烧成에서 3mole%, 30分燒成에서 5mole%

程度が 適合하였으며, 1時間以上 烧成일 時間는  $1350^\circ\text{C}$  에서 7mole% 程度가 適合할것이 猜想된다.

$\text{BaSO}_4$  添加時도  $\text{CaSO}_4$  添加의 경우와 비슷한 傾向을 보이고 있으나 適合溫度는  $\text{CaSO}_4$  的 경우 보다 약간 높다.

本 試驗結果에서 適合燒成溫度는  $1400^\circ\text{C}$  前後이며, 15分 烧成에서 2mole%, 30分 烧成에서는 3mole% 정도가 適合하였다.  $\text{BaSO}_4$  多量添加는 free- $\text{CaO}$  量을 急激히 增大시키고, alite 生成을 억제한다.

## 2) 反應速度

Cement clinker 生成反應機構 및 速度에 對하여는 여러 가지 model 과 速度式이 提案되어 있다. 反應速度가 溶解粒子를 들리싸고 있는 擴散層의 濃度勾配에 比例한다고 보고 擴散斷面積으로 溶解粒子의 表面積을 取할 경우

$$(1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d}})^2 = \left( \frac{2D \cdot \Delta C}{r_0^2} \right) t \quad (1)$$




Fig. 3. Metallurgical microscopic observation of the specimen fired at 1350°C for 15min (add.  $\text{CaSO}_4$  4mole %, etched with 1%  $\text{HNO}_3$ -alcohol solution)




Fig. 4. Fraction reacted ( $\alpha$ ) vs. firing time.

이 일어지고, 擴散斷面積으로 粒子의 半徑과 溶解粒子의 半徑에 依한 釜何平均表面積을 relevant surface로 取할 경우

$$\frac{1}{2} \left[ 1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{3}} \right]^2 - \frac{1}{3} \left[ 1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{3}} \right]^3 = \left( \frac{D \cdot \rho C}{r_0^2} \right) t \quad (2)$$

가 일어지는데 實驗值들은 前者로 잘 表現되었다<sup>1, 31)</sup>.  $\text{CaSO}_4$  및  $\text{BaSO}_4$  添加時의 反應에서 釜何 實驗值들은 釜式範圍에 存在하고 있으며 前者에 더 가깝다. Fig. 6

은 reduced-time scale method로 plot 한 結果이다.

(1) 式으로 부터 計算한 反應速度常數  $k$ 와 擴散係數 및 Arrhenius 式에 依하여 구한 activation energy를




Fig. 5. DTA diagrams of  $3\text{CaCO}_3 + \text{SiO}_2$  mixture without and with additive.




Fig. 6. Fraction reacted ( $\alpha$ ) vs. reduced time, ( $t/t_0.5$ )

Table I. Reaction rate constants ( $k$ ), diffusion coefficients of Si ( $D_{\text{Si}}$ ), and activation energies of clinker containing  $\text{CaSO}_4$  4mole % and  $\text{BaSO}_4$  3mole %.

additive & its content	temperature treated (°C)	$k$	$D_{\text{Si}}$ ( $\times 10^{-6}$ ) (cm $^2$ /sec)	E (Kcal/mole)
$\text{CaSO}_4$ 4mole %	1340	0.014	3.9	65
	1360	0.016	4.5	
	1400	0.028	7.3	
$\text{BaSO}_4$ 3mole %	1360	0.0157	4.4	58
	1380	0.0194	5.4	

table 1에 나타내었다. 이를 같은 試驗溫度範圍가 適合する data에서 일어지지 못했으나 그 order는先行研究者들의 文獻值와 비슷하다.

## V. 結論

Portland cement clinker生成反應에 미치는 添加物  $\text{CaSO}_4$ ,  $\text{BaSO}_4$ 의 影響을 檢討하기 為하여 그 主要反應인  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$  生成反應에 대한 영향을 檢討한 結果는 다음과 같다.

1. 添加剤로  $\text{CaSO}_4$  使用時 cement clinker의 適合燒成溫度範圍는 添加量이 많아짐에 따라 제한되며, 適正條件으로서의 添加量 燒成溫度 및 燒成時間은 相關關係를 가진다. 適合剤의  $\text{CaSO}_4$ 를 加하된 clinker 燒成溫度를 約  $100^\circ\text{C}$  低下시킬 수 있다.

2)  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 에 對해 3~5mole%  $\text{CaSO}_4$  添加時  $1380^\circ\text{C}$  前後에서 15~30分 燒成이 適合하며, 7mole% 以上일 경우  $1350^\circ\text{C}$  程度에서 1時間以上 燒成이 適合할 것으로 猜想된다.

3)  $\text{BaSO}_4$ 의  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$  生成反應에 對한 영향은  $\text{CaSO}_4$ 의 경우와 비슷하나 燒成適合溫度는  $\text{CaSO}_4$ 의 경우 보다  $20\sim30^\circ\text{C}$  程度 높다.

4)  $\text{BaSO}_4$  適合添加量은  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 에 對해 2~3mole %가 適合하며 그 以上에서는 clinker中 free-CaO 를 增加시키며 alite 生成이 억제된다.

## References

International Symposium on the Chemistry of Cement will be abbreviated throughout as I. S. C. C.

- 1) R. Kondo and S. H. Choi, "Mechanism and Kinetics of Portland Cement Clinker Formation in the Presence of Liquid Phase," *The 5th I. S. C. C., Tokyo*, 1968, 1, 163(1968)
- 2) N. H. Christensen and K. H. Simonsen, "Diffusion in Portland Cement Clinker," *J. Am. Ceram. Soc.*, 53 (7)361 (1970)
- 3) M. Musialik and A. Gruszczynska, "Influence of  $\text{P}_2\text{O}_5$  on the Mineral Structure of Portland Cement," *Cement-Wapao-Gips* 16 (26) 2 (1961); by *Chem. Abstr.*, 55, 11797a (1961)
- 4) A. P. Khashkovskaya, M. M. Sychev and V. I. Korneev, "Composition and Characteristics of the Crystallization of  $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$  in the Presence of Admixtures," *Tr. Gos. Vses. Inst. po Proektir. i Nauchn.-Issled. Robotam v Tsementn. Prom.*, No. 20, 13(1964); by *Chem. Abstr.* 62, 11515b(1965)
- 5) J. H. Welch and W. Gutt, "Effects of the Minor Components on the Hydraulicity of the Calcium Silicates," *The 4th I. S. C. C., Washington*, 1, 59 (1960)
- 6) R. W. Nurse, "Effect of Phosphate on the Constitution and Hardening of Portland Cement," *J. Appl. Chem.*, 2, 708(1952)
- 7) M. M. Sichov, "Problem of Admixtures," *The 5th I. S. C. C., Tokyo*, 1968, 1, 157(1968)
- 8) S. Mircea, "Decomposition of Tricalcium Silicate with Boron Oxide," *Silikaty* 9 (1) 34 (1965); by *Chem. Abstr.*, 62, 11514e (1965)
- 9) M. M. Sychev, V. I. Korneev and L. M. Karpova, "Effect of Admixtures of Raw Materials and Alloying Additions on the Solid Phase Reaction in the  $\text{CaO}-\text{SiO}_2$  System," *Tr. Gos. Vses. Inst. po Proektir. i Nauchn.-Issled. Robotam v Tsementn. Prom.*, No. 28, 16(1964); by *Chem. Abstr.*, 63, 8016d (1965)
- 10) G. V. Kukolev and M. T. Melnik, "The Problem of the Stabilization of  $\text{Ca}_3\text{SiO}_5$ ," *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, 109, 1012(1956)
- 11) 近藤進一, ポルトランドセメントクリカー ① 鉱物組成による特殊成分の影響, セメント技術年報, 17, 42(1963).
- 12) M. T. Mel'nik, "Influence of  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{P}_2\text{O}_5$ ,  $\text{V}_2\text{O}_5$  and  $\text{BaO}$  on the Hardness and the Crushability of Portland Cement Clinker," *Tsudy Khar'kov. Politekhn. Inst.*, 17 239(1958); by *Chem. Abstr.* 54 16782a (1960)
- 13) M. R. Raman Kulov, Yu. M. Butt and V. V. Timashev, "Study of Properties of Minerals and Cements Containing  $\text{CdO}$  and  $\text{TrO}_2$ ," *Tr. Mosk. Khim.-Tekhn. Inst.*, No. 45, 38(1964); by *Chem. Abstr.* 63, 1573g(1965)
- 14) R. Kondo and K. Yoshida, "Miscibilities of Special Elements in Tricalcium Silicate and Alite, and the Hydration Properties of Tricalcium Silicate Solid Solutions," *The 5th I. S. C. C. Tokyo*, 1968, 1, 262 (1968)
- 15) T. Sakura, T. Sato and A. Yoshinaga, "The Effect of Minor Components on the Early Hydraulic Activity of the Major Phases of Portland Cement Clinker," *The 5th I. S. C. C., Tokyo*, 1968, 1, 300 (1968)
- 16) R. Flatt, "The Chromium Content of Cement,"

- Chimica*, **13**, 80(1959)
- 17) A. Bereczky, "Reaction Kinetics of the System  $\text{CaO}-\text{SiO}_2$  in Presence of Catalysts," *Silikattech.*, **11**, 359(1960)
- 18) M. Tanaka, G. Sudoh and S. Akaiwa, "New Compound  $\text{Ca}_{12}\text{Si}_4\text{O}_{19}\text{F}_2$  in the System  $\text{CaO}-\text{SiO}_2-\text{CaF}_2$  and the Role of  $\text{CaF}_2$  in the Burning of Cement Clinker," *The 5th I.S.C.C., Tokyo*, 1968, **1**, 122(1968)
- 19) 金嶺元, "Cement Clinker 燒成에서  $\text{CaF}_2$  의 Minerlizer 効果와 Cement 物性에 미치는 影響" 烷業會誌, **6**, (1) 118(1969)
- 20) 藤田延衛, "ポルトランドセメント製造原料にカルシウムサルファイトを添加したセメントに関する研究," セメント技術年報 **16**, 78(1962)
- 21) P. P. Budnikov and I. P. Kuznetsova, "Effect of Gypsum on Mineral Formation in Cement Clinker," *Zhur. Priklad. Khim.*, **35**, 939(1962)
- 22) 赤津建, 池田五十六, "原料に石けうを添加して焼成したクリニカの強度発現性について," "セメント技術年報(日)" **26**, 85(1972)
- 23) I. V. Kravchenko, O. K. Aleshina and L. N. Grikevich, "Barium Containing Portland Cement," *Tr. Gos. Vses. Nauch.-Issled. Inst. Tsementa. Prom.*, 1970, No. 23, 3; by *Chem. Abstr.* **75**, 9514b (1971)
- 24) W. Kurdowski, "Effect of Additions of Barium on Properties of Portland Cement Clinker," *Pol. Akad. Nauk, Oddzial Krakowic, Pr. Kom. Ceram., Ceram.*, No. 18, 65(1972) (Pol.): by *Chem. Abstr.* **77** 117534h (1972)
- 25) A. Braniski and T. Lonesov, "Refractory Alumina Cement containing Barium Oxide," *Zement-Kalk-Gips*, **13** (3) 109(1960)
- 26) B. Rozanowski, M. Knabel, and M. Handke, "Rapid-setting Barium Aluminate-based Cements," *Cement-Wapno-Gips*, **26** (9) 281(1971); by *Chem. Abstr.* **76** 36985h (1971)
- 27) I. I. Kholin, Yu. S. Malinin, and S. B. Entin, "Effect of  $\text{BaO}$  on Clinkerization. II, Effect of  $\text{BaO}$  and  $\text{MgO}$  on the Viscosity of the Liquid Phase," *Silikat. Techn.* **12**, 340(1961); by *Chem. Abstr.* **55** 27837i (1961)
- 28) 齊相絶, 近藤連, "クリンカー融液へのクリンカーア成分鹽物の溶解", 烷業協會誌(日) **78** (3) 77(1970)
- 29) M. M. Sychev, P. E. Zozulya, M. Stefan and S. M. Ivanetsova, "Effect of Admixtures of Raw Materials and Alloying Additions on the Viscosity of Liquid Phase in Portland Cement," *Tsement*, **32** (4) 5(1966)
- 30) P. P. Bundikov, E. E. Holin and S. B. Entin, "Diffusion Coefficient of calcium in the Liquid Phase During the Calcination of the Portland Cement Clinker," *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, **144**, 180(1962)
- 31) 倪相絶, "Portland Cement Clinker 生成反應에 関한研究", 渡陽大論文集, **3**, 379(1970)
- 32) J. H. Sharp, G. W. Brindley and B. N. Narahaiachar, "Numerical Data for some Commonly Used Solid State Reaction Equations," *J. Am. Ceram. Soc.*, **49**, (7) 379(1966).