

粘着剤의 配合技術과 그 性能의 改質에 對하여 (完)

朴 永 南*

4. Vinyl 및 Silicon 系 粘着剤의 配合例

4-1. Vinyl 系 粘着剤

Vinyl Chloride/Vinyl Acetate 중합체 Poly Vinyl Butyral 등 Vinyl 系 重合體에 가소제를 첨가해서 하나의 粘着剤로 된例는 오래전부터 특허에 나타나고 있으나 최근에는 그리 흔하게 나타나지 않고 있다. 여기 2~3 종류의例를 표 30에 나타냈다. 예 81은 수용성 Poly Vinyl alcohol과 poly ethylene amine 혼합물인 粘着剤에 多鹽基酸을 加하여 熱安定性을 改良하고 있다. 또例 52는 C₁~C₁₉의 鹽基酸 Vinyl ester에 天然 수지合成 수지를 혼합한 耐水, 耐熱性, 接着力이 우수한 粘着剤를 열거하고 있다.

다음例 83은 Vinyl acetate와 Vinyl laurate共重合體를 이용하여 의료용 tape, 자기접착성 label 용의 粘着剤를 만들고 있다. Vinyl ether 계 粘着剤는 보통 탄소數 2~4의 Alkyl Vinyl ether 중합물로서 고분자량 물질과 저분자량 물질의 혼합으로 접착성과 응집력의 평행을 유지시키고 있다. 이러한 배합例는 꽤 많이 발표되고 있으며 한例를 表 31에 나타내었다.

표 30 Vinyl 系 粘着剤의 배합例(1)

예 81 ⁹⁹⁾	예 82 ¹⁰⁰⁾	예 83 ¹⁰¹⁾
Poly Vinyl alcohol 1.1	Hydroabethyl Phthalate 20	Vinyl Acetalate. lauric acid. Vinyl
Poly ethylene amine 13.7	Vinyl Acetate/ Vinyl Phosphoric Acid, diethyl hexyl ester 80	共重合體(50/100) WAX 7
水 27.5		
Citric acid 2.0		

表 31 Vinyl 系 粘着剤의 配合例(2)

예 84 ¹⁰²⁾	예 85 ¹⁰³⁾
Ethylene/Vinyl Acetate 共重合體 10	EDBM 50 EDBC 50
Poly Iso Butylene 10	Triethylene glycol ester of hydrogenated rosin 12.5 100(15/Sol.)
Rudonal J-30 10	
Iso propyl Acetate 20	Methox 2.0
S.B.P. 2 55	2,5-di-tert-butyl hydroquinone 1.2
	Cumaron resin Napthene 系油. Phenol 수지. Rosin 등의 혼합물 6.1

接着을 더욱 증가시키기 위해 Alkyl Phenol Resin, Poly Turfene Rosin 등의 粘着부여제가 첨가되고 있지만 물성에 대한 Balance는 약간씩 떨어지고 있다. Methyl Vinyl Ether/無水 malic acid共重合體는 특이한 성질을 나타내며 Spraicin tape 등에 이용되고 있다. 그러나 이의 일부분을 ester化 할 경우는 poly ethylene 등에도 接着性을 나타내는 粘着剤가 된다고 한다.

4-2. Silicon 系 粘着剤

Silicon이라는 것은 岩石의 主要成分인 규소(Si)를 구성 요소로 포함하고 있는 합성 고분자의 총칭이며, Poly Siloxan結合을 主幹으로 그結合狀態에서 Oil狀物, 고무狀物, 어떤 것은 植物狀物 등으로 존재한다.

또 Silicon 系 粘着剤는 고무狀의 Siloxan과 樹脂狀의 Siloxan으로 구성되고 고무狀 Siloxan은 firm 형성과 타의 응집력을 나타내고 樹脂狀 Siloxan도 粘着力 등을 나타낸다. 여기에 對한 특징은 내열성, 내한성 및 내후성 즉 광범위한 온도에도 利用되고 있는 동시에 多種의 재료에도 接着되고 내수성, 전기 특성이 아주 우

* 朝一工業株式會社

수한 것으로 알려지고 있다. 내후성은 특히 유기고분자에는 찾을 수 없는 우수한 특성을 가지고 있는 비 그것은 무기적 성질을 가진 Si—O—Si 結合으로 되어 있다. 일반적으로 전조 film 은 粘着性을 나타내나 낮은 응집력 때문에 curing 이 必要하다. curing 的 條件도 250°C에서 가열하지만 Benzeneperoxide의 경우 파산화물을 가해서 150°C~170°C 사이에서 5~15 분간 curing 한다. 이 때 filler 의 사용으로 응집성, 접착성의 평형을 가지게 하며 또 이에 대한 배합도 여러 가지가 있다. 그러나 이에 대한 발표는 그렇게 많지 않다. 그 1 예는 表 32에 나타냈다. 예 86 도 Poly amid film 의 경우 film 을 금속 물질에 접착할 때 유용하고 접착후는 가열하여 경화시키면 영구접착된다. 아무튼 어떻게 하든지 간에 Silicon 系 접착제는 그 내열성에 특징이 있기 때문에今后 이 빙면에의 이용에 기대된다.

5. 配合劑와 그 役割

配合劑는 決定的인 粘着劑의 종역은 아니지만 특성이나 작업성 등에는 관계가 없는 것이므로 다음에 그 역할을 기술한다.

5-1. 가소제

表 10의 배합 예로서 가소제로서 고분자 poly ester, Silicon 이 사용되는 바 前者は 저온에서 유연성을 증가시키고 후자는 저온에서의 가소성 향상보다 저온 접착의 향상을 為해 침가시키고 있다. 일반적으로 가소제의 침가는 혼합물의 가공성을 향상시키고 또 유연성 탄성, 가소성을 증가시키며 내한성이 저온 유연성이나 고무의 탄성을 향상시키는 성질이 있다. 가소제는 부여함으로 작용이 일어나는 것에서부터 접착제의 배합제 중에서도 중요한 역할을 하고 있다고 할 수 있다. 그러나 접착제의 본질에서 어떤 접착을 단독으로 발휘하는 것은 어려울지만 접착 부여제 등 다른 배합제와 병용하는 일이 많다. 또 접착제에 이용하고 있는 고분자에 있어서 보다 엄히 선정하지 않으면 안된다는 것은 당연하지만 특별하게 접착제用 가소제의 배합 예를 나타낸 자료는 많지 않고 일반적인 가소제의 예에 따라서 특성이 있는 것을 선정할 必要가 있다. 그러나 가소제의 사용에 의해서 그 목적은 달성되지만 다른 배합제와의 관계를 충분히 고려할 必要가 있다. 遠山氏의 “고무 接着과 이론”에 있어서는 고무 소련시 가소도와 함유량을 일정하게 하고 충전제, 가소제, 접착부여제의 量을 제가끔 0~99%로 組合시킨 63 種類의 배합 예를 만들어 접착력 접착성 가소도를 측정하고 있다. 여기에서 일반적으로 사용되고 있는 가소제의 특

성을 들어보면 다음과 같다.

(1) 성형 가공성의 증가

Polymer 에 첨가하는 유동성을 증가시켜서 온도에 의한 유연성 가소성을 부여시킨다.

(2) 상용성

poly mer 와의 相溶性이 필요하다. 가소제는 상용성이 없으면 당연히 작용이 멀어지고 또 상용성이 감소되어가면 서로 분리되어 가소제의 침출, 뿐더니, 투과, 현학 등의 현상을 일으킬 경우가 많다.

(3) 可塑化 效率

Polymer 에 가소제를 첨가해서 유연성 가소성을 일으킬 때 침가량이 적을 때는 물리적 강도가 弱하게 되는 것은 물론 유연성, 가소성이 없어지게 된다. 반대로 많이 침가 될 때에는 유연성 가소성이 너무 지나쳐서 충분한 물리적 강도가 없어진다. 이 경우에 제가끔의 사용 목적에 따라서 가소제의 최적량에 있어서 동일 Poly mer에 對해서 一定의 유연성, 가소성을 나타내므로 필요한 침가량은 가소제의 종류에 의해 제각각의 차이가 나타난다.

표 32 Silicon 系 粘着劑 配合例

예	86 ¹⁰⁵⁾
(1) Methyl Phenyl Poly Siloxan 수지 (SiOH 基을 함유)	
(2) Phenyl Vinyl siloxan 수지	
(3) di methyl diphenyl Cyclo tetra Siloxan	
(4) Chlorophlacin 酸((2)과 (3)의 반응촉진제)	

비교적 소량으로 가소화 효과가 나타나는 것과 보다 더 다량 침가 했을 때도 동일 가소화 효과가 나타나지 않는 것이 있다. 가소제 사용에 있어서는 당연히 가소화 효과가 큰 것이 필요하게 된다.

(4) 휘발성

Polymer 내부에서의 가소제揮散은 당연 특성을 變化시키기 때문에 휘발하지 않거나 휘발량이 결국 적어진 것이 생긴다.

(5) 热 및 光 安定性

가소제 中에는 化學의 不安定으로 热 分解를 일으키기 쉬운 것이나 공기中の 산소에 있어서 보다 산화되기 쉬운 것이 있다. 또 가소제가 Polymer 間의 관계 이외 가소제와 다른 배합제間에도 化學的 變化를 일으켜 热 및 安定性을 잃는 경우가 있다.

표 33 주요 가요제와 특성¹⁰⁶⁾

Phthal 酸系 가소제 : DOP, DBP, DIDP, BBP 등.
가소화 효율이 우수 휘발성, 내한성, 상용성, 독성, 안정성이 우수
인산 Ester 가소제 : TCP, TOP, TPP 등.
내연성, 내수성, 전기성이 우수

Adipin 酸 Ester 가소제 : DOA, DIOA, DDA 등.
 내한성이 우수
 Cebetine 산 Ester 가소제 : DBS, DOS, DIOS, BBS 등.
 내한성 무독성이 우수
 Ricinal Ester 酸 가소제 : MAR, BAR 등.
 내한성이 우수
 Poly Ester 型 可塑劑 : 휘발性 抽出性, 移行性 우수
 Epoxy 系 가소제 : 2 차적 가소제, 安定性 作用
 기타 : 鹽化 Paraffine, 염소화 diphenyl 등.

(6) 移行性

첨가된 Polymer로부터 가소제가 확산 移行 하는 경 우가 있는바 이 현상은 당연 Polymer의 特性에 變化를 일으키기 쉬우며 인접물의 오염 등 뜻하지 않는 現象을 일으킨다. 이것은 인접물의 種類가 성질에 영향을 미치고 있다.

(7) 내한성, 내수성 및 내유성

가소제의 첨가는 Polymer의 유연성, 가소성 등을 향상시키는 것이 있으나 그 온도의 존성이 적어 상온보다 낮은 온도에서의 특성을 요구하는 경우가 많다. 또 가소제를 함유한 Polymer가 물, 油類, 유기 용제 等에接触하면 가소제의 일부분이 용출되어 나오고 Polymer中에 水, 油類, 유기 용제의 침투로 Swelling 되어 物理的 성질을 일차적으로 變化시키는 경우가 있다.




그림 1 고무기제 점착제에 의한 물리적 성질에 영향을 미치는 점착 부여제, 충전제, 가소제의 영향

(8) 無毒性

관련 제품이 식품에 널리 사용되어 왔으나 가소제의 독성이 주목시 되어 오고 있다. America France 등지에서 특히 포장 제품에 사용하는 가소제의 사용 제한에 대한 규정이 있다.

(9) 耐燃性

가소제에는 본래의 가소화 작용 이외에 TCP, TPP 등 인산 ester 類, 염소화 지방산 ester 類, 염화 Paraffine 등 염소 함유물이 가연성을 저하시키는 가소제로서 주목할만하다.

5-2. 油脂類

油脂類는 가소제와 동일한 作用이 있으며 가소성을 부여하는 目的으로 이용되고 있는 경우와 점착 조정제 및 接着 개량제로서 이용하고 있는 경우가 있다. 이중에는 動, 植物油, 鑄物類, Silicon 類 등으로 사용 목적에 따라 분리되어지고 있다. 表 10의 배합中の Silicon은 가소제와 동시에 저온에서의 점착 조정제로서 첨가시키고 있다. 油脂類는 가격에 있어서도 안정하고 또 가소성을 증가시키므로 적당한 것임에는 틀림이 없으나 점착제 조성물의 응집력을 일으키게 되므로 엄격히 제한되어 왔다. 그러나 조성물의 성질에 유해한 영향을 일으키지 않는 유저류를 배합하는 조성물이 발견할 수 있으며 가격면에서도 安價이기 때문에 유저류는 틀림없이 매력적인 것이 된다. 이 유저류를 最良으로 사용하는 배합 예는 표 12 예 38에 나타나 있다. 그래서 A-B-A型의 Block 共重合體와 점착 부여제로된 조성물 중에 석유계 중량油를 첨가해서 점착력, 응집력을 천연 고무계 점착제와 같은 정도의 성능을 갖도록 배합되고 있다.

5-3. 고분자 저 중합물

고분자 저 중합물은 위에 記述한 가소제 油脂類와 바슷한 목적에서 이용되고 있는 이외에 그 자신 고분자로서의 역할이 부여되고 있다. 그리고 粘着性, 接着性, 内한성, 流動調整 等이 있다. 이 전형적인 배합은 Poly Vinyl ether 類, Poly Iso Butylene 類에서 볼 수 있으며 제가끔 Polymer 분자량의 高低에서 粘着性을 부여하고 接着性, 응집성의 Balance를 보유하고 있다. 실제 배합에는 지금 까지 많은 발표가 되어 있으며 그 중 2, 3種의 배합 예를 전항에서 이미 소개 한바 있다(표 31 참조).

이 고분자 저 중합물 중에는 이것 이외에 粘着剤 원료 중 탄성체 및 점착 부여제 중에서도 찾아 볼 수 있다. SBR, BR, Poly Acryl 산 Ester 등이 있고 또 Rosin 계 中에도 水漆 Rosin methyl ester, 저분자 Styrene Resin

이 있다. 고분자 저중합물을 이용해서 점착부여에 사용하는 젖는劑도 있다. 다시 말하면 일반적인 고무—수지계 젖는劑에 가소제로서 K價 20~30의 액상 Cis-1,4-Poly butadiene을 첨가해서 20~30°C까지 접着力을 보유한다. 高分子의 첨가는 가소화 작용보다 점착부여에 효과를 일으키고 있으나 일반 가소제는前述한 경우에 Resin과 병용해서 젖착성을 높이고 있다. 그러나 이 첨가는 당연 젖는劑의 응집성을 저하시켜 젖는부여와 동시에 접착性도 저하시키는 것이 당연하다.

이것은 Polymer全體를 가소화시키기 때문에軟化될 수 있다면 Polymer 일부를 가소화 해서 다른 부분의 연화효과가 적은 것을 사용하면 응집성의 저하도 없고 젖는性도 나타난다. 이것은 Polymer 전체를 가소화시키기 때문에 될 수 있다면 Polymer 일부를 가소화하여 다른 부분의軟化效果가 적은 것을 사용하면 응집성의 저하도 없고 젖착도 나타난다. 이것은 젖착제의 가소화에 의하여 흥미 있는 작용을 하고 있다. 예를들면 Poly Styrene을 함유한 Block共重合體는 지나치게 굳어지므로 통상 사용하는 고형 젖착부여제에서는 만족스러운 젖는을 나타내지 않는다. 이 때문에 가소제, 연화제를 가해서 젖착과 응집성이 최고가 되도록 배합을 하지 않으면 안된다. 그러나 Block共重合體의 網目構造中の Glass狀 Polystyrene의 Segment를 연화시키는 것은 응집력을 크게 저하시킨다. 그러니까 Block共重合體의 Poly butadiene의 Chain은 가소화 하나 Poly Styrene Block에 對하여서는 연화효과가 적은 비극성재료를 사용하면 最良의 것이 된다. 이 경우 Block共重合體의 網目 구조에 용이하게 골고루 미치게하여 相溶하는 Poly Styrene部分과 Polymer의 Chain間의 가교를 방지하기 위해 제2의 Poly Styrene을 뺀 것과 같은 구조의 Block共重合體를 利用하면 좋은 것이 된다. 이것은 網目構造를 풀어 헤치는 것만으로 과과하지 않는다는 것이 된다. 배합 예를 표 34에 나타내었다.

표 34

	여	89 ¹⁰⁸⁾	
Solprene	406	100	50
Solprene	205	×	50
Bendaline	H	100	100
粘着力(g)		260	101D

5-4. 架橋劑

최근 젖는劑의 1배 합은 탄성체, 젖착부여제 등을 선택하는 것 이외에 가교 방법이나 가교밀도, 유동성의 조정 등에 주력하여 적정한 가교제를 선정하는 일이 중요하다. 가교에 사용하고 있는 어떤 고분자를 무엇으로 가교시키느냐는 차이가 있지만一般的으로 고무

계 粘着劑에서는 diene系 탄성체가 많기 때문에 黃加氫 촉진제系로 가황하는 일이 많다. 그러나 가황조작에 여러 가지 문제가 많기 때문에 최근 Akyl Phenol 수지를 Aluminium Alcolate, Iso Cyanate를 가교제로서 이용하고 있는 예가 많이 있다. 표 35에 전형적인 젖착제의 가교제를 나타냈다.

표 35 젖착제의 가교제¹⁰⁹⁾

적용고무 제	화학명	상품명	助觸媒
汎用고무	Tetramethyl thiuram disulfide	TT	Zn O Stearic acid
	Dipentamethylene Thiuram tetra sulfide	TRA	
	Di Butyl dithio Carbamate-Zn	BZ	
單體	Celenium 黃		TT 아연화 Stearic acid
汎用 고무 및 Carboxyl 化汎用 고무	樹脂油溶性, 热經化성 Phenol form Aldehyde 수지 methyol化 요소 form Aldehyde 수지	ST-137	Ethylene di Amine Tetra 酸 Natrium 鹽 p-Toluene Sulfon 酸 樹脂酸아연 살질산 염화아연

여기에서의 가교제를 利用한 粘着劑 배합 예는 本誌第10卷 1號의 표 6를 참조하면 되겠다. Acryl系粘着劑는一般的으로 응집력이 떨어지기 때문에 주로 가교형이 研究되고 응집력은 粘着性, 接着力의 Balance를 유지하고 있다. 이것은前述한 바에 있어서 가교방법, 가교제가 粘着劑의 特성을 決定시키기 때문에 이점은 충분히 고려하여 확인해서 선정할 필요가 있다. 표 36에 통상 사용하고 있는 가교가 가능한 반응성 Monomer와 그의 가교제를 매듭 지어 봤다. (배합 예는 표 23, 24, 25, 26, 27 및 28를 참조.)

5-5. 接着 개량제

接着性 改良劑에는前述한 가소제, 유지類, 高分子 저重合物 및 가교제도 포함시킬 수 있다. 그러나 이것이의에 어떤 첨가량으로 젖착제의 성능을 향상 시키는 것이 있으면 흥미 있는 일이다. 그 일例로서 Block共重合體가 있으나 이것은 다시 말해서 表 12에 42에 소개된 바와 같이 통상 고무계 粘着劑에 A-B-A型의 Block共重合體를 첨가한 것보다 젖착제로서 가장 필요한 젖착력, 耐 Clip 性, 인장강도가 우수한 성능을 갖고 있는 것이다.

5-6. 층전제

접착제의 基本로 이용하고 있는 天然 고무나 합성고무에 층전제를 배합하면 고무의 보강이 행해지며 인장강도, 인열강도, 내마모성, 경도 등이 향상되고 그 용적을 증가시켜 가격을 인하시킨다. 이 층전제 일자의 크기에 따라 표면적, 접착 상태, 분산성 등의 보강 효과에 우선 영향을 일으킨다. 이 효과는 고무 분자와 층전제와의 상호 작용에 의해서 고무와 층전제間に 미끄러짐 등을 조정하는 것도 고려해야 한다. 여기에 층전제의 보강 효과는 접착제에 있어서도 무시해서는 안된다.

다. 결국 접착제에 작용하는 힘에 對하여 압축하기 힘든 것이 있다. 층전제 같은 것이 존재하면 층전제를除한 유동 성분의 조성 분율이 적게 되고 미끌어지는 성질이 적어진다. 그 반면 접착성이 모자라는 結構로 된다. 그렇지만 그 사용에 있어서는 적당한 유동성과 압축저항을 나타내도록 배합하지 않으면 안된다. 층전제와 다른 배합제와는 보통 적정한 배합이 필요하다. 층전제는一般的으로 접착제에 배합함으로 투명성을 잃어 버리기 쉽기 때문에 어떤 경우에든 접착제에 사용되어지고 있다고는 할 수 없다.

표 36 Acryl 系 反應性 Monomer¹¹⁰⁾

反應性 Monomer	例	架 橋 劑
$\text{CH}_2=\text{COOH}$ R=H R R=CH ₃	Acrylic acid meta-Acrylic acid	Epoxy 수지, Melamin 수지 尿素수지, Isocyanate
$\text{CH}_2=\text{C}-\text{COOCH}_2-\text{CH}-\text{OH}$ R' R' R'=R=H R=R'=CH ₃ R=H; R'=CH ₃	Hydro Oxyethyl Acrylate Hydro Oxypropyl meta Acrylate Propylene glycol monoAcrylate	Epoxy 수지 di-Isocyanate di Aldehyd methyol Polymer
$\text{CH}_2=\text{C}-\text{COONH}_2$ R=H R R=CH ₃	Acryl Amide meta Acryl Amide	Form Aldehyde 에서 methyol 化한 것. Epoxy 수지 Melamin 수지 尿素 수지
$\text{CH}_2=\text{C}-\text{COOCH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2$ R' R=H R=CH ₃	Glycidil Acrylate Glycidil Acrylate	酸類 酸無水物 Amine 類
$\text{CH}_2=\text{C}-\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{N}-\text{R}''$ R R' R=R'=R''=CH ₃ R=CH ₃ R'=H } R''=C(CH ₃) ₃	Dimethyl Amino ethyl meta Acrylate t-Butyl Amino ethyl mata Acrylate	Epoxy 수지 Di Isocyanate Di Aldehyde


이 경우 층전제의 압축저항과 유동성에 규산 Gel 을 利用하는 경우가 있으며 접착제의 층전제로 이용되고 있어 관심을 불어 일으키고 있다. 또 그 기능에 따라 사용되고 있는 것들이 있는데 이것은 Carbon black 類, White Carbon 類, Zinc Oxide Magnesicum Carbonate, Calcium Carbonate 등이 있다.

分類는 형상, 化學組成, 사용 목적에 따라 행해지며 그 일례로서 化學組成에 依한 分類는 표 37에 해당된다. 여기에 의한 층전제는 구체적으로 나타내면 종류도 많고 그 특성도 복합하다. 또 층전제의 구비조건은 그 성능에 따라 구분되어 있으나 그 조건을 떨쳐 보면 다음과 같은 경우가 있다.

- (1) 化學의으로 그다지活性이 없는 것
- (2) 의관, 기계적 및 化學的 諸性質을 현저하게 저

표 37¹¹¹⁾

化學조성에 依한 층전제의 分류



하시키지 않는 것.

(3) 분산성, 흔들성이 좋고 가공성을 손상하지 않을 것.

(4) 비중이 그다지 크지 않을 것.

(5) 가격이 저렴할 것.

(6) 구입이 용이하고 품질이 안정할 것.

(7) 내열성, 내후성이 떨어지지 않을 것.

충전제는 접착제 배합中 다른 첨가제와 같이 접착제에 관한 특성을 부여하게 하는 작용은 없고 구체적으로 응집력의 향상에 기여하기도 하고 압축 저항을 증가시키기도 하고 tape의 풀링성改良과 훌리내리는 성질을 방지하기도 한다. 그러나 이 충전제에는 접착제의 기능을 크게 향상시켜接着性이나 특성을 부여시키는 경우가 많이 있다(2-2-4 참조).

5-7. 기타 배합제

이상의 배합제 이외에 안정제, 착색제, 방부제, 消泡劑, 증점제 등이 있다. 안정제는 특히 Vinyl系 수지를 base로 한 접착제에 이용되며 대체로 염소 함유 수지에 많이 이용하고 있다. 이 中에는 Phenol系, Bis Phenol類, Amine類, 황을 함유한 化合物, 亞인산염류 Epoxy 化合物, 유기 금속염류 등이 있고 Polymer의 파괴를 방지시키고 있다. 착색제의 사용은 그다지 접착제 용으로서 접토도지 않는 적은 양이지만 접착제의 사용목적에 따라 백색으로 착색하는 경우가 있다. 여기서 안료는 대량 사용하면 접착성에 영향이 있기 때문에 이상적인 것은 소량으로 목적의 착색을 시행하는것이 유망한 것으로 알고 있다. 백색의 경우는 은폐력이 큰 Titanium Dioxide(TiO_2)가 많이 사용되며 Zinc Oxide, Calcium Carbonate가 다음으로 많이 이용되고 있다. Zinc Oxide는 백색 안료로서만이 아니고 體質안료로서 충전제적으로 이용되고 있다. 자외선 방지제는 노화 방지제와 비슷한 것이 있으나 특히 光에 의한 黃變黑化를 방지하는 바 이것에는 Benzophenon系, 세루치켓트제, Benzothiazol系, 치환 Acryl Nitrile제가 있다. 방부제, 消泡劑, 增粘劑는 특히 Emulsion型 접착제에 이용하고 있고 방부제에는 亞酸化銅, 酸化 수은等, 무기化合物과 有機 수은化合物, 유지 황化合物, Phenol系化合物, 有機 銅系化合物 등, 有機化合物이 있고 有機 無機 수은化合物은 방수작용이 아주 좋으나 특성이 강하여 사용은 위험하다. 一般的 방부제로서는 Phenol系 PCP가 있으며 소독약으로서 유명하다. 의외로 잘 알려져 있지는 않으나 유기 황화합물로서 Thiuram系 등도 있다. 소포제에는 Silicon Emulsion Alcohol이 알려져 있으나 이것은 消泡 효과와 同時に Separation性을 갖고 있기 때문에 다량 사용하면 접착성을 저하

게 시키 된다. 이 때문에 소량으로 효과가 있는 消泡劑를 선정하지 않으면 안된다.

增粘劑는 Emulsion의 粘度를 증가시키는 목적으로 사용되는 것으로一般的으로는 水溶性 高分子 볼로이드가 사용 되어지고 있다. 通常 Emulsion의 種類에 따라 증점제의 사용이 구분되어져 있고 또한 SBR NR Latex에는 카제인 등을, Acryl系, Vinyl系, Emulsion에는 PVA, Poly Aryl 산 Soda, CMC Methyl Cellulose 등을 이용하고 있다. 증점제는粘度를 增加시키는 것 뿐이 아니고 Emulsion의 安定性을 부여하기 為해서도 적정한 增粘劑를 사용하지 않으면 안된다. 또 增粘劑는 高分子에 있어서 당연 粘着劑 塗膜 中에 함유되어 있기 때문에 多量 사용하는 것은 性能에도 영향이 있다. 실제 사용에 있어서는 이 點을 充分히 고려할 必要가 있다. 이것을 절반 개량한 것에 Alkali 增粘 Polymer가 있다. 특히 Alkali Emulsion에는 소량 사용으로 증점효과가 있는 것도 있다.

6. 今後의 粘着劑

여기에서 記述하고 있는 경우와 같이 어떤 type의 粘着劑도 體質의 變化에 따라가지 않으면 안된다. 지금 社會問題를 充分히 고려하여 무공해, 혼용된 자원, 혼용된 Energy가 서로 합치되는 금후의 자세에 있어 한시 바쁜 개발의 Point가 되었으면 하는 마음 간절하다 끝으로 이 자료를 발췌하기까지 심사숙고 독려해 주신 국립 공업 표준 시험소 혼 동성 과장과 조일공업(株)이 인구 부장, 그리고 본회 편집 위원 여러 분들에게 심심한 감사 드리는 바이다.

<참 고 문 헌>

- (1) 日特, 昭 45-32277
- (2) 日特, 昭 47-26854
- (3) 日特開, 昭 48-28043
- (4) 日特, 昭 47-14636, 昭 44-26677
- (5) 日特, 昭 47-51808
- (6) 日特, 昭 48-33973
- (7) 日特, 昭 48-24490
- (8) B.P., 124540
- (9) U.S.P., 3736281
- (10) U.S.P., 3632540
- (11) 日特開, 昭 48-86940
- (12) U.S.P., 3644254
- (13) B.P., 1272783
- (14) 日特, 昭 49-8697

- (15) U.S.P., 3356766
 (16) G.P., 1569868
 (17) 日特, 昭 48—19859
 (19) B.P., 1113925
 (20) B.P., 1195741, U.S.P. 3455859
 (21) 日特, 昭 31—6535
 (22) 日特, 昭 38—16315
 (23) 日特, 昭 45—23240
 (24) 日特, 昭 39—28898
 (25) U.S.P., 3535152 B.P., 1172670
 (26) B.P., 1064825
 (27) U.S.P., 3285771
 (28) U.S.P., 3345206
 (29) 日特, 昭 38—9134
 (30) G.P., 1296296
 (31) OLS, 1925705
 (32) 日特, 昭 40—24788
 (33) B.P., 1195835
 (34) 日特, 昭 44—12278
 (35) 日特, 昭 45—393527
 (36) 日特, 昭 47—14638
 (37) 日特, 昭 49—1623
 (38) U.S.P., 3149997
 (39) B.P., 1177244
 (40) 日特, 昭 49—7567
 (41) OLS., 1920755
 (42) Fr., 2006160, Belg 731489
 (43) 日特, 昭 44—17037
 (44) B.P., 1179476
 (45) 日特, 昭 45—41518
 (46) B.P., 1177675, U.S.P., 3519585
 (47) Fr., 1542319
 (48) Fr., 2006161
 (49) Fr., 2014206, OLS 1931562
 (50) DT., 1966431
 (51) OLS., 2011533
 (52) G.B., 1277363
 (53) 日特, 昭 47—21720
 (54) U.S.P., 3723170
 (55) 日特, 昭 47—18997
 (56) 日特, 昭 49—7568
 (57) 日特, 昭 48—34814
 (58) 日特開, 昭 18—85632
 (59) 日特, 昭 44—9591
 (60) G.P., 1569899
 (61) B.P., 1081291
- (62) U.S.P., 3307963, B.P. 1095138
 (63) B.P., 1098489
 (64) Belg., 658320
 (65) U.S.P., 3299010
 (66) U.S.P., 3371071 B.P. 1095005
 (67) U.S.P., 3241662
 (68) U.S.P., 2976203, 2976204
 (69) 日特, 昭 46—8119
 (70) B.P., 1044828
 (71) B.P., 1081298
 (72) Fr., 1596050
 (73) 日特, 昭 45—32840
 (74) 日特, 昭 49—4541
 (75) 日特開, 昭 48—56240
 (76) DT, 2216260
 (77) 日特, 昭 43—9754
 (78) 日特, 昭 48—17741
 (79) 日特, 昭 48—44926
 (80) 日特, 昭 37—1477
 (81) 日特, 昭 38—21891
 (82) 日特開, 昭 48—66636
 (83) 日特開, 昭 48—89234
 (84) 日特, 昭 44—27159
 (85) 日特, 昭 47—48499
 (86) 日特, 昭 48—1420
 (87) 日特, 昭 48—14172
 (88) 日特, 昭 49—4540
 (89) U.S.P., 3258484
 (90) 日特, 昭 42—11919
 (91) 日特, 昭 48—4933
 (92) U.S.P., 3222419
 (93) 日特, 昭 39—2393
 (94) U.S.P., 3509111, 3497550
 (95) 日特, 昭 47—24659
 (96) 日特, 昭 47—44017
 (97) 日特, 昭 47—38532
 (98) 日特, 昭 48—17740
 (99) B.P., 1287554
 (100) B.P., 1115719
 (101) B.P., 1133548
 (102) B.P., 1072691
 (103) U.S.P., 3313647
 (104) D.M. Fity Genauto, Painto Tech., 29
 No.6, 28~31(1965)
 (105) U.S.P., 3527842

*207페이지에 繼續

長의 權限으로 處理해도 좋을 範圍를 具體的으로 各各定하여 標準化 해둔다. 이에 따라 社外處理가 Speed化되어 消費者에 對한 安心感 및 信賴感을 賦せ된다.

다만 그 Claim가 어느정도의 重要度를 가지고 있는지 判斷하는 基準을 考慮해 두지 않으면 안된다.

2.7 處理報告

當面 處理의 報告의 發生者, 書式, 配布先等을 定해 둘 것

2.8 Claim 處理費用의 檢討

當該 Claim에 依한 直接의 損害, 處理에 所要된 費用等의 經理上의 處理方式, 原價計算 그 報告方法等을 定하여둔다. 또한 原因調查를 위한 諸試驗이나 必要한 경우에는 再現試驗도 行하지만 이와같은 費用에 對해서도 規定해두는 것이 좋다.

2.9 Claim 現品의 處理

Claim이 申請된 製品 및 그 關聯製品의 再検査, 選別, 修正, 修理, 調製, 再使用, 出荷先變更, 廢棄其他의 處置에 對하여 方式 各部門의 權限, 責任者, 報告 樣式等을 定해둔다.

2.10 根本의인 對策(再發防止의 樹立)

今後 같은 原因으로 Claim 發生을 防止하기 위하여 技術上으로 또는 管理上으로 根本의인 對策이 必要하고 이를 行하여야 하는 責任者와 方式을 規定해둔다.

<187페이지에 이어서>

- (106) 遠山「接着一理論과 應用」p. 658
- (107) 雲英「工業 材料」15, No. 3, p. 13
- (108) Solprene Catalogue, (A.A.Chemical)
- (109) 笠坊, 高分子 加工 別冊, 接着 p. 153(1971)
- (110) W.H. Brown; Official Dig., 26
No47, 599(1966)
- (111) 山田, Plastic 配合劑, p. 128~129
- (112) O.L.S., 1809124
- (113) 地畠建吉, Rubber and Plastic, Vol. 26
No. 9, 10, 11. (1974)

이외에 示方書 및 契約의 檢討 或은 改訂, 需要者에 對한 啓蒙等의 處理——(이때문에 消費者를 위한 製品의 用途, 使用方法의 說明書等을 作成한다)——原材料 作業標準等의 改訂, 檢查方法 或은 基準의 改訂等을 包含하는 경우도 있다.

2.11 Claim 統計의 作成

Claim 統計를 每月 作成하여 Claim 月報, 期報等으로 하고 Pareto 曲線, 度數分布表, 其他 統計解析을 하고 報告하는 責任部門(一般的으로 管理部門)과 提出處를 定해둔다. 이는 今後의 投資計劃, 組織改善計劃에 도움이 된다.

2.11 Claim 關係書類의 樣式

接受票, 調査, 報告書, 對策處理報告, 不良品處理報告, 處理費用報告, Claim 統計, Claim 關聯事項 改善報告書等 Claim 關聯書類의 用紙, 記入樣式, 回覽樣式, 整理保管, 活用의 方式, 月報年報等의 作成配布方法等에 對하여 定하여둔다.

2.13 監查制度

Claim 處理의 制度가 具體的으로 實施하기 쉽도록 그리고 監查를 行하여 檢討하는 것을 記入해두는 것이 좋다. 이를 위한 責任者도 定해둔다. 이는 Claim 處理의 効率의인 判定을 行하는데 도움이 된다.

<201페이지에 이어서>

각한다. 以上과 같은 事實로 보면 亞鉛華의 使用量을 절약하기 위한 가장 좋은 方法은 H₂S gas 發生의 原因이 되는 黃을 可及的 減量하는 所謂 low Sulfur, High Accelerator 配合으로 하면 된다. 또는 Stearic Acid 亞鉛華를 中和하는 성질을 갖고 있는 酸性 配合劑를 감량하거나 使用하지 않으면 된다. 反對로 黃酸性 配合劑를 多量 配合하는 경우에는 亞鉛華 配合量은 增量할必要가 있다.