

數種의 齒科材料가 生體에 미치는 影響에 關한 純學的 및 純化學的研究

慶熙大學校 大學院 齒醫學科 口腔病理學專攻
(指導 趙 沐 鴻 教授)

趙 載 五

HISTOPATHOLOGIC AND HISTOCHEMIC STUDY OF THE VITAL TISSUE REACTION IN APPLYING DENTAL RESTORATIVE MATERIALS

Jaeo Cho, D.D.S.

Dept. of Oral Pathology, Division of Dentistry, Graduate School, Kyung Hee University

(Directed by Prof. Young Pill Cho, D.D.S., M.S.D., Ph. D.)

»Abstract«

The purpose of this study was to observe histopathologic and histochemical reaction of the oral mucosa, the muscles of thigh and the tibial bone: implanting the several dental restorative materials into the mucous membrane, muscles of thigh and tibial bone of 4 male dogs.

The materials implanted were pink direct resin, Adaptic, cobalt chromium alloys, Nobilium, Ticonium, Wironit, and Regalloy.

All the samples taken were fixed in the solution contain the same volume of saturated mercuric chloride and absolute alcohol. The samples with bone tissue were decalcified in the 5% nitric acid solution. The pink direct resin pellets were dissolved in the chloroform. Each samples was stained various type of method which was hematoxylin and eosin, Van Gieson's, Verhoeff's, P. A. S., P. T. A. H., methyl green-pyronin and Feulgen Tissue Stain.

Following results were obtained:

- 1) The reaction to oral mucosa and muscles, the inflammatory cells infiltration were appeared at the vicinity around the implanted cobalt chromium alloys on the 30th day group. The inflammatory reaction was disappeared on the 60th day group and it appeared fibrotic change at the site of implanted area. The inflammatory reaction was disappeared at the implanted site, however the fibrotic change was persisted.
- 2) The reaction to the bone, a slight increase of ossification was appeared at the vicinity around the cobalt chromium alloys on the 30th day group. Marked

*本論文의 要旨는 1974年 10月 26日 第19回 大韓口腔症理學會에서 發表 되었음.

increase of ossification and fibrotic tissue proliferation was appeared on the 60th day group.

- 3) No significant histopathologic changes were observed to the various cobalt chromium alloy implantations.
- 4) In the case of pink direct resin implantation into muscles and mucous membrane, marked increase of the fibrous tissue proliferation could be observed at the vicinity around the implanted site on the 60th day group.
- 5) In the case of pink direct resin implantation into the bone tissue, marked increase of fibrosis could be observed on the 30th day group. The fibrosis around the pink direct resin was substituted to ossified tissue on the 60th day group.
- 6) In the case of Adaptic implantation into the mucous membrane, dense fibrotic change and increase of capillaries could be observed, however no inflammatory cell infiltration appeared on the 60th day group.
- 7) No significant differences observed to all the restorative materials implantations to the P. A. S. reaction.
- 8) Stronger reaction to the Feulgen and methyl green-pyroin occurred in all 60th day specimens than the 30th day's.

져왔다.

一目 次一

I. 緒 論

II. 實驗方法

1. 齒科用 修復材料의 選擇

2. 實驗動物의 選擇

3. 實驗方法

III. 實驗成績

1. 粘膜組織의 觀察所見

2. 筋組織의 觀察所見

3. 骨組織의 觀察所見

IV. 總括 및 考按

V. 結 論

參考文獻

寫真附圖

I. 緒 論

이러한 세로 開發되고 臨床에 利用되는 材料의 特性을 理解함으로서 歯科診療에 適切히 應用함은 바람직한 일이라 하겠다. 그러나 生物學的, 또는 理化學的으로 安定하고 生體에 無害한 가장 理想的인 材料의 開發을 為해서는 繼續的研究가 期待된다.

이미 齒科用 回復物質에 對해서는 齒齒 및 生體의 反應에 對한 많은 研究가 報告되었다^{4, 5, 7-9, 16, 18-24, 26-31, 33-35, 38, 42}. Doisy(1894)가 金屬에 對한 動物實驗의 結果를 報告한 以來 Greefield(1913)²⁶는 Iridoplatinum을 使用하여 金冠繼續架工齒에 對한 支臺齒를 求하려 하였고, Rolland, Lieberman(1926), Rugh(1928), Venable et al. (1936), Hogue(1941)等에 依해서 整形外科 領域에서 金屬의 臨床에 利用에 對한 研究가 追求되어 왔다.

Bernier(1943)²⁰, Herschfus(1954)^{27, 28}等은 生體內에 埋沒한 Vitallium에 對한 組織反應에 對하여 報告하였고, 張(1963)⁸, 張(1964)⁹等은 生體內에 埋沒한 金屬에 對하여 研究하였다.

且 Flohr(1954)²⁴, Waerhaug(1956)⁴², Tobin(1958)³⁸, Milton, Hodosh(1964)³³, 柳(1965)⁵等은 Resin에 對한 生體組織의 反應에 對하여 報告하였다.

Langeland(1966)³⁰, Boulger(1953)²², Manley(1936)³¹, Cotton(1967)²³, Baume(1968)¹⁹, 等은 充填

齲蝕齒牙와 缺損된 齒牙 및 그 周圍組織의 機能的, 美美的 回復을 為하여 數많은 材料들이 研究改善되어 왔고, 또 最近의 세로운 齒科用 修復製의 開發과 圓滑한 供給은 齒科 臨床의 面에서도 飛躍的인 發展을 가

材料들의齒髓反應에對하여報告하였고, Spangberg³⁴⁾, Langeland(1973)³⁵⁾等은同位元素를利用한根管充填材料의 toxicity³⁴⁾와 Spangberg(1973)³⁵⁾等은同位元素를利用한材料의 Cytotoxicity를測定하였다. Adams, R. J. (1971)¹⁶⁾, Langeland, L. K. (1971)²⁹⁾, Babara (1974)¹⁸⁾等은 Composite resin의生體反應에對하여報告하였다.

또한 Berman, N. (1952)²¹⁾, Herschfus, L. (1957)²⁸⁾, 趙(1964)¹⁰⁾, Fleming(1956)²⁵⁾, Agnew, G. (1956)¹⁷⁾, Thoma(1956)³⁷⁾, Miller (1956)³²⁾等은缺損된齒牙의機能的回復을爲한齒牙의移植 및 再植術에對하여研究報告하였다.

本研究에서는現在 가장理想的인材料로 알려져있고 또臨床에서흔히使用되는Co-Cr系統의合金數種과 Resin 및保存治療에對する关心을 불러일으키고 있는Adaptic等을生體내에埋沒하여이들이生體에 미치는影響에對한組織의反應을病理組織學의 및組織化學的方法으로究明하고자한다.

II. 實驗方法

1. 齒科用修復材料의選擇：齒科臨床에서使用되는 Wironit(Bremer Goldschlagerei社製), Nobilium, Ticonium, Regalloy, Adaptic(Johnson & Johnson會社製), Pink direct resin等을幅4mm,長8mm, 두께1.5mm程度의切片으로規格을單一화하였고各材料의面은滑澤하게하였다.

2. 實驗動物의選擇：生後6個月以上1年未滿,體重10kg內外의韓國產雄性在來種成犬4匹을2群으로分離하여一定期間一定飼料로써飼育하여實驗條件에 알맞도록調節하였다.

3. 實驗方法：Pentobarbital Sodium(Nembutal), (50mg/cc)를體重kg當0.4~0.5cc를撓側皮靜脈, 또는足筋靜脈내에徐徐히注射하여全身麻醉한後通法에依하여試術部位를消毒한後粘膜組織(口腔粘膜)筋組織(大腿部筋肉), 骨組織(脛骨)에Ticonium, Regalloy, Nobilium, Wironit, Adaptic, Pink direct resin을各各埋沒하였다.

但Adaptic은粘膜組織에만埋沒하였다.試術部位의感染을防止하기爲하여400,000單位의Hostacillin aqu.(Procaine Penicillin)을3日間筋肉注射하였다.

30日, 60日의2群으로2匹式分離,飼育하여一定期間經過後에犧牲한後試料를包含하고있는粘膜部(骨膜 및 頸骨包含),筋部,骨組織部位를切取하여鹽化水銀溶液¹⁴⁾에固定한後骨組織은Nitric acid-

phloroglucin溶液에서充分히脫灰하고Resin은Chloroform溶液에서除去하였으며Paraffin包埋法에依하여4~8μ의切片標本을만들어i)對照染色으로Hematoxylin-Eosin stainii)彈力纖維와膠原質에特殊染色되는Verhoeff elastic tissue stain^{1, 2, 12, 13)}iii)Van Gieson stainiv)Mallory Phosphotungstic Acid-Hematoxylin stain(P. T. A. H.)^{1, 2, 12, 13)},v)糖原觀察을爲한Periodic Acid-Schiff stain(P. A. S.)^{1, 2, 12, 13)},vi)D. N. A. 및R. N. A.의證明을爲한①Methyl Green-Pyronin stain(M. G. P.)¹⁴⁾,②Feulgen Stain을거쳐서比較檢鏡하였다.

III. 實驗成績

1. 粘膜組織의觀察所見

1) Ticonium

2個月；埋沒金屬의周圍에는纖維芽細胞와纖維細胞의增殖을觀察할수있었으며纖維性皮膜은形成되지않았다.

纖維芽細胞 및纖維細胞의核은Karyorrhexis한所見을나타내었고,慢性炎症細胞의浸潤은거의全field에걸쳐서나타나고骨髓에서는未分化網狀細胞와骨髓芽細胞를多數觀察할수있었다.

Feulgen, M. G. P.染色에서는輕度乃至中等度의反應을나타내었고Van Gieson染色에서는試料周圍에膠原纖維束의增加를나타내었으며P. A. S.染色에서는骨組織은中等度,結締組織에서는弱反應을나타내었다

2) Wironit

1個月；纖維性皮膜에依한彼覆現象을나타내었고皮膜의壁은P. A. S.染色에中等度乃至強한陽性反應을보였다.海綿骨은結締組織으로化生되고있음을觀察할수있으며Feulgen染色에는陽性反應, M. G. P.染色에는中等度의反應을보였으며金屬의周圍에서는膠原纖維의增加와毛細血管의增殖所見을나타내었다

2個月；埋沒金屬周圍의纖維性皮膜의膠原纖維와周圍骨組織의骨化現象의增加를觀察可能하였고, Verhoeff elastic tissue stain, P. T. A. H.染色에서는齒槽骨과金屬周圍에全般的으로膠原纖維의增加를나타내었고Feulgen染色에는陽性反應, M. G. P.染色에는輕乃至中等度의反應을나타내었다.

3) Regalloy

1個月；얇은纖維性皮膜을埋沒金屬片의周圍에形成하였고, 그壁은膠原纖維로構成되었으며,炎症細胞의浸潤은全視野를通해서觀察할수없었다. P. T. A. H.染色에서는弱染의赤褐色膠原纖維의增加를金屬周

圍에서 볼 수 있었고 骨格筋의 橫紋은 青色으로 나타났다. P.A.S.染色에서 骨은 中等度, 粘膜는 弱한 陽性反應을 보였고 M.G.P., Feulgen染色에서는 弱反應을 觀察可能하였다.

2個月; 纖維性皮膜의 形成은 나타나지 않았고 金屬周圍에는 膠原質과 纖維芽細胞 및 纖維細胞의 增殖을 나타내었고 骨組織에서는 骨化現象은 볼 수 없었으며 一部에서는 膠原纖維로의 化生이 觀察되었고 炎症細胞의 浸潤은 나타나지 않았다.

P.A.S.染色에 骨組織은 陰性反應, 筋組織에는 中等度의 陽性反應을 나타내었고 M.G.P.染色과 Feulgen染色에는 弱反應을 나타내었으며 Verhoeff elastic tissue stain에는 若干의 彈力纖維를 金屬周圍에서 觀察可能하였고 P.T.A.H.染色에서는 金屬周圍에 膠原纖維의 增殖을 观察可能하였다.

4) Nobilium

1個月; 肥厚된 纖維性皮膜의 形成과 皮膜의 壁과 周圍筋組織에서 炎症細胞의 浸潤을 나타내었다. 核이나 細胞質內에서의 變化는 觀察할 수 없었고, Van Gieson染色에서는 纖維性皮膜과 固有層에서 膠原質의 增加所見을 나타내었다. P.A.S.染色은 骨, 筋組織에서 弱反應을 보였다.

Feulgen染色은 陽性反應을 나타내었고 M.G.P.染色에서는 纖維性壁에서는 強反應, 筋組織에서는 弱反應을 观察可能하였다.

2個月; 齒槽骨의 骨膜에서는 骨芽細胞의 增加로 骨化現象의 活性을 나타내고 있었으며 Van Gieson染色에서는 固有層과 金屬周圍의 膠原纖維의 增加와 緩疎한 結合樣相과 毛細血管의 增殖을 나타내었다.

P.A.S.染色에서는 骨과 筋組織의 弱反應을 나타내었고 Feulgen染色에서는 陽性反應, M.G.P.染色에서는 弱反應을 나타내었다.

5) Adaptic

2個月; 細密한 纖維性皮膜을 形成하였고 皮膜의 壁에는 纖維芽細胞 및 纖維細胞의 增殖을 觀察할 수 있었고 炎症細胞의 浸潤은 볼 수 없었다. 皮膜周圍에는 緩疎한 結締組織과 毛細血管의 增殖이 나타났다. P.A.S.染色에서는 纖維性皮膜의 壁에서 弱한 陽性反應을 나타내었고 骨組織에서 中等度의 反應을 나타내었다. Van Gieson染色에서는 上皮下의 固有層과 Adaptic片의 周圍에서 膠原質의 增加를 觀察할 수 있었다. M.G.P.染色에서는 細胞液과 Chromatin에서 中等度의 反應, Feulgen染色에서는 陽性反應을 나타내었다.

6) Pink direct resin

2個月; 周圍에 纖維性皮膜은 形成하지 않았으나 骨組

織에서는 骨芽細胞가 增加하고 Resin片周圍에는 膠原質의 增加가 나타났다. 炎症細胞의 浸潤은 볼 수 없었고 毛細血管의 增殖은 活發하며, 筋組織周圍의 纖維芽細胞는 緩疎한 結合樣相을 나타내었다.

Van Gieson染色에서 固有層에 膠原質의 增加를 보이고 P.T.A.H.染色에서는 赤褐色의 膠原纖維가 Resin片周圍에 나타남을 觀察할 수 있고 P.A.S.染色에서 骨組織은 中等度, 結締組織은 弱反應을 나타내었고 Feulgen染色과 M.G.P.染色에서는 中等度의 陽性反應을 나타내었다.

2. 筋組織의 觀察所見

1) Ticonium

1個月; 周圍에 肥厚한 纖維性皮膜을 形成하고 있으며 皮膜의 壁에서 膠原纖維束의 結束을 나타내었고 細胞核은 纖維芽細胞의 一部에서 观察可能하였고 炎症細胞의 浸潤은 观察할 수 없었다.

Van Gieson染色에서는 周圍에 膠原質의 增加를 볼 수 있고 纖維芽細胞는 一部에서 나타났다. Feulgen染色에서는 陽性反應, M.G.P.染色에서 弱한 陽性反應을 나타내었다.

2個月; 肥厚한 纖維組織의 皮膜이 形成되어 있었으며 纖維組織은 纖維芽細胞와 纖維細胞로써 構成되는 紡錘細胞로써 形成되고 皮膜의 周圍에 不規則한 膠原纖維의 纖維束의 集合으로 되어 있었고 炎症細胞의 浸潤은 나타나지 않았으며 筋組織에서는 特異한 變化를 观察할 수 없었다.

Van Gieson染色에서는 皮膜은 赤色으로 弱染되었고 核은 黑色乃至 青色으로 染色되고 皮膜의 外部에서는 膠原纖維의 增加를 观察할 수 있었다. (P.T.A.H., Verhoeff's Stain에서도 同一 所見) P.A.S.染色에는 皮膜에서 中等度의 反應을 보이고 筋組織에서는 弱反應을 나타내었다. Feulgen染色에는 陽性反應, M.G.P.染色에서는 弱한 陽性反應을 나타내었다.

2) Wironit

2個月; 周圍에 纖維性皮膜을 形成하고 있었고 皮膜의 周圍는 緩疎한 結締組織으로 構成되었다. Van Gieson染色에서는 皮膜의 内部는 연한 黃色의 細胞質과 青色乃至 黑色의 紡錘細胞로 形成되었고 皮膜의 外部로 나올수록 膠原纖維의 增加를 观察할 수 있고 皮膜의 外部는 青色으로 濃染되었다. P.A.S.染色은 皮膜에서 中等度의 反應을 나타내었고 Feulgen染色에는 陽性反應, M.G.P.染色에서는 Pyronin에는 弱染, Methyl Green에는 陽性反應을 나타내었다.

3) Regalloy

1個月; 纖維性皮膜을 形成하고 있으며 紡錘細胞는 纖

稚芽細胞 및 纖維細胞도 構成되었으며 皮膜의 外側에서 筋組織과 接하고 있었으며 若干의 慢性炎症細胞의 浸潤을 皮膜에서 觀察可臨하였다.

P. A. S. 染色은 皮膜에서 中等度乃至 强反應을 나타내었고 Van Gieson染色, P. T. A. H., Verhoeff stain等에서는 皮膜에 膠原質의 增加所見을 나타내었다. Feulgen染色에는 陽性反應 M. G. P. 染色은 皮膜에서 Pyronin에 中等度의 反應을 나타내었다.

2個月; 周圍에 纖維性皮膜을 形成하고 있으며 皮膜은 纖維芽細胞 및 纖維細胞로 構成되어 있고 膠原質의 分布는 높았다. 炎症細胞의 浸潤은 觀察할 수 없었고 皮膜의 周圍에는 緩疎한 結締組織의 網狀構造를 나타내고 있었다.

Van Gison染色에서 皮膜의 壁은 赤黃色으로 弱染되고 紡錘細胞의 核은 青色으로, 皮膜의 周圍에는 膠原質의 增加된 所見을 나타내었으며 P. T. A. H. 染色의 Verhoeff elastic tissue stain에서도 同一 所見이 觀察되었고 特異한 所見은 나타나지 않았다.

P. A. S. 染色은 皮膜의 壁에서 中等度乃至 强反應을 나타내었고 網狀의 結締組織은 弱反應을 나타내었다.

M. G. P. 染色에서는 紡錘細胞의 細胞質은 Pyronin에 弱染되었고 Methyl Green에는 弱反應, Feulgen染色에는 陽性反應을 나타내었다.

4) *Nobilium*

1個月; 周圍에 纖維性皮膜을 形成하였고 皮膜은 纖維芽細胞 혹은 纖維細胞로 構成되었으며 核은 Karyorrhexis한 所見을 나타내었다. 炎症細胞의 浸潤을 볼 수 있었고 纖維性皮膜의 外側에는 不規則한 膠原纖維의 網狀構造를 形成하였으며, 筋組織에는 別 特徵의 變化는 發見할 수 없었다.

Van Gieson染色에서 皮膜의 壁은 赤色으로 弱染되고 核은 黑色으로 나타나고 金屬의 周圍에는 膠原纖維의 增加 樣相을 보였다.

P. T. A. H. 染色에서 皮膜은 赤褐色에 染色되고 膠原纖維에 依해 形成되었음을 觀察되었다.

P. A. S. 染色에서 皮膜의 壁은 陽性反應으로 中等度乃至 强反應을 나타내었고, Feulgen染色에는 陽性反應을 나타내었다.

2個月; 纖維性皮膜을 形成하고 있었고 皮膜은 纖維芽細胞와 纖維細胞의 紡錘細胞로 構成되었으며 炎症細胞의 浸潤은 觀察할 수 없었다.

Van Gieson染色에는 皮膜은 黃赤色으로 弱染되었고 核은 青染되었으며 金屬의 周圍에는 膠原質의 增加가 觀察되었고, P. A. S. 染色에서 皮膜의 壁은 中等度, 筋組織은 弱反應을 나타내었고, Feulgen染色에서는 陽性

反應, M. G. P. 染色에서 中等度의 反應을 나타내었다.

5) *Pink direct resin*

2個月; 纖維性皮膜이 resin片周圍에 形成되었고 皮膜의 外側에는 細密한 結締組織으로 構成되었다.

Van Gieson染色에서는 皮膜은 赤色에 弱染되고 紡錘細胞의 核은 青染되고 皮膜의 周圍에는 膠原纖維의 增殖 所見을 나타내었다.

P. A. S. 染色은 筋組織에서 中等度의 反應을 나타내었으며 M. G. P. 染色에는 中等度의 反應, 筋組織은 陽性反應을 나타내었다.

3. 骨組織 所見

1) *Ticonium*

2個月; 周圍骨에는 規則的인 Haversian管을 中心으로 하여 不規則形의 骨小腔이 同心圓上에 나타나고 骨髓에는 纖維組織의 不規則한 網狀構造를 보이고 未分化網狀細胞와 分化中의 血球成分으로 채워져 있고 一部에서는 骨芽細胞의 活性을 觀察할 수 있었다.

P. A. S. 染色에는 中等度의 反應을 나타내며 Feulgen染色에는 陽性反應 하고 M. G. P. 染色에서는 Haversian管과 骨小腔은 弱反應, 骨髓는 强反應을 나타내었다.

2) *Wironit*

2個月; 金屬이 있던 周圍의 骨壁은 完全 骨化하여 間質層板을 形成하고 있었으며 一部에서는 이 層板과 金屬사이에 纖維芽細胞의 增殖을 觀察可能하였다. Van Gieson染色에서는 骨柱 内部에 黃染의 骨髓를 볼 수 있었고 이 骨髓에는 未分化 間葉細胞를 볼 수 있었다.

M. G. P. 染色에서 骨組織은 中等度의 陽性反應, Feulgen染色에서는 陽性反應을 나타내었다.

3) *Regalloy*

2個月; 金屬이 있던 部位의 周圍는 完全 骨化하여 間質層板을 形成하였고 骨髓에는 各種의 骨芽細胞의 集合과 一部의 骨柱에서는 骨芽細胞의 活性를 觀察可能하였다.

P. A. S. 染色은 骨組織에 中等度의 反應.

M. G. P. 染色에서 Methyl Green은 隱性反應, Pyronin은 骨組織에서 弱反應을 나타내었다.

4) *Nobilium*

1個月; 金屬의 周圍는 Haversian管을 中心으로 한 規則의同心圓上의 骨小腔을 觀察할 수 있었고 金屬과의 接觸部는 層板骨로 形成되어 있었으며 若干의 纖維組織의 增殖을 볼 수 있었다.

P. A. S. 染色에서는 骨에서 中等度의 反應을 나타내었고 Feulgen, M. G. P. 染色에서 隱性反應을 나타내었다.

2個月; 金屬의 周圍는 完全骨化하였고 結合板은 hematoxylin에 濃染되었고 金屬과 接觸部의 骨柱에서는 若干의 骨芽細胞의 活性과 膠原纖維의 增殖 所見을

나타내었다.

P.A.S. 染色에 骨組織은 陽性反應, M.G.P. 染色에서는 Pyronin에 弱反應; Methyl Green에는 陰性反應을 나타내었다.

5) Pink direct resin

1個月; resin片과 接觸부의 周圍에 纖維性組織의 增殖所見을 나타내었고 炎症細胞의 濡潤은 볼 수 없었다.

Van Gieson染色에서는 層板骨은 赤色에 弱染되었고 骨의 内部는 赤色에 濃染되었다.

P.A.S. 染色에서 骨의 細密骨과 骨髓는 中等度의 陽性反應을 나타내었고 細密骨의 外側에 附着된 骨膜의 結締組織에서는 弱反應乃至 陰性反應을 나타내었으며 M.G.P. 染色에서는 Pyronin에 骨은 弱反應을 나타내었다.

2個月; 同心圓上의 骨小腔은 Eosin에 弱染되었고 組合板은 Eosin에 濃染되었으며 Resin片에 接觸하여 骨化되었고 炎症細胞의 濡潤이나 纖維性 結締組織의 增殖은 觀察할 수 없었다.

Feulgen染色에서 陽性反應을 나타내었다.

IV. 總括 및 考按

其間 Co-Cr系合金의 生體反應에 對해서는 많은 研究가 있었다^{7), 9), 20), 28)}. 그러나 그 大部分이 Vitallium에 對한 것이었고 그 以外의 Co-Cr系 alloy에 對해서는 意義 있는 研究結果를 찾아 볼 수 없었다.

Bernier(1943)²⁰⁾, Herschfus(1954)²⁸⁾ 等은 Vitallium Screw를 製作하여 實驗動物의 拔齒窩內에 植立하여 一定期間 觀察하여 본 結果, 炎症性 變化는 發見할 수 없었고, 骨髓는 纖維性組織에 依하여 代置되었고, 新生骨形成의 活性을 周圍骨에서 觀察하였다. 張(1974)⁹⁾은 Ticonium을 成犬의 生體에 埋沒하여 實驗 8週群에서 一般的인 慢性炎症狀態의 纖維性皮膜의 形成을 觀察하였다. 本研究에서는 Ticonium, Regalloy, Wironit, Nobilium等에서 30日群의 粘膜組織에서 金屬周圍에 纖維性 結締組織와 膜原質의 增殖을 觀察하였고, Ticonium, Wironit, Nobilium等에서 炎症細胞의 濡潤所見을 나타내었으나, Regalloy에서는 炎症細胞의 濡潤은 없었으나 周圍 結締組織 및 膜原質의 增殖과 毛細血管의 增殖等의 炎症性病歷를 나타내었으며, 이를 금속에 60日群에서는 炎症反應의 消失現象 이외에는 特徵的인 所見을 나타내지 않았다.

筋組織에서는 30日群에서 Regalloy, Nobilium에서

慢性炎症細胞의 濡潤을 나타내는 纖維性皮膜의 增殖을 觀察할 수 있었고 周圍의 膜原質과 纖維性 結締組織의 增殖을 볼 수 있었으며 Ticonium, Wironit等에서는 炎症細胞의 濡潤은 觀察할 수 없었고 纖維性組織에 對해서는 Regalloy, Nobilium等에서와 同一 所見을 나타내었고, 60日群에서는 炎症反應의 消失을 觀察可能하였다.

張(1963)⁷⁾, 張(1964)⁸⁾ 等은 數種金屬이 實驗動物의 齒齦에 미치는 影響에 對하여 研究하였던 바, 鐵, 銀을 粘膜組織에 埋沒後 一定期間(15日, 30日) 經過後에 上皮에서 不全角化와 上皮下固有層에서 遊走細胞의 濡潤을 觀察하였다. 15日群에 比해 30日群에서 上皮下層의 遊走細胞의 濡潤과 血管周邊部 結合組織 增殖의 增加를 報告하였다.

本實驗에서도 粘膜에 埋沒한 Co-Cr系合金周圍에서 同一한 組織變化 樣相을 觀察하였다. 30日群에서의 Van Gieson染色, Verhoeff elastic tissue stain, 等에서 周圍의 膜原質의 增加와 固有層에서도 膜原纖維의 增殖을 觀察하였다. 그러나, 各 金屬에 따른 上皮의 各細胞層의 特性 變化는 發見할 수 없었고, 不全角化나 角化等의 所見은 觀察할 수 없었다.

Bernier(1943)²⁰⁾는 組織에 植立한 金屬周圍의 結合組織의 增殖은 金屬個個에 따른 特異한 electrolytic force를 갖고 있어서, 이것이 局所의 組織液에 金屬鹽을 만들어, 이로 말미암아 過度한 細胞增殖이 일어나고 新生骨의 成長을 抑制하며, 또 Vitallium에서는 Chromium ion을 放出하지 않아서 組織의 變性을 最小로 한다고 報告하였다. Co-Cr系合金의 各成分의 構成物質은 各 會社에 따른 配合比率과 追加되는 金屬의 種類가 다르므로 이에 따른 放出 ion의 量이나 種類도 差異가 나는 것으로 思料되나 本研究方法으로는 區別할 수 없었다.

骨組織 所見은 Ticonium, Nobilium, Wironit, Regalloy, 全 30日群에서 骨化性樣相을 나타내었고 層板狀의 骨柱의 形成을 觀察하였다. 埋沒金屬과 骨柱의 사이에는 纖維性組織의 介在를 觀察可能하였다. Ticonium의 30日群과 Wironit의 60日群에서는 骨髓에서 未分化 間葉組織의 網狀構造와 發生中의 各 血球芽細胞와 炎症細胞의 濡潤을 觀察하였다. 李(1974)⁶⁾의 研究로는 實驗動物에서 拔齒後 7日에 이미 拔齒窩內의 膜原纖維의 增殖과 新生骨形成의 活性를 觀察可能하였다고 報告하였다. 本研究는 上記의 Bernier(1943)²¹⁾, Herschfus(1954)^{27), 28)}, 張(1963)⁷⁾, 張(1964)⁸⁾ 等과 一致하는 所見을 나타내었고 組織所見의 若干의 差異는 實驗動物의 營養狀態, 實驗條件, 個體의 抵抗力에 따라서 달라

진다고 하겠으나 Wironit의 60日群에서의 骨組織所見은 本實驗만으로 結論을 지을 수는 없으나 組織과의 親和性에 對하여 再考할 必要가 있다고 思料된다.

Resin에 對한 生體反應에 對해서는 Flohr(1953)²⁴, Waerhaug(1956)⁴², Tobin(1958)³⁸, Milton(1964)³³ 柳(1965)⁵³ 等이 報告하였는데, Waerhaug⁴²는 Acrylic resin root를 成犬의 拔齒窩內에 移殖하여 觀察하였던 바 試術後 13日에 新生骨形成의 活性를 觀察하였고, 34個의 移植된 Acrylic resin root 中 11例에서 骨에 resin이 直接接觸하여 骨이 生成되었고, 炎症細胞의 浸潤은 觀察할 수 없었다고 報告하였고, 柳(1965)⁵³는 骨內에 埋沒한 resin周圍에서 漸次의 骨化現象과, 軟組織內에 埋沒한 resin周圍에서는 少少의 炎症細胞의 浸潤을 觀察하였다.

本研究에서는 軟組織에서는 60日群에서 纖維性皮膜에 依한 被覆樣相과 周圍의 膜原纖維의 增殖所見을 나타내었으며 30日群에서는 resin周圍에 纖維性組織의 增殖과 骨化現象을 觀察可能하였고, 60日群에서는 resin周圍에 結合板을 形成하여 直接接觸된 樣相을 나타내었고, 炎症細胞의 浸潤은 2群에서 모두 發見할 수 없었다. Resin과 直接接觸해서 骨이 生成되거나 纖維性組織이 介在되어 生成되는 原因은, 本實驗에서는 60日群에서는 完全히 骨과 接觸하여 形成된 樣相을 볼 때 時間に 따른 組織의 變化라고 思料될 수도 있으나 Waerhaug(1956)⁴²는 同一한期間內에서도 두가지 所見을 同時に 觀察하였다고 報告한 것을 보면 時間に 따른 組織所見의 變化라고는 볼 수 없겠으며 이 問題에 對해서는 繼續의 으로 追求해 볼 課題라고 하겠다.

Adaptic에 對해서는 製品이 開發된 後 臨床에 應用된지 短時間의 經過로 特異한 報告를 찾을 수 없었으나 張(1974)⁹은 實驗動物에서 初期(一週)에는 中等度의 變化가 中期에는 甚한 退行性病變을 수반하며 末期(8週)에서 纖維性皮膜形成과 中等度의 炎症性變化를 維持하였다고 報告하였다. 本實驗에서는 8週群의 粘膜內埋沒所見에서 細密한 纖維性皮膜의 形成과 皮膜의 壁에는 纖維細胞 및 纖維芽細胞의 增殖과 皮膜의 周圍에서는 緩疎한 結合組織의 增加와 毛細胞管의 增殖을 觀察하였고, 炎症細胞의 浸潤은 나타나지 않았으나 組織像是增殖性慢性的炎症狀態를 나타내었다. P.A.S.染色에서는 皮膜에서 弱한 陽性反應을 나타내었고 Feulgen染色도 陽性反應을 나타내어 上記의 組織所見을 뒷받침하고 있다. 그러나 期間과 實驗動物의 個體數의 小量으로 本實驗만으로는 斷定的의 結論을 내릴 수 없고 繼續的研究가 必要하다고 하겠다.

P.A.S.染色의 陽性物質로는 Glycogen(Carbohydr-

ate), Mucin, Hyaluronic acid, fibrin, Colloid, Thyroid, Amyloid, Mucopolysaccharide, Unsaturated Lipid^{1, 2, 4, 13}등의 物質로 알려져 있다.

P.A.S.染色法은 어려한 組織이 炭水化合物을 包含하고 있는 경우 Periodic Acid에 依해 1,2-glycol이 酸化되어 生成된 aldehyde가 Schiff染色에 反應하여 紫色 또는 赤紫色으로 染色되는 것에 機轉을 둔 것이다. Turesky³⁹⁻⁴¹등은 炎症變化가 심하여 침에 따라 反應은 漸次 減少하고 齒齦炎症時 固有層에서도 glycogen이 減少되었다고 報告하였다. 즉 Carbohydrate가 많이 使⽤될수록 Schiff에서 遮斷되어 그 反應은 陽性乃至는 弱反應을 나타내게 된다고 한다.

本實驗에서는 上皮細胞層, 血管周等에서 程度의 差異는 있으나 陽性反應을 나타내었고, Co-Cr系合金이나 Resin, Adaptic의 30日群 및 60日群의 P.A.S.反應에서 뚜렷한 特徵의 差異는 指摘할 수 없었다. 이는 30日群, 60日群의 組織樣相이 P.A.S.反應의 Carbohydrate代謝에 影響을 미칠 수 없는 程度라고 思料된다.

D.N.A.는 細胞形成的 重要한 役割을 擔當하고 있고 細胞週期의 G1, S, G2, M中 S에서 D.N.A.의 合成이 일어나며, 이때 D.N.A.의 複製가 不可能하면 細胞分裂이 일어나지 않으며, D.N.A.의 合成에 依해서만 細胞分裂이 일어난다^{3, 14, 15}. 細胞의 分裂의 週期는 種에 따라 다르며 Lee¹¹는 白鼠의 頸下腺에서 6時間 to 週期로 하여 反復된다고 하였다. 一般的으로 核內에 D.N.A.가 있으며 Methyl Green에, 細胞質에 R.N.A.가 있으며 Pyronin에 染色되는 것으로 알려져 있다. 本實驗에서는 D.N.A.의 反應을 보기 為한 Feulgen反應을 併行하였다. Feulgen染色에서는 30日群에 比해 60日群에서 若干增加되었고 Methyl Green-Pyronin反應에서는 不規則한 像을 나타내었으나 60日群에서 若干增加되었다.

Co-Cr系合金中 Nobileum, Wironit, Ticonium, Regalloy와 Pink direct resin, Adaptic等의 歯科用修復製가 生體에 미치는 影響에 對하여 比較 檢討하여 보았으나 本研究로서는 各材料間의 優劣를 證明할 수는 없었으나, 生體組織에는 無害한 것으로 思料된다.

上記의 微弱한 研究가 生物學的, 理化學的으로 가장理想的인 歯科修復製의 開發을 為한 모든 歯科人の 念願과, 또 共同의 課題임을 認識하게 하는 契機가 될 수 있다면 多幸한 일이라 하겠다.

V. 結論

本人은 歯科修復物中 Co-Cr系의 Ticonium, Wironit

Regalloy, Nobileum과 Pink direct resin, Adaptic等의 生體에 미치는 影響에 關한 研究를 위하여 上記의 修復物質 片을, 生後 6個月 以上 1年 未滿의 韓國產在來種 雄性成犬 4匹을 2群으로 分離하여, 粘膜組織, 筋組織, 骨組織에 埋沒하여 一定期間 經過後에 病理組織學의 및 組織化學의으로 檢索하여 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. Cobalt Chromium系 合金의 口腔粘膜과 筋組織內의 埋沒 30日群에서 埋沒金屬 周圍에 炎症細胞의 渗潤을 수반하는 纖維性皮膜의 形成을 觀察할 수 있었고, 金屬埋沒 60日群에서는 炎症反應이 消失된 纖維性皮膜과 纖維性組織의 增殖을 觀察하였다.

2. Cobalt Chromium系 合金의 骨組織反應은 金屬埋沒 30日群에서는 微弱한 骨化現象을 觀察할 수 있었고, 金屬埋沒 60日群에서는 周圍骨은 完全骨化하였고, 埋沒金屬과 骨組織사이에는 纖維性組織의 增殖이 觀察되었다.

3. Cobalt Chromium系 合金의 各 埋沒金屬群間의 組織所見의 特異性은 本研究로는 發見할 수 없었다.

4. Pink direct resin의 筋組織과 口腔粘膜內의 反應은 埋沒 60日群에서 resin片 周圍에 纖維性組織의 增殖이 觀察되었다.

5. Pink direct resin의 骨組織內 埋沒所見은 埋沒 30日群에서 纖維性組織의 增殖과 骨化現象을 나타내었고, 埋沒 60日群에서는 resin片 周圍의 纖維性組織은 骨과 接觸하여 骨化하였다.

6. Adaptic은 埋沒 60日群의 口腔粘膜組織所見에서 周圍에 細密한 纖維性皮膜의 形成과 毛細血管의 增殖을 觀察하였고, 炎症細胞의 渗潤은 觀察할 수 없었다.

7. P.A.S. 反應은 埋沒 30日群, 埋沒 60日群에서 全修復製의 埋沒組織에 對해 特異한 差異을 觀察할 수 없었다.

8. Feulgen, Methyl Green-Pyronin反應은 埋沒 60日群에서 增加되는 所見을 나타내었다.

(本研究를 始終指導 鞭撻하여 주신 恩師 趙沫弼 教授님께 貞心으로 感謝 드립니다).

參 考 文 獻

- 1) 金相仁: 臨床病理検査의 實際, 高文社, 1974. p. 340~353.
- 2) 李三悅: 臨床病理検査法, 延大出版部, 1970, p. 58.
- 3) 高在丞: Azathioprine 및 Pilocarpine의 白鼠唾液腺에 미치는 影響에 關한 組織化學的研究, 最新醫學

- Vol. 17, No. 7, 1974. July. p. 941.
- 4) 金弘錫: 齒齦의 類腫瘍性 增殖에 對한 病理學의 및 組織化學的研究, 大齒會誌, Vol. 12, No. 8, 1974. Aug., p. 577~584.
- 5) 柳陽錫: 生體內에 埋沒한 Acrylic Resin에 對한 病理組織學的研究, 現代醫學, Vol. 2, No. 6, 1965 June, p. 571~573.
- 6) 李相皓: 拔齒後 殘存齒根膜이 拔齒創 治療에 미치는 影響에 關한 研究, 大齒會誌, Vol. 12, No. 7, 1974. July, p. 513.
- 7) 張完植: 數種金屬이 家兔齒齦上皮에 미치는 影響에 關한 組織化學的研究, 総合醫學, Vol. 9, No. 7, 1963. p. 693.
- 8) 張榮圭: 家兔齒齦組織에 있어 數種金屬의 埋入에 關한 組織化學反應, 総合醫學, Vol. 12, No. 8, 1974. p. 813.
- 9) 張翼泰: 數種齒牙修復材料의 組織反應에 關한 研究, 大齒會誌, Vol. 12, No. 8, 1974. p. 619.
- 10) 趙沫弼: 家兔齒根端移植에 關한 實驗的研究, 國立 치과, 1964. 2 : p. 9.
- 11) Lee, S. M.: Radioautographic Studies on Cells Renewal System in Submandibular Gland and Pancreas of Mice using triated thymidine, Soodo Med. J., 4 : 1967. p. 43~53.
- 12) 小林忠義, 影山圭二: 病理組織標本の作り方 第3版 1970, p. 116.
- 13) Levinson and Mac Fate: Clinical laboratory diagnosis, Lea and Febiger 5th ed. March, 1958.
- 14) Bloom, Fawcett: A Textbook of Histology, Saunders 9th ed. 1968, May, p. 60~72.
- 15) Copenhaver, W.M., Bunge, R.P., and Bunge, M.B.: Bailey's Textbook of Histology, 19th ed. The William and Wilkins Co., Baltimore, 1971. p. 73~74.
- 16) Adams, R.J.: Preliminary Histological Studies of New Quartz-Filled Composite Dental Restorative Material, J. Dent. Res., 1971. 50 : p. 474~478.
- 17) Agnew, R. Gordon: Histologic Studies on Experimental Transplantation of Teeth. Oral Surg., Oral Med., and Oral Path., Vol. 9, No. 1, 1956. Jan.,
- 18) Barbara, B.: Subcutaneous tissue response to composite resin in dogs, Oral Surg., Oral

- Med., and Oral Path: Vol.37, No.2, 1974. Feb.,
- 19) Baume, L.J. and Fiore-Dono, G.: Response of the Human Pulpal to A New Restorative Material, J.A.D.A., 26:1968. p.1016~1022.
 - 20) Bernier, J. and Candy, C: Histologic Studies on the Reaction of Alveolar Bone to Vitallium Implant. Preliminary Report. J.A.D.A., 1943. 30 : p.183.
 - 21) Berman, N.: The Physiologic and Mechanical Aspect on the Implant Technique, Dental Digest, 1952, 15 : p. 342.
 - 22) Boulger, E.P.: Foreign Body Reaction of Rat Tissue and Human Tissue to Gutta-Percha, J.A.D.A., 20 : 1963. p.1473~1481.
 - 23) Cotton, W.R. and Leonard, E.P.: Pupal Response in Rat Molars to A New Restorative Material without a Liner, J. Prosthet. Dent. 18 : 1967. p.482~485.
 - 24) Flohr, W.: Acrylic Root, Oral Surg., Oral Med., and Oral Path., 54 : 1953. p.113.
 - 25) Fleming, Harold S.: Experimental Transplantation of Teeth in Lower Animals, Oral Surg., Oral Med., and Oral Path., Vol.9, No.1, 1956. Jan., p.3.
 - 26) Greefield, E.: Implantation of Artificial Crown and Bridge Abutment, Dental Cosmos, 55 : 1913, p.364.
 - 27) Herschfus, L.: Histopathologic Studies of Five Year Implants In Dog, J. Imp. Dent. 4 : 1953. p. 12.
 - 28) Herschfus, L.: Histopathologic Finding on Vitallium in Dog. J.P.D. 4 : 1954. p.413.
 - 29) Langeland, L.K., Dowden, W.E., Tronstad, L., and Landgeland, K.: Pulpal Reactions to Composite Materials, Int. Assoc. Dent. Res. Abst. March, 1971.
 - 30) Langeland, L.K., Guttuso, J., Jerome, D.R., and Langeland, K.: Histologic and Clinical Comparison of Addent with Silicate Cements and Cold Curing Materials, J.A.D.A., 22 : 1966. p. 373~385.
 - 31) Manley, E. B.: Preliminary Investigation into Reactions of Pulp to Various Filling Materials, Brit. D.J., 60 : 1936. April, p.321.
 - 32) Miller, Horace M.: Transplantation and Replantation of Teeth, Oral Surg., Oral Med., and Oral Path., Vol.9, No.1, 1956. Jan., p.84.
 - 33) Milton Hodosh, A.B., William Montagna, Morris Povar, Gerald Shklar: Implants of Acrylic Teeth in Human Beings and Experimental Animals. Oral Surg., Oral Med., and Oral Path., Vol. 18, No.5, 1964. p.669.
 - 34) Spangberg, Larz: Kinetic and quantitative evaluation of material cytotoxicity in vitro, Oral Surg., Oral Med., and Oral Path. Vol. 35, No. 3 : 1973, Mar., p.389~401.
 - 35) Spangberg, Larz, and Langeland, Kaare: Biological effects of dental material. I. Toxicity of root canal filling materials on HeLa cells in vitro. Oral Surg., Oral Med., and Oral Path., Vol.30, No.3, Mar., 1973. p.402 ~415.
 - 36) Schram, W.R.: Histologic Study of Repair in Maxillary Bones Following Surgery. J.A.D.A. 16 : 1929 Nov., p.1987.
 - 37) Thoma, K.H.: The Replantation of Unerupted Teeth Involved in Dentigerous cysts. Oral Surg., Oral Med., and Oral Path., Vol.9, No.1, 1956. Jan., p.99.
 - 38) Tobin, White A.: Implantation of Acrylic Teeth in Jaws, Internat, D.J. 8 : 1958. 15.
 - 39) Turesky, S. Glickman, I., and Litwin, T.: A histochemical evaluation of normal and inflamed gingiva. J. Dent. Res. 30 : 1951. p.792.
 - 40) Turesky, S., Glickman, I., and Fisher, B.: The effect of physiologic and pathologic processes upon certain histochemically detectable substances in the gingiva. J. Periodont. 30 : 1959. p.116.
 - 41) Turesky, S., Glickman, I. and Presvost, J.: A histochemical study of the keratotic process in oral lesions diagnosed clinically as leukoplakia, Oral Surg., Oral Med., and Oral Path., 14 : 1961. p.442.
 - 42) Waerhaug, J. and Zander, H.A.: Implantation of Acrylic Roots in Tooth Sockets. Oral Surg., Oral Med., and Oral Path., 9 : 1956. p.46.

〈趙載五 論文 寫真 附圖 說明〉



Fig. 1. A portion of oral mucosa, Wironit implanted, 30th day group. Notice fibrous connective tissue proliferation with inflammatory cell infiltration. $\times 100$ Van Gieson's




Fig. 2. A portion of muscles of thigh, Ticonium implanted, 60th day group. It appeared connective tissue proliferation with free of inflammatory cell infiltration.

$\times 100$ Hematoxylin and Eosin



Fig. 3. A portion of tibial bone, pink direct resin, implanted, 30th day group. Fibrous tissue proliferation was observed at the vicinity around lamellated bone. $\times 100$ Hematoxylin and Eosin




Fig. 4. A portion of tibial bone, Ticonium implanted, 60th day group. It was observed bone marrow and trabecular with undifferentiated reticular cells. $\times 100$ Hematoxylin and Eosin



Fig. 5. A portion of muscles of thigh, pink direct resin implanted, 30th day group. Notice fibrous connective tissue zone formation. $\times 100$ Hematoxylin and Eosin




Fig. 6. A portion of tibial bone, Wironit implanted 60th day group. It was observed lamellated bone formed. $\times 100$ Hematoxylin and Eosin