

Cement 原料中 螢石利用에 관한 檢討

金 允 基
金 元 鍾

<星信化學(株) 丹陽工場>

1. 序 論

連續的으로 kiln 에 feeding 되는 raw mix 는 kiln 內를 通過하면서 $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$, $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$, $3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$, $4\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 등의 복잡한 clinker 鑛物이 完結되며 固相 反應에 의한 液相에서 冷却時 結晶化되어 clinker 를 生産하게 된다. cement 工業도 근간에 와서는 熱效率이 좋은 suspension preheater type 인 Dopol system 이 주종을 이루면서 大量生産을 實證하게 되고 또한 增産에 크게 寄與하고 있다.

이와같이 cement 製造過程에서 불매 施設面에 못지않게 人爲的으로 配合되는 raw mix 의 重要性에 直面하게 되며 原料의 選擇 및 調合의 效率化를 기하므로 原價를 節減시키며 增産을 기할 수 있을 것으로 생각한다. portland cement 의 主原料는 石灰石, 粘土, 鐵鑛石 및 珪石質原料로서 適合한 比率로 配合하여 raw mix 를 만든다. 이와같이 配合된 原料는 1450°C 의 高溫燒成에서만 이루어진다고 通念으로 여겨 왔다.

故로 本 實驗은 調合된 原料에 어떤 添加物(flux agent)을 混合하여 燒成함으로써 燒成溫度를 낮추므로 燃料를 節減시키고 同時에 kiln 의 燃燒效率을 增大시키므로 增産을 기하고자 함에 本 實驗의 目的을 두었다.

지금까지 發表된 論文은 순수한 CaF_2 試藥 添加에 따른 raw mix 로서 製造된 clinker mineralizer 效果에 대한 理論的인 研究가 있었으나 本 實驗은 當工場 인근에서 產出되는 丹陽産 螢石을 媒熔劑(flux agent)로서 配合하여 raw mix 를 만들어 燒成하였으며 添加熔劑가 clinker 鑛物形成을 촉진시켜 현재의 原料로 사용되는 raw mix 의 88μ sieve 12.5% 程度에서 燒成溫度가 100°C 낮은 1350°C 에서 燒成 可能함을 實驗 data 로 立證할 수 있었다.

특히 오늘날과 같이 cement 製造原價에 큰 比重을 차지하는 燃料인 B.C.oil 은 raw mix 의 새로운 開發이 要求되므로, flux agent 로서 螢石 使用 可能性을 實驗室의으로 檢討하였다.

2. 實 驗(I)

2-1 試料의 調製

試 料(A)

현재 當工場 原料置場에 積置되어 있는 石灰石, 粘土, 鐵鑛石을 一定量 採取하여 試驗室의 jaw crusher 에서 一次로 粗碎한 後, 小型 ball mill 에서 微粉碎하여 試料로 調製했다.

1) 原料의 化學成分

<表-1>과 같다.

<表-1>

	Ig. loss	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	total
石灰石	39.36	8.62	1.13	0.53	48.12	1.57	99.33
粘土	7.92	59.50	19.76	7.12	1.82	1.41	97.53
鐵鑛石	2.58	32.96	5.94	53.46	3.15	0.55	98.64

2) 原料配合比率 및 raw mix 化學成分

<表-2> 및 <表-3>과 같다.

<表-2>

原料	配合率(%)	Ig.loss	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	total
石灰石	87.12	34.29	7.51	0.98	0.46	41.92	1.37	—	—	—
粘土	11.20	0.89	6.66	2.21	0.80	0.02	0.02	—	—	—
鐵鑛石	1.68	0.04	0.55	0.10	0.90	0.05	0.01	—	—	—
理論值 raw mix (1)		35.22	14.72	3.29	2.16	41.99	1.40	—	—	98.78
實際值 raw mix (2)		35.28	14.78	3.28	2.22	42.02	1.44	0.09	0.77	99.88

<表-3>

		L.S.F	H.M	S.M	I.M	A.I	sieve (88μ)	remarks
理論值	raw mix (1)	90.3	2.07	2.69	1.48	4.47		
實際值	raw mix (2)	90.2	2.07	2.67	1.48	4.51	1.2	

3) 螢石 化學成分(忠北 丹陽產)

<表-4>와 같다.

<表-4>

	Ig.loss	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	CaF ₂	remarks
Fluorite	7.92	19.12	6.66	1.91	3.41	60.00	

上記 2)의 (2) raw mix 에 3)의 螢石을 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5 %, 2% 의 順으로 添加 混合 하였다.

4) 螢石 添加比率에 의한 raw mix 化學成分

<表-5>와 같다.

<表-5>

螢石添加率(%)	化學成分	I.g. loss	化學成分									
			SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	total	L.S.F	H.M	SM	I.M
raw mix+fluorite無添加 (1)		35.28	14.78	3.28	2.22	42.02	1.44	99.02	90.3	2.07	2.69	1.48
" 0.5 (2)		35.28	14.77	3.28	2.22	42.03	1.42	99.00	90.4	2.07	2.69	1.48
" 1.0 (3)		35.30	14.75	3.30	2.23	41.95	1.44	93.97	90.2	2.07	2.67	1.48
" 1.5 (4)		35.27	14.73	3.28	2.22	42.00	1.44	93.94	90.5	2.08	2.68	1.48
" 2.0 (5)		35.28	14.74	3.27	2.22	42.11	1.42	99.04	90.7	2.08	2.68	1.47

2-2 free lime의 測定


1) 本實驗에서는 當會社 試驗室에서 保有하고 있는 1600°C siliconite 電氣爐를 使用했으며 實驗用 耐火熱板上에 試料 3gr을 白金도가니에 秤量하여 넣고 各溫度別로 3回 反復試驗하였다.

2) 螢石添加率에 따른 free lime 測定


<表-6> 및 <그림-1> <그림-2> 와 같다.

<表-6>

燒成溫度/時間(分)	螢石添加率					remarks
	無添加	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	
1250°C/40min (1)	25.27	18.20	14.74	11.63	8.05	
1350°C/40min (2)	1.79	1.32	1.18	0.66	0.52	
1450°C/40min (3)	0.50	0.42	0.38	0.37	0.32	



<그림-1>



<그림-2>

3. 實 驗(II)

3-1. 試料의 調製

試料(B)

현재 當工場의 storage silo에서 引出되어 kiln에 feeding되는 raw mix를 一定量 採取하여

Labo 磁製 mill 에서 充分히 混合하여 raw mix 의 88 μ sieve 殘査를 10~13% 中 12.5% 粉末度를 選定 試料로 하였다.

1) raw mix 의 化學成分

<表-7> 과 같다.

<表-7>

原 料	化學成分										
	Ig.loss	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	total	L.S.F	H.M	S.M	I.M
raw mix	35.43	14.44	3.33	2.22	41.64	1.71	98.77	91.2	2.08	2.60	1.50

2) 螢石添加比率에 의한 raw mix 의 化學成分

<表-8> 과 같다.

<表-8>

螢石添加率(%)	化學成分(%)										
	Ig.loss	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	total	L.S.F	H.M	S.M	I.M
raw mix+fluorite無添加 (1)	35.43	14.44	3.33	2.22	41.64	1.71	98.77	91.2	2.08	2.60	1.50
" 0.5 (2)	35.28	14.45	3.35	2.19	41.58	1.76	98.61	91.0	2.08	2.61	1.53
" 1.0 (3)	35.32	14.40	3.35	2.21	41.58	1.76	98.62	91.3	2.08	2.59	1.52
" 1.5 (4)	35.24	14.45	3.33	2.19	41.56	1.80	98.57	91.0	2.08	2.62	1.52
" 2.0 (5)	35.26	14.46	3.36	2.17	41.51	1.87	98.64	90.8	2.08	2.61	1.55

3) 試料調製 및 燒成

raw mix 에 60% 螢石 2%까지 0.5% 比率로 添加하고 각각의 試料에 대하여 蒸溜水로 약간 濕하게 한후 試料 1.8 gr 을 秤量, 成型器인 steel mold 에서 一定壓力으로 $\phi 12 \times 8^m$ 되게 成型하여 乾燥한 후 1600°C siliconite 電氣爐에서 1250°C, 1350°C, 1450°C 溫度別로 40 分간 燒成, 自然 冷却시켰다. 燒成時 電氣爐 內部 溫度變化를 最少한 줄이기 위하여 電氣爐를 일단 1450°C 까지 올린후 實驗하였으며 試料를 電氣爐에 넣은후 떨어진 溫度를 빨리 回復하기 위하여 voltage 를 올려 調節하였으나 高溫일수록 지연됨은 現 電氣爐 實情으로 불가피한 問題點이 있었음을 添言한다.


3-2 free lime 測定

1) 螢石添加率에 따른 溫度別 free lime 測定


<表-9> 및 <그림-3> <그림-4> 와 같다.

<表-9>

燒成溫度	螢石添加率(%)						備 考
	無添加	0.5	1.0	1.5	2.0		
1250°C/40 min (1)	7.94	6.63	6.39	4.47	2.90		
1350°C/40 min (2)	2.02	1.99	1.83	1.40	0.93		
1450°C/40 min (3)	0.96	0.96	0.95	0.92	0.81		



<그림-3>




<그림-4>

2) 螢石添加 比率에 따른 燒成時間(分)別 free lime 測定


<表-10> 및 <그림-5> <그림-6> 과 같다.

<表-10>

溫度	原料	無 添 加	2 % 混 合	remarks
1350°C/20 min		5.81	3.54	
1350°C/30 min		3.79	1.98	
1350°C/40 min		2.44	1.15	
1450°C/20 min		1.71	1.13	
1450°C/30 min		1.36	1.09	
1450°C/40 min		1.06	0.89	



<그림-5>



<그림-6>

4. 實 驗(Ⅲ)

上記 實驗 (I), (II)의 free lime 試驗結果中 60% 螢石 添加 比率이 增加함에 따라 free lime 이 減少하는 現象을 알 수 있으며 螢石 無添加 1450°C 와 螢石 2% 添加 1350°C 와 free lime 이 비슷하므로 實驗(II)의 3-1, 2)의 試料 (1), (5) 를 각각 6kg 調製 燒成後 全般的인 試驗을 比較 檢討하였다.

1) 成球調製

raw mix (1), (5)에 水添加 반죽을 한후 $\phi 8 \sim 10^{mm}$ 程度의 成球를 손으로 만들어 105°C 로 調節된 乾燥器內에서 24時間 乾燥하였다.

2) 燒成

乾燥한 成球 800 gr 을 耐火容器(240×160×22)에 넣고 siliconite 電氣爐 內에서 螢石無添加 試料(1)은 1450°C/40min, 60% 螢石 2% 添加 試料(5)는 1350°C/40min 각각 燒成하였다.

3) cement 調製

燒成한 clinker 全量은 steel ball mill 에 넣고 clinker 를 微粉한 後 化學石膏를 同一 比率로 넣어 磁製 ball mill 에서 30分間 混合하여 cement 試料로 하였다.

4) cement 의 化學成分

다음 <表-11> 과 같다.

<表-11>

試 料	化學成分	Ig.loss	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Insol Res.	total
		螢石 無添加 cement(1)	0.17	22.06	5.10	3.35	64.02	2.14	2.00	0.09
60% 螢石 2% 混合 cement (5)	0.15	22.11	5.08	3.28	64.06	2.20	1.97	0.08	98.93	

試料	化學成分	F.L	L.S.F	H.M	S.M	I.M	A.I
		螢石 無添加 cement (1)	0.90	89.0	2.10	2.61	1.52
60% 螢石 2% 混合 cement(5)	1.01	89.0	2.10	2.64	1.55	4.35	

5) 物理性能(3回試驗 平均値임)

다음 <表-12> 와 같다.

<表-12>

試 料	物理性能				凝 結		tensile str.(kg/cm ²)			comp. str.(kg/cm ²)			re- marks
	Blaine	500gr /水量	稠度	安定度	initial	final	3d	7d	28d	3d	7d	28d	
螢石 無添加 cement(1)	3.253	110	11	0.15	3.31	5.45	27.3	29.8	32.5	234	346	552	
60% 螢石 2% 混合 cement(5)	3.204	110	9	0.21	4.05	6.07	25.0	30.4	34.3	231	338	540	

5. 實驗結果 考察

1) 88 μ sieve 12.5%의 raw mix에 丹陽産 螢石 CaF_2 2% 添加하여 燒成하면 無添加 raw mix 1450°C/40分과, 60% 螢石 2% 添加 1350°C/40分의 free lime 1% 線으로 나타냄을 보아 100°C 낮은 溫度에서 燒成해도 cement의 物理性能에는 별 差異가 없다.

2) 螢石 添加時 CaF_2 의 mineralizer 效果는 現實驗에서 단적으로 確定지을 수는 없으나 CaF_2 의 添加量에 따라 alite 相의 生成反應이 無添加時보다 活發히 일어나며 燒成反應이 完結된다.

3) 60% CaF_2 螢石을 raw mix에 添加時 1.0% 以下에서는 free lime 減少率이 완만하나 그 以上에서는 급격히 低下됨을 보아 flux 作用外에 燒成反應促進效果도 있다고 볼 수 있다.

4) 螢石添加 raw mix가 實際 kiln에서 clinker 燒成에 미치는 影響에 대하여서는 本實驗에서 속단할 수 없지만 CaF_2 가 flux 作用을 하는 것으로 보아 현재보다 낮은 溫度에서 燒成可能함을 實驗結果로서 얻을 수 있으며 clinker의 燒成과 cement의 物性에도 影響을 미치리라 여겨진다.

5) raw mix 粉末도가 下記 實驗結果로 보아 燒成에 상당한 影響을 미치고 있음을 알 수 있다. 즉 1400°C에서 raw mix sieve(88 μ) 7%는 1450°C에서 13.2%와 相當하며 粉末도가 좋을수록 free lime이 減少함을 알 수 있다. 故로 螢石 添加와 粉末도의 關係를 檢討하여야 할 줄 믿는다.

<表-13>

粉末도에 따른 free lime 比較 data

試料 No	溫度	88 μ sieve raw mix	1350°C	1400°C	1450°C	remarks
1		15%	3.58	2.80	1.54	錠製 40分 燒成(3 實驗(II)의 3 試料調製)
2		13.2%	3.35	2.33	1.26	
3		11.1%	2.90	2.00	1.01	
4		9.1%	2.39	1.68	0.86	
5		7.0%	1.92	1.33	0.57	
6		8.0%	1.12	1.18	0.56	

6) 本實驗은 clinker 冷却時 自然冷却에 依存했으므로 clinker glass 相의 發達은 급격한 cooling時와는 相異하리라 判斷되며 化學反應의 速度 및 結晶成長 등은 보다 精密한 實驗이 요구된다.

7) raw mix 中에 CaF_2 를 添加하여 燒成하면 clinker 中에 $11\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaF}_2$ 가 生成하여 setting time 등의 어떤 變化가 誘發되리라 여겨졌으나 本實驗에서는 다소 늦어지는 現象이 나타났다.

8) 本實驗時 生成된 clinker의 mineralizer 效果에 대해서는 實驗裝備 未備로 省略하였다.

6. 結 論

上述한 바와 같이 현재 使用하고 있는 raw mix 에 丹陽產 60% CaF_2 螢石 2% 程度를 混合 使用하면 현재의 燒成溫度보다 낮은 溫度에서 燒成可能함을 本實驗結果로서 얻을 수 있었다. 그러나 그 結果에 대한 諸問題點中 clinker 鑛物形成의 合理的인 理論定立은 clinker 鑛物の 復雜性으로 보아 앞으로 많은 研究가 있어야 될 줄 믿으며 보다 낮은 溫度에서 燒成時 油類節約費가 螢石添加로 인한 經濟性を 檢討하여 品質面과 原價面에 兩者 共히 滿足시키는 點을 찾았을 때 實效함은 周知의 事實이다. 한편 實務에 從事하는 우리는 오늘날 cement plant process 의 現저한 發達 못지않게 raw mix 의 혁신적인 開發이 要求되며 어떤 鑛物이 添加劑로 選擇되든 研究해 볼만한 命題인 것만은 事實이다.