

建築에 있어서의 슬래브(slab) 거푸집의 存置期間 및 그 除去에 關한 研究

辛 鉉 植
中央大学校 教授

1. 序論

거푸집은 콘크리트의 形態를 이루게 하는 型틀로서 콘크리트 자체가 硬化되면 除去하게 된다. 거푸집 材料로는 木製와 鉄製가 있고 우리나라의 建築에서는 主로 木製거푸집이 使用되고 있다. 거푸집의 組立은 施工荷重에 充分히 견딜 수 있도록 硬固하게 해야 할 뿐 아니라 施工中에 시멘트페이스트가 流出되지 않도록 水密하게 해야 한다.

우리나라에서는 1960年代에 急激한 建築의 봄을 이루게 되어 많은 建物을 建築하였고 高層建物도 여러개가 세워졌다. 이러한 過程에서 技術이 不足하거나 또는 工事を 소홀히 하여 도파된 建物도 多数 있다. 建物의 도파는 骨組体의 耐力不足이 主原因인 것이 大部分이지만 大体적으로 거푸집을 規定된 期間 存置해 두지 않으므로서 骨組体의 養生不足으로 파괴된 境遇가相當數인 것으로 알고 있다. 이것은 거푸집存置期間이 余裕있게 規定되어 있으므로 規定된 期間내에 除去하여도 別다른 異常이 없었다는 經驗에서 存置期間을 工事時마다 短縮해 가다 限度를 넘게 되어 事故를 發生시킨 것으로 짐작된다. 이로 因해 個人 또는 国家 財產에 莫大한 損失을 주기도하고 世上에 物議를 惹起시킨 적도 한두번이 아니다. 그러므로 거푸집存置期間은 現實에 맞게 短縮해야 할 것이다. 即 slab 거푸집을 除去하여도 事故가 發生하지 않는 程度의 期間을 提示하는 것이 本研究의 目的이다. 또 보 및 기둥의 거푸집存置期間에 關한 研究를 資料關係로 本研究에 包含시키지 못하는 것이 유감이다.

2. 거푸집에 關한 現行規定

거푸집 除去에 關해서는 建築法施行令과 大韓建築學會編 建築工事標準示方書에 規定되어 있다.

가. 建築法施行令의 規定

建築法施行令에는 “① 構造耐力上 主要한 部分인 보 또는 바닥슬래브의 밑의 型틀의 支柱는 그의 콘크리트를 分後 6週間(지붕슬래브의 境遇 또는 그의 直上の 層이 없을 境遇에는 4週間)을 經過하기 까지 除去하셔는 아니된다”고 規定되어 있다(施行令 第64條) 이 規定은 거푸집의 支柱에 關한 것 뿐이다.

나. 建築工事標準示方書의 거푸집 除去에 關한 規定

거푸집存置期間(KASS 5 · 6 · 5)은 다음과 같다.

(표 1) 거푸집 존치기간

최 저 기 온	기초·보옆·기둥·벽	보밀·바닥밀
5°C 이상	5 일	11 일
18°C 이상	4 일	9 일

溫度規定에 対해서는 “콘크리트 굳기중에 최저기온이 5°C 이하로 되었을 때에는 그 1일을 반일로 환산하여 연장한다. 기온이 0°C 이하로 내린 시간은 존치기간에 산입하지 않는다.”

支柱 떼내기(除去)에 대해서는 보, 바닥판의 가로재의 지주는 그 위에 지주가 있는 동안은 떼지 않는 것을 원칙으로 한다”고 规定하였고 또 지주를 떼고자 하는 보 또는 슬래브의 콘크리트 압축 강도가 배합강도 이상으로 된 것이 시험으로 확인되고 또한 그 일을 경과하였을 때 또 일반층에 있어서는 콘크리트를 부어 넣은 후 6주간 후에 떼내고 지붕바닥판 또는 그 직상에 층이 없을 때에는支柱를 除去하여도 좋지만 作業荷重 또는 윗층의支柱에서 오는荷重이 특히 클 때는 그荷

重이 없어질 때까지支柱를 存置하는 것으로 되어 있다.

2. 外国의 거푸집存置期間의 調査

美國, 英國, 프랑스, 日本의 거푸집存置期間에 関해 調査한 結果는 표 2와 같다. 英國의 B. S. code CP 114와 프랑스의 Regles B. A. 1960은 抽象的 이어서 具体的인 日數는 表示되어 있지 않으므로 英國의 것으로 定評있는 Wynn과 프랑스의 建築施工百科辭典에서 각각 推奨되고 있는 日數를 比較하였다.

(표 2 參照)

<표 2> 外國의 거푸집存置期間(日數) (普通 portland cement일 때)

部位	國別	美 國		英 國		프 랑 스		日 本		
		근거 온도	ACI	A. E. Wynn		施工百科事典		建築工事標準仕様書		
			凍結附近	約16°C	0~5°C	5~16°C	5°C 以 上	15°C 以 上	備 考	
보였·기둥·벽	12~24 時間以上	8	3	6	1	5	3	3	콘크리트강도 50kg/cm ² 以上	
슬래브 밀	脫型 支柱除去	7 7	10 14	5~6 10	10 14	3 7	10 25	6 17	설계基準強度의 50% 설계基準強度의 85%	
보 밀	脫型 支柱除去	14 14	12 28	8 21	12 28	7 16	10 25	6 17	슬래브 밀과 同一	
備 考	50°F(10 °C)以上 의 날의 累積日數	凍結溫度日數는 別途加算		凍結期間은 別途 加算。上記支柱除 去後부터 延長하 여(큰 보 : 中央에 1本, 바닥 6m에 1本)支柱를 14日 間 保持한다。						

보의 옆면, 기둥 및 壁거푸집에 關해서는 15°C 이거나 이 附近의 温度인 때를 比較하면 美國 12~24時間, Wynn 3日, 프랑스 1日, 日本은 3日로 되어 있고 우리나라의 规定은 4日로 되어 있어 가장 긴 期間을 要求하고 있다. 또 슬래브(slab) 밀 거푸집 除去는 美國 7日, Wynn 5~6日, 프랑스 3日, 日本이 6日이고 우리 나라의 规定은 18°C 일 때 9日로 되어 있어 外국의 것에 比해 1.5倍程度의 긴 期間을 要求하고 있다. 슬래브 밀의 支柱除去는 美國 7日 Wynn 10日 프랑스 7日 日本이 17日이고 우리나라는 21日로 亦是 가장 긴 存置期間이다.

4. 施工荷重의 傳播와 支柱存置期間의 理論上 短縮限界的 檢討

高層建物의 骨組工事時에 거푸집은 2個層分을 準備하여 施工하는 것이 普通이고 緊急을 要하는 工事일 때 또는 特히 높은 建築物일 때는 3個層分을 準備하여 下層의 거푸집을 上層에 転用하는 方式으로 工

事를 進行시킨다. 이런 過程을 表示하면 다음 그림 1, 그림 2, 그림 3과 같다. 그림 1은 거푸집을 2個層分을 準備하여 1층거푸집을 3층으로 2층거푸집은 4층으로 転用하여 使用할 때와 3個層分의 거푸집을 準備하여 1층거푸집은 4층, 7층으로 2층거푸집은 5층, 8층으로, 3층거푸집은 6층, 9층으로 転用하여 使用하는 計酬을 나타낸 것이다. 그림 2는 거푸집을 2個層分 準備하여 그림 1과 같은 転用計酬에 따라 工事할 때의 콘크리트工事의 工程을 表示한 것이다. 2층 바닥판까지의 콘크리트를 치고 養生後 3층바닥판 까지(2층 全體)의 콘크리트를 친 後 1층거푸집을 除去하여 3층으로 転用, 콘크리트치기를 하는 工程을 表示한 것이다. 그림 3은 거푸집은 3個層分 準備했을 때의 콘크리트工事工程과 거푸집 転用計酬의 関係를 表示한 것이다.

그림 3에서 2층支柱를 例로 들어 說明하면 이支柱는 3층바닥콘크리트치를 했을 때 3층바닥판과 그것

을 支持하는 거푸집의 荷重을 받게 되고 다음에 4 층 바닥을 쳤을 때의 荷重이 伝達될 것이다. 또 다시 5 층 바닥까지의 콘크리트치기를 했을 때의 荷重이 追加된다. 最終的으로 支柱가 받는 最大荷重은 增加 分과 減少分의 合이될 것이다.

거푸집 3회 전용使用時의 2층바닥에 加해지는 荷重은 3층바닥콘크리트를 쳤을 때 2층支柱에 加해진 荷重에서 1층支柱에 伝達된 荷重을 控除한 만큼의 荷重을 받게 된다. 다음에 4층바닥을 쳤을 때 2층支柱에 伝達된 荷重에서 그 일부분이 1층支柱로 伝達될 것이므로 그 伝達된 만큼의 荷重을 除外한 荷重이 加해진다. 다음에 1층支柱를 除去했을 때는 1층支柱에 加해졌던 荷重에서 그支柱를 除去하므로서 減少한 2층支柱荷重의 減少分을控除한 荷重이 加해진다. 5층바닥은 쳤을 때에는 2층支柱에 伝達된 荷重의 增加分만큼 增加한다. 이 2층바닥이 施工中에 받는 最大荷重은 以上의 全体的인 增加分의 合計이다.

이러한 理論을 바탕으로 近藤基樹氏는 다음과 같은 結論을 내렸다.

그림 2
2個層 거푸집 使用時의 콘크리트工事工程





그림 3
3個層分 거푸집使用時의 콘크리트工事工程 ($M = 3$)



(2) 따라서 最下支柱가 서는 바닥에 加해지는 最大荷重은 自重을 加算하여 通常 2.0~2.1의 範圍内에 있다.

(3) 以上의 最大荷重比는 몇 層分의支柱를 使用하느 가(M), 몇 일 間隔으로 콘크리트를 부어 넣는가(T),

(1) 最下支柱가 支持하는 最大施工荷重은 最上支柱에 加해지는 荷重을 單位로 하는 荷重比로 表示하고 普通 그 値는 1.0~1.1의 範圍内에 있고 이 範圍를 넘는 境遇는 없다.




그림 1. 거푸집轉用計劃

支柱剛性의 大小(a), 슬래브와 그周邊의 보의 刚性의 比率(k), 其他의 要因으로서 거의 影響을 받지 않는다.

위의 結論에서 近藤基樹氏는 그림 4와 같은 作業荷




그림 4 作業荷重의 荷重歴 (近藤基樹)
(積載荷重 300kg/m^2 slab 두께 15cm 일 때)

<표 3>

거푸집의 理論上 最短存置期間

建物의用途	r	養生期間中의 平均氣溫($^{\circ}\text{C}$)			
		< 5	5~10	10~15	15≤
事務室, 百貨店	1.5	17	16	14	13

重의 荷重歴圖를 提示하였다.

短縮限界는 最大바닥荷重(最大施工荷重과 바닥의自重)의 長期許容荷重에 对한 荷重比 γ 에 依해 变하게 되므로 γ 를 基準으로 하여 支柱存置期間을 求하는 圖表를 作成하면 그림 5와 같이 된다. 이것은 大韓建築学会編 鉄筋콘크리트 構造計算規準에 規定된 콘크리트의 설계기준강도가 150kg/cm^2 , 180kg/cm^2 , 210kg/cm^2 , 240kg/cm^2 , 270kg/cm^2 , 300kg/cm^2 로 되어 있으므로 最低規準強度 150kg/cm^2 인 콘크리트로 施工할 때

를 基準으로 한 것이다. 그림 5(積載荷重이 300kg/cm^2 인 때)에서 보면 $\gamma = 1.5$ 일 때 理論上의 最短存置期間은 表 3과 같이 되는 것은 알 수 있다.

위의 結果에서 볼 때 슬래브의 支柱除去는 現行規定 21日보다 短期間이고 諸外國의 支柱存置日數가 5°C 以下일 때 美國이 14日, 프랑스 14日, 英國이 14일인 것보다 3日이 많을 17일이고 16°C 程度일 때는 美國이 7日, 프랑스 7日, 英國의 10日 보다 上廻하는 13日의 結果로 나타 났다.


5. 結論

슬래브의 거푸집存置期間은 슬래브의 크기는 그의 固定度, 두께, 鉄筋의 配筋量, 콘크리트의 強度, 氣溫, 施工의 程度等에 따라 다를 것이지만 規定된 強度와 施工의 程度가 普通일 때는 slab의 거푸집存置期間(支柱包含)은 우리 나라의 現行規定이 諸外國의 것과 또 理論的인 期間에 比해 長期間이므로 이를 短縮하여 除去할 수 있을 것이다.

그 期間은 300kg/m^2 以下의 荷重을 받을 때에는 다음 표 4와 같이 短縮하는 것이 可能할 것이다.

work for Concrete Structure 4 th revised edition, London.

3. 大韓建築学会 : 鉄筋コンクリート構造計算規準. 同解説. Dec.. 1973.
4. 日本建築学会 : 建築学便覧. Aug. 1956.
5. 日本建築学会 : 建築工事標準仕様書. 同解説 5 (鉄筋コンクリート工事). 昭和46年2月
6. 大韓建築学会 : 建築工事標準示方書. July. 1974.
7. R. L. Peurifoy. Form work for concrete Structure McGraw-Hill



〈표 4〉 슬래브거푸집存置期間(推定値)

氣温	存置期間
5°C	17日
15°C	13日

参考文献

1. 近藤基樹：“多層建築物のコンクリート工事における型枠支柱による作業荷重の傳播と支柱の存置期間について,” 日本建築学会論文報告集, 第113號. 昭和40年7月.
2. A. E. Wynn ; Design and Construction of Form-

公 告

会員任들의 作品을 회지 建築士誌에 되도록 많이 収録코자 널리 그 作品을 募集하오니, 会員여러분의 많은 利用을 바랍니다.

특히 地方 특색을 살린 作品을 더욱 환영합니다. 論文, 散文, 趣味 等 会員코一녀도 마련되 있음을 알립니다. 会員諸位