

<技 術 編>

고무의 架橋反應

日本 摄南大學 教養科

劍 實 夫

1. 序(Chronological Descriptions)

고무의 架橋反應은 硫黃加硫에 限해서도 周知하는 바와 같이 炭化水素以外에 最少限 架橋劑인 硫黃、加硫促進劑, 加硫促進助劑가 必要하다. 炭化水素의 化學構造의 變化가 架橋의 化學이지만 그곳에 이르기 까지에 各種添加劑의 相互作用은 複雜하며 또한 炭化水素 및 添加劑에 일어난 化學變化는 微小하며 또 加硫時間과 함께 變化하므로 化學의 定量을 檢出, 確認, 定量을 宏壯히 困難하다.

Farmer가 고무炭化水素의 모델로서 디히드로 밀센(DHM)을 使用하여 加硫反應을 有機化學의 으로 研究한 以來, 架橋反應의 化學은 顯著히 進步를 했다. Farmer의 結果는 一言以蔽之 하면 酸化反應의 類推로부터 라디칼 反應이다 라고 했다¹⁾.

劍等은 고무炭化水素의 모델로서 디페닐 메탄(DPM)을 使用하여 硫黃單獨의 反應²⁾ 및 加硫促進劑, 促進助劑를 加한 反應을 動力學의 으로 研究했다²⁾³⁾⁴⁾.

結論을 簡單하게 말할것 같으면 反應의 第一段階는 160°C 以上의 温度에 있어서의 S₈環의 開裂이며 그 以後는 DPM의 化學反應性으로부터 보아서 라디칼反應이다.


또 아린은 S₈環을 이온的으로 開裂하고, 加硫促進劑와 加硫促進助劑는 S₈環의 開裂에 寄與했다³⁾⁴⁾.

Farmer의 死後 같은 BRPRA(現在의 MRPRA)의 Bateman등은 DHM과 硫黃의 反應을 한참더 다시 하여⁵⁾⁶⁾ 이온反應이라고 하는 結論을 얻었다. 이것은 實驗化學 手段의 進步(分子蒸溜와 赤外線吸收 스펙터)에 依해서 生成物의 構造와 組成을 다시 認めた 때문이

다. 여기서 重要한것은 DHM과 硫黃만의 反應의 경우, 이온連鎖反應의 遷傳體는 persulfonium 카チ온이 었든 것이 酸化亞鉛과 스테아린酸이 存在하면 遷傳體는 persulfenyl 아니온으로되어 反應은 親核反應(Nucleophilic Reaction)으로 되는 事實이다. 치아졸系 加硫促進劑의 아니온, 아민, 디치오콜바민酸 金屬鹽, 키산토겐酸鹽, 치우람類도 同様으로 親核試劑로서 作用하여 反應을 促進하고 또 S₈環의 開裂도 行한다⁷⁾⁸⁾.

S₈環, 또는 有機硫黃化合物이 親核試劑와 反應 하기 쉽다고하는 有機化學의 領域에서 잘 알려진 事實과⁹⁾ 對應해서 Bateman의 思考法은 널리 받아들여지게 되었다.

以上 要원에 架橋反應(이 境遇 硫黃加硫)은 이온反應이냐 라디칼 反應이냐 하는點이며 이것은 硫黃加硫에 關한限 永久히 論爭의 的일것이다. Bateman등이 使用한 모델인 DHM은 NR의 基本單位인 이소프렌의 二量體이며 DHM과 硫黃만의 反應에선 140°C로부터 兩者的의 反應이 일어나는 事實로부터 DHM의 二重結合의 励起



에 依해서 S₈環의 親核反應에 依한 開裂이 일어나는 것 일 것이다.

이에 反해서 剑이 使用한 DPM에선 160°C 以上이 아닐것 같으면 硫黃과의 反應이 안일어나는 점으로부터 先 S₈環이 開裂하여 生긴 'S_x·'가 DPM과 라디칼 反應한다고 解釋된다. DPM의 경우 라디칼的 條件의 場에서 行해지며 DHM에선 ione的 條件의 場에서 行해졌던것이다.

다음의 2.에선 實際의 고무의 架橋가 이온反應인가 라디칼 反應인가를 論하고 以下의 章에선 最近의 架橋의 化學的研究의 結果에 對해서 말해보겠다.

2. 架橋生成의 化學反應(라디칼反應인가 이온反應인가)

向者 Shelton 등은 硫黃加硫 反應에 라디칼捕捉劑를 添加하여 그 response로부터 다음의 結果를 얻었다¹⁰⁾. 고무 硫黃만의 反應은 이온反應이며 DPG를 包含해서 아민系 加硫促進劑를 使用한 경우도 同樣, 이온反應이다. 이에反해서 過酸化物架橋과 放射線架橋의 경우는 明白히 라디칼反應이다. 過酸化物架橋에 對해서는 劍의 總說¹¹⁾을 參照하기 바란다.

放射線照射의 경우 一次過程으로써 이온動起分子를 發生하나 이들은 短命이며 라디칼에 轉移한것이 結局 反應에 關與한다. 그래서 通常의 反應條件에선 라디칼 反應으로된다¹²⁾.

問題로 되는 것은 치아졸系 또는 치우람系 加硫促進劑 및 酸化亞鉛등의 加硫 促進助劑의 存在下의 架橋反應이 라디칼反應이거나 이온反應이거나이다. 1960年前半까지의 치우람 加硫의 研究 (Scheele, Craig, Dogadkin의 라디칼理論, Berilacqua의 理論, NRPRA의 이온說)에 對해서는 劍의 總說이 있으니 參照바란다¹³⁾.

Shelton 등은 라디칼捕捉劑의 response로부터 結論을 얻고자 했으나 Manik 등은 디크릴 펠옥시드(DCP)에 依한 NR의 加硫를 行하고 DCP以外에 硫黃, 치아졸系加硫促進劑, 酸化亞鉛을 順次로 加해서 이들의 反應을 DCP單獨의 경우와 比較하고 未反應 DCP, 遊離硫黃, 架橋密度등을 比較 檢討했다¹⁴⁾. 그結果 MBT 또는 MBT의 亞鉛鹽에 依한 NR의 硫黃促進加硫는 라디칼 機構로 進行된다고 한다.

그 理由는 두 個의 라디칼源(DCP와 促進劑)으로부터 發生한 라디칼相互의 結合에 依해서 架橋反應이 阻害되기 때문이었다.

이에反해서 MBT, 酸化亞鉛, 스테아린酸의 存在에선 라디칼의in DCP加硫와는 全然 別個로 이온反應이 일어남을 結論했다. 同樣의 結論을 카아본블록充填 NR로 얻고 있다¹⁵⁾.

같은 手法을 N-시크로 헥실-2-벤조치아졸 슬펜아미드(CBS)에 써서 CBS만으로서는 라디칼 機構로 進行되나 酸化亞鉛, 스테아린酸의 存在下에선 架橋의 進行은 DCP架橋의 additive이며 最初의 CBS인 MBT와 아민에의 分解는 라디칼의이하 하드라도 그 以降의 架橋生成은 인온의이라고 했다. 그리고 MBT-아민-硫黃의 사이에 3章에서 말하는 錯體의 生成을 생각했다¹⁶⁾.

이 錯體는 뒤에 말 하는 것처럼 NRPRA의 Bateman 등의 생각에 依한다.

NR-치우람加硫, NR-硫黃-치우람 促進加硫에 全然 같은 手法을 使用하여 TMTD-NR加硫와 TMTD-硫黃-NR 促進加硫는 함께 라디칼의in反 해 TM TD-NR-ZnO系와 TMTD-硫黃-NR-ZnO-스테아린酸系에선 이온反應이 란것을 結論하고 있다. ZnO의 存在로 反應의 態様이 變하며 反應이 速해지는 理由로서는 NRPRA의 이온說¹³⁾을 취하고 있다¹⁷⁾.

Wolfe, Jr. 등은 시크로핵산과 硫黃과의 140°C의 反應生成物를 LiAlH₄(리튬, 알미늄, 히드리드)로 還元해서 가스크로 마트그라피와 質量分析器를 使用해서 分析했다¹⁸⁾, 시크로핵산과 硫黃만의 反應의 主生成物은 還元後, 시스-1,2-시크로핵산디치올in反 해 酸化亞鉛이 存在하면 트란스-1,2-핵산디치올이 い었다. 酸化亞鉛의 不在下에선 反應은 라디칼의으로 進行하며 酸化亞鉛의 不在下에선 反應은 라디칼의으로 進行하며 persulfenyl라디칼은 하이드로 펠슬피이드로 되며 시크로핵산에 이온的으로付加한다. 이 쿄우스는 前者 말한 Farmer의 것과 一致 한다. 酸化亞鉛의 存在下에선 그 不在의境遇와 比較해서 反應生成物의 種類가 相異하며 또 反應生成物의 量이 增大 하므로 라디칼反應을 抑制해서 이온反應이 旺盛해진다고 했다.

Wolfe, Jr.은¹⁹⁾ 同様의 手法에 依하여 시크로핵산과 TMTD(테트라메칠 치우람 디슬피드) 또는 TMTM(테트라메칠 치우람 모노슬피드)는 酸化亞鉛의 不在下에선 라디칼의으로 反應하며 디메칠 디치오칼바민酸의 亞鉛鹽은 시크로핵산과 硫黃의 反應을 이온的으로 進行시킨다고 말하고 있다.

3. 硫黃과 加硫促進劑, 加硫促進助劑와의 錯體(perthio zinc mercaptide complex)

實際의 促進加硫에 있어서는 促進劑의 타입에 依해加硫의 遲速이나 架橋의 타입이 相異함은 周知의 實事이다. Monsanto一派는 슬펜아미드型 促進劑의 遲延效果를 說明하기 爲해 Scheele等의 思考法 即 加硫促進劑와 硫黃과의 사이에 中間體가 生成하고 이 中間體가 고무와 反應해서 架橋를 生成한다고 하는 思考法을 推測했다.

이問題 및 加硫促進劑 또는 促進劑 亞鉛鹽과 硫黃, 스테아린酸 또는 그 亞鉛鹽과의 사이의 錯體의 2,3의 例는 劍의 總說⁶⁾에 表示되어 있으므로 여기서는 省略한다.

Krebs는 옛부터 圖1에 表示하는 것과 같은 MBT의 亞鉛鹽(ZMBT)과 아민 또는 ZMBT-硫黃-아민의 錯體를 表示하고 있다²⁰⁾. 또 MBT 또는 슬펜아미드가 無硫

黃치우람 加硫의 遲延劑로서 作用하는 原因으로서 더 메칠디치오칼바민酸 亞鉛과 MBT의 錯體의 生成을 생각하고 있는 사람도 있다²¹⁾. 이것도 圖 1에 表示하고 있다.

圖 1에 表示한 錯體는 單純한 亞鉛鹽보다도 炭化水素에 對한 溶解度를 增加하는 것은 틀림없다.

Bateman等은 促進劑亞鉛鹽(XS)₂Zn과 아민의 錯體는 圖 2에 表示하는 것처럼 錯體中의 硫黃原子의 親核反應에 依해서 S₈環의 開裂을 行한다고 생각하는 것이妥當하다고 되어 있다²²⁾.

圖 2의 說明을 할것 같으면 아민(또는 칼볼시레이트 이온)과 같은 外部 리간드에 依해 Zn의 空位의 軌道가 占有되면 Zn—S의 結合이 느슨해져서 그때문에 錯體中의 멜카퓨치드 硫黃의 親核性이 增加되어 圖 2(A)의






圖 1 硫黃과 促進剤, 促進助剤와의 錯體
(a), (b) : Krebs
(C) : ZDMDC와 MBT의 錯體

生成을 容易하게 한다. Bateman에 依하면 (A) 또는 (B)는 實際의 加硫剤이다.



(A)



(B)

但,









圖 2 錯體의 S₈開裂機構와 perthio zinc mercaptide complex



(I) (II)



(III) (IV)



$$\text{C}_6\text{H}_5-\overset{\text{S}}{\underset{\text{S}}{\text{C}}}=\text{N}-\overset{\text{S}}{\underset{\text{S}}{\text{C}}}-\text{Zn}-\overset{\text{S}}{\underset{\text{S}}{\text{C}}}-\text{C}_6\text{H}_5$$

圖 3 디치오 安息香酸亞鉛의 硫黃의 收穫

以上과 같은 錯體는 그 存在가 分離, 確認되었다고 하는것이 아니고 單純한 狀況證據에 依해서 고무에 對한 實際의 加硫剤로 생각되었든 셈이다.

以上的 概說에 對해 錯體에 依한 硫黃의 收穫과 그 放出에 對해 實驗的 證據를 附與하는것이 Fackler 一派와 劍등의 實驗結果이다.

生體內에는 各種의 金屬을 包含하는 蛋白質 酵素가 存在한다는 것은 周知의 事實이지만 이것을 大別하면 헴蛋白質酵素와 非헴蛋白質酵素(Non hem iron protein

enzyme, 略해서 NHIP)로 나누어진다. NHIP에 共通하는 特徵은 分子속에 數個의 鐵原子와 그것과 同數의 라빌硫黃(labile sulfur) 别名 不安定硫黃 또는 無機硫黃이라고 呼稱되는 硫黃原子를 갖는 것이다²³⁾. 例를 들면 아드레노독신은 生體中에서 스태로이드의 水酸化反應을 行하나 劍, 木村等은 아드레노독신一分子中鐵의 2그램 原子와 두個의 라빌硫黃 原子를 가짐을 確認했다²⁴⁾. 또 아드레노독신의 모델로서 圖 3(1), (2)에 表示하는 反應을 行했다²⁴⁾. Fackler一派는 NHIP의 모델로서 多數의 研究를 行하고 있으나²⁵⁾, 그 中 本章에 關係하는 것은 圖 3(3)(4)에 表示하는 反應이다²⁶⁾²⁷⁾.

圖 3의 [I], [II]는 키레이트化合物 또는 分子內錯體라고 呼稱되는 것으로서 아드레노 독신의 모델로서는 金屬으로서 Fe를 使用해야 當然하나 이것은 單離안되고 Ni로 代用했다. 圖 3의 式(1), (3)은 어느것이나 디치오 安息香酸의 分子內錯體가 適當한 硫黃도너에 依해서 硫黃原子 1個를 收穫하며 (2), (4)는 脫硫剤(PPh_3)에 依하여 硫黃原子 1個를 放出함을 表示하고 있다.


合田, 劍등은 [III]과 ^{35}S 의 反應을 行해서 生긴 [V]를 PPh_3 으로 脫硫해서 SPPh_3 의 放射能測定을 行했다.

結果는 圖 3에 表示하는 것 같은 ^{35}S 의 스쿠란 푸링이었다.

收穫된 硫黃은 當初부터 存在한것과 容易하게 交換했다.

(이) 結果는 Fackler의 結果²⁷⁾와 相異한다)

또 合田, 劍등은²⁸⁾ 圖 3에 表示하는 것과 全然別個의 方法에 依해서 비스(펜치오 安息香酸) 亞鉛[VII]를 合成하고,



Epsyn 55를 原料고무로 하고, 酸化亞鉛, 스태아린酸을 促進助劑로 해서 使用하고, [VII]를 加硫剤로 해서 또 [VII], [III]을 促進助劑로 해서 160°C로 加硫試驗을 行하고, [VII]처럼 라빌硫黃을 갖는 것은 優秀한 加硫剤 및 促進助劑로서 作用하고 [III]은 優秀한 促進助劑로서 作用함을 發見했다.

即 加硫溫度로 [VII]는 硫黃을 放出하는 것, [III] 및 [VII]([VII]로부터 硫黃을 放出한 것)는 硫黃의 收穫과 放出을 行하고, 고무를 架橋함을 證明했다.

假定的인 perthio zinc mercaptide complex와의 相異는 다음과 같다. Fackler, 劍의 實驗에선 디치오 安息香酸基가 키레이트인데 對해 假定의錯體에선 치아출基, 디치오 칼바네이트基이다.

Fackler, 劍의 경우, 硫黃의 收穫과 放出은 1個이다.

(特別히 合成한 [VII]에선 2個의 收穫이 있다) 劍등은 MBT의 亞鉛鹽, 디메칠 디치오 칼바민酸亞鉛鹽에

對해 同樣의 硫黃의 收穫이 行해지지 않는가하고 實驗했으나 失敗로 돌아갔다. 아마 Zn카레이트 + $\text{S}_x \leftarrow \text{perthio Zn mercaptide complex}$ 와 같은 平衡이 있으며 右側의 Complex는 單離 안되는 것일 것이다.

上式에서 右側의 complex로부터 左側에 옮겨질 때 放出된 硫黃은 S_x 이 아니고 反應性的 라디칼이거나 또는 이온($\cdot\text{S}_x\cdot$ 이거나 $\text{S}_x^{\cdot-}$)일 것이다.

4. 고무에 結合한促進劑를 含有하는 中間體

前者 Monsanto 一派의 Morita 등은 고무分子(KaH)와 노아졸系 加硫促進劑 多硫化物 MSS_xSM (M은 치아출基)와의 사이에 $\text{MSS}_x\text{SM} + \text{KaH} \rightarrow \text{KaS}_x\text{S}_y\text{SM} +$





圖 4 Complex로부터의 中間體의生成

MSH의 反應이 일어나는 것 및 Zn^{++} 의 効果를 說明하기 为解



로 되는 키레이트(分子內錯體)의 存在를 假定했다⁸⁾.

이들은 모두 「고무에 結合한促進劑를 含有하는 中間體」이며 Monsanto 一派는 솔펜아미드의 遷延効果를 說明하기 为解 이 中間體를 利用하고 있다⁸⁾.



이것이 rubber-bound intermediate이며 後述하는 Parks등의 「고무分子鎖에 結合한 pendent accelerator group」이다.

Monsanto 一派는 이 中間體의 生成에 對해 라디칼反應을 생각하며 中間體로부터 硫黃架橋 生成에 對해 서도 라디칼의 經路를 생각하고 있다⁸⁾.

特別한 根據가 없는限 더욱 無難한 라디칼의 經路를 생각 했는 것일 것이다. 이에 對해 明白하게 이온의 經路로 rubber-bound intermediate가 生成한다고 斷言할 수 있는 것은 NRPRA一派이다²⁹⁾. 圖 2(B)에서 表示한 Perthio zinc mercaptide complex를 簡單하게 $\text{XS}_x\text{ZnS}_x\text{SX}$ 로 表示하면 圖 4에서 表示하는 反應機構가 가장 確實한 것 같다고 되어 있다. 圖 4의 說明으로

서는 complex 속의 $X\delta_x - S\delta_x$ 가 오래된 이중結合의 α -메칠基 또는 메치렌基에 攻擊한다.

$R+H^-$ 의 H^- 이온의 離脫은 complex 속의 $\delta^+S_y - X$ 에 依해서 도움을 받게 된다. 同時に ZnS 가生成한다. 圖 4에서生成한 $RSS_x X$ 는 所謂 中間體이며 以下 다음의 反應을 行한다.



이렇게해서生成한 $RS_{(x+y)} R$ 은 폴리슬피드 架橋이다.

酸化亞鉛, 脂肪酸亞鉛, 加硫促進剤와 같은 極性試劑의 存在下에선 이온反應이 라디칼反應보다 低温으로 일어나기 쉬운點과 低分子 오래된 的 反應生成物의 構造의見地 其他의 理由로부터 Bateman은 이온反應이 일어난다고 믿고 있다.

以上加硫 初期에 있어서 Perthio zinc mercaptide complex를 經해서 所謂 「加硫促進剤를 含有하는 中間體」가生成하여 그것이 폴리슬피드 架橋를生成한다. 이 폴리슬피드 架橋는 加硫가 끝날 때까지의 사이, 系中에 存在하는 試劑(고무炭化水素, 硫黃, 加硫促進剤, 促進助剤 및 Perthio zinc mercaptide complex 등)와 다시反應해서 變化한다. 이 變化의 大要是 架橋中の 硫黃原子數의 減少, 架橋密度의 變化, 架橋點에 있어서의 炭化水素基의 構造變化등 일것이다. (이런 것들의 點에 있어서는 characterization에서 記述되기 때문에 여기서는 省略한다.)

Parks 등은 다음과 같이 放射性 同位元素(^{35}S 와 3H 即 T)를 使用하여 「고무에 結合된 pendent accelerator group」의 存在를 說明했다³⁰⁾.

最初 NR을 酸化亞鉛의 存在 또는 不在下에서 少量의 DCP로 輕度에 架橋한다.

$T(^3H)$ 로 라벨한 $N-(t\text{-부틸})-2\text{-벤조치아졸}$ (BBS)와 ^{35}S , 脂肪酸을 벤젠에 녹여서 DCP 架橋고무에 膨潤法에 依해 加한다. 벤젠을 날려보낸後 프레스 加硫한다. (이때 膨潤法에 依해서 加한 試劑에 依해서 硫黃加硫가 일어난다)


未反應促進剤와 그 亞鉛鹽, 硫黃 등을 除去하기 為해 窒溫에서 酸化亞鉛不在의 경우는 벤젠으로 抽出하고 酸化亞鉛存在의 때는 크로로흘름으로 抽出한다. (크로로흘름抽出의 때 DCP 架橋 때문에 고무分의 溶解가妨害를 받게된다. 또 膨潤法에 依한 試劑添加의 境遇에도 DCP 架橋는 効果의이다) 抽出溶劑를 날려보낸後 四酸化 오스미움을 觸媒로 하여 $t\text{-부틸하드로페}$ 옥시드에 依하여 加硫物을 分解해서 팔라키시렌 溶液으로 한다. 이것을 液體신치레이션, 카운터어(Tri-Carb)에 依해서 ^{35}S , T의 放射能을 測定해서 pendent group 속의 硫黃과 치아졸基를 測定했다.

未反應 試劑는 溶劑抽出에 依해 除去되어 殘留한 ^{35}S

와 T는 고무에 結合한 pendent group에 依한다고 했다. (Tri-Carb에 依한 測定에는 溶液으로 할 것이 必要하며 또 ^{14}C 로 加硫促進剤를 라벨하면 ^{14}C 와 ^{35}S 로 부터의 β 線의 에너지가 거의 同様이기 때문에 Tri-Carb로 同時測定이 되지 않는다³¹⁾. 그때문에 T를 라벨에 使用했다)

以上 記述한 實驗方法으로부터 알수있는 바와 같이 고무에 들어져서 블어 있는 促進剤基는 아래에 表示하는 것처럼 라벨되어 있다.

따라서 치아졸環에 블은 S 1個는 放射能을 안가지며 放射能分析에선 $x \geq 1$ 의 경우만이 分析에 결린다.



結果는 圖 5에 表示한다. 圖 5a)는 酸化 亞鉛의 不在下에서의 것이나 $140^\circ C$, 60分間으로 고무에 結合한 促進剤基가 極大하다는 것을 表示한다.




圖 5. 有効加硫에 있어서의 pendent group 속의 促進剤와 硫黃

- (a) NR, 100; 라벨한 BBS, 5; ^{35}S , 0.5;
(b) 同上 프拉斯 ZnO, 5; 스테아린酸 3:

이때 데오메테어는 아직 架橋가 일어나 있지 않음을 表示했다. Parks 등은 이結果를 갖고서 고무主鏈에 들어진 促進剤基의 存在의 證明으로하고, 또 이것이 架橋의 中間體란것의 證明으로 하고 있다. 圖 5b)는 酸化亞鉛, 스테아린酸의 存在下에 있어서 加硫促進剤가 고무에 結合하는것이 速해짐을 表示하고 있다.

但, 圖 5a)는 酸化亞鉛의 不在下에 있어서도 加硫促進剤가 고무에 結合함을 表示하며 Bateman等이 말하는 것과 같은 亞鉛을 含有하는 錯體에 疑問을 던지고 있다. 또 다른 데이터로부터 低硫黃有効加硫에선 pendent group 속의 硫黃原子의 數는 3이며 通常의 高濃度 硫黃加硫에선 이 數는 16~17이었다고 말하고 있다.


5. 라만 및 ESR 스펙트럼에 依한 研究

至今까지 記述해온 것과 같이 고무의 架橋의 化學的

研究는 微小한 化學變化를 檢出, 定量하는데 있다. 化學의 檢出, 定量의 手段인 機器의 發展이 고무의 架橋의 化學의 進步를 駐來시켜 왔다.

Shelton 등은 라만 및 ESR 스펙트를을 驅使해서 치우람系統의 加硫劑, 加硫促進劑의 研究를 行했다³²⁾. 고무의 架橋의 化學에 있어서 라만스펙트로이 赤外線吸收 스펙트 (IR)보다 좋은 點은 다음과 같다.

IR은 固有의 強한 雙極子를 갖는 結合의 振動에 基해서 例를 들면 TMTT의 $900\sim 1,500\text{cm}^{-1}$ 에 있는 強한 RI 반드는



의 振動에 關係하며 이것이 TMTT에 局限되지 않고 모든 치우람化合物에 共通한다.

그때문에 IR은 이들化合物의 識別에 利用이 되지 않는다.

이에 反해 라만線은 分極될 수 있는 結合의 振動에 關係한다.

TMTT의 $100\sim 600\text{cm}^{-1}$ 에 있는 라만線은 이 分極될 수 있는 $-\text{S}_x-$ 結合과 關聯해서 TMTT, TMTD, TMTM間뿐 아니라 이들과 TMTU, S_8 와의 區別 까지도 할 수 있다.

또 치우람類와 그 分解生成物 ZDMDC까지도 識別할 수 있다.

이들의 라만스펙트에 對해서는 Shelton의 論文³²⁾과 거기에 列舉된 參考文獻을 參照바란다.

Shelton等의 結果를 말하기 전에 簡略화를 為해서 化合物名의 略號를 다음에 列舉한다.

TMTM 테트라메칠치우람, 모노슬피드

TMTD " 디슬피드

TMTT " 테트라슬피드

TMTP " 포리슬피드

TMTU 테트라메칠치오尿素

ZDMDC 디메칠디치오칼바민酸亞鉛

ZDMMC 디메칠모노치오칼바민酸亞鉛

MBT 2-멜카푸토벤조치아졸

MBTS 2,2'-디벤조치아조릴, 디스필드

ZMBT 2-멜카푸토벤조치아졸의 亞鉛鹽

라만 및 ESR에 依한 結果는 다음과 같다³³⁾.

TMTD만의 热分解에선 Bevilacqua,



Scheele, Craig등의 說과 同様 라디칼反應이며¹⁹⁾ ESR에 依해

$(\text{CH}_3)_2\text{NC}\begin{array}{l} \diagup \\ \diagdown \end{array} \text{S}$. (토리푸렛, $g=2.05$)

$(\text{CH}_3)_2\text{NC}\begin{array}{l} \diagup \\ \diagdown \end{array} \text{S}-\text{S}_x-$. (성그랫트, $g=2.02$)


가 發見되었다.

또다시 TMTD- S_8 系의 热分解 實驗으로부터 아래에 表示하는 것과 같은 TMTP의 生成과 分解의 코우스가 表示되었다.



또 치우람의 파아슬페닐라디칼($\text{CH}_3)_2\text{NC}(=\text{S})$

$\text{S}_x\cdot$ 는 다음과 같이 環을 生成해서 C上에 不對電子를 갖는 라디칼이 發生함을 發見했다.



(성그랫트, $g=2.006$)

TMTD-ZnO系의 热分解에선 明白하게 TMTD와 ZnO로 이온反應이 일어나고 있다.

即 ZDMDC와 ZDMMC의 生成이 確認되어 TMTP, 硫黃이 ZnO不在의 경우와 比較해서 增大한다.

TMTD 單獨의 热分解에서 確認된 TMTU, CS_2 는 生成되지 않았다.

但, TMTD-ZnO系의 热分解에서도 $g=2.02$, 2,006의 ESR 스펙트로이 確認되었으므로 이 條件으로도 라디칼의 發生은 無視할 수가 없다.

ZDMDC- S_8 系를 125°C 와 140°C 로 加熱한 후의 라만 스펙트를 加熱前과 變化가 없었다. Bateman이 말하는 것처럼 perthio zinc mercaptide complex가 生기며 이것이 實際의 加硫剤라고 할 것 같으면 TMTP에서 確認되는 라만스펙트가 나와서 좋을 테다.





이것은 ZDMDC와 ^{35}S 와의 사이에 交換이 없었다고 하는 結果와 一致한다³⁴⁾.

以上의 結果로부터 Shelton等은 다음의 結論을 낸다.

TMTD 單獨 및 TMTD- S_8 系에선 라디칼反應이 일어난다.


酸化亞鉛의 存在下에선 빠른 이온反應으로 TMTP가 生成된다.

然이나 Shelton等은 上述한 것처럼 Bateman과 달라서 다음에 表示하는 것과 같은 라디칼의 經過로 架橋 生成을 생작한다.



여기서 生긴 RS_yX 는 所謂 「고무에結合한 促進剤를 含有하는 中間體」이며 이것이 最終的으로 架橋를 生成한다.

다음으로 치아졸系 加硫促進劑에 對해서 同樣으로 行했다³⁵⁾. MBTS 單獨, MBTS-S₈系熱分解에 선 라디칼의 經過에 依해 폴리슬피드의 生成과 그 分解에 依한 ·S₈·의 放出이 일어 난다. MBTS : ZnO(1:2 몰比)에 선 MBTS의 펠카푸트基와 O의 交換이 일어나며 最終으로 육시 벤조치아졸의 鉛鹽이 生成한다.




MBTS : S : ZnO(1:1:2)의 結果는 MBTS : ZnO의 結果와 거의 同一하나 MBT의 폴리슬피드의 生成量이 많으며 또 폴리슬피드 측의 硫黃原子의 數가 많이 있었다.

MBT만의 热分解에선 150°C, 90分間에서 何等의 變化는 確認되지 않았으나 MBT : ZnO(1:2)에선 ZMBT와 ZOBT를 經해서 MBTS와 MBTP(MBT의 폴리슬피드)로 되었다.

MBT : ZnO : S(1:2:2)의 热分解에선 ZMBT, ZOBT⁺, MBTP등이 確認되었다. 다음으로 Shelton등은 고무속에 硫黃:促進劑 : ZnO가 如何히 變化하는가를 實驗했다.

先述한 Parks³⁰⁾의 方法 即 DCP에 依한 輕度의 架橋와 加硫試劑의 膨潤法에 依한 添加를 利用했다. 고무로서는 시스-1,4-폴리부타디엔을 使用했다. (DCP架橋은 라만스펙틀에 거의 影響을 주지 않았다) TMTD : S(1:2)에선 TMTP가 生成한後 속히 消失한다. 고무의 不在下에선 TMTP는 如斯히 속히 消失하지 않았는 點으로해서 TMTP의 分解에 依해서 生긴 persulfenyl라디칼이 고무의 活性水素와 反應한다고 생각했다.




여기서 생긴 RS_mX, RS_{n-m}X는 所謂 「고무에 結合한 促進劑를 含有하는 中間體」이다.

6. 結論

從來의 研究結果와 最近의 10年間의 結果를 아울러

서 結論으로 하겠다.

于先 모델實驗에 對해서 Bateman등이 말하는 것처럼 디히드로 밀센과 같은 polarizable한炭化水素는



에 依한 S₈環의 開裂이 反應의 第1段階이며 계속되는 反應은 이온反應일 것이다.

이에 反해서 디페닐 메탄과 같은 라디칼反應을 하기 쉬운 炭化水素에선 160°C以上에서의 S₈環의 開裂이 第1段階이며 以下의 反應은 라디칼 反應이다.

加硫促進劑의 添加는 S₈環 開裂溫度를 저하시킨다.

最近 Wolfe, Jr.¹⁸⁾¹⁹⁾는 시쿠로핵산과 硫黃의 反應은 酸化亞鉛의 不在下에선 라디칼 反應이며 酸化亞鉛의 存在下에선 이온反應이 優勢해진다고 말하고 있다. 또 TMTD, TMTM은 酸化 亞鉛의 不在下에선 라디칼의 으로 反應을 進行시켜 ZDMC는 이온의 으로 進行시킨다고 말하고 있다.

NR硫黃 加硫로 印度의 研究者¹⁴⁾)⁻¹⁷⁾는 促進劑만의 添加에선 라디칼 反應이며 酸化亞鉛, 스테아린酸이 加해지면 이온反應으로 된다고主張하고 있다. 同樣의 結論은 라만, ESR스펙틀로부터도 發生되고 있다.

고무의 加硫에 있어서 所謂 perthio zinc mercaptide complex가 Bateman을 爲始하여 여러 研究者에 依해서 假定되어 硫黃과 硫黃化合物의 親核反應性을 說明하고 있다²²⁾²³⁾. 이에 對해서 實驗的證明은 없으나 디치오安息香酸亞鉛이 硫黃原子를 1個收穫하여, 또는 收穫한 硫黃을放出 하는것이 發見되어²⁶⁾²⁷⁾²⁸⁾, 펠치오安息香酸亞鉛이 고무의 加硫劑로 되고 디치오安息香酸亞鉛이 硫黃加硫促進劑로서 作用함을 알았다.

디치오安息香酸은 從來의 加硫促進劑와 化學構造를 若干 달리하나 上記 complex假說에 對해 興味 있는 話題를 提出하고 있다. 但 complex가 實際로 生成하고 있느냐고 하는 疑問이 Parks³⁰⁾의 放射性同位體를 使用한 研究와 Shelton³³⁾의 라만, ESR의 研究로부터 나와 있다. 「고무에結合한 加硫促進劑를 含有하는 中間體」도 Bateman을 爲始한 많은 研究者에 依해서 提出되어 Parks³⁰⁾는 放射性同位元素를 使用해서 그 存在를 證明했다,

但, 이 中間體가 最終으로 폴리슬피드 架橋를 生成하는 經過로서 Bateman²⁶⁾은 이온의 機構를 생각하고 있으나 Shelton³³⁾은 從來의 라디칼的 經過를 말하고 있다.

都大體 ESR은 라디칼의 檢出機器이므로 아무리 해도 解釋은 라디칼의 으로 된다³³⁾. 例를 들면 上記 complex의 生成을 否定하는 根據는 筆者에 있어서는 薄弱하다고 생각된다.

以上 最近의 硫黃加硫에 對해서의 研究를 概說했다.
非硫黃加硫는 特殊고무에 對한 特殊한 架橋法이므로
紙面形便上 省略카로 한다.

文 獻

- 1) 銀 實夫 : 日立高協誌, 30, 364(1957)
- 2) " : " , 30, 797(1957)
- 3) " : " , 31, 128(1958)
- 4) " : " , 32, 292(1959)
- 5) L. Bateman: Chemistry and Physics of Rubber-like Substances (以下 Bateman 著) Maclaren, London(1963), p. 474以下
- 6) 銀 實夫: 日立高協誌, 34, 197(1961)
- 7) Bateman著書: p. 494以下
- 8) 銀 實夫: 日立高協誌, 40, 807(1967)
- 9) A.J. Parks, N. Kharasch: *Chem. Rev.*, 59, 583 (1959)
- 10) J.R. Shelton, E.T. McDonel: *Rubber Chem. Technol.*, 33, 342(1960)
- 11) 銀 實夫: 日立高協誌, 40, 572(1967)
- 12) " : " , 38, 954(1965)
- 13) " : " , 34, 949(1961)
- 14) S.P. Manik, S. Banerjee: *Rubber Chem. Technol.*, 42, 744(1969)
- 15) S. Bhoumick, S. Banerjee: *Rubber Chem. Technol.*, 47, 251(1974)
- 16) S.P. Manik, S. Banerjee: *Rubber Chem. Technol.*, 43, 1311(1970)
- 17) S. P. Manik, S. Banerjee: *Rubber Chem. Technol.*, 43, 1294(1970)
- 18) J. R. Wolfe, Jr., T.L. Pugh, A.L. Killian: *Rubber Chem. Technol.*, 41, 1329(1968)
- 19) J. R. Wolfe, Jr.: *Rubber Chem. Technol.*, 41, 1339(1968)
- 20) H. Krebs: *Rubber Chem. Technol.*, 30, 962 (1957)
- 21) V. Duchaček: *Rubber Chem. Technol.*, 46, 504(1973)
- 22) Bateman著書: p. 533以下
- 23) R. Malkin, J.C. Rabinowitz: *Ann. Rev. Biochem.* 36, 113(1967)
- 24) T. Kimura, Y. Nagata, J. Tsurugi: *J. Biol. Chem.*, 246, 5140(1971)
- 25) D. Couvanis, S. L. Lipard, J.A. Zubeta: *J. Amer. Chem. Soc.*, 91, 761(1969); D. Coucouvanis, S. L. Lipard: *J. Amer. Chem. Soc.*, 91, 307(1969)
- 26) J. P. Fackler, Jr., D. Coucouvanis, J. A. Fetchin, W.C. Seidel: *J. Amer. Chem. Soc.*, 90, 2784(1968)
- 27) D. Coucouvanis, J.P. Fackler, Jr.: *J. Amer. Chem. Soc.*, 89, 1346(1967)
- 28) 合田 清, 銀 實夫等: 日立高協誌, 46, 63(1973)
- 29) Bateman 著書: p. 554以下
- 30) C. R. Parks, D.K. Parker, D.A. Chapman: *Rubber Chem. Technol.*, 45, 467(1972)
- 31) C.R. Parks, D.K. Parker, D.A. Chapman, W. L. Cox: *Rubber Chem. Technol.*, 43, 572(1970)
- 32) M. M. Coleman, J. R. Shelton, J.L. Koenig: *Rubber Chem. Technol.*, 46, 938(1973)
- 33) M.M. Coleman, J.R. Shelton, J.L. Koenig: *Rubber Chem. Technol.*, 46, 957(1973)
- 34) D. Craig, W. L. Davidson, A. E. Juve, I.G. Geib: *J. Polymer Sci.*, 6, 1(1951)
- 35) R.S. Kapur, J.L. Koenig, J.R. Shelton: *Rubber Chem. Technol.*, 47, 911(1974)
(1975. 10. 日本高協會誌)

昨年은 몇km나 走行하였습니까?

走行한 만큼 타이어는 摩耗되어있읍니다

新年의 計는 于先 타이어의 點檢!