

論 文

Cholestric 액정 Cholesteryl Benzoate에서 Drift Mobility 측정

(Electrical Drift Mobility in the Cholesteryl Benzoate)

강 태 원*, 김 화 택**

(Kang, Tae-Won, and Kim, Wha Tek)

要 約

Cholesteryl Benzoate 액정에서 전류 수송기구를 규명하기 위하여 charge carrier의 drift mobility를 극성 반전법을 사용하여 140~185°C의 온도 영역에서 측정했다. charge carrier의 drift mobility는 주위온도가 증가함에 따라 $2.5 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{V.sec}$ 에서 $2.0 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{V.sec}$ 까지 증가했다. 이 실험 결과로 부터 전류 수송기구는 ionic기구로 설명할 수 있다.

Abstract

The electrical drift mobility of charge carrier of Cholesteryl Benzoate was measured by polarity inversion method in the temperature range 140~185°C, with a view to revealing the mechanism of charge carrier transport.

The electrical drift mobility of charge carrier of that increased from $2.5 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{V.sec}$ to $2.0 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{V.sec}$ as the temperature increased.

As a result of the experiment, the mechanism of current transport is believed to be ionic mechanism.

1. 서 론

액정의 전도기구를 규명하는 데는 charge carrier의 drift mobility에 관한 지식이 중요하므로 Nematic 액정 및 Smectic 액정에서⁽¹⁾ 많은 연구가 이루어져 왔다. Cholesteric 액정에서 Shaw 등은⁽²⁾ 전류, 전압 특성을 공간 전하제한 전류기구로 해석하여 carrier mobility가 $1 \sim 8 \text{ cm}^2/\text{V.sec}$ 정도로 대단히 크기 때문에 전기전도기구는 ionic이기 보다는 electronic에 가깝다고 보고했다. 최근 Yoshino⁽³⁾ 등은 극성 반전법으로 Cholesteric 액정에서 drift mobility를 측정하여 $10^{-7} \sim 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{V.sec}$ 임을 밝히고 drift mobility 값의 해석으로부터 전기전

도 기구는 electronic이기 보다는 ionic이라고 보는 것 이 타당하며 Shaw⁽²⁾등의 결과는 관측하지 못했음을 발표하고 있어 Cholesteric 액정에서 drift mobility는 많은 문제점을 남기고 있다.

본 논문에서는 Cholesteric 액정에서 전류 수송기구를 규명하기 위한 연구의 하나로 Cholesteric 액정인 Cholesteryl Benzoate의 drift mobility를 극성 반전법으로 측정한 결과 Yoshino⁽³⁾ 등이 제안한 ion수송기구와 일치함을 밝혔다.

2. 실 험

2-1. 시료 및 Cell의 제작

실험에 사용한 시료는 148°C~176°C까지 Cholesteric 액정 영역을 갖는 Cholesteric Benzoate(Eastman Kodak-9863)로 불활성 가스로 봉입된 5g의 sample⁽⁴⁾을 사용했다.

실험용 cell은 spray방법으로 깨끗한 유리 위에 SnO₂ 투명 전도막을 입히고 SnO₂막을 깨끗이 씻어 건조한 후

*正會員, 東國大 物理學科

**正會員, 全南大 物理學科

(Dept. of Physics, Dongguk University Seoul,
Korea and Dept. of Physics, Chonnam National
University Kwangju, Korea

接受日字 : 1978年 2月 1日

sandwich형 cell을 구성한 다음 진공용기 속에서 액정을 주입한 후 epoxy수지로 밀봉하여 만들었다.¹¹⁾ 이 때 cell의 두께는 20μm의 태프톤을 넣어 조정했다.

2-2. 극성반전법으로 drift mobility 측정

그림 1.의 회로를 사용하여 인가전압의 극성을 반전시켜 charge carrier가 한편 전극으로부터 대향전극까지 이동하는 시간을 측정 하므로써 drift mobility를 측정했다.




그림 1. drift mobility 测定回路

처음 Cholesteric액정 cell에 +3 volt 전압을 인가한 후 수은 switch로 인가전압의 극성을 -6 volt로 바꾸어 주면 이때 한쪽 전극에 운집되어 있던 charge carrier가 대향 전극쪽으로 이동하기 시작하여 대향전극에 도달할 때까지 서향에 흐르는 전류는 증가하다가 charge carrier가 대향전극에 도달하면 전류치는 정상이 되고 그 이후부터는 감소하기 시작한다. 극성반전 후 정상 전류치까지 시간 T , 액정 cell의 두께 d , 인가전압 V 를 측정하면 charge carrier의 mobility μ 는

$$\mu = \frac{d^2}{TV} \quad (1)$$

으로 주어져 drift mobility를 구할 수 있다. Cholesteric Benzoate액정에서 대표적인 시간에 따른 전류의 변화는 그림 2.와 같다.




그림 2. 時間에 따른 電流의 變化

3. 실험 결과와 고찰

3-1 Current 및 drift mobility의 주위온도 의존성




그림 3. 電流의 溫度依存性

액정 cell에 일정한 전압을 인가하고 주위온도를 증가시키면 액정 cell에 흐르는 전류는 고체상태에서 액정상태로 갈 때 그림 3과 같이 급격히 증가하며 액정상태에서 등방성 액체상태로 상변화를 할 때는 거의 변화되지 않았다.

주위온도를 증가시킬 때 극성반전법으로 측정한 drift mobility는 $\sim 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{V.sec}$ 에서 $\sim 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{V.sec}$ 까지 변화되었으며 그림 4.에서와 같이 고체상태에서 액정상태로 상변화를 할 때 급격한 증가를 보여 주




그림 4. Drift mobility의 溫度依存性

었고 액정상태에서 등방성액체로 상변화를 할 때는 거의 변화되지 않았다.

drift mobility의 주위온도 의존성은

$$\mu = \mu_0 \exp(-E/kT) \quad (2)$$

로 주어지며 활성화 energy E는 고체상태에서 액정상태로 변화될 때 큰값을 갖고 액정상태에서 실험치는 0.42eV정도였다. 이러한 결과는 Cholesteryl Palmitate에서 Yoshino³⁾의 결과와 유사하며 drift mobility가 $10^{-6} \sim 10^{-7} \text{cm}^2/\text{V.sec}$ 정도로 적은 값을 갖는 것은 Cholesteryl Benzoate에서 charge carrier는 colloid상태의 대단히 큰 ion들로 되어 있음을 의미한다.

3-2 Charge Carrier의 특성

Cholesteryl Benzoate 분자에 외부에서 energy를 주었을 때 분해 가능한 곳은 C—O band이나 일반적으로 유기물질은 용매가 없을 때 분해가 거의 일어나지 않음으로 charge carrier는 분해에 의해 이루어졌다고 볼 수 없고 H_2O 같은 불순물이 제작과정에서 침가되어 가수분해를 일으킴으로 Cholesteryl Benzoate는 $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}=\text{O}^+$ 와 $\text{O}-(\text{C}_{27}\text{H}_{45})^-$ 로 분해되어 분해물이 ion화되어 charge carrier를 만들거나 Cholesteryl Benzoate 자체가 전자를 주거나 받음으로써 ion화되어 charge carrier가 되었다고 생각할 수 있다. 그럼 4.의 drift mobility의 값으로부터 charge carrier의 반경을 추정해 볼 때¹⁾ 약 10\AA 정도이며 Cholesteryl Benzoate 분자의 반경 11\AA 과⁵⁾ 비교해 볼 때 charge carrier에 대한 위의 생각은 타당하다.

그러므로 Cholesteryl Benzoate 액정에서 전류주송기구는 커다란 colloid상태의 ion이 전하를 운반하는 기구로 설명할 수 있어 Yoshino³⁾등이 제안한 ion에 의한 전류주송기구가 타당하며 Shaw²⁾ 등이 주장한 전자에 의한 전류주송기구로는 실험 사실을 설명하기가 곤란하나.

4. 결 론

Cholesteric 액정인 Cholesteryl Benzoate에서 drift mobility는 $10^{-6} \sim 10^{-7} \text{cm}^2/\text{V.sec}$ 정도이며, 이 drift mobility로부터 추정해 볼 때 전류를 운반하는 charge carrier는 커다란 colloid 상태의 ion임을 알 수 있고, 이 charge carrier는 Cholesteryl Benzoate가 침 가된 불순물에 의해 가수분해 되었거나 Cholesteryl Benzoate 자체가 ion화되어 만들어 진다고 볼 수 있다.

그러므로 cholesteryl Benzoate에서 전류주송기구는 거대한 Colloid상태의 ion이 전하를 운반하는 ionic기구로 설명할 수 있다.

参考文獻

1. 김화택, 김영함, 김희규; Nematic 액정 MBBA에서 drift mobility 측정, 새 물리 17, 77(1977)
2. D.G. Shaw and J.W. Kauffman; Electrical Conductivity in Cholesteric Liquid Crystals, J. of. Chem. Phys. 54, 2424(1971).
3. K. Yoshino, K. Yamashiro and Y. Inuishi; Electrical Conductivity in Cholesteric Liquid Crystals, Japan J. Appl. Phys. 13, 1471 (1974).
4. Eastman Kodak Liquid Crystal Products JJ-14, p. 17(1973).
中田堀; 液晶의 製法과 應用(幸書房, 日本 東京 1974) p. 4.