

오존 防止劑 役割을 하는 EPDM

金 鍾 夷*

1. 序 論

새로운 合成고무가 하나 하나 登場함에 따라 서로가 그 用途의 擴張에 努力하였으나 各己의 物理的 性質과 其他의 與件에 따라 勢力伸張의 競爭도 自然히 限界를 갖게 되었다. 그러나 그 限界도 劃一의이고 明瞭한 限界일 수 없으며 恒常境界를 鱼食할 蓋然性을 內包하고 있다.

이런 現象에서 特히 注目되는 것은 EPDM의 境遇라고 하겠다. 開發初期에 있어서는 늦은 加黃, 接着性的低下, 고무같지 않은 性質, 多少 高價格等 여러가지 事情이 複合하여 難航의 時期가相當히 繼續되었으나 이것이 빛을 보게 된 것은 여러가지 理由도 있겠지만 가장 重要的 理由는 一般고무와의 blend 技術의 向上에 隨伴하여 耐오존性的 付與劑로서의 效果가 널리 認識되었기 때문이다.

2. 高分子性오존 防止劑

合成고무의 登場에 따라 天然고무 하나만을 使用하던 時期에는 問題가 되지 않았던 現象이 擡頭되고 顯著한 技術의 向上을 가져오게 된 例는 數 없이 많다. 그 중에도 가장 代表的인 例를 들 수 있는 것은 美國軍需用 SBR tire가 大量의 鱼裂發生防止策의 一環으로서 오존防止劑의 開發이었다. 이는 比較的 短期間에 면서도 어느程度 軌道에 到達한 것은 合成고무 加工技術史上 劃期的인 成果라고 할 수 있다. 그間의 經緯나 새로이 開發된 p-페닐렌디아민系 오존防止劑의 作用機

構等의 論議는 本稿에서 省略하지만 다만 確言할 수 있는 것은 이의 添加만으로 고무의 鱼裂을 防止할 수 없다. 이 分野의 最大功勞者의 한사람인 Ossefort 自身이 디아민系 오존防止劑에 關하여 未解決點을 다음과 같이 述解하고 있다.

- (1) 汚染性과 變色性
 - (2) NR이나 NBR에는 그다지 有效하지 않고
 - (3) 有機過酸化物에 의한 加黃에는 不適當하며
 - (4) 热帶地方에서 暴露하면 鱼裂防止效果는 低下하며
 - (5) 老化後 例컨테 100°C (75°C에서도 같음) 短時間 放置할 때에는 鱼裂防止效果가 顯著하게 減少하며
 - (6) 이의 防止效果는 他의 配合劑 例컨테 充填劑, 加黃劑, 可塑劑의 種類에 따라 顯著하게 左右되며
 - (7) 一般的으로 stereo고무에 對하여는 充分히 作用하지 않으며
 - (8) 加黃後 別로 引張力を 付與하지 않고 放置하여도 防止效果는 減滅하며
 - (9) 未加黃配合고무이라도 放置하면 같은 現象을 일으키며
 - (10) 動的試驗에서는 이의 防止效果가相當히 制限을 받으며
 - (11) 이것을 配合한 고무는 scorch하기 쉬우며
 - (12) 多少 毒性이 있고 取扱에 注意를 要한다.
- 以上과 같은 脆弱點을 改善하기 위하여서는 고무 그 自體를 源泉의으로 改質하여야 한다. 即 EPR로서 改質한다고 하는 着想이 Buist에 依해 發表되었다. 이 EPR의 blend에 依한 耐오존性 付與라고 하는 생각은 그 後 몇 篇의 報文에서 다루어졌으나 綜合整理解된 것은 별로 없는 것 같다. 이렇게 말할 수 있는 것은 EPR

*國立工業試驗院 고무研究室

은勿論 그後共加黃性을考慮하여開發된 EPDM이라고 할지라도 아직도 많은問題을內包하고 있고 實用化 되기에는相當한迂餘曲折을 겪지 않으면 안되기 때문이다. 그러므로各論에 들어가기 前에 從來의 아민系오존防止劑와 같은低分子와는 달리 高分子性 오존防止剤로서 EPR 또는 EPDM의 役割에若干의理論的考察을 할必要가 있다.

3. Blend고무의 耐오존性 理論

Andrews는 EPR과 他고무와의混合에 의한耐오존性效果에 關해研究를 하였는 바 그의說은現在에 이르기까지 거의定說로 되어있다. Braden, Gent, Andrews의師弟trio가 어떤 때는 함께 어떤 때는 서로論爭하면서 오존龜裂에 關한分野의研究를始作한時期는 벌써 10년의歲月이 흘렀다. 그當時提出된 Andrews의論文은 많은關心을 보였다. 이에依하면 NR과 EPR을 100/0, 90/10, 75/25, 50/50의組成으로 blend하여各己有機過酸化物(NR와 EPR을同時加黃한다), 黃(NR만加黃)에依하여約1mm의 쉬이트로加黃하고 이들을電子顯微鏡으로調査하였더니兩者는完全히 서로分離하여 있고 EPR의 $1\mu\sim200\text{\AA}$ 의粒子로서 NR中에分散되어 있음을 알았다.

다음에 1cm×5cm의矩狀의試驗片을 5~100%單一方向으로伸張하고 1mg/l의 오존空氣中에暴露한다. 모든blend고무는 오존龜裂을 일으켰으나 그密度는表1에 나타낸 바와같이 EPR의blend의增加와더불어減少하였다(平行한龜裂間의平均間隔이增大해진다)

表 1.

加黃系	NR:EPR blend比	平行한龜裂間의平均間隔(μ)
有機過酸化物	100:0	0.5~1
	90:10	3~4
	75:25	3~7
	50:50	~20
黃加黃	100:0	0.5~1
	90:10	1~2
	75:25	3~5
	50:50	~25

이龜裂이生긴試驗片의 레프리카를取하여電子顯微鏡으로調査하였더니 NR相에生긴龜裂의大部分은오존에安定性을갖는EPR粒子에衝突하여成長이停止되지만 그중一部는粒子를破壞하지않고 이를뛰어넘는것이判明되었다.

이現象을說明하기위하여 그는 Braden, Gent가 提出

한“臨界energy說”을根據로하였다. 이說은 NR의單一龜裂의成長過程을研究하고 그成長에使用되는energy가적은臨界值에達할때까지는결코成長하지않고이energy는試驗片中에彈性變形에依하여蓄積된energy에서생기는것을알았다. Andrews는上記試料를使用하여簡單한試驗에依해그들試料의臨界energy W_c 를求하였으며 그結果는그림1과같다.




그림 1. 龜裂生成의 臨界 Energy에 미치는 NR重量分率 a의影響

이그림에서 NR의blend比(重量分率a로表示한다)가減少하면(換言하면EPR의그것이增加하면)龜裂의生成이必要한臨界energy가顯著히上昇하는것을알수있다(또한加黃剤에依한差도두렷하다)그는以上的現象을다음과같이說明하고있다.

오존에不安定한NR相中에서成長하고있는龜裂은早晚間に安定性을갖는EPR粒子에衝突하여停止한다. 또한그EPR粒子를迂回하든지 이를전너뛰어成長한다.迂回하는境遇龜裂의成長方向은應力의方向과平行해진다. 即蓄積된energy의減少가最小로되는方向을包含하기때문에大端히작은粒子를除하고는迂回는일어나지않는다고생각된다. 또하나의成長法으로서龜裂이EPR의粒子를破壞하지않고그粒子를전너뛰는것은前述한바와같이電子顯微鏡으로서確認되어있고EPR粒子에衝突한龜裂에依하여그粒子의反對側에새로운龜裂이일어나는데있어充分한應力이集中된境遇에는龜裂이전너뛴다고생각된다.

이와같이보다자신龜裂로成長하고끝내는마크로의인龜裂이생긴다는理論이다. 이전너뛰는確率은龜裂의길이(龜裂의先端의應力은길이에關係한다)와試驗片에加해진應力에依存한다. 그런데이龜裂의길이는오존에安定적인고무相,이境遇는EPR相의

妨害 때문에 이 blend比의 增加와 함께 當然히 얇게되고 따라서 전너 뛰는 確率도 작아진다고 한다.

4. Andrews說에 對한 批評

以上은 極히 明確한 理論이지만 고무에 關한 限 簡單明瞭하게 말할 수 없는 境遇가 있다. Baldwin은 大體로 Andrews의 理論에 同調하지만 具體的인 面에서는 아직도 問題點이 있다고 한다. 例컨대 安定된 EPR相과 不安定된 NR相과의 彈性모듈러스가 同一하다는前提에서 出發하고 있지만 이는 어느 程度 無理라고 指摘하고 있다. 또한 兩相의 사이에 루엇인가 結合力이 存在한다면 좀 說明하기 困難할 것이다. 또한 EPR의 粒子의 크기의 分布가 어떤 影響을 미치는가도 考慮하지 않고 있다. 더욱이 Andrews自身이 明白히 한 有機過酸化物加黃과 黃加黃의 境遇 Wc의 差異에 對하여서는 明確하지 않다. 또한 여려 報文에서 Wc를 求하고 이를 比較하였더니 여려가지 複雜한 面을 內包하고 있고 더욱 다른 因子를 考慮하지 않으면 참다운 說明이 되지 않을 것이라는 批判이 나온다. 그렇다고 해서 特別한 代案을 내고 있는 것은 아니다.

이에 對하여 Ossefort는 各種 實驗에 依한 結果로 bloom說을 내세우고 있다. 이것은 臨界 energy의 測定等을 避하고 直接 blend 고무表面에 發生하는 龜裂만을 觀察하여 歸納的으로 整理한 結論이다. 그는 各種의 EPR 및 EPDM을 使用하여 NR, SBR, NBR 및 BR와의 blend고무를 1) 有機過酸化物 2) 黃 3) 코발트 照射에 依하여 架橋시킨 廉은 試料를 製作하여 ASTM의 벤드루프法에 따라 折曲하여 50pphm 100°F의 오존槽中에 放置하고 龜裂이 생기는 時間을 測定하였다. 이 資料는相當히 방대하기 때문에 여기서는 省略하고 表2에 나타낸 表面닦기 效果의 影響만을 取하여 檢討하고자 한다. 이 表面닦기處理는 다음의 順序에 따른다.

1) 메틸에틸케톤(以下 MEK라 略함)을 含有한 布로 表面을 닦는다……한번 닦음

2) 다음에 MEK를 含有한 에메리케이퍼로 表面을 가볍게 연마한다.

3) 再次 MEK를 含有한 布로 닦는다……두번닦음

以上과 같이 處理한 後 오존槽中에 放置한다.

이 表 2에서 表面닦기 效果가相當히 크다는 것을 엿볼 수 있다. 이는 왁스, 오존防止劑(DOPP), CR의 境遇도例外는 아니다.

以上의 結果를 거쳐 Ossefort는 다음과 같은 提案을 하였다. 從來의 定說에 따르면 왁스나 오존防止劑의 役割은 于先 內部에서 表面으로 블로움해 오며 오존의 攻擊에 견디는 安定된 表面層을 形成하는 것을 前提로 하

고 있다. 따라서 表面을 닦으므로써 이 블로움層을 除去해버리면 그 效果가 極端으로 低下함은 當然하다. 表 2에서 보는 바와같이 blend 고무의 경우 같은 傾向이 認定된다고 한다면 高分子性 오존防止劑인 EPDM도 또한 블로움이 되어 表面의 大部分을 被覆해 버리기 때문에 오존防止效果를 나타내는 것이라고 假定하였다 그는 또한 同時에 일어진 다음과 같은 見解는前述한 Andrews의 說로서는 到底히 說明할 수 없다고 主張하고 있다.

1) blend고무에 카아본블랙을 配合하면 耐오존性이 向上한다.

2) 같은 카아본블랙이라도 SAF와 HAF에 對하여 更 우수하다.

3) 有機過酸化物加黃의 경우 少量의 黃과 加黃促進劑를 添加하면 耐오존性이 向上한다.

4) 디에스테르系 加塑劑를 添加하면 blend系의 耐오존性은 심히 低下되지만 炭化水素系 可塑劑의 경우에는 低下가 거의 없다.

이 現象은 고무에 對한 膨潤으로는 到底히 說明할 수 없고 디에스테르系 可塑劑에 對한 오존의 高溶解度性에 依하여 解釋될 것이다.

5) 그리고 EPR을 blend하기 보다 EPDM쪽이 耐오존性을 向上시키는데 效果가 크다고 하는 것은 블로움說에서는 反對現象이라고 述解하면서

6) 同一한 條件下에서 放射線으로 架橋한 EPR/SBR blend 고무는 耐오존性이 뒤떨어짐에 比해 EPDM/SBR blend 고무가 우수하다.

以上의 結果에 따라 "EPDM의 blend에 依한 耐오존性的 向上"이란 現象을 簡單한 理論으로는 이를 明白하게 結論지을 수 없다. 다음은 實際例를 들면서 이를 考察하기로 하라.

表 2. 耐오존性에 미치는 溶劑 닦기 效果(龜裂發生까지의 時間)

配合고무	無處理	한번닦기	두번닦기
SBR 1500 DOPP 3部 왁스 1部	12月後 OK	9日後 OK	2時間 以下
SBR 1500/ EPDM 70/30	"	"	"
SBR 1500 왁스 5部	"	2時間 以下	"
CR	6月後 OK	9月後 OK	"

5. SBR와의 blend

i) 分野는 住友化學의 研究陣이 오래 前부터 EPDM

表 3. SBR의 耐오존性에 미치는 영향

加 黃 系	有機過酸化物加黃				黃 加 黃					
EPDM의 blend比	低 15	高 15	高 15	高 20	低 0	高 15	低 15	高 20	低 20	高 20
카이본블랙 龜裂發生까지의 時間	SAF 2時間	SAF 6時間	HAF 2時間	HAF OK	HAF 2時間	HAF 2時間	SAF 6日OK	HAH 2時間	HAH 6日OK	

과 SBR 1500과의 blend에 관한研究를 행한 바 있고 最近에는 du Pont의 Ziegel이 興味 있는 報告를 하였다. 이에 依하면 EPDM과 BR의 blend를 電子顯微鏡으로 觀察하여 다음과 같은 結論을 얻었다. 即 高 무으니(80)이고 分子量 分布가 좁은 EPDM을 選擇하고 于先 SBR와 blend한 後 約 10分間 높은 剪斷力으로 混合시키면 EPDM은 纖維狀이 되어 分散한다. 이와같이 高度의 纖維狀으로 分散한 EPDM은 粒子狀으로 比較하여前述한 Andrews의 理論에서 檢討할 때 SBR相中에 發生한 龜裂이 成長함을 防止하는데 있어 極히 能率的인 것은 쉽게 想像할 수 있다. 더욱 blend量을 많이 하여 連續相을 形成한 境遇 當然히 오존發生이 減少된다. 한편 Ossefort도 普通의 EPDM과 高무으니 EPDM을 각각 SBR에 配合한 境遇의 耐오존性을 比較하여 表 3과 같은 結果를 얻었으며 그外에 高무으니 EPDM은 低무으니 EPDM 보다 뛰어난 耐오존性을 얻을 수 있다고 한다.

6. 폴리이소프렌과의 blend

Good year社의 O'mahone은 폴리이소프렌으로서는 Natsyn 400을 選定하고 이에 對한 各種의 EPDM을 blend한 境遇의 影響을 叙述하고 있다.

이에 依하면 Natsyn 400의 하나의 큰 魅力은 NR, 其他의 合成고무에 比較하여 roll 操作에 依해 粘度가 急速하게 低下하는 것이고 따라서 이에 添加하는 EP, DM은 低무으니 이어야 한다. 또한 配合劑를 添加하는 順序가 重要한바, 例컨테 兩고무의 masterbatch를 만 들어 그것에 blend하면 決코 良好한 耐오존性을 얻을 수 없다고 強調하고 반비리操作의 境遇 다음과 같은 配合劑 添加方法을 勸奨하고 있다.

- 1) 첫째 고무끼리 加한다
- 2) 第 1配合劑群 全量, 第 2配合劑群 1/2量, 第 3配合劑群 1/2量
- 3) 第 2配合劑群 1/2量, 第 3配合劑群 1/2量

*第 1配合劑群: 酸化亞鉛, 스테아르酸, 老化防止劑,

其他 少量의 것

第 2配合劑群: 카이본블랙, 클레이, 其他 大量 添加 하는 充填剂

第 3配合劑群: 可塑劑, 其他 油類

實驗室에서는 黃은 반비리에서는 添加하지 않고 roll에서 添加하였으나 現場의 境遇 반비리中에서 溫度가 그다지 上昇하지 않으면 그 안에서 添加하여도 無妨하다고 한다.

또한 그는 各種의 data를 發表하고 있으나 어느 것이나 單的으로 EPDM이라고 하지 않고 具體의으로 商品名을 들고 있다. 그 理由로서 같은 分子構造라 할지라도 合成고무製造會社에 따라 差異가 있어 商品名을 들지 않으면 別로 意味가 없기 때문이라고 한다. 또한 폴리이소프렌으로서 Natsyn 400을 選定하였는데 萬一 다른 폴리이소프렌에 blend한다면 耐오존性의 數値는相當히 달라질 것이다. 이 data는 別로 參考가 되지 않을 것이라 한다.¹⁾

7. CR와의 blend

CR는 他의 一般고무에 比較하여 相當히 耐오존성이 뛰어나므로 EPDM을 blend할 必要가 없다고 하겠으나 Spenadel 等은 다음의 세가지 理由에서 CR, 特히 네오프렌에 미치는 EPDM의 blend에 依한 效果를 들고 있다.

1) CR는 自動車用 其他 產業資材用으로 널리 採用되고 있고 이의 改良에 關한 問題는 實際的 立場에서 볼때 얻는 點이 꽤 크다고 볼 수 있다.

2) CR는 EPDM이 長點으로하는 分野 特히 耐오존性等이 優秀한 것은 事實이지만 그래도 差가 있음을 否定할 수 없다.

3) CR의 長點인 耐油性이 EPDM의 blend에 依하여 어느 程度 低下하는지 確認할 必要가 있다.

그는 普通 EPDM中에서 黃加黃性을 考慮하여 Vistaron 6505를, CR로서는 네오프렌 W를 選定하였다. 또한 加黃系로서는 通常의 CR用以外에 EPDM 嘴문에 黃, MBTS 및 少量의 TMTMS를 添加하였다. 그는 各種 充填劑의 高配合量, 低配合量, 更우 스폰지의 境遇에 있어 耐오존性은勿論 그 以外의 物性도 詳細히 追求하였다. 그 中一部를 表 4에 나타낸다.²⁾

그는 얻어진 結果를 다음과 같이 要約하고 있다. EPDM을 25~30部 blend하면 耐오존性은 顯著히 向上하고 EPDM 單獨과 가까워진다. 그 외에 耐熱性과 低溫性도 어느 程度의 改良이 期待된다. 더욱 EPDM을

blend하므로서比重이低下하고 또充填劑의 많은配合이可能하여コスト節減의利點도있고念慮된耐油性低下는別로問題가없었다고하며以上의傾向은 다른不飽和性고무에도認定되지않겠느냐고結論지우고있다.

参考文獻

- 1) Rubber Age 70年 3月號
- 2) Rubber Age 70年 12月號

〈托막 소식〉

美國內工業用호오스類와 벨트類의需要展望

1982年度美國의工業用호오스類와 벨트類의總豫想需要는 1977年度不變價格으로換算約 17억 9천 3백만 달러로推算될것이라고 고무제조자협회(RMA)가發表하였다음.

이金額은 1977年度同製品의總需要額 14억 30백만(暫定值임)달러보다 25%以上增加한金額이며同期間中の年平均增加率은 4.6%로伸張할것으로豫想하고있음.

細部의需要實績에 있어서 1976年度호오스類의需要는 1975年度의 610백만 달러보다增加된 720백만 달러였는바. 이中平벨트가 267백만 달러에서 275백만 달러. Vベル트가 235백만 달러에서 274백만 달러로各各增加된需要金額이었음.

한편 1978年度需要展望에 있어서. 호오스類는 1977年的 835백만 달러에比하되 6%가增加한 885백만 달러平벨트가 1977年の 280백만 달러에서 1978年에도 7%上昇한 300백만 달러. Vベル트는 1977年の 315백만 달러에서 1978年은 4%增加한 328백만 달러로豫想됨.

더우기 앞으로石炭과礦物資源의需要가增加함에 따라콘베어 및平벨트의需要도比例의으로增加할것으로豫想되는바. 1982年度이들의豫想需要는 1977年比 40%增加한 390백만 달러, Vベル트가 18.4%增加한 373백만 달러, 호오스(庭園用除外)類가 23.4%增加한 10억 3천만 달러로豫想하고있음.

Elastomerics, 109 # 11(1977)

乘用車當 타이어의交換回數

Dunlop AG(西獨所在)가發表한資料에 의하면 1970年初步段하타라도乘用車當타이어의交換回數는年間 2.16本이었으나, 1976年에이트로서는 1.23本으로크게 줄었다고함.

이같은타이어의使用回數가減少된理由는 ①家當自動車臺數가增加되었을뿐만아니라 ②自動車走

表 4. CR의耐오존性에 미치는 영향

EDPM	100	50	25	15	0
CR	0	50	75	85	100
龜裂發生까지의時間(h)	100 以上	100 以上	100 以上	12	10

20%伸張 O₃ 100pphm 100°F

行距離가從前보다짧아졌으며 ③스틸코오드를使用한라디얼타이어의出現때문이라고함.

現在스틸코오드로된라디얼타이어의市場占有rate은西獨內에서約 9%를차지하고있음.

European Rubber Journal 159, #10 (1977)

高溫蒸發湯用溶液에 실리콘油을 使用

美國의Celanse社에의하면實驗用蒸發湯(water bath)의溶液으로실리콘油를使用하면理想的이라고함. 실리콘의種類는 phenyl-methyl 실리콘이며溶液의溫度調節은 ±1°C까지正確히 할수있을뿐만아니라使用된용액은損失또는劣化가일어나지않는다.例컨대 Dow Corning社의 550 phenyl methyl 실리콘을蒸發湯用溶液으로使用한試驗結果에의하면다음과같은바, 100°C에서하루24時間씩365日동안使用하여도溶液의損失이없었으며260~280°C에서몇달동안使用하여도同一한結果이었음.

이실리콘油의特性을보면低粘性溶液으로써引火點이308°C이다.代表의粘度로서250°C와99°C의粘度가各各125, 20 centistoke이며12個月後의蒸發量은150°C에서4%, 200°C에서15%인매우經濟의인것이라고함.

새로운오일익스텐디드EPDM고무

Exxon chemical社에따르면同社는새로히開發된오일익스텐디드EPDM고무가商品名으로vistalon 3777로서市販하였다함.

이새로운고무의代表의長點은加工性的容易뿐만아니라押出作業, 晃作業, 칼렌더作業이容易하다고함.

이외에도加工성을維持하면서도多量의充填劑을加할수있다고함.

이고무의特徵은耐熱, 耐오존 및耐化學藥品에優秀할뿐만아니라低溫에서도優秀한彈力性을保持한다고함.