

建築構造 設計에 関한 小考 (3)

鄭 日 榮 서울공대교수

(3) 高層建物의 基本形

19世紀初에 Elevator라는 鉛直交通手段이 開發함에 따라 層數의 初期으로 增加하게 되었고 이때의 骨組様式으로 Beam-Column Frames이 主된 構造로서 使用하게 되었다. 그런데 Elevator의 發明에 따라 建物의 高層化는 可能하게 되었으나, 그림 3-1에서 알 수 있듯이 40層이면 Structural Cost가 急激히 增加하게 되었다.

그 理由로는 風荷重에 의한것으로서 그림 3-2에서 살펴보면 그림 3-2의 (a) 曲線은 鉛直荷重만 일때의 單位面積當의 鋼材量을 나타낸 것이다며 그림 3-2의 (b) 曲線風荷重으로 因한 鋼材量을 나타낸 것이다. 여기서 10層까지는 風荷重에 의한 影響은 그다지 크지 않으나, 40層에서는相當히 增加하기 시작하고, 60層에 이르면 鉛直荷重에 의한 境遇와 風荷重에 의한 鋼材量과 거의 같으며, 100層에 있어서는 도리어 늘어나서 鉛直荷重의 境遇의 2.6倍이다. 따라서 beam-column frames는 經濟性이 問題視되므로 力學的으로나, 또한 經濟的으로 有利한 構造開發이 要求되고, 風荷重는 剪斷壁體(Shear Wall)로 받게하고, 鉛直荷重을 Beam-Column Frames으로 받은 Frame-Shear wall System를 使用하면 대단히 有効할 것이다. 이와같은 剪斷壁體는 그림 3-3와 같이 여러形體를 갖게된다. 그리고 建物의 高層化가 加速됨에 따라 가장 効果的인 System으로 考案된것이 tube system이다. 一名 core system으로서 Elevator, stair case service duct等을 한군데 몰아서 core를 이루게 되는데 그림 3-4와 같은 여러 形態로 나타낸다. 그리고 tube system의 다른 形態로서 좁은 間隙으로 配置된 外部기둥이 Spandrel beam과 剛結되어있은 構造System를 使用하게된다.

(4) 被害에 対한 対策

(ㄱ) 凍結




그림 3-1 層數에 따른 建設費




그림 3-2 層數에 따른 鋼材量




그림 3-3 剪斷壁體의 種類




그림 3 - 4 Core의 形態

硬化된 콘크리트의凍結은 콘크리트의毛細管水의凍結로 일어난다. 이때 물의体積은約9%増大하고 이때의压力은1,000氣压以上이되는수도있으므로空隙이水分으로充滿되어있을境遇에는 콘크리트의組織은顯著하게破壊된다. 따라서一般的으로는 콘크리트의品質이나를수록凍結의被害을크게받는다. 그러나毛細管의間隙이0.25mm되는空隙으로支持되어있을때에는 열음이空隙쪽으로膨張할수있으므로一種의安全弁役割을하게되고有害한pressure의発生을防止할수있다. 따라서空隙을만드는氣泡形成이必要하고 이때混和剤를쓰면 콘크리트의耐寒性을높이는作用을하게된다. 氣泡形成이콘크리트体積의5%또는그以上이되면 콘크리트의強度를顯著하게低下되므로2~4%程度로할것이다.

(L) 摩耗

이것은特히通行이激甚한階段,倉庫,ramp,水門等에서일어난다.普通의骨材를使用的콘크리트는甚하게摩耗한다. 따라서摩耗에抵抗성이強한콘크리트를만들기위해서는물·시멘트比를0.45以下로,單位시멘트量을350kg/m³,最大骨材치수를30mm以下로하여야한다.炭化珪棄,天然alumina,特殊slag,金属性 또는石英과같은自然的으로硬固한骨材를使用하였을때에는顯著한損傷과粉化現象을일으킨다.

(C) 콘크리트表面의 化学的侵蝕

化学的作用의原因으로일어나는콘크리트의損傷는主로시멘트ペース트(Cement paste)의化学組成의變化또는콘크리트表面에있어서의鹽의物理化学의相互作用에의하여일어난다. 그러나非晶質의珪矣等에包含되어있는alkali가gel를形成하는境遇시멘트와의反応에이

한骨材自身의變化가콘크리트를破壊하게되는原因이되는수도있다.여러가지有害物質은作用方法에따라3가지로分類할수있다.

- ① 主로「시멘트 크린카」에서遊離된石灰 또는 이미炭化した石灰를溶解하여接合物質을減少시킨物質
- ② 「크린카」成分의 하나의反応으로서새로운化合物을만듬으로서콘크리트品質을低下시키는物質
- ③ 物理化学的性质에 따라 콘크리트에害를주는鹽의存在等

하여간콘크리트를侵蝕性에서지키기위하여서는콘크리트를될수있는대로稱密히하여表面의侵蝕을막는것이important한일이다.

(2) 温度 및 火災

Temperature가均等하게上昇할境遇콘크리트500°C까지견딜수있으나Cement paste와骨材와의temperature膨張이相異하므로서여기서組織이崩壊하기始作한다.外部에서急激히高温으로加熱할境遇에는그림3-5에서와같이隅角部에서마감mortar이떨어져나가기始作하는데콘크리트가硬固하면할수록彈性係數의값이크고熱의傳導率이좋으므로temperature差로因하여큰損害를받게된다. 그리고그림3-6에서알듯이temperature가上昇하면彈性係數가내려가므로火災時에는처짐이증대하고,鐵筋은熱에의하여더큰被害을받는다. 그러나鐵筋이被覆콘크리트에의하여保護되고있는限그危險한被害는어느限度内에서阻止하게된다.普通實驗에서말하는火災에의한被害은部材가까이에서集中的으로熱를加하였을경우를말하고있으나,實際로는構造物全體로서의問題일것이다.經驗에의하면鐵筋콘크리트架構가大火를만




그림 3-5 火災時のコンクリートモサリが剥落する場合




그림 3-6 高温時のコンクリート強度 및 弹性係数

날때 잘 견디어 내기 때문에 몇번이고 보수하여 쓸수 있다. 저강도 콘크리트와 mortar는 대단히硬固한 콘크리트에 비하여 热의 伝導가 나쁘고 变形能力이 크기 때문에 높은 温度差에 잘 견딘다. 따라서 最高强度의 콘크리트로된 Prestressed Concrete 보는 石灰mortar 또는 軽量骨材의 시멘트 몰탈의 말랑말랑한 保護로 火災에 대한 抵抗力이 높아진다. 그리고 火災때 火焰의 發生範囲를 제한하기 위하여 倉庫와 같은 建物에서는 防火門을 가진 防火壁으로 区劃하게 되여 있으며 이위에 約 3cm幅의 伸縮 이음부분을 最高30m 間隙以内에 設定하면 된다. 煙突作用을 하는 通風口를 頂上部에 가진 dome形 天井으로 지붕을 区分하는 것도 広大한 倉庫의 火災를 局部化하는데 效果가 있다. 특히 火災에 強한 콘크리트는 벽돌의 破片 또는 耐火벽돌의 破片를 骨材로 하여 만들면 가장 耐火性이 있는 Concrete를 얻을 수 있다.一般的으로 大略 1,600°C




그림 3-7 防振構造




그림 3-8 地下水가 있을 때의 基礎

程度의 温度에서 콘크리트는 溶解되기 때문에 建物火災時에 構造物의 主体를 이루고 있는 콘크리트가 溶解되어 흐르지 않으면 1,000°C 以下의 火災라 判斷할 수 있다. 이와 같은 性質을 利用하여 콘크리트 部材를 구멍 뚫은다. 仮令 鋼은 鋼鐵 pipe에 酸素를 導入하여 燃燒시켜 必要한 温度까지 올려 구멍을 뚫은 溶解穿孔法에 利用된다.

(口) 振動

이것은 一定한 振動數를 가진 周期的인 刺激 또는 連續的으로 ipp은 振動帶域를 가진 周期的인 刺激 또는 衝擊이나 打擊運動 等에서 일어난다. 最初의 境遇를 強制振動 第2의 境遇를 自由振動을 일으킨다고 한다. 이와 같은 振動의 伝播는 發生하는 힘을 弱하게 하므로, 伝播를 阻止하거나 共振을 抑制하므로서 防止된다. 첫번째의 境遇로서 周期的인 惯性力이 支持材에 加한다는 것은 機械自体의 動的 負荷를 뚫하므로 機械製作者는 回転하는 機械를

될수 있는대로 Balance를 잡게 하는것이 必要하다. 다음에 振動의 伝播를 避하기 위한 가장 重要한 構造原理는 그림 3-7와 같이 機械의 下部構造를 隣接한 建築部分에서 떨어지게 하면 된다. 經驗에 의하면 振動은 굳어진 먼지 層을 通하여서도 伝達 되기때문에 이음部分은 부드러운 变形可能한 材料를 使用하여 막어야 한다. 그리고 振動 Energy를 吸收하기 위하여서는 乾燥된 굳어지지 않은 建築地盤이 有利하다. 왜냐하면 地盤이 内部摩擦에 의하여 Energy를 熱로 变化하기 때문이다. 地下水는 그로 因하여 土壤이 弹性을 가지게 되고, 그 組織이 振動減衰를 적게하므로 振動을 잘 伝達한다. 따라서 基礎가 地下中에 있을 境遇에는 그림 3-8와 같이 約 5cm의 「코루크」板, 「STYLOPOL」等의 緩和層을 設定하면 된다.

(5) 亀裂機構

콘크리트 建築物에 일어나는 亀裂에 關하여, 이것이 어떤 原因으로, 어디에, 어떤 모양으로 일어나며 어째서 問題視되는지 또한 問題視되지 않은 亀裂과 区別하여 記述하고자 한다. 이와같은 亀裂을 크게 나누면

① 構造的 亀裂

長期의——不同沈下, 凍傷, 温度応力에 의한 것.

短期의——振動, 火災에 의한 것

② 材料的 原因으로 因한 亀裂

収縮性——콘크리트의 硬化乾燥에 同伴되는 것 또는 原材料의 特性에 의한 것.

膨張性——鉄筋의 発錫에 의한 것, 原材料의 特性에 의한 것



으로 区分되며, 亀裂이 建物에 危險한 結果를 가지고 오는지에 여부는 亀裂幅의 크기, 亀裂의 깊이, 亀裂의 数爻, 亀裂의 原因別과 持続性 또는 繼續하여 発達하는지에 따른다. 먼저 構造的 要因으로 発生하는 亀裂을 살펴보면 基本적으로 設計上의 問題와 環境의 影響에 의하여 生기는 것으로서 一般的으로는 長時間에 걸쳐서 일어난다. 다음에 材料的 原因에 의한것으로서는 시멘트의 異状凝結에 의한 것, 初期의 急激한 乾燥에 의한 것, 混和材料의 影響, 콘크리트의 硬化前의 体積収縮, 沈降等에 의한 것, 骨材의 特性에 의한 것, 콘크리트의 硬化乾燥에 同伴되는 収縮에 의한것으로서 그 亀裂 Pattern는 그림 3-9와 같다.

(7) 施工과 亀裂

施工時의 亀裂発生에 对하여 다음과 같이 몇 가지로 나누어 생각하기로 하자.

① 콘크리트 運搬에 의한 것.

運搬는 運搬時間과 運搬方法으로 나누어 생각하게 되고 運搬 時間에는 時間의 길이에 의한 影響과 그 사이에서의 콘크리트 温度의 变化가 問題視된다. 우선 運搬時間은 콘크리트의 物性에 여러 가지 影響을 주게되는데 亀裂発生하는 機構로서 沈降亀裂을 들을 수 있다. 이것은 콘크리트



不同沈下에 의한 構造的 亀裂



温度応力에 의한 亀裂

그림 3-9 亀裂 Pattern






그림 3-10 沈降亀裂




그림 3-11 콘크리트를 비비기 始作하여 打設한 때 까지의 時間




그림 3-12 콘크리트打設 時期의 差異에 의하여 発生한 亀裂

表面에서 鐵筋으로 向하여 亀裂의 數爻가
增加하여 亀裂幅이 減少된다.




그림 3-13 콘크리트의 亀裂分布




그림 3-14 鐵筋와 콘크리트의 附着応力变化

打設后 水分의 上昇, 固形物의 沈降라는 分離現象으로서 그림 3-10에서와 같이 鐵筋이 配置된 윗部分의 沈降은 鐵筋의 妨害로 沈降의 差異가 生기고, 그 表面에 亀裂이 生기게 된다. 이와같은 現象은 콘크리트 打設后 1~2時間内에 나타내고 이것을 沈降亀裂이라 한다. 이와같은 沈降亀裂의 다른 예는 같은 그림 3-10에서 볼수 있다. 다음에 콘크리트의 運搬時間이 길어지면一般的으로 保水性이 좋았던 Bleeding이 減少되고 沈降도 적어진다. 따

라서 運搬時間이 짧으면 沈降이 커지나 콘크리트는 充分히 流動性을 지니고 있으므로 亀裂이 比較的 적다. 또한 運搬時間이 極端하게 길어지면 沈降이 적어지므로 亀裂이 또한 적다. 그러나 이와같은 現象은 氣溫에도 関係하여 더울때에는 콘크리트 表面에서水分의 蒸發이 极심하여 凝結이 빨리 進行되고 運搬時間이 짧은쪽에 沈降亀裂이 顯著한 곳에 옮겨지고 추울때에는 이와 反對인것을 그림 3-11에서 알수 있다. 콘크리트 運搬 方法으로 여러 가지 있으나 이것이 適正하게 使用하고 있은限 亀裂發生에 関하여 問題된다고 볼수 없다. 이 以外에도 거푸집의 變形에 의한 初期亀裂, 水和熱에 의한 亀裂, 硬化后의 体積變化에 의한 亀裂 等을 들을수 있다. 여기에 主要한것은 施工「스케줄」로 因하여 亀裂 發生에 影響을 주는수가 많다. 仮令地下의 흙막이 計劃으로서 建物의 中央部의 基礎 콘크리트를 그림 3-12에서와 같이 먼저 施工하고 나중에 周辺을 파서 그 部分의 基礎를 施工할 때에는 中央部의 콘크리트는相當히 材令이 經過하여 収縮이 進展되어, 基礎周辺에 새로이 콘크리트를 打設할 때에는 収縮速度가 적은데 比하여 새로이 콘크리트 打設한 周辺에서는 콘크리트의 収縮速度가 크기 때문에 相對적으로 中央部의 콘크리트로 因하여 拘束되기 때문에 그림 3-12에서와 같이 外周의 基礎部分의 地中보에 亀裂이 發生하게

된다.

(L) 構造物에 있어서의 亀裂

① 鉄筋種類에 의한 보의 亀裂型 鉄筋 콘크리트 보에서의 鉄筋은 콘크리트와의 共助를 無視하고 全 31張力を 鉄筋이 負担한다고 하여 算定하는데, 常用 荷重下에서의 콘크리트와 鉄筋의 变形의 差異로 亀裂이 發生하는데 이때의 亀裂幅은 鉄筋의 腐食憂慮上 0.2~0.3mm를 넘어서는 않된다. 勿論 이 数值는 콘크리트 表面上에 核當하게 되는데 鉄筋에 附着되어 있은 콘크리트는 計算上에서 얻은 값보다 큰 变形能力을 가지고 있기 때문에 亀裂은 鉄筋으로 向하여 分岐되는 結果, 亀裂幅이 分散하여 幅이 縮少된다는 것을 그림 3-13에서 알수 있다. 이와같은 微細한 亀裂은 湿氣가 鉄筋까지 浸透할 수 없다는 것은 大氣의 湿氣가 먼지와 結合되어 石灰華를 形成하므로서 콘크리트內의 亀裂은 融着되어 安定하게 된다. 亀裂의 幅과 間隔은 鉄筋応力만으로 関係되는 것이 아니라, 콘크리트와의 結合의 性状, 콘크리트의 種類와 그 引張強度, 콘크

리트內의 鉄筋量 및 鉄筋의 配置에도 関係된다. 이와같은 因子가 많기 때문에 計算에 의한 解明에서는 지금까지 信頼할만한 結果가 얻어지지 않았기 때문에 亀裂試驗의 統計的인 利用에 의하여 어느程度까지 概念을 얻을수 있었다. 그럼 3-14는 附着와 콘크리트의 引張強度와의 共助를 概念적으로 나타낸 것이다. 여기서 附着이 크면 클수록 콘크리트의 引張力は 한개의 亀裂이 引張強度에 到達할 때까지 急激히 蓄積된다. 따라서 附着는 亀裂間隙이 좁으면 同時に 亀裂幅도 縮小되는 效果가 있다. 따라서 그림 3-15와 같이 鉄筋表面이 平滑한 鉄筋일때 보다 異形鉄筋일 境遇에는 亀裂幅이 좁아질뿐 아니라 鉄筋에 向하여 여러가래로 分岐되어 自然히 亀裂幅이 적어진다. 콘크리트의 強度가 높을수록 亀裂와 亀裂사이에는 높은 引張応力이 許容되므로 亀裂間隔이 增大하는 한편 結合이 좋아지므로 亀裂幅의 增大도 阻止된다. 亀裂의 問題는 콘크리트에 初期応力を 줌으로서 生기게 된다. 따라서 斷面内에 引張応力이 生기는 것을 억제하므로서 解決하게 된다.

물자 절약

법 국민적으로 소비절약 운동에 적극 참여하여
경제 난국을 극복하자.
정부시책의 호응 본회 및 각시도지부 전국회원은
자율적으로 출선 수범하자.

1. 수입 물자 절약하여 국제수지 개선하자.
2. 균검절약 생활화하여 경제 자립 이루하자.
3. 폐물자 활용하여 국산대체 추진하자.

〈주요시책목표〉

유류 절약	10%
전력 절약	10%
공급 요금	3%
수용비	5%