

구상나무 (*Abies koreana* Wilson) 材의 化学的 組成*¹

文昌國*²·朴鍾烈*²·姜渭平*²

The Chemical Composition of *Abies koreana* Wilson Wood*¹

Chang Kuck Moon*²·Chong Yawl Pack*²·Wee Pyung Kang*²

The Chemical components of *Abies koreana* Wilson grown in Korea were analyzed. The results obtained were summarized as follows.

1. The ash content is ca 0.56% on the average, and of the range is 0.33 to 0.76%.
2. The cold water extractive content is ca 8.76% on the average and of the range is 5.55 to 12.5%.
3. The hot water extractive content is ca 10.16% on the average and of the range is 4.80 to 13.65%.
4. Basic extractive content is ca 14.60% on the average and of the range is 5.51 to 25.44%.
5. The alcohol benzol soluble fraction is ca 4.23% and of the range is 2.94 to 5.44%.
6. The holocellulose content is ca 76.49% on the average and of the range is 73.68 % to 79.10%.
7. The cellulose content is ca 56.30% on the average and of the range is 46.02% to 61.33%. The cellulose contains 78.54% α -cellulose, 7.66% β -cellulose and 14.04% γ -cellulose respectively.
8. The Klason lignin content is ca 25.03% on the average and of the range is 22.5 to 27.0%.

In conclusion, ash content is comparable to the other needle leaf trees. It has 76.49% in holocellulose content which is comparable value to the *Pinus densiflora*'s. It has lower value than the *Pinus densiflora* in pentosan and lignin content. Having not resin cannal in xylem and long tracheid, this wood could be usable industrial material.

韓國의 特産樹種인 구상나무材의 化学的 組成成分을 分析調査하여 본바 그 結果를 要約하여 보면 아래와 같다.

1. 灰分含量的 範圍는 0.33~0.76%로서 平均 0.56%였다.
2. 冷水抽出物은 5.50~12.50% 範圍의 含量値를 보였는데 平均 8.76%였다.
3. 熱水抽出物은 4.80~13.65%로서 平均 10.16%의 含量値를 보였다.
4. 塩基抽出物은 最少 5.51%에서 最高 25.44%의 含量値를 보였는데 平均 14.65%였다.
5. Alcohol - Benzol 抽出物은 2.94~5.44%로서 平均 4.23%였다.
6. Holocellulose 含量은 73.68%에서 79.10%의 定量値를 보였는데 平均 76.49%였다.
7. Cellulose 含量値는 平均 56.30%로서 46.02~61.33%의 範圍였고 이中 α -Cellulose가 78.34%, β -Cellulose가 7.66%, γ -Cellulose가 14.04%였다.
8. Klason lignin의 含量値는 平均 25.30%로서 22.50~27.00%의 範圍였다.
9. Pentosan 含量은 7.90~13.66%의 定量値를 보였는데 平均 10.44%였다.

以上の 結果를 綜合하면 灰分含量과 各抽出物의 含量은 大体로 他針葉樹材와 비슷하였고 Holocellulose 含量은 76.49%로서 針葉樹材에서 보다 定量値가 높고 소나무材와는 비슷하였으며 특히 Cellulose 含量 56.30%中 78.34%의 높은 α -Cellulose 含量率을 보여 優秀한 Pulp 化学 工業材料인 것으로 思料된다.

*¹ Received for Publication on Nov. 20, 1980

*² 慶尙大學校 農科大學 College of Agriculture, Gyeong Sang National Univ.

緒 言

구상나무(*Abies koreana* Wilson)는 韓國의 特産樹種으로서 이 樹種이 처음 發見된 것은 1907年 5月 U. Fauri神父에 依한 것으로 그때부터 2年後인 1909年 7月 우리나라 植物資源調査의 開拓者인 Enile Taguet神父가 이 나무의 標本을 採集하여 Arnold Arboretum 標本館에 보냈는데 李^{3,6}에 依하면 1915年初 中井에 依하여 분비나무(*Abies nephrolepis* Max)로 分類記錄되었으며 同年 10月~11月 頃에 植物學者인 E. H. Wilson에 依하여 이 나무의 새로운 形態的 特性이 發見되어 비로소 그는 이 나무를 분비나무와 分類하여 *Abies koreana* Wilson이라 命名하고 韓國特産 樹種이라 하였다.

鄭³은 구상나무를 Chosen-sirabe, 濟州白松 등으로 부른다하고 常綠針葉喬木 葉裏面 帶白色 花는 雌雄 2家, 雄花穗는 圓形, 雌花穗는 濃紫色, 6月에 開花 果實은 球果, 9~10월에 成熟, 분비나무에 比하여 잎은 약간 짧고 幅은 넓으며 果實의 被鱗은 彎이 反曲하고 標高500~2000m의 高山에 生育하며 水平分布는 全南無等山, 全北 德裕山, 濟州道, 慶南 智異山에 分布한다 하였다.

近來에 世界各國이 겪고 있는 極深한 資源難에 비추어 볼때 國土도 狹少하고 資源도 不足한 우리의 現實에서는 무엇보다도 既存資源을 빠짐없이 開發保存하여 經濟産業의 材料로 活用하여야 할것이다.

우리나라에서 木材의 化學的 組成成分을 分析調査한 사람들은 李⁴의 “韓國産 대나무類의 化學的組成”趙⁵의 “韓國産有用木材의 組成成分에 關한 研究”黃⁷의 “잣나무의 組成成分에 關한 研究”趙⁵ 등의 “포플러 材의 材質에 關한 研究”등이 있다.

此際에 著者는 구상나무材가 巷間에서 智異山 白松이라하여 가문비 전나무와 같이 優秀한 材質과 加工性을 가지고 있음에 着眼하여 그 化學的 組成을 究明코져 하였다.

材料 및 方法

1. 供試木

供試木은 慶尙大學校의 智異山 演習林인 慶南山 淸郡 三壯面 大浦里의 장달골, 유평리, 조개골, 마천리의 天然生 混種林에서 正常生長을 하고 있는 구상나무를 採하여 分析試料을 採取하였다. 供試原木의 樹齡과 規格은 表1과 같다.

Table 1; Tree age, height, DBH and clear length of sample trees.

Location	Range of tree age	Tree height (m)	D. B. H (cm)	Clear length(m)	Remark
A	41~64	15.2	22.1	8.1	A; Jangdang
		14.5~16.1	19.1~23.2	6.6~8.9	B; Yupeng
B	36~55	14.8	20.6	7.6	C; Jogaegol
		14.5~15.6	18.9~22.6	7.3~7.9	D; Macheon
C	52~67	16.0	23.8	8.0	Date of cutting;
		14.6~17.2	19.6~24.8	7.3~8.3	4/16~4/18 (Loca. A)
D	90~98	17.2	27.6	12.1	4/20~4/22 (Loca. B, C)
		16.6~18.2	20.1~32.6	9.6~13.6	5/20~5/22 (Loca. D)

2. 試料의 調製

供試原木은 地上 0.3m에서 代採하고 DBH 部位以下에서는 元口에서 末口로 向하여 20cm, 5cm 100cm 길이로 切斷하고 그 以後는 5cm, 5cm, 100cm 順으로 切斷하여 두께 5cm 部分은 모두 分析試料 調製에 使用하였는데 두께 5cm의 圓片을 髓을 中心으로 4等分 後 2枚의 扇狀試片을 選擇하여 40~60mesh의 木粉을 調製하였다.

3. 分析 方法

木材分析 方法은 TAPPI와 JIS의 Pulp 材 化學組成成分 分析方法에 따랐는데 灰分은 T15-58m 및 JIS P8003~1976을, 塩基抽出物은 TAPPI Standard의 T4m-59 및 JIS P8006~1976, Holocellulose의 定量은 TAPPI T9m-54 및 卍塩素酸塩法을 並用하여 分析하였고 Cellulose 定量은 JIS P8007~1976에 따랐으며 有機溶齊 抽出物含量은 TAPPI T6wd-73

Lignin과 Pentosan은 各各 TAPPI Standard T13-59 및 T19wd-71에 따라 定量하였다. α -, β - 및 γ -Cellulose의 定量에는 17.5% 가성소다 溶液을 使用하였으며 glass filter는 1G, 指示藥은 Phenolphthalein을 썼으며 γ -Cellulose는 直接定量하지 않고 總 纖維素含量에서 α -, β -, Cellulose 定量值를 減量한 殘餘數值를 γ -Cellulose定量值로 하였다.

結果 및 考察

表 2는 구상나무材의 化学分析 結果인데 Gottlieb에 依하면 木材의 元素組成은 炭素 48.9 ~ 51.8%, 水素 5.9~6.3%라 하였으며 右田¹²에 依하면 木材는 炭素50% 水素 約 6%이고 其他는 大部分 酸素로서 그 含量은 樹種이나 立地等에 따른 큰 變化는 없다고 하였다.

따라서 工業材料로서 木材組成分은 Schorger,¹³ Dore 등에 依하여 體系화된 木材組成分析이라 하겠는데 本試驗에서는 灰分含量은 0.33~0.76%의 範圍로서 平均 0.56%였는데 이것은 三好가 調査한 日本産 편백材보다 相當히 높은 含量이며 Lieu¹⁰ 등이 調査分析한 Western white pine의 灰分含量과 거의 같고 趙¹⁴ 등이 分析報告한 韓國産 황철나무材의 灰分含量 0.52%보다 약간 큰 값이며 韓國産 소나무材의 灰分含量 0.40% 보다 높은 값을 보이고 있다.

Gottlieb에 依하면 木材의 灰分含量은 一般的으로 0.28~0.57%範圍라 했는데 부합하는 결과를 보였다.

抽出物 含量에 있어서는 冷水抽出物이 平均 8.76%로서 그 範圍는 5.50~12.50%였으며 熱水抽出物 含量은 4.80~13.65% 範圍로서 平均 10.16%로 나타났고 塩基抽出物은 平均 14.63%로 그 定量值의 範圍는 5.51~25.44%였고 有機溶劑抽出物은 2.94~

5.44%로서 平均 4.23%로 產地나 試料에 따른 큰 變異를 보이지 아니하였고 Browning²이 報告한 Balsom Fir의 4.25%와 비슷하였다.

그러나 其他의 抽出物은 產地나 試料에 따라 큰 含量差를 보였다.

Holocellulose含量은 黃⁷이 江原道産 잣나무材에서 66.72%, 趙⁸등이 國産 소나무材에서 77.3%로 分析報告하였는데 구상나무材는 73.68~79.10%까지의 範圍로서 平均 76.49%를 나타내어 一般 소나무類보다 더 많은 Holocellulose含量을 보여 주었고 Cellulose含量은 45.02~61.33% 範圍로서 平均 56.30%였는데 이중 α -Cellulose가 78.34%, β -Cellulose가 7.66% γ -Cellulose가 14.04%였다.

Lignin의 含量은 22.50~27.00% 程度로서 平均 25.30%였는데 이 數値는 Browning과 Isenberg²가 針葉樹에 있어서의 Lignin含量은 大體 23~33% 範圍內에 있다고 報告한 結果와 符合하는 것으로 思料되며 趙⁸등이 報告한 韓國産 포플러材의 Lignin含量值보다 약간 낮은 값이 있으나 Mahogany材의 Lignin含量 24.10%보다 약간 높았다.

Pentosan含量에 있어서는 7.90~13.66%로서 平均 10.44%였는데 黃⁷이 調査한 잣나무材의 Pentosan含量보다 약간 높고 趙⁸등이 報告한 소나무材의 Pentosan含量 12.99%보다 조금 낮은 含量值를 보이고 있다.

以上の 結果를 總括하면 灰分含量과 各種抽出物含量은 大體로 他針葉樹材와 비슷하고 Holocellulose含量은 平均 76.49%로서 全體的으로 보면 잣나무材 66.70%보다 相當히 높은 含量을 가졌으며 소나무材의 77.30%와는 거의 비슷한 量이었다. 그러나 Pentosan과 Lignin含量은 소나무材보다 낮았다.

Table. 2. The Chemical analysis of the component

Location	Ash (%)	Extractives (%)				Holo-Cellulose (%)	Cellulose (%)	Cellulose			Lignin (%)	Pentosan (%)	Remark
		Cold water	Hot water	1% NaoH	Alcohol-Benzen			α (%)	β (%)	γ (%)			
A	0.43	5.81	6.77	11.51	4.29	74.28	48.44	76.32	7.51	16.17	24.09	8.88	
B	0.72	11.06	13.08	10.95	5.01	77.14	59.20	79.66	7.90	12.44	25.62	12.19	
C	0.44	7.0	8.22	14.10	4.29	76.40	58.32	77.20	7.44	15.36	25.660	9.81	
D	0.65	10.55	12.58	21.97	3.31	78.14	58.32	80.01	7.80	12.19	25.90	10.90	
Range	0.33	5.50	4.80	5.51	2.94	73.68	46.02	—	—	—	22.50	7.90	
Mean	~0.76	~12.5	~13.65	~25.44	~5.44	~79.10	~61.33	—	—	—	~27.00	~13.66	
Mean	0.56	8.76	10.16	4.63	4.23	76.49	56.30	78.34	7.66	14.04	25.30	10.44	

引用文献

1. 厚木藤基. 1956. 纖維化学工業. 丸善株式会社. PP. 52-55.
2. Browning, B. L. 1963. The chemistry of wood. Interscience Pub. Co. 99. 688-697
3. 鄭台鉉. 1957. 韓國植物圖鑑(上), 新知社. 99. PP. 11-12.
4. 趙在明外 6 人. 1975. 소나무材의 材質에關한 研究. 林試研報. 22: 71-84.
5. 趙在明外 6 人. 1975. 포플러材의 材質에關한 研究. 林試研報. 2: 183-200.
6. 趙在明 外 6 人. 1977. 未利用南洋材의 材質에關한 研報. 林試研報. 24: 41-50.
7. 黃炳浩. 1975. 잣나무의 組成成分에 關한 研究. 江原大學 論文集 9 : 249-252.
8. 李昌福. 1968. 韓國植物圖鑑. 東亜出版社. 99 : 5-12.
9. 李昌福. 1970. 구상나무와 새로發見된 品種. 韓林誌. 10 : 5-6.
10. Lieu, P. J. et al. 1979. Some chemical Characteristics of Green and Read Lodgepole Pine and Western White Pine. USDA For. Serv. Res. note Int. 256(2) : 8.
11. 三好東一. 1951. ヒノキは關する材質の生態的研究. 日本長野營林局 研報. PP. 91-100.
12. 右田·米沢·近藤. 1968. 木材化学(上). 共立出版社. PP. 68-74.
13. Schorger, A. W. Chemistry of Cellulose and Wood. New-York. McGraw-Hill Book Co. P. 33.
14. 辛東韶·鄭泰明. 1968. 韓國産 대나무類의 化學的 成分調査 研究. 晉州農大研報. 1 : 31-33.
15. Vorreiter, L. 1949. Holztechnologie des Handbuch George Fromme Co. Wien. PP. 26-129
16. Wenzl, H. F. J. 1970. The Chemical Technology of Wood New-York. London. P. 100.