

# Sodium n-Alkylsulfate 의 Alkyl group 의 鎭長斗 洗滌性

—洗滌溫度 變化를 中心으로—

丁 慶 明 · 柳 孝 仙 · 金 聲 連

서울대학교 家政大學 衣類學科

## The Effects of Temperature on the Detergency of Nan-Alkylsulfates havign Different Chain Length

—the effects of washing temperature—

Kyung Myung Jeong, Hyo Seon Ryu, and Sung Reon Kim

Dept. of Clothing and Textiles, College of Home Economics, Seoul National University

(1983. 6. 10 접수)

### Abstract

There have been two supposition that the decrement of fatty soil removal at high temperature was caused by surfactants and by the structure of fibers and Fabrics.

To study the effect of temperature on the removal of fatty soil, the following variables were selected: Sodium n-alkylsulfates having various chain lengths of alkyl groups as surfactants, cotton and cuprammonium rayon as cellulose fibers having different fiber structure, and two types of soil having different melting points.

Experiment was carried out with radiotagged soil and detergency was estimated by liquid scintillation counting.

The results were as following: the detergency of tripalmitin on cotton was increased with elevating temperature up to 60~70°C and decreased above 70°C regardless of alkyl chain length of sodium n-alkylsulfates.

In distilled water without surfactant, the detergency of tripalmitin on cotton was also decreased above 70°C, but the detergency of tripalmitin on cuprammonium rayon was not decreased above 70°C. effects seemed to be caused by fiber structure.

Though the melting point of mixture of tripalmitin and dodecane was lower than that of tripalmitin, the optimum and decrement temperature of detergency were not altered.

Finally the results of this study were shown that the surfactant and characteristics of soil did not affect on the mode of detergency vs temperature, but the fiber structure.

### I. 緒 論

一般的으로 溫度가 올라가면 洗滌系의 物理, 化學的

인 特性이 變化하여 洗滌性이 增加되는 것으로 알려졌으나, 最近의 研究에 依하면 가장 높은 溫度에서 반드시 最大의 洗滌率을 나타내지 않는다는 것이 밝혀져 이 原因을 究明하려는 實驗이 많이 이루어졌다<sup>1~5)</sup>.

Fort 等<sup>2)</sup>은 sodium laurylsulfate(SLS) 溶液으로 폴리에스테르를 洗滌한 結果, stearic acid의 洗滌性은  $20^{\circ}\text{C} < 40^{\circ}\text{C} < 80^{\circ}\text{C} < 60^{\circ}\text{C}$ 의 順으로, octadecyl alcohol의 洗滌性은  $20^{\circ}\text{C} < 80^{\circ}\text{C} < 60^{\circ}\text{C} < 40^{\circ}\text{C}$ 의 順으로, glyceryl tristearate의 洗滌性은  $20^{\circ}\text{C} < 40^{\circ}\text{C} < 80^{\circ}\text{C}$ 의 順으로 나타나 모두 어느 限界溫度以上에서 洗滌性이 떨어진다고 하였다. 이러한 現象에 대하여 그는 汚染의 融點以上에서 溶融狀態인 汚染이 폴리에스테르 纖維 内部로擴散되어 들어가 洗滌性이 低下된다고 하였다.

또 Schott<sup>3)</sup>는 Fort의 結果에 對해서, 合成纖維의 glass transition temperature (Tg)近處에서 纖維内部構造의 變化로 汚染이 쉽게 纖維内部로 浸透하기 때문일 것이라고 하였다.

李美植<sup>4)</sup>은 編織物로부터 Na-DBS 와 SLS에 依한 温度變化에 따른 洗滌率을  $\text{C}^{14}$ -tag 된 tripalmitin의 洗滌率로 實驗한 結果, Na-DBS에서는 温度가 上昇됨에 따라 洗滌性이 增加하여  $40^{\circ}\text{C}$ 에서 最大洗滌性을 보인 다음  $60^{\circ}\text{C}$ 에서 洗滌性이 低下되고 以上이 되면 다시 增加되었다. 그리고 SLS에서는 温度가 上昇됨에 따라 洗滌性이 增加되어  $40^{\circ}\text{C}$ 에서 最大洗滌性을 보인 다음 그 以上의 温度에서는 洗滌性이 떨어져서  $70^{\circ}\text{C}$ 에서 最低洗滌性을 보이고  $80^{\circ}\text{C}$ 에서 다시 增加되기 시작하였다. 이러한 結果에 對해서, 이 温度 범위에서 編織의 Tg가 存在하지 않으므로  $60^{\circ}\text{C}$ 에서 洗滌性이 低下되는 現象을 Tg로는 說明할 수 없고, 隕 ion系에 導入된 sulfonate와 sulfate group이 親水性을 向上시켜 micelle aggregate number를 작게 하므로 脂溶性 汚染의 可溶化가 減少되고, 또 汚染의 融點近處에서 纖維内部로 쉽게 浸透되므로 그 除去가 더욱 어렵게 되어 나타나는 現象이라고 추측하였다.

또 朴桂賢<sup>5)</sup>은 alkyl group의 鎮長을 달리한 비누들을 使用하여 温度變化에 따른 tripalmitin의 洗滌性을 實驗한 結果, 比較的 낮은 温度에서는 모든 비누에서 温度上昇에 따라 洗滌性이 增加되다가 어느 温度以上이 되면 洗滌性이 低下되고 비누의 alkyl group의 鎮長이 길어짐에 따라 最大洗滌性을 나타내는 温度가 높아졌는데 이러한 結果에 對하여 界面活性劑의 特性과 關係가 있다고 추측하였다.

以上의 先行研究에서 살펴 보았듯이 洗滌溫度가 洗滌性에 미치는 影響에 關해서는 洗剤의 種類, 汚染의 特性, 그리고 纖維의 性質 등이 관계되고 있다는 程度만 알 수 있을 뿐 温度가 어느 限界以上 올라가면 洗滌性이 오히려 低下되는 現象에 對해서는 明確한 結論

이 없다.

그러므로 本研究에서는 높은 温度에서 洗滌性이 低下되는 原因을 確認하고자 다음의 變因을 擇하여 温度變化에 따른 洗滌性을 검토하였다.

첫째 界面活性劑로는 sodium n-alkylsulfate를 擇하여 alkyl group의 鎮長을 變化시키고, 둘째 纖維는 cellulose 纖維인 綿과 cuprammonium rayon을 擇하여 纖維의 形態를 달리하고, 세째 汚染은 tripalmitin과 여기에 dodecane을 配合하여 融點을 變化시켰다.

洗滌性의 評價는 liquid scintillation counting<sup>5~8)</sup>으로, radiotracer로는  $\text{C}^{14}$ 으로 標識된 tripalmitin을 使用하여 洗滌前後의 radioactivity를 測定하여 洗滌率을 計算하였다.

## II. 實驗

### 1. 試驗布 및 試藥

#### 1) 試驗布

綿: Cotton lawn 生地를 拔糊, 精練, 漂白한 後, 충분히 水洗하고 自然乾燥하였다. 乾燥한 試料를 다시 benzene: ethanol(2:1)의 共沸混合物로 soxhlet抽出器로 8時間 抽出하였다.

Cuprammonium rayon: Cuprammonium rayon taffeta를  $80\sim90^{\circ}\text{C}$ 의 순수에 2시간 浸漬하여 拔糊後  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  10% (o.w.f), 非 ion系 界面活性劑 2% (o.w.f)를 넣고 2時間 精練한 後, 充分히 水洗하고 自然乾燥하였다. 乾燥한 試料는 benzene: ethanol(2:1)의 共沸混合物로 soxhlet抽出器로 8時間 抽出하였다.

위와 같이 處理한 試驗布는  $3.5\text{ cm} \times 7.5\text{ cm}$ 로 자르고 가장자리의 읊을 풀어  $105 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 의 oven에서 1時間 乾燥한 後, desiccator中에 保存하였다.

拔糊, 精練, 漂白, 抽出을 마친 試驗布의 特性은 Table 1과 같다.

Table 1. Characteristics of Fabrics

Materials	cotton	cuprammonium rayon
Weave Construction	plain	plain
Yarn number: warp	60 Ne	74.4 den
weft	60 Ne	165.2 den
Fabric count(ends × picks)/5cm	$185.0 \times 179.1$	$183.1 \times 183.1$
Thickness(mm)	0.189	0.169

## 2) 試 薬

Decyl alcohol: 試薬特級(日本東京化學工業(株))  
 Dodecyl alcohol: 試薬特級(日本東京化學工業(株))  
 Tetradecyl alcohol: 試薬特級(日本東京化學工業(株))  
 Hexadecyl alcohol: 試薬特級(日本東京化學工業(株))  
 Octadecyl alcohol: 試薬特級(日本東京化學工業(株))  
 黃酸: 試薬一級(日本純正化學工業(株))  
 水酸化ナトリウム: 試薬一級(日本東京應化工業(株))  
 n-dodecane: 試薬特級(日本東京化成工業(株))  
 Glycerol tripalmitate: 試薬特級(日本東京化成工業(株))  
 Benzene: 試薬一級(日本石津製藥(株))  
 Toluene: scintillation grade(Merk)  
 2.5-Diphenyl oxazol(PPO): scintillation grade(Merk)  
 2,2'-p-phenylen bis(5-phenyl oxazol) (POPOP):  
 Scintillation grade(Merk)  
 Radiotracers: glycerol tri(1-C<sup>14</sup>) palmitate  
 Specific activity: 57 mCi/mmol  
 Radioactive concentration: 50 μCi/ml  
 Radiochemical purity by T.L.C. on silicagel: 99%  
 (The Radio Chemical Center, Amersham)  
 Scintillation solution: 6.0g의 PPO 와 0.1g의  
 POPOP 를 1,000 ml toluene 에 溶解시킨다.

## 2. 實驗方法

## 1) Sodium n-alkylsulfates 의 合成

n-alcohol<sup>9)</sup>과 濃黃酸은 mol 比率 1 : 1.70] 되도록  
 反應시킨다<sup>10)</sup>. 이때 stirre 를 裝置한 3 flask 에 n-alco-  
 hol 을 넣고 水槽內에 裝置하여 alcohol 的 融點<sup>10)</sup> 보  
 다 2°C 程度 높게 維持하면서 烙斗 기를 통하여 濃黃酸  
 을 添加하고 反應이 계속되는 동안 摧毀하게 저어주면  
 서 20分間 反應시켰다. 反應이 끝난 後, 20% NaOH

Table 2. The Purity of Sodium n-alkylsulfates

Sodium n-alkylsulfates	purity(%)
Sodium decylsulfate(C <sub>10</sub> )	92.1
Sodium dodecylsulfate(C <sub>12</sub> )	92.7
Sodium tetradecylsulfate(C <sub>14</sub> )	89.4
Sodium hexadecylsulfate(C <sub>16</sub> )	92.0
Sodium octadecylsulfate(C <sub>18</sub> )	88.7

로 中和하고 乾燥하였다. 乾燥한 試料는 ethanol로 界面活性劑를 抽出하여 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 를 除去하고 ethanol 中에  
 서 再結晶하여 使用하였다<sup>11~14)</sup>.

再結晶하여 얻은 sodium n-alkylsulfates 의 純度는  
 Table 2와 같다.

## 2) 汚染布의 製作

汚染은 非極性 脂溶性 汚染인 tripalmitin 과 n-dodecane 을 Table 3와 같이 組成하였다.

Table 3. Composition of Soils

component	I	II
tripalmitin(g)	0.500	0.300
n-dodecane(g)	0.000	0.200
melting point(°C)	66	52~55

上記 汚染 0.5g 을 10 ml volumetric flask에 넣고  
 C<sup>14</sup>로 標識된 tripalmitin 을 1μCi 程度의 放射 활동도  
 가 되게 넣어준 다음, benzene 을 눈금까지 채워 tripal-  
 mitin 을 溶解시켜서 5% (w/v)의 汚染液을 만들었다.

汚染液을 micropipet 으로 試驗布 一枚當 100 μl 씩  
 均一하게 點滴하였다.

이렇게 얹어진 汚染布 一枚의 放射 활동도는 20,  
 000~25,000 count per minute(c.p.m.) 程度가 되도록  
 하였다.

以上과 같이 製作한 汚染布는 20°C, 65% RH에서  
 一週日동안 熟成시킨 後, desiccator에 넣고 冷藏庫에  
 保管하여 使用하였다.

## 3) 洗 滌

250 ml共栓 flask에 0.25% sodium n-alkylsulfate  
 溶液 100 ml 을 넣고 恒溫攪拌水槽에서 所定의 溫度로  
 蘑熱한 다음, 汚染布 一枚를 넣고 200±1 cycle/min  
 으로 20分間 洗滌하였다. 洗滌한 試驗布는 洗滌時와 같은  
 溫度의 純水로 5分間 3回 洗滌後, 自然乾燥하였다.

## 4) 洗滌性의 評價

洗滌한 汚染布를 20 ml vial 壁에 垂直으로 붙여 놓  
 은 다음, scintillation solution 을 18 ml 씩 넣었다.  
 scintillation solution 이 담긴 vial 은 liquid scintil-  
 lation counter(Parkard TRI-CARB Spectrometer)  
 에서 5分間 2回 counting 하여 平均한 c.p.m. 으로 다음  
 의 式에 依하여 洗滌率을 計算하였다.

$$\text{洗滌率}(\%) = \frac{D_1 - D_2}{D_1} \times 100$$

D<sub>1</sub> = 洗滌前 汚染布의 c.p.m.

$D_2$ =洗滌後 汚染布의 c.p.m.

### 5) 表面張力의 測定

各 界面活性劑의 比表面張力을 KSM 2709 의 合成洗劑의 試驗方法에 따라 測定하여 다음의 式으로 表面張力를 求하였다.

$$\text{表面張力} = \frac{\text{比表面張力} \times \text{물의 表面張力}}{100}$$

## III. 結果 및 考察

### 1. 洗滌溫度에 따른 tripalmitin의 洗滌性

溫度變化에 따른 tripalmitin의 洗滌性이 sodium n-alkylsulfate의 alkyl group의 鎖長과 어떤 相關關係가 있는가를 알아보기 위하여 各種 alkyl group을 가진 sodium n-alkylsulfate 0.25% 溶液을 使用하여 tripalmitin으로 汚染된 紡織物의 溫度變化에 따른 洗滌性을 試驗하였다. 그 結果는 Fig. 1과 같다.

Fig. 1을 보면 sodium-n-alkylsulfate의 alkyl group鎖長에 關係없이 20°C에서는 洗滌性이 매우 나쁘고 40~60°C 사이에서 洗滌性이 急增하고 60~70°C 사이에서 最大洗滌性을 나타낸다음, 그 以上의 溫度에서는 洗滌性이 低下되고 大體로 80°C에서 最低洗滌性을 보인다.




Fig. 1. Effect Of Temperature on the Removal of Tripalmitin in the Aqueous Solutions of Various Sodium n-Alkylsulfates.  
[Soil: tripalmitin fabric: cotton]

다음 90°C에서 다시 洗滌性이 向上되고 있다.

60~70°C에서 最大洗滌性을 나타내는 것은 非極性인 tripalmitin이 融點(66°C)近處에서 熔融되면서 rolling-up이 일어나기 때문이라고 추측된다.

한편 모든 sodium n-alkylsulfate의 洗滌性이 65~70°C에서 低下되었다. 이터한 結果는 朴桂賢<sup>12</sup>의 sodiumsoap의 境遇 alkyl group의 鎖長이 길어질수록 最高洗滌性을 나타내는 溫度가 높아지는 現象과는 다르게 나타나고 있는데 이것은 sodium n-alkylsulfate의 alkyl group의 鎖長과 洗滌性이 低下되는 溫度와는 關係가 없는 듯이 보인다.

### 2. Cellulose 纖維의 形態와 洗滌溫度變化에 따른 tripalmitin의 洗滌性

溫度變化에 따른 tripalmitin의 洗滌性이 cellulose 纖維의 形能에 미치는 영향을 알아보기 위하여 化學的組成이 같고 形能가 다른 cuprammonium과 純綿을 使用하여 純水로 洗滌하였을 때 tripalmitin의 洗滌性을 比較하여 보았다. 그 結果는 Fig. 2와 같다.

Fig. 2에서 보면 純纖維의 境遇, 65°C에서 洗滌性이 急激히 向上되어 65°C에서 最大洗滌性을 보인 다음, 70°C와 80°C에서 洗滌性이 低下된 후 다시 증가




Fig. 2. Effect of Temperature on the Removal of Tripalmitin on Cotton and Cuprammonium Rayon in the Distilled Water.  
[Soil: tripalmitin]

되고 있다.

反面에 cuprammonium rayon에서는 温度가 65°C 以上 上昇하더라도 洗滌性의 低下現象이 나타나지 않고 있다. 이것은 織에서的 tripalmitin의 融點 以上에서 汚染의 織纖維의 突입이나 中空 속으로 흘러 들어가지만 cupammoniumrayon에는 纖維에 突입이나 中空이 없고比較的 均一한 様狀으로 되어 있어 汚染의 渗透할 자리가 없기 때문이다 解析된다.

### 3. 洗滌溫度變化에 따른 dodecane 과 tripalmitin 混合污染의 洗滌性

污染의 融點의 tripalmitin의 洗滌性의 低下에 미치는 影響을 알아보기 위하여 dodecane 과 tripalmitin을 Table 3-2에 表示된 方法으로 混合하여 면직물에 오염시킨 후 溫度變化에 따라 0.25% sodium n-alkylsulfate 溶液으로 洗滌한 結果는 Fig. 3과 같다.

Fig. 3을 보면 溫度變化에 따른 tripalmitin의 洗滌性은 sodium n-alkylsulfate의 alkyl group의 鎮長에 關係없이 20°C에서는 洗滌性이 매우 낮고 40~60°C 사이에서 洗滌性의 急激히 上昇하여 60°C 또는 65°C




Fig. 3. Effect of Temperature on the Removal of Tripalmitin Mixture with Dodecane in the Aqueous Solutions of Various Sodium n-Alkylsulfates.

[Soil: mixture of tripalmitine and dodecane, fabric: cotton]




Fig. 4. Effect of Alkyl Chain Length of Sodium n-Alkylsulfate and Water on the Removal of Tripalmitin and the Surface Tension [Soil: tripalmitin]

에서 最大洗滌性을 보인 다음 65°C 또는 70°C 以上에서는 洗滌性이 低下되고 있어 tripalmitin 單獨污染의 境遇와 큰 差가 없다.

Fig. 1과 Fig. 3에서 여러 종류의 sodium n-alkylsulfate에서 tripalmitin 單獨污染의 洗滌性과 混合污染의 洗滌性을 比較하여 보면, 混合污染의 境遇 融點이 52~55°C 이므로 rolling up 이 기대되는 溫度도 tripalmitin 單獨污染보다 낮아질 것으로 예측하였으나 뛰어난 차이를 나타내지 않고 있다. 또 洗滌性이 低下되는 溫度도 tripalmitin 單獨污染보다 10°C 程度 낮아질 것으로 기대되었으나 單獨污染의 洗滌性이 低下되는 溫度와 거의 일치하고 있다. 이러한 現象은 溫度上昇에 따라 洗滌性이 低下되는 溫度가 汚染의 融點에만 相關이 있는 것인 아니라는 것을 말해준다.

따라서 洗滌溫度의 變化에 따라 洗滌性이 低下되는 現象은 汚染의 融點, 纖維의 形能뿐만 아니라 界面活性劑의 影響도 무시할 수 없다는 것을 나타내고 있다.

### 4. Sodium n-alkylsulfate의 Alkyl group의 鎮長과 洗滌性

Fig. 1과 Fig. 3에서 보듯이 tripalmitin의 洗滌性은 alkyl group의 鎮長이 길어질수록 增加하여 C<sub>16</sub>에

서 最大를 나타내고  $C_{18}$ 에서는 低下되고 있다. 먼저 tripalmitin 單獨污染의 境遇(Fig. 1)를 보면  $20^{\circ}\text{C}$ 에서 汚染性이 alkyl group의 鎭長에 關係없이 모두 나쁘게 나타나고 있다. 이러한 現象은 固體狀態인 tripalmitin의 polycrystalline aggregate의 틈사이로 洗滌이 浸透해 들어가 汚染의 固型粒子가 織物로부터 떨어져나가 洗滌內에 分散, 安定化되기 때문에  $1\sim 2$ , 이때 洗滌性은 alkyl group의 鎭長에는 影響을 별로 받지 않음을 알 수 있다. 그리고  $C_{18}$ 의 洗滌性이 특히 나쁜것은  $20^{\circ}\text{C}$ 에서  $C_{18}$ 의 溶解度가 매우 나쁘기 때문인 것으로 추측된다.  $40^{\circ}\text{C}$ ,  $50^{\circ}\text{C}$ ,  $60^{\circ}\text{C}$ , 그리고  $65^{\circ}\text{C}$ 에서 alkyl group의 鎭長에 따른 洗滌性은 대부분  $C_{10} < C_{12} < C_{18} < C_{14} < C_{16}$ 의 순서로 나타나고 있다. 이러한 現象이 界面活性劑의 表面張力과 어떠한 關係가 있는가를 알아 보기 위하여 0.25% sodium n-alkylsulfate 溶液의 表面張力を alkyl group의 鎭長에 따라  $60^{\circ}\text{C}$ 와  $70^{\circ}\text{C}$ 에서 測定하여, 같은 溫度에서의 洗滌性과 比較한 것은 Fig. 4와 같다.

Fig. 4를 보면 表面張力이 낮을수록 洗滌性은 向上되며 表面張力이 높아질수록 洗滌性은 低下되고 있다. 이러한 現象은 界面活性劑의 表面張力이 낮을수록 非極性 汚染과 極性인 基質에서 Rolling-up이 더욱 잘 일어나기 때문이라고 생각된다.

그러나  $C_{14}$ 보다  $C_{16}$ 의 表面張力이 높음에도 不拘하고  $C_{18}$ 의 洗滌性이 좋은 것은 基質과 汚染에 吸着하는 界面活性劑의 量이  $C_{14}$ 보다  $C_{16}$ 이 많고<sup>15)</sup> 또 sodium n-palmitylsulfate와 tripalmitin이 alkyl group의 鎭長이 같기 때문에 双을 이루어 ultraow interfacial tension을 生成하기 때문에  $16\sim 18$ .

한편 混合污染의 境遇(Fig. 3)를 보면  $20^{\circ}\text{C}$ 에서 alkyl group의 鎭長에 상관없이 單獨污染의 境遇보다 洗滌性이 더 나쁘게 나타났다. 이것은 混合污染에서는 結晶狀態가 存在하지 않아 tripalmitin의 polycrystallin aggregate의 해리가 일어나지 않으므로 洗滌性이 低下된 것이라 생각된다.  $40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ 까지의 洗滌性은 대부분  $C_{10} < C_{12} < C_{18} < C_{14} < C_{16}$ 의 順으로 나타나고 있는데 이러한 現象은 tripalmitin 單獨污染의 洗滌性의 順과 거의 同一하다.

以上에서 살펴 본 바와 같이 sodium n-alkylsulfate의 alkyl group의 鎭長이 길어질수록 洗滌性이 增加하며 이러한 洗滌性은 界面活性劑 水溶液의 表面張力과 關係가 있음을 알 수 있다.

## IV. 結論

脂溶性 汚染의 洗滌性이 높은 溫度에서 低下되는 原因을 究明하고자 溫度變化에 따른 洗滌性을 實驗한 結果는 다음과 같다.

1. 非極性 脂溶性 汚染인 tripalmitin 單獨污染의 洗滌性은 alkyl group의 鎭長에 關係없이 모두  $60\sim 70^{\circ}\text{C}$ 에서 最高洗滌性을 보인 다음 그 以上的 溫度에서는 洗滌性이 顯著히 低下되었다.

2. 織織物과 cuprammonium rayon 織物의 tripalmitin 汚染布를 純水로 洗滌했을 때 織織物에서는  $70^{\circ}\text{C}$  이상에서 洗滌性이 低下되나 cuprammonium rayon 織物에서는 洗滌性의 低下가 나타나지 않았다. 이것은 높은 溫度에서 洗滌性이 低下되는 原因이 纖維의 形態와 關係가 있음을 示唆하니 汚染의 融點以上에서 纖維의 間隙으로 流入되어 除去가 어려워지기 때문이라고 생각된다.

3. dodecane을 tripalmitin에 섞어서 汚染의 融點을 낮추었음에도 불구하고 tripalmitin의 洗滌性이 低下되는 溫度는 單獨污染의 경우와 같이  $60\sim 65^{\circ}\text{C}$ 이었다. 이것은 洗滌性이 低下되는 溫度가 汚染의 融點과 關係가 없음을 나타낸다.

4. 非極性 脂溶性 汚染의 洗滌性은 sodium n-alkylsulfate의 alkyl group의 鎭長이 길어짐에 따라 增加되어  $C_{16}$ 에서 最大를 이루고  $C_{18}$ 에서 低下되고 있다. 이것은 界面活性劑의 表面張力과 밀접한 關係가 있었다.

## 參考文獻

- 朴桂賢, 洗滌溫度가 洗滌性에 미치는 影響—Soap의 特性을 中心으로—, 서울大學校 碩士學位論文(1981)
- T. Eort, Jr., H.R. Billica and T.H. Grindstaff, Studies of Soiling and Detergency, *J. Amer. Oil chem. Soc.*, 45, 354, (1968)
- A. Schott, Detergency Theory and Test Method. Part I. Surfactant series, Ed. by W.C. Cutler and R.C. Davis, 5, p.140 Marcel Dekker Inc., New York(1972)
- 李美植, Radiotracer를 利用한 triglyceride의 洗滌性에 關한 研究, 서울大學校 衣類學科 碩士學位論文(1980)

- 5) 朴貞姫, 非 ion 系 界面活性剤의 Solubilization 과  
洗滌性에 關한 研究, 서울大學校 衣類學科 碩士學  
位論文(1982)
- 6) B. E. Gordon, Radiotracers in Fabric-Washing  
Studies, *J. Amer. Oil Chem. Soc.*, 45, 367,  
(1968)
- 7) W. T. Shebs and B. E. Gordon, Improvements  
in Detergency Precision wiht Radioactive Soil.,  
*Ibid.*, 45, 377, (1968)
- 8) Marry Ann Huisman and Marry Ann Morris,  
A study of the Removal of Synthetic sebum  
from Durable-Press Fabrics Using of a Liquid  
Scintillation Technique, *Textil Res. J.*, 41, 657,  
(1971)
- 9) J. A. Monik, Fatty Alcohols, *J. Amer. Oil  
chem. Soc.*, 56, 854, (1979)
- 10) David D. Whyte, Instantaneous Sulfation of  
Fatty Alcohols, *J. Amer. Oil chem. Soc.*, 32
- 11) Josef Vahala, Jiri Sponar, and Jaromir Weig-  
ner, Sulfation of synthetic higher fatty alco-  
hols, *Chem. prumysl*, 13, 236~241, (1963)
- 12) S.M. Loktev, G.M. Pakhomova, and E.L. Vu-  
lakh, Determination of sulfation degree of  
higher fatty alcohols, *Maslozhir. Prom.*, 33 19-  
23, (1967)
- 13) S.E. McGuire, W. H. Chambliss, and R. M.  
Owens, The Effect of Homolog Distribution on  
Sodium Alcohol Sulfate Solution Viscosity., *J.  
Amer. Oil chem. Soc.*, 55, 300, (1978)
- 14) ChizuoYonese, Takeshi Shishido, Takahid  
Kaneko, and Kazushige Maruyama, Separation  
and Estimation of Anionic Surfactants by T  
L C, I. Mixtures of Sodium Dodecylbenzenesu-  
lfonate, Sodium dodecyl sulfate and Sodium  
dodecanesulfonate, *J. Amer. Oil chem. Soc.*, 59,  
112, (1982)
- 15) A. S. Weatherburn and C. H. Baley, *Textile  
Res. J.*, 18, 669, (1948)
- 16) J. A. Wingrave and T. P. Matson, Detergents  
Eth-O, Session 3. Are Theoretical Surface  
Chemistry Measurements Really Practical?, *J.  
Amer. Oil chem. Soc.*, 58, 347, (1981)
- 17) J.L. Cayais, R. S. Schechter, and W. H. Wade,  
The Utilization of Petroleum Sulfonates for  
Producing Low Interfacial Lenses between  
Hydrocarbons and Water, *Collid and Surface  
Science*, 59, 31, (1977)
- 18) M. Bourrel, f. L. Salager, R. S. Schecheter  
and W. H. Wade, A Correlation for phase  
Behavior of Nonionic Surfactants, *Ibid.*, 75,  
451, (1980)