

衣服材料의 物理的 特性에 關한 研究(I)

—Wool/polyester 混紡織物의 混紡率에 따른 物性變化—

金 泰 勳 · 金 承 辰*

嶺南大學校 家政大學 衣類學科

A Study on The Physical Properties of Textile Materials(I)

—Effect of Blend Ratio of Wool/Polyester Fabrics on
the Change of Physical Properties—

Tae Hoon Kim, Seung Jin Kim*

Dept. of Clothing & Textiles, College of Home Economics, Yeung Nam University

(1985. 3.12 접수)

Abstract

To determine the change of the mechanical properties of the wool/polyester blend fabrics in proportion to blend ratio, 16 mechanical properties were measured on 6 blend fabrics by KES-F system.

Blend ratio on the 6 blend fabrics was increased by 20%, and the structure of the fabric were plain, 2/2 twill, respectively. And wearing performances in proportion to blend ratio on the 6 blend fabrics were investigated.

In this experiment, the following conclusions were obtained with the increase of blend ratio of polyester.

1) The values of WT, RT in tensile properties, tensile energy and elongation, and RC in compressional properties were decreased.

2) The values of B, 2HB in bending properties, 2HG, 2HG5 in shearing properties were increased.

3) Putting on clothes, wearing performance was bad because crumbling of shape and wrinkle were easily made an appearance. Particularly it was remarkably bad as blend ratio of polyester was expressed 60%.

I. 序 論

衣服이 體型에 適合하고 機能을 만족시키면서 아름다운 外觀을 갖지한다는 것은 重要하다고 생각된다.

그 例로서 衣服을 입었을 때의 편함, 繡製하기 쉬움, 着用時の 衣服의 아름다움등이 있으며, 이는 布의 性能이 높아지기 어려운 것은 衣服의 着用에 어렵고 놓어지기 쉬운 것은 安定이 잘 안되고 着用中에 형부녀 등의 原인이 되므로 適切하게 놓여지는 性質을 지닌 布

* 서울大學校 工科大學 繡織工學科

* Dept. of Textile Engineering, College of Engineering, Seoul National University

Table 1. Characteristics of the Samples

Blend Ratio(%) (wool/polyester)	Cloth Constructure	Count (Nm)	Density (/in)	Thickness (mm)	Weight (mg/cm ²)
100/ 0	Plain	2/80	69×60	0.50	15.9
80/ 20				0.47	15.2
60/ 40				0.48	16.0
40/ 60				0.46	15.9
20/ 80				0.47	15.8
0/100				0.48	16.2
100/ 0	2/2 Twill	2/80	92×80	0.60	25.5
80/ 20				0.60	25.5
60/ 40				0.60	25.3
40/ 60				0.67	25.3
20/ 80				0.61	24.7
0/100				0.63	25.1

가要求되는 것 등으로 설명할 수가 있다.

이와같이 衣服의 着用性能과 布의 物理的 性質사이에는 密接한 關係를 가지므로 布의 最適合한 性能을 찾는 것은 意義가 있는 것으로 생각된다.

衣服의 着用感에 만족을 주는 材料의 性能에 關한 調査, 研究는 主로 懸(handle)에 對한 官能検査에 의한 研究¹⁾를 基本으로 하여 handle의 評測에 關한 研究^{2~7)}, handle에 關한 官能量과 物理量과의 關係^{8~11)} 등 handle의 評價를 主로 하는 研究와 더불어 布의 伸張特性에 關한 研究^{12~14)}, 剪斷變形에 關한 研究^{15~19)}, 扭曲特性에 關한 研究^{20~23)}, bending에 關한 研究^{24~29)}, 등이 있다.

最近에 와서는 日本의 Kawabata에 의해 考案된 KES-F試驗機에 의해서 이를 物性值를 綜合的으로 計測할 수 있게 됨에 따라 그 研究는 더욱더 活潑히 進行되고 있다. KES-F試驗機를 使用하여 研究된 報文^{27~30)}들은 이를 物性值를 綜合하여 多變量解析이나 重回歸分析을 通過 織物의 handle에 關한 解析을 目的으로 하고 있다.

이와같은 方法으로 解析되어지는 경우에 있어서는 全體를 포함적으로 解析하는데는 量要한 意味를 가지지만, 하나 하나의 原因分析을 행하는데는 不充分하다고 생각되어 진다. 그러므로 本研究에서는 KES-F試驗機를 使用하여 wool과 polyester의 混紡率이 20% 씩 差異를 가진 織物의 物性值을 測定하여 混紡率의 差에 따른 物性變化量을 調査, 報告하고자 한다.

II. 實 驗

1. 試 料

實驗에 使用한 試料는 wool 100%에서 polyester 100%까지의 各混紡率이 20%씩 다른 6種의 糸로서 不織과 織織으로 製織된 混紡織物(日本山吸品)을 구입하여 使用하였으며 그 特性은 Table 1.과 같다.

2. 實驗方法

混紡率이 20%씩 다른 品, 織織物은 20×20 cm, 20×3.5 cm의 크기로 各 20個씩 作成하고 이를 試料는 測定하기 하루전에 hopman press機로 oven steaming을 30초간 行한 後, 恒溫恒濕으로 conditioning 했다. Conditioning 後의 各 試料는 KES-F(4架)를 使用하여 16項目의 物性值을 測定하였다²⁰⁾.

2-1. 引張特性의 實驗

20×20 cm의 크기의 試料를 KES-FB 1試驗機에 걸어 最大荷重 500 g/cm 까지의 引張舉動을 X-Y recorder로 Fig. 1과 같은 graph를 그려 그 graph로부터 다음의 特性을 算出했다.

LT: Linearity(unit; non)

WT: Tensile energy per unit area(unit; g·cm/cm²)

RT: Resilience(unit; %)

2-2. 韻韻 特性

20×20 cm의 크기의 試料를 以織하여 KES-FB 2試




Fig. 1. Tensile property.




Fig. 2. Bending property.

驗機에 걸어 X-Y recorder로 굽힘擧動을 Fig. 2와 같은 graph로 그리고 X graph로부터 B 및 2HB를 얻는다.

B: Bending rigidity per unit length(unit; g·cm²/cm)

2 HB: Moment of hysteresis per unit length (unit; g·cm/cm)

고 graph로부터 다음 特性值를 얻는다.

G: Shear stiffness(unit; g/cm, degree)

2 HG: Hysteresis at shear angle $\phi=0.5$ degree (unit; g/cm)

2 HG 5: Hysteresis at $\phi=5$ degree(unit; g/cm)

단, G=Shear force per unit length/shear angle

2-4. 圧縮 特性

2-3. 剪斷 特性

試料의 크기는 引張特性測定時와 같이 하여 KES-FB 1 試驗機에 걸어 Fig. 3(a)와 같은 方法으로 緯系方向으로 剪斷變形을 주어 Fig. 3(b)와 같은 graph를 그리

試料의 크기는 굽힘特性 测定時와 같이 하여 KES-FB 3 試驗機에 걸어 Fig. 4와 같은 graph를 그리고 이 graph로부터 다음의 特性值를 계산한다.

LC: Linearity(unit; non)




Fig. 3. Shearing property.




Fig. 4. Compressional property.

WC: Energy required for compression(unit; g·cm/cm²)

RC: Resilience(unit; %)

2-5. 表面特性

試料은 20×3.5 cm의 크기로 切断하여 경위사 方向으로 KES-FB 4試驗機에 걸어 X-Y recorder로 表面特性을 graph로 그리고 graph로부터 다음 값을 계산한다.

MIU; Mean value of the coefficient of friction
(unit; non)

MMD; Mean deviation of coefficient of friction
(unit; non)

SMD; Mean deviation of surface roughness(unit; micron)

2-6. 두께 및 重量特性

T: Thickness at pressure 0.5 g/cm²(unit; mm)

W: Weight per unit area(unit; mg/cm²)

III. 實驗結果 및 考察

3-1. 引張特性值

Table 2는 wool/polyester의 各 混紡率에 따른 平織物과 絞織物의 引張特性值을 나타낸 다음, 이를 特性值가 混紡率에 따라 어떤 相關關係를 나타내는가를 알기 위해 相關係數를 計算하고 有意性 機定을 한 것이다. Table 2에서 보여지는 바와 같이 LT의 값은 polyester의 混紡率이 높아지더라도 그 값에는 아무런 相關關係가 나타나지 않으나 WT나 RT의 값은 polyester混紡率의 增加와 負의 相關關係를 나타내고 있다. 이것은 500 g/cm의 荷重에서는 polyester의 WT나 RT의 값이 wool보다 못하기 때문인 것으로 解析되어지는 것이다. 또한 人間이 어떤 動作用을 할 때, 손이 나는 피부의 伸度는 상당히 큰 값은 나타낸다.

그러므로 人間이 活用하는 衣服은 사람의 피부가 눈

Table 2. The Results of Tensile properties

Blend ratio(%) (wool/polyester)	Plain			Twill		
	LT	WT	RT	LT	WT	RT
100/ 0	0.724	8.73	67.7	0.725	11.33	67.3
80/ 20	0.708	8.41	68.0	0.743	9.49	67.6
60/ 40	0.684	8.10	67.3	0.706	8.13	66.5
40/ 60	0.714	7.16	65.2	0.707	8.34	56.8
20/ 80	0.715	6.98	62.0	0.729	7.42	52.4
0/100	0.760	6.84	60.3	0.731	7.60	57.8
Correlation coefficient	0.504	-0.9690**	-0.9404**	-0.0759	-0.8948**	-0.8679**

** Significant at 1% level.

Table 3. The Results of Tensile energy & elongation

Properties Blend ratio(%) (wool/polyester)	Tensile energy		Tensile elongation (%)			
	Plain	Twill	Plain		Twill	
			50 g/cm	500 g/cm	50 g/cm	500 g/cm
100/ 0	8.73	11.33	1.5	4.6	2.2	6.2
80/ 20	8.41	9.49	1.5	4.6	1.6	4.8
60/ 40	8.10	8.13	1.6	4.5	1.6	4.5
40/ 60	7.16	8.34	1.4	4.0	1.6	4.6
20/ 80	6.98	7.42	1.2	3.8	1.4	4.1
0/100	6.84	7.60	1.0	3.5	1.3	4.0
Correlation coefficient	-0.9696**	-0.8948**	-0.8549**	-0.9602**	-0.8723**	0.8741**

** Significant at 1% level.

어나는 만큼의 伸張에 應應되지 못하면 着用感이 좋지 못하게 된다. Table 3은 polyester混紡率에 따른 tensile energy 와 織物의 伸度를 나타낸 것이다. Polyester混紡率이 增加함에 따라 平織, 縞織 모두 tensile energy 및 伸度는 減少하고 있으며 따라서 着用性能이 나쁘게 될을 알 수 있다. 한편 이 變化는 引張荷重 50 g/cm 보다 500 g/cm에서는 훨씬 큰 變化를 보이고 있다.

即 wool의 混紡比가 增加함에 따라 衣服의 着用狀態에서 活動이 難함을 알 수 있다.

3-2. 굽힘特性值

Table 4는 wool/polyester의 各混紡率에 따른 平織과 縞織의 굽힘特性值를 나타낸 다음, 相關關係를 調査한 것이다.

Table 4에서 보여지는 바와 같이 주綫에서는 B 및 2 HB가 공히 polyester의混紡率이 增加함에 따라 增

Table 4. The Results of Bending properties

Blend ratio(%) (wool/ polyes- ter)	Plain		Twill	
	B	2 HB	B	2 HB
100/ 0	6.61×10^{-2}	2.00×10^{-2}	14.2×10^{-2}	4.11×10^{-2}
80/ 20	6.49	2.15	14.6	4.37
60/ 40	8.42	2.92	13.7	4.23
40/ 60	7.99	3.85	15.0	8.05
20/ 80	8.14	4.89	14.5	7.11
0/100	8.56	4.61	14.5	8.03
Correlation coefficient	0.837**	0.960**	0.173	0.8649**

** Significant at 1% level.

가하는 陽의 相關關係를 나타내고 있다. 이것은 polyester가 wool 보다 굽힘剛性(B)이 크시 굽힘이 어렵고 2 HB即 굽힘회복성도 좋지 못하다는 것을 意味하

Table 5. The Results of Shearing properties

Blend ratio(%) (wool/polyester)	Plain			Twill		
	G	2 HG	2 HG5	G	2 HG	2 HG5
100/ 0	1.37	0.79	3.60	1.39	0.94	4.00
80/ 20	1.08	0.66	3.05	1.31	1.01	4.17
60/ 40	1.21	0.78	4.09	1.19	1.02	3.71
40/ 60	1.34	0.97	4.08	1.29	1.16	4.15
20/ 80	1.13	0.80	4.07	1.15	1.33	4.49
0/100	1.34	1.20	5.46	1.37	2.26	5.99
Correlation coefficient		0.746*	0.8286**		0.829**	0.7484*

* Significant at 5% level

** Significant at 1% level.

Table 6. The Results of Compressional properties

Blend ratio(%) (wool/polyester)	Plain			Twill		
	LC	WC	RC	LC	WC	RC
100/ 0	0.160	0.100	60.3	0.175	0.126	58.3
80/ 20	0.153	0.093	60.4	0.171	0.126	58.2
60/ 40	0.164	0.099	58.8	0.172	0.130	57.6
40/ 60	0.165	0.101	54.8	0.193	0.160	55.1
20/ 80	0.165	0.101	56.6	0.172	0.133	56.7
0/100	0.165	0.101	52.7	0.177	0.134	55.7
Correlation coefficient			-0.905**	0.1285	0.248	-0.8034**

** Significant at 1% level.

는 것이라고 생각되며 織物組織上 縫縫에서는 B의 相關係係가 나타나지 않는 것은 交錯點 사이의 糸의 自由端의 길이가 糸의 成分보다 굽힘 강성에 더 큰 影響을 미치기 때문에 縫縫의 自由端의 길이가 平縫보다 길므로서 생기는 현상이라고 생각된다.

3-3. 剪斷特性值

Table 5는剪斷特性值의結果와 그相關關係를 調査한 것이다.

Table 5에서 平縫이나 縫縫에서 polyester의 混紡率이增加함에 따라 G는 아무런 相關係係가 없으나 2 HG와 2 HG5는陽의 相關係係를 나타내고 있다. 이것은 polyester의 混紡率이增加함에 따라 경, 위사問의 磨擦力이增加하여 剪斷時의 energy가 糸間의 磨擦力에 많이消費되기 때문에剪斷一回復 hysteresis의 幅의 差가 크게 나타난다고 생각된다.

3-4. 壓縮特性值

Table 6은 壓縮特性值의結果와 그相關關係를 나타

낸 것이다. Table 6에서 볼 수 있는 바와같이 平縫이나 縫縫에서 공히 RC만이 負의 相關係係를 나타내고 있다. 이것은 polyester가 wool보다 壓縮回復率이 적다는 것을 意味하는 것이라고 생각된다.

3-5. 表面特性值

Table 7은 表面特性值의結果와 그相關關係를 調査한 것이다. Table 7에서 polyester의 混紡率이增加함에 따라 MIU, MMD, SMD의 값이多少增加하는倾向은 보여지나 平縫에서의 SMD, 縫縫에서의 MIU의 값을除外하고는有意性이 없는 것으로 나타나고 있다. 여기서 또, wool과 polyester가混紡되어 있을 때는表面特性에 큰變化가 없으나 polyester가 100%일 때는 현저히 큰값을 나타내는 것을 볼 수 있는데 이것은 polyester에 wool의混紡이特性에 중요한影響을 미친다고 할 수 있다.

以上과 같이 各 物性值와 混紡率과의 相關關係를 分析할 수 있다.

Table 7. The Results of Surface properties

Blend ratio(%) (wool/polyester)	Plain			Twill		
	MIU	MMD	SMD	MIU	MMD	SMD
100/ 0	0.171	3.21×10^{-2}	6.84	0.165	1.47×10^{-2}	2.66
80/ 20	0.170	3.19	7.13	0.163	1.46	2.71
60/ 40	0.165	2.90	7.20	0.166	1.44	2.75
40/ 60	0.167	3.10	6.98	0.167	1.40	2.65
20/ 80	0.173	3.33	7.54	0.177	1.40	2.75
0/100	0.194	3.45	8.00	0.188	1.52	2.80
Correlation coefficient	0.569	0.513	0.859**	0.845**	0.034	0.63

** Significant at 1% level.

Table 8. The Results of Mechanical properties related with the Deformation behavior of Woven fabrics

Mechanical properties Blend ratio(%) (wool/polyester)	B/W	2 HB/W	2 HB/B	2 HG/G	MMD/ SMD	WC/W	$\sqrt{B/W}$	$\sqrt{2 HB/W}$	
Plain	100/ 0	4.15×10^{-3}	1.25×10^{-3}	3.02×10^{-1}	5.76×10^{-3}	4.69×10^{-3}	6.30×10^{-3}	11.80×10^{-2}	3.53×10^{-2}
	80/ 20	4.26	1.41	3.31	6.11	4.47	6.10	12.27	3.75
	60/ 40	4.67	1.62	3.46	6.44	4.03	5.50	11.30	4.02
	40/ 60	5.02	2.42	4.81	7.23	4.44	6.40	12.57	4.91
	20/ 80	5.15	3.09	6.00	7.07	4.42	6.40	17.73	5.55
	0/100	5.28	2.89	5.38	9.10	4.31	6.10	12.63	5.37
Correlation coefficient	0.979**	0.948**	0.918**	0.914**	-0.406	0.205	0.647	0.955**	
Twill	100/ 0	5.56×10^{-3}	1.61×10^{-3}	2.89×10^{-1}	6.76×10^{-3}	5.53×10^{-3}	4.90×10^{-3}	2.05×10^{-2}	4.01×10^{-2}
	80/ 20	5.72	1.71	2.99	7.70	5.39	4.90	2.06	4.13
	60/ 40	5.41	1.67	3.08	8.57	5.24	5.10	2.04	4.08
	40/ 60	5.92	3.18	5.36	8.99	5.28	6.30	2.10	5.63
	20/ 80	5.87	2.87	4.90	11.56	5.09	5.40	2.13	5.35
	0/100	5.77	3.19	5.53	16.49	5.43	5.30	2.09	5.64
Correlation coefficient	0.558	0.875**	0.896**	0.957**	-0.459	0.480	0.731*	0.881**	

* Significant at 5% level.

** Significant at 1% level.

3-6. 衣服着用時 形態 및 變形舉動

織物이 衣服으로 着用되어지는 경우에 着用時の 形態나 變形舉動에 關係되는 값은 이들 物性値를 組合시켜 解析할 수 있으므로 이들도 考察할 필요가 있다고 생각된다. 이들 物性値의 組合値가 가지는 意味는 다음과 같다.

B/W; 自重으로 布가 아래로 드리워질 때의 形態에 關係하여 값이 치우면 깊이 드러워지고 衣服이 된 후 외판이 좋지 않다.

2 HB/W; 自重으로 布가 아래로 드리워질 때의 形狀의 不確定에 關係하여 큰 값을 나타내면 形態가 不確定하고 動作效을 布의 움직임에 있어서 liveliness 가不足하다.

2 HB/B, 2 HG/G; 큰 값을 가지면 着用에 의한 형무너짐이나 주름이 생기기 쉽다. 適當한 값을 가진 것 이 形態保持性이 우수하고 바느질이 쉽다.

MMD/SMD; 작은 값을 가지면 表面의 touch가 배관에 끌리고, 피부의 속감의 좋고 나쁨에 關係한다.

WC/W; 큰 값을 가지면 섬유의 충실판에 比해 시壓

縮이 부드럽다.

WC/T ; 큰 값을 가지면 壓縮이 부드럽다.

W/T ; 경보기 比重으로 작은 값을 가지면 공기의 含量이 크다.

$\sqrt{B/W}$; 布의 自重에 의하여 아래로 드리워지는데關係하는 量으로 큰 값을 가지면 금힘이 어렵고 drape係數가 커진다.

$\sqrt{2HB/W}$; 布의 自重에 의해 아래로 드리워짐에 있어서 꼭률 hysteresis 効果때문에 아래로 드리워지는形狀의 形態不定에 關係하는 量으로 큰 값을 가지면 drape 形狀이 定해진 liveliness 에 미치지 못한다.

Table 8은 特性値를 組合한 것이다. 이들 特性値도 polyester 混紡率의 增加에 따른 相關關係를 調査하였다.

Table 8에서 보여지는 바와같이 polyester 混紡率이 增加함에 따라 平線, 綾織 모두 $2HB/B$, $2HG/G$ 의 값이 增加함을 볼 수 있으며 이것은 bending hysteresis 와 shearing hysteresis의 값이 커지므로 衣服着用時に 형무너짐과 구김이 發生하기 쉽다는 것을 意味한다. 即 衣服着用時に 일어나는 여러가지 變形에 對한 原來狀態로의 回復은 wool의 比가 增加할 수록 良好한 結果를 보인다는 것을 말해준다. 또 한편 $2HB/B$, $2HG/G$ 의 變化를 보면 wool 60% / polyester 40%까지는 그 變化의 幅이 적지만 wool 40% / polyester 60%에서는 이 값이 크게 燥하므로 衣服着用性能中 衣服의 形態保持性은 polyester의 混紡比가 60%를 넘으면 급격히 나빠진다는 것을 알 수 있다.

布의 drape 性과 衣服을 着用해서 活動할 때 얼마나 편함을 느낄 수 있느냐 하는 것은 B/W , $2HB/W$ 및 $\sqrt{2HB/W}$ 의 값으로 比較할 수 있는데 polyester의 混紡率이 增加함에 따라 이 값들이 크게 됨을 볼 수 있다. 이것은 polyester의 比가 增加함에 따라 布의 drape 形狀이 定해지지 않고 着用性能이 不良하게 된다는 것을 나타낸다. 여기서도 polyester의 比가 40%까지는 값의 變化가 적지만 60%가 넘으면 이 값들이 크게 增加하므로 着用性能面에서 크게 不良해짐을 알 수 있다.

N. 結論

Wool과 polyester의 混紡率에 따른 織物의 物性變化를 調査하기 위하여 混紡率의 差를 20%씩 하여 만든 6種의 試料로써 16項目의 物性을 調査, 分析하고 考察한結果, polyester의 混紡率이 增加함에 따라 다음

과 같은 結論을 얻었다.

1. 引張特性値인 WT, RT의 값은 감소한다.
2. Tensile energy 및 伸度는 감소한다.
3. 금힘特性値인 B, $2HB$ 는 증가한다.
4. 剪斷特性値인 $2HG$, $2HG5$ 는 증가한다.
5. 壓縮特性値인 RC는 감소한다.
6. 衣服着用時 形무너짐과 구김이 發生하기 쉽고 着用性能이 不良하게 된다. 특히 polyester의 混紡比가 60%를 넘으면 현저히 나쁘게 된다.

參考文獻

- 1) Binns, H., Comparison Between The Judgements of Individuals Skilled in The Textile Trade and Natural Judgements of Untrained Adults and Children, *J. Text. Inst.*, 17, 615, (1926)
- 2) 松尾達樹, 風合いに 關する 研究(I), 纖維機械學會誌, 23, 134, (1970)
- 3) 松尾達樹, 風合いに 關する 研究(II), 纖維機械學會誌, 21, 58, (1971)
- 4) Ibid, (III), 126, (1971)
- 5) 川端季雄外 2人, 薄手布의 風合いを 評價するための 力學特性 測定に 關する 研究, 纖維機械學會誌 37, 49, (1984)
- 6) 丹羽雅子, 計測による 風合い判斷 纖維機械學會誌 28, 503, (1975)
- 7) 川端季雄, 風合い計量の ための, 布의 力學特性的 キヤラクタリゼーション, および その 計測システムについて, 纖維機械學會誌, 26, 722, (1973)
- 8) 小林茂雄, 織物의 觸感官能量と 物理量との 關係, 纖維製品消費科學誌, 6, 67, (1965)
- 9) 風間 健外 2人, 布의 主觀的 表現에 關する 研究, 纖維製品消費科學誌, 8, 125, (1967)
- 10) 大村 寧, 織物의 ハンドリング에 關する 研究, 纖維製品消費科學誌, 9, 2, (1968)
- 11) 小林茂雄, 風合い의 表現에 關する 情報理論的 手法適用의 檢討, 纖維機械學會誌, 26, 1, (1973)
- 12) 白星侃, 織物의 初期伸張特性에 關する 研究, 纖維學會誌, 19, 171, (1963)
- 13) J. Skelton 外 1人, The Tensile Behavior of Woven Fabrics at Low and High Strain rates, *Text. R. J.*, 41, 187, (1971)
- 14) 渡邊明, 織物의 引張特性と 織物中の 糸의 變形,

- 織維學會誌, 37, 71, (1981)
- 15) P. Grosberg 外 2人, The Mechanical Properties of Woven Fabrics, *Text. R. J.*, 38, 1085, (1968)
- 16) 丹羽雅子外 2人, 平織物のせん断變形特性に關する研究, 織維學會誌, 23, 507, (1970)
- 17) 平山順之, 織物の剪断 しわについて, 織維製品消費科學誌, 13, 471, (1972)
- 18) 丹羽雅る外 2人, 緑返しせん断變形によつて生じる織物の力學的性質の變化, 織維機械學會誌, 34, 42, (1981)
- 19) M.F. Culpin, The Shearing of Fabrics, *J. Text. Inst.*, 70, 81, (1979)
- 20) 前島良外 2人, 織維集合體の壓縮挙動とその回復に關する研究, 織維學會誌, 19, 6, (1963)
- 21) 川端季雄外 2人, 織物の壓縮變形特性に關する研究, 織維機械學會誌, 31, 74, (1978)
- 22) Ibid, 88.
- 23) G.A.V. Leaf 外 1人, The Compression of Yarns, *J. Text. Inst.*, 72, 176, (1931)
- 24) J.D. Owen, The Bending Behavior of Plain-Weave Fabrics Woven From Spun Yarns, *J. Text. Inst.*, 59, 313, (1968)
- 25) H.M. Elder 外 2人, The Bending Behavior of Plain Weave Fabrics at Medium Curvatures, *J. Text. Inst.*, 65, 519, (1974)
- 26) 中山晃外 1人, 布の曲げ剛さ評價に關する研究, 織維學會誌, 114, 40, (1984)
- 27) 川端季雄, 風合い計量と規格化の研究, 織維機械學會誌, 28, 27, (1973)
- 28) 川端季雄, 風合い評價の標準化と解析, 織維機械學會誌, 35, 42 (1982)
- 29) 金承辰外 1人, 織物의 手感과 力學的 性質과의 相關性 研究, 韓國織維工學會誌, 20, 11, (1983)
- 30) 金德利外 1人, 織物의 力學的 性質과 Handle에 關한 研究, 韓國衣服學會誌, 8, 161, (1984)