
資料



日本工業規格 (JIS)

레디 - 믹스트 콘크리트

JIS A 5308- 1985

1. 適用範圍

이規格은 주문자가 지정한 納品地點까지 운반되는 레디믹스트콘크리트⁽¹⁾에 대하여 규정한다.

注(1) 운반후의 타설 및 양생에 대해서는 規定하지 않는다.

備考 이規格 가운데 { }로 표시된 單位 및 數値는 國際單位系(SI)에 의한 것으로 參考로併記한 것이다.

2. 材 料

2-1. 시멘트 : 시멘트는 다음의 어느것이든지適合한 것을 사용한다.

JIS R 5210(포틀랜드 시멘트)

JIS R 5211(高爐시멘트)

JIS R 5212(시리카 시멘트)

JIS R 5213(플라이애쉬 시멘트)

2-2. 骨材 : 骨材는 附屬書 1에適合한 것을 사용한다.

2-3. 물 : 물은 기름, 酸 塩類, 有機物 등 콘크리트 및 鋼材에 영향을 주는 物質을 有害含量 만큼 포함하고 있지않아야 한다.

2-4. 混和材料

(1) 混和材料는 콘크리트 및 鋼材에 해로운 영

향을 주지 않는 것이어야 한다.

플라이애쉬, 팽창재, 化學混和劑 및 방수제를 사용한 경우에 다음의 規格에適合한 것을 사용한다.

JIS A 6201(플라이 애쉬)

JIS A 6202(콘크리트용 팽창재)

JIS A 6204(콘크리트용 化學混和劑)

JIS A 6205(鐵筋콘크리트용 防水劑)

(2) 混和材料는 購入者の 承認을 得하여야 한다.

3. 種類 및 呼稱

3-1. 種 類

3-1-1 種類의 區分 레디 - 믹스트 콘크리트는 標準品 및 特注品으로 區分한다.

3-1-2 標準品

(1) 標準品은 表 1, 表 2 및 表 3에 表示한 ○ 표를 한 것으로 그의 空氣量은 普通 콘크리트의 경우 4.0%, 輕量콘크리트의 경우 5.0%이다.

또, 寒冷地의 경우는 普通콘크리트는 4.5%, 輕量콘크리트는 5.5%이다.

(2) 購入者は 表 1, 表 2 및 表 3에 表示한 呼稱強度와 슬럼프의 組合을 指定한다.

表 1. 보통콘크리트, 조골재의 최대치수 20mm 또는 25mm인 경우

호칭 강도 슬럼프cm	135	150	160	180	195	210	225	240	255	270	300	350	400
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
18, 19, 20, 21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●

表 2. 普通콘크리트, 조골재의 최대치수 40mm인 경우

호칭 강도 슬럼프cm	135	150	160	180	195	210	225, 240	270	300	휩 45
2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
5	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
8	●	●	○	○	○	○	○	○	○	—
12	●	●	○	○	○	○	○	○	○	—
15	○	○	○	○	○	○	○	●	●	—
18	○	○	○	○	○	○	○	●	●	—

表 3. 輕量콘크리트, 조골재의 최대치수 15mm 또는 20mm인 경우

호칭 강도 슬럼프cm	135	150	160	180	195	210	225	240	255	270	300
5	●	●	●	○	●	●	●	○	●	○	○
8	●	●	○	○	●	●	●	○	●	○	○
12, 15	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18, 19, 20, 21, 22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●

(3) 購入者는 다음사항을 生產者와 協議하여 指定한다.

(a) 시멘트의 種類

(b) 骨材의 種類

(c) 粗骨材의 最大치수

(d) 輕量콘크리트의 경우는 콘크리트의 單位 容積重量 또는 必要한 한도

(e) 콘크리트의 最高 또는 最低溫度

3-1-3 特注品

(1) 特注品은 表 1, 表 2 및 表 3에 表示한 ○ 표 및 ●表의 것으로 한다.

(2) 購入者는 表 1, 表 2 및 表 3에 表示한 호 칭강도와 슬럼프를 조합하여 指定한다.

(3) 購入者는 다음의 事項을 生產者와 協議하여 指定한다.

(a) 시멘트의 種類

(b) 骨材의 種類

(c) 粗骨材의 最大치수

(d) 호칭강도를 保證하는 材齡

(e) 混和材料의 種類

(f) 空氣量

(g) 輕量콘크리트의 경우는 콘크리트의 單位 容積重量

(h) 콘크리트의 最高 또는 最低의 温度

(i) 기타 必要한 事項

3-2 呼稱方法

3-2-1 레디-믹스트콘크리트의 호칭방법에 이용한 記號는 使用材料의 區分에 따라 다음에 의한다.

(1) 시멘트의 種類에 의한 區分

(記號)

普通포틀랜드시멘트

N

早強포틀랜드시멘트

H

超早強포틀랜드시멘트

UH

中庸熟포틀랜드시멘트

M

耐硫酸鹽포틀랜드시멘트

SR

高爐시멘트A種

BA

高爐시멘트B種

BB

高爐시멘트C種

BC

시리카시멘트A種

SA

시리카시멘트B種

SB

시리카시멘트C種

SC

플라이애쉬시멘트A種

FA

플라이애쉬시멘트B種

FB

플라이애쉬시멘트C種

FC

(2) 骨材의 種類에 의한 區分

	조 골재	세 골재	記號
普通콘크리트	자갈, 碎石 또는 高爐스ラ그 조 골재	모래, 바순모래 또는 高爐스라그 세 골재	普通
輕量콘크리트	人工輕量 조 골재	모래, 바순모래 또는 高爐스라그 세 골재	輕量 1種
	人工輕量 조 골재	人工輕量 세골재 또는 人工輕量 세골재에 일부 모래, 바순 모래 또는 高爐스라그 세골재를 混入한것	輕量 2種

(3) 粗 골재의 最大치수에 의한 區分

(記號)

最大치수 40mm 40

最大치수 25mm 25


最大치수 20mm 20

最大치수 15mm 15

3-2-2 호칭방법의 예 레디믹스트콘크리트의 호칭방법은 다음의 예에 의한다.

例 : (標) 普 通 210 8 20 N

(特) 輕量 2種 270 21 15 H



4. 品 質

레디믹스트콘크리트의品質은 주문자가指定한納品地點에서 다음의 조건을 만족시켜야 한다.

(1) 強度 : 콘크리트의 強度는 8.2에 規定한 強度試驗⁽²⁾을 행한 경우 다음의 規定을 滿足한 것이어야 한다.

(a) 1回의 試驗結果는 購入者가指定한 호칭 강도값의 85%이상이어야 한다.

(b) 3回試驗結果의 平均值는 購入者가指定한 호칭 강도값⁽³⁾以上이어야 한다.

注(2) 強度試驗에 있어서 供試體의 재령은 標準品의 경우 28日, 特注品의 경우 購入者가指定한 日數로 한다.

(3) $\text{kgf/cm}^2 \{\text{N}/\text{cm}^2\}$ 으로 表示한 수치이다.

(2) 슬럼프 : 슬럼프는 購入者가指定한 값에 대하여 表 4의範圍를 초과하여서는 안된다.

表 4. 슬럼프의 許容差

單位 : cm

슬 럼 프	슬럼프의 허용차
2.5	±1
5 및 6.5	±1.5
8以上 18以下	±2.5
19以上	±1.5

(3) 空氣量 : 空氣量은 購入者가指定한 값에 대하여 表 5의範圍를 초과하여서는 안된다.

表 5. 空氣量의 許容差

콘크리트의 종류	공기량의 허용차 %
보통콘크리트	指定한 값의 ±1
경량콘크리트	指定한 값의 ±1.5

5. 容 積

레디믹스트콘크리트의 容積은 주문자가 지정한 地點에서 納品書에 기재한 容積을 下回하여서는 안된다.

6. 配 合

6-1. 標準品의 콘크리트配合은 4에 표시한

品質을 만족하고 또 9에 표시한 檢查에 合格할 수 있도록 生產者가 定한다.

6-2. 特注品의 콘크리트配合은 購入者와 協議하여 4에 표시한品質을 만족하고, 동시에 9에 표시한 檢查에 合格할 수 있도록 生產者가 定한다.

6-3. 生產者는 레디믹스트콘크리트의 운반에 앞서 제조에 사용되는 재료 및 配合을 購入者에게 알려주어야 한다.

6-4. 生產者는 購入者의 要求가 있으면 配合設計의 基礎가 되는 資料를 提示하여야 한다.

7. 製 造

7-1. 製造設備

7-1-1. 材料貯藏設備 : 材料貯藏設備는 다음과 같다.

(1) 시멘트의 저장설비는 種類別로 區分하여 시멘트의 風化를 防止할 수 있는 것이어야 한다.

(2) 骨材의 貯藏設備 및 貯藏設備에서 배치플랜트까지의 運搬設備는 均等한 骨材를 供給할 수 있는 것이어야 한다.

骨材의 貯藏設備는 種類, 品種別로 각각의 칸을 가지고 크고작은 骨材가 분리되지 않도록 되어 있어야 한다.

바닥은 콘크리트 등으로 하고 排水施設을 하여야 하며 해로운 물질이 혼입되지 않는 것이어야 한다.⁽⁴⁾

또 콘크리트의 最大出荷量의 1日分以上에 상당하는 骨材를 貯藏할 수 있는 것이어야 한다.

注(4) 人工輕量骨材를 사용하는 경우는 骨材에 살수 설비를 갖추어 둘 필요가 있다.

(3) 混和材料의 貯藏設備는 種類, 品種別로 區分하여 混和材料의 品質變化가 생기지 않도록 되어 있어야 한다.

7-1-2 배치플랜트 : 배치플랜트는 다음과 같은 것으로 한다.

(1) 플랜트는 原則으로 各材料를 위해서 별도의 貯藏瓶을 갖추어야 한다.

(2) 計量器는 7-2에 规定한 誤差로서 各材料를 計量할 수 있는 정밀도의 것이어야 한다.

또 計量한 값을 上記의 정밀도로 나타낼 수 있는 指示計를 구비하고 있어야 한다.

(3) 모든 指示計는 操作員이 볼 수 있는 곳에 위치하고, 計量器는 操作員이 容易하게 조작할 수 있어야 한다.

(4) 計量器는 서로 다른 配合의 콘크리트의 각材料를 연속적으로 計量할 수 있는 것이어야 한다.

(5) 計量器에는 세골재의 表面數量에 의하여 計量值의 補正을 용이하게 할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.

7-1-3. 믹서: 믹서는 다음과 같은 것이다.

(1) 믹서는 固定 믹서로 한다.

(2) 믹서는 所定 슬럼프의 콘크리트를 7-3-2에 의하여 规定한 容量으로 혼합하였을 때 各材料를 충분히 혼합시켜 均一한 狀態에서排出할 수 있는 것이어야 한다.⁽⁵⁾

注(5) 믹서는 所定 容量을 所定時間에 혼합하여 JIS A 1119(믹서로 비빈 콘크리트 중의 모르타르差 및 굵은 골재량의 差의 試驗方法)에 의하여 試驗한 값이 下記의 값以下이면 콘크리트를 均等하게 혼합시킬 수 있는 성능을 가졌다고 볼 수 있다.

콘크리트 중의 모르타르의 單位容積重量差...0.8%
콘크리트 중의 單位 조 골재량의 差 5%

7-1-4 運搬車: 運搬車는 다음과 같은 것이다.

(1) 레디믹스트콘크리트의 運搬에는 다음의 性能을 가진 트럭에 지메이터를 사용한다.

運搬車는 혼합한 콘크리트를 충분히 균일하게 유지하고 材料分離를 일으키지 않도록 容易하고 完全하게排出할 수 있는 것이어야 한다.

運搬車는 적재한 부분의 $\frac{1}{4}$ 과 $\frac{3}{4}$ 에서 各各試料를 採取⁽⁶⁾하여 슬럼프試驗을 행할 경우 兩者的의 슬럼프의 差가 3cm以内가 되는 것이어야 한다.

注(6) 이 경우는 배출되는 콘크리트 흐름의 개개 부분의 全斷面을 끊어지도록 시료를 採取한다.

(2) 덤프트럭은 덤프트럭으로 運搬하는 契約

을 한 경우에 한하여 사용하는 것이어야 한다.

덤프트럭의 적재함은 평활하고 防水的인 것으로 하고 必要에 따라 바람, 비에 대한 保護를 위하여 방수덮개를 가져야 한다.

7-2. 材料의 計量

7-2-1 시멘트, 骨材, 물 및 混合材料는 각각의 計量器에 의하여 計量한다.

7-2-2 시멘트의 計量은 무게로 계량하고 그 計量誤差는 1回計量分量의 1%以内이어야 한다.

7-2-3 骨材의 計量은 무게로 계량하고 그 計量誤差는 1回計量分量의 3%以内이어야 한다.

7-2-4 물의 計量은 무게나 부피로 계량하고 그 計量誤差는 1回計量分量의 1%以内이어야 한다.

7-2-5 混合材의 計量은 무게로 計量하고 그 計量誤差는 1回計量分量의 2%以内이어야 한다.

만약 購入者の 許可를 얻는다면 포대수로 계량해도 좋다. 다만 1포대 미만의 경우에는 반드시 무게로 계량하여야 한다.

7-2-6 混合劑는 溶液을 使用하는 것으로 하고 무게 또는 부피로 計量하며 그 計量誤差는 1回計量分量의 3%以内이어야 한다.

7-3. 混 合

7-3-1 레디믹스트콘크리트는 7-1-3에 规定한 믹서에 의하여 工場內에서 均一하게 混合한 것으로 한다.

7-3-2 콘크리트의 混合量 및 混合時間은 JIS A 1119에 规定한 試驗을 하여決定하는 것으로 한다.⁽⁵⁾

7-4 運 搬

7-4-1 레디믹스트콘크리트의 運搬은 7-1-4에 规定한 運搬車에 의한다.

7-4-2 콘크리트는 혼합을 시작하여 1.5時間以内에 주문자가 지정한 곳에 運搬하여야

한다.

다만 購入者와 協議하여 運搬時間의 限度를 變更할 수 있다.

7-4-3 덤프트럭으로 콘크리트를 運搬한경우 運搬時間의 限度는 혼합을 시작하여 1시간 이내로 한다.

공사지점에서 배출할 때 表面에서 $\frac{1}{3}$ 과 $\frac{2}{3}$ 의 부분에서 각각 試料를 採取하여 슬럼프試驗을 하였을 경우 그 양쪽의 슬럼프差가 2cm以上이 되어서는 않된다.

7-5 品質管理

7-5-1 生產者は 4에서 規定하는 콘크리트의 品質을 保證하기 위하여 필요한 品質管理를 행하여야 한다.

7-5-2 生產者は 購入者の 要求가 있으면 品質管理試驗의 結果를 提示할 수 있도록 하여야 한다.

8. 試驗方法

8-1 試料採取方法 : 試料의 採取方法은 JIS A 1115(아직 굳지 않은 콘크리트의 試料採取方法)에 의한다.

8-2 強度試驗 壓縮強度試驗은 JIS A 1132(콘크리트의 強度試驗用 供試體 제작방법) 및 JIS A 1108(콘크리트의 壓縮強度試驗方法)에 의한다. 휨強度試驗은 JIS A 1132 및 JIS A 1106(콘크리트의 휨強度試驗方法)에 의한다. 供試體는 $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ⁽⁷⁾의 水中養生으로 한다.

注(7) 寒中콘크리트로 積算溫度方式을 使用하는 경우 供試體의 養生은 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 의 水中養生으로 한다.

8-3 슬럼프試驗 슬럼프試驗은 JIS A 1101(콘크리트의 슬럼프試驗方法)에 의한다.

8-4 空氣量試驗 空氣量의 試驗은 JIS A 1128(아직 굳지 않은 콘크리트의 空氣量의 壓力에 의한 試驗方法(空氣室壓力方法), JIS A 1118(아직 굳지 않은 콘크리트의 空氣量의 容積에 의한 試驗方法(容積方法) 또는 JIS A 1116(아직 굳지 않은 콘크리트의 單位容積重量 試驗方法 및 空氣量의 重量에 의한 試驗方法(重量方法)

의 어느하나에 따른다.

8-5 單位容積重量試驗 : 單位容積重量試驗은 JIS A 1116 의한다.

8-6 容積 : 레디믹스트콘크리트의 容積은 그의 1運搬車積載 全重量을 單位容積重量으로 나누어 구한다.

1 運搬車積載 全重量은 그 積載量에 使用된 全材料의 重量을 합하여 計算하거나 배출 前後의 運搬車 重量의 差로 計算한다.

슬럼프 10cm以上의 콘크리트에 있어서 運搬車의 容器, 적재홈퍼등으로 그의 容積을 정확히 求할 수 있을 때에는 이것을 사용하여 計算할 수 있다.

9. 檢查

9-1 檢查는 強度, 슬럼프 및 空氣量에 대하여 行하고 그 結果에 의하여 合否를 判定한다.

9-2 콘크리트의 強度는 當事者間에 協議하여 檢查로트의 크기를 정하고 8-2의 試驗을 行하여 4.(1)의 規定에 適合하면 合格으로 한다.

試驗回數는 原則으로 150m^3 에 대하여 1回로 한다. 1回의 試驗結果는任意의 1運搬車로부터 採取한 試料에서 만든 3個의 供試體 試驗值의 平均值로 表示한다.

9-3 3-1의 規定에 의하여 購入者が 指定한 事項에서 슬럼프시험 및 空氣量試驗은 必要에 따라 8-3 및 8-4 規定에 의하여 適宜行하여 4.(2) 및 4.(3)의 規定에 각기 적합하면은 合格으로 한다.

9-4 3-1-2(3) 및 3-1-3(3)에 規定된 事項에서 購入者が 指定한 事項은 當事者의 協議에 의하여 檢查한다.

10. 報告

10-1 生產者は 運搬할때마다 1運搬車單位로 納品書를 購入者에게 提出하여야 한다. 納品書의 標準樣式은 表 6으로 한다.

10-2 6-3의 規定에 의한 報告書의 標準樣式은 表 7에 의한다.

表 6. 레디믹스트콘크리트納品書

레디믹스트콘크리트納品書					
No. _____					
年 月 日					
貴下					
製造工場名 _____					
納 入 場 所					
運 搬 車 番 号					
納 品 時 刻			發	時 分	
			着	時 分	
納 品 容 積			m ³		累 計
호칭방법		標準品·特注品의 區分	骨材의 種類에 의한 區分	호칭强度	슬럼프
提定事項(8)					
備 考					
引受職員認印			出荷係認印		

B6 128×182

注(8) 호칭방법以外에 다른指定된事項을記入한다.

表 7. 레디믹스트콘크리트配合報告書

레디믹스트콘크리트配合報告書						No. _____	
貴下			年月日				
						製造工場名	
						配合計劃者名	
工事名稱							
所在地							
配品予定期							
本配合의適用期間							
콘크리트타설부위							
配合設計條件							
호칭방법	標準品·特性 品种의 区分	骨材의 種類에 의한 区分	호칭强度	슬럼프	粗骨材의 最大치수 에 의한 区分	시멘트의 種類 에 의한 区分	
指定事項(9)	單位容積重量	(kg/m ³) (t/m ³)		空氣量	%		
	콘크리트의 温度	最高·最低 ℃		混和材料의 種類			
	호칭강도를保證하는 骨材齒令	日					
使用材料(10)							
시멘트	製造会社名				比重		
細骨材	产地 또는 品 名	粗粒率		比重	絶乾		
					表乾		
粗骨材	产地 또는 品 名	實積率 또는 粗粒率		比重	絶乾		
					表乾		
混和劑	製品名	種類		細骨材의 塩分	%		
混和材	製品名	種類		量	種類		
配合表 (kg/m ³) (11)							
시멘트	量	細骨材	細骨材	粗骨材	粗骨材	混和劑	混和材
물·시멘트比	%	細骨材率		%			
備考							

B5 (182×257)

注(9) 호칭방법以外에 指定한 경우에 記入한다.

(10) 配合設計에 使用を 欲す를 記入한다.

(10) 骨材에 대하여 普通骨材의 경우는 表面乾燥飽水狀態의 重量으로, 輕量骨材의 경우는 絶對乾燥狀態의 重量으로 表示한다.