

Methacrylate 絹織物加工과 防皺度改善에 對한 研究

崔炳熙·李良厚

서울大學校 農科大學

Studies on Methacrylate Finish with Silk Fabrics and their Anticrease

Byong Hee Choe and Yang Hoo Lee

College of Agriculture, Seoul National University

Summary

These studies are carried out to improve silk availability for anticrease by using methacrylate monomer polymerization method with in silk fiber.

For this purpose, degree of anticrease, stiffness and shrinkage of various silk fabrics, included finish or not, after repeat of washings and polyester fabric was compared as standard.

The adopted samples are;

1. Polyester, Georgette, Woven density...90cm—85g/m
2. Silk, Twill, Degummed, Light, Woven density...90cm—90g/m
3. Silk, Twill, Degummed, Heavy, Woven density...90cm—200g/m
4. Silk, Statin, Degummed, Light, Woven density...90cm—90g/m

The reached results are as followings.

1. The results of improving on anticrease by the finished method were about ten per cent increase against their original samples.
2. The light density silks showed satisfactory improve for anticrease, but the heavy one remained as rather poor condition.
3. The results for degree of textile stiffness were investigated to make sure reserve their textile feeling and observed to be good condition upon the finish work.
4. Textile shrinkage after the repeat of soap wash was investigated on individual test sample and silk fabrics showed more shrinkage than polyester which it seemed to be tentering shrinkage during their general finishing processes.
5. The investigation showed that anticrease, stiffness and shrinkage of the sample textiles were more or less deteriorated regardless silk or polyester by the repeat of washings. These matters are considered that such results were obtained because of the fiber fatigue nature.
6. The report reached that silk textiles should be used by dry cleaning method after finish of any resin finish to reserve their improved anticrease nature.

認知한 筆者(1981)는 非樹脂加工處理로 wash and wear

加工結果를 發表한 일이 있었으나 이 處理는 防皺性改善에는 도움이 되지 못하였다 한편 防皺性改善研究

(1978)는 合成樹脂加工方法으로 改善目的은 達成하였으나 洗濯에 對한 堅牢度를 實驗한 일이 없어 安心을 못했던바 停年에 이 問題에 對하여 實驗하기로 決心하

I. 緒 言

絹織物은 普通 dry cleaning해 가며 着用하는 것이 通常이다. 그러나 dry cleaning으로 因한 不便性으로 因하여 그 使用을 끼리는 사람이 많다. 이러한 理由를

고 이 課題를 着手하기에 이르렀다.

II. 實驗材料 및 實驗方法

1. 實驗材料

絹織物을 洗濯하면서 變化되는 物性의 變化中에서 가장 收縮性과 防皺性 및 觸感性의 變化를 調査하기 為하여 對照區로서는 polyester-Georgette를 擇하였고 몇 가지 絹織物을 使用하여 一部는 市販物 그대로이고 一部는 Methacrylate monomer合成方法에 따라 防皺加工한 것을 用了는데 그 織物內容은 다음과 같다.

(1) Polyester, Georgette, Woven density(90cm~85 g/m)

(2) Silk, Twill, Degamed Light, Woven density(90cm~90g/m)

(3) Silk, Twill, Degumed, Heavy, Woven density(90cm~200g/m)

(4) Silk, Satin, Degumed, Light, Woven density(90cm~90g/m)

2. 樹脂加工方法

上記 실크들의 一部를 0.5% Methacrylate monomer 溶液中에 浸漬한 다음 加熱重合시킨 다음 乾燥, 다리미질을 하였으며 加工處理 안한 것과 物性變化를 調査하였다.

3. 物性變化調査

原布와 加工布들의 洗濯回數에 따른 收縮度, 防皺度, 刚軟度等의 變化를 測定하여 比較하고자 同一條件의 洗濯法 즉 0.5%의 中性洗劑(하이타이), 水溶比 1:50, 물의 溫度 50±1°C의 溫水에 20分間 浸漬시킨 후 같은 溫度의 溫水에서 10分間씩 2回 浸漬하는 方法으로 水洗하였다. 이때 使用된 물의 硬度는 5°dH이었다. 이것을 平平한 板 위에 펴 넣었는데 이때 試料의 上下에 吸收紙를 놓아 脱水 시킨 후 水平面上에서 自然乾燥法으로 乾燥시켰다. 以上의 方法으로 각 試料마다 1回에서 5回까지 각各 洗濯하고 原布와 加工布에 對한 다음 調査項目들의 測定에 着手했다.

① 收縮度：試料를 經 方向과 緯 方向으로 쉽게 区別할 수 있도록 하기 위하여 試驗布를 30×25cm로 각 試料마다 5枚씩 裁斷하고, 四方 2.5cm씩 들어가 經 方向이 25cm, 緯 方向이 20cm되도록 色絲로 表示하였다. 이것을 洗濯한 후 經 方向과 緯 方向에서 上, 中, 下 部位의 길이를 測定하고 方向性別로 각 10回 測定, 平均值을 取하여 다음과 같은 式에 의해 收縮率를 求하였다.

$$\text{收縮率}(\%) = \frac{l^o - l}{l^o} \times 100 \quad (\text{但 } l^o : \text{原길이}, \\ l : \text{乾燥後의 길이})$$

② 防皺度：原布와 加工布의 洗濯回數에 따른 防皺度를 測定하기 為하여 길이 4cm, 幅 1cm의 試驗片을 經 및 緯의 方向으로 각各 10枚씩 截斷하여 試驗片의 긴편을 直角으로 切半 접어, 이것을 平平한 유리板 사이에 끼 후 500g의 추로 5分間 눌러 놓아 두었다. 그 다음 水平 칠사(直徑 0.5mm) 위에 5分間 걸어둔 후 구김이 回復된 試驗片의 開角度를 測定하여 아래와 같은 式으로 防皺度를 算出하였다며, 經緯方向에서 각各 10回의 平均值를 求하였다.

$$\text{防皺度}(\%) = \frac{a}{180} \times 100 \quad (\text{但 } a : \text{開角度})$$

③ 刚軟度：原布와 加工布의 洗濯回數에 따른 刚軟度를 測定하기 為하여 길이 15cm, 幅 2.5cm로 經, 緯의 方向으로 각各 5枚씩 截斷하여 55° Canti-lever法에 의하여 각各 5回 測定하여 平均值를 求하였다.

以上의 實驗을 하는데의 實驗室 溫度는 17±2°C, 濕度는 70±3% R.H.이었다.

III. 實驗結果 및 考察

1. 洗濯反復에 따른 原布의 物性變化

絹織物이 纖維의 女王의 자리를 지키면서도 無視못할 缺點이 있다면 물빨래하기 힘드는 일이며 물빨래를 하면 자칫 收縮現象이 일어나서 欽비싸게 산 웃감을 버리게 되는 것이다. 그래서 近代 絹織物은 dry cleaning하는 것을 原則으로 하고 있다. 그래도 옛날에는 비단 웃감을 비록 손이 많이 가지마는 물빨래질을 하고 다듬어질을 하면서 조심조심 다루어 온 것이었다.

본래 누에가 고치를 만들때 8字形으로 吐絲하여 營織하므로 屈曲이甚한 모양으로 실이 되어 있는 것이 生絲製造過程에서 고치실의 屈曲이 퍼져서 生絲形成이 되는데 이것이 絹織過程에서 精練되는 사이에 sericin이 除去되면서 屈曲模様이 再生되어 結果的으로 精練으로 收縮되는 比率이 10~15%에 이르고 있다. 絹織業者들은 織造된 織物의 商品價值를 向上시키기 為해서 tenter機에 걸려서 다시 幅寬기 作業을 하면서 織幅을 늘려 잡아당기는 일을 하게 된다. 따라서 市場에서 사온 絹織物은 이와 같은 機械加工過程을 겪은 것이므로 물빨래를 收縮現象이 일어나게 된다. 그래서 近代 絹織物은 dry leaning을 하므로 收縮으로 因한 폐단을 막고 있다. 그러나 dry cleaning을自己 손으로 못하고 洗濯所에 委託하여야 하므로 亦是不便을 免할 수 없다.

本實驗에서 對照織物로서 polyester을 擇한 理由는 絹織物의 缺點인 防皺성이 越等하게 좋고 收縮性이 거의 없기 때문이었다. 그러나 其他物性은 絹織物에 比

Table 1. Anticrease Variation of Various Marketed Fabrics by Repeat of Washes.

Repeat of Washes	Polyester		Silk, Twill, Heavy		Silk, Twill, Light		Silk, Satin, Light	
	Warp(%)	Fill(%)	Warp(%)	Fill(%)	Warp(%)	Fill(%)	Warp(%)	Fill(%)
1 Ave.	95.56	93.89	52.7	63.0	73.5	72.2	77.6	77.4
3 Ave.	90.00	92.22	58.3	63.3	73.5	72.2	75.2	78.6
5 Ave.	93.89	92.78	60.8	66.9	65.1	68.4	76.2	76.2

Table 2. Stiffness Variation of Various Marketed Fabrics by Repeat of Washes.

Repeat of Washes	Polyester		Silk, Twill, Heavy		Silk, Twill, Light		Silk, Satin, Light	
	Warp(cm)	Fill(cm)	Warp(cm)	Fill(cm)	Warp(cm)	Fill(cm)	Warp(cm)	Fill(cm)
1 Ave.	2.19	1.70	4.38	3.76	2.95	2.40	2.68	2.78
3 Ave.	2.32	1.85	3.85	3.65	2.80	2.45	2.92	2.60
5 Ave.	2.34	1.71	3.50	3.38	2.90	2.33	2.98	2.93

Table 3. Shrinkage Variation of Various Marketed Fabrics by Repeat of Washes.

Repeat of Washes	Polyester		Silk, Twill, Heavy		Silk, Twill, Light		Silk, Satin, Light	
	Warp(%)	Fill(%)	Warp(%)	Fill(%)	Warp(%)	Fill(%)	Warp(%)	Fill(%)
1 Ave.	0	0.68	4.40	4.00	3.29	1.00	2.40	1.50
3 Ave.	0.20	0.20	8.80	6.00	3.60	1.00	2.80	1.50
5 Ave.	1.00	1.00	9.20	8.80	3.20	0.50	3.20	1.50

하여 越等히 낮아서 高級織物이 뜻되는 것도 事實이다. 防縮性이 나쁜 織物은 비단뿐이 아니라 毛織物도 마찬 가지이다. 特히 毛織物은 絹織物보다 洗濯으로 因한 收縮現象이 크게 일어난다. 毛織物이 이러한 收縮現象을 逆利用해서 帽子等에서 볼 수 있는 felt製品이 나오고 있다. 이러한 felting現象(1955)은 羊毛의 scale存在가 主原因으로 삼고 있자마는 洗濯과 비슷한 felt處理中 纖維 helix의 變形과 纖維가 물속에서 서로 비벼지는 데도 多少 原因이 있는 것으로 되어있다. 따라서 羊毛와 類似한 構造인 絹絲에서도 이러한 現象이 發生하는 것은 充分히 理解가 된다.

이러한 現象은 本實驗에서도 發見되었는데 Table 3에서 보는 바와 같이 原絹織物에서 큰 收縮現象을 나타냈다. 그리고 polyester이 絹織物보다 防縮性이 越等하게 좋은 事實도 나타내고 있다. polyester이 이와 같이 防縮性이 좋은 것은 直線狀으로 紡絲되는데도 原因이 있고 polyester織物은 普通 tenter機處理도 하지 않는 데도 原因이 있다. 그러나 모든 織物이 洗濯回數에 따라 收縮性이 微微하지마는 增加되는 傾向을 보이고 있다. 이러한 傾向은 다른 纖維에서도 마찬가지이다 (1975). 한편 洗濯回數에 따라 織物의 帶電現象도 增加하는 것을 보니 (1985) 洗濯反復에 따른 物性變化는

不可避한 것 같다.

高級毛織物로 洋服을 縫製할 때는 原布를 一晝夜동안 물에 浸漬하고 乾燥하여 服地를 裁斷하는데 絹織物도 原布대로 쓰지 말고 一晝夜정도 물에 담궈서 tenter增幅을 없엔 다음 乾燥後 裁斷하여 縫製하면 이러한 收縮性을 豫防할 수 있는 한가지 方法이 될 것이다.

Table 1은 絹織物의 防皺性을 調査한 것이고 Table 2는 剛軟度를 調査한 것인데 이들表는 絹織物을 樹脂加工했을 때의 것과 比較하기 為하여 實施한 것이다.勿論 polyester가 絹織物보다 越等히 좋은 防皺性이 20~30%정도 좋게 나오고 있다. 그리고 原絹織物이 弱한 防皺性을 보이고 있는 것이 特徵이다.

剛軟度調査는 絹織物의 特性인 觸感을 維持하여가며 樹脂加工을 하여야만 되겠다는 原則을 確認코자 한 것이다. 이 結果에 의하여 原絹織物을 除外하고는 거의 같은 剛軟度를 보이고 있다.

2. 洗濯反復에 따른 加工布의 物性變化

앞에서 洗濯反復에 따라 織物物性이 變化한다고 言及했는 데 要는 나쁜 쪽으로 變化하는 것이 問題이다. 심지어 洗濯을 자주해도 無妨한 綿織物도 이러한 現象(1975)이 일어나고 있는데도 그 정도가 使用上에 感知하지 못 한 뿐이고 어느 時期에 到達하면 纖維가 脆化

되어 新製品으로交替해서 着用하는 것이 通例이기 때문이다.

단지 絹織物立場에서 볼때 polyester과 silk사이에 防皺度가 20~30%나 差異가 난다는 事實은 엄청난 것이다. 特히 便히 穿겠다는 現代生活狀에서는 絹織物의 다른 物性을多少 考慮시키는 일이 있다라도 防皺性을改善하여 아만 되겠다는 當爲性이 成立되는 것이다. 이리한 目的을 達成하기 為해 試圖되는 것이 樹脂加工方法이다. 한가지 問題點은 天然纖維의 物性을 變化시키는 일은 人造纖維에 比하여 훨씬 어렵다는 것이다. 生物을 出發點으로 하는 天然纖維는 이미 그 生成過程에서 모든 性質이 固定化되고 있기 때문에 人爲의로 變化시키기가 極히 힘이 들게 된다. 反面 化學纖維는 各樣各色으로 纖維를 製造할 수 있는 出發點이 多樣하다. 그러나 사람의 力量은 自然의 力量에 따를 수 없기 때문에 自然의로 만들어지는 纖維의 物性대로 만들수는 없다. 그래서 天然高分子를 一段 溶解시킨 다음 纖維로 再生시키는 研究가 1880年代부터 進行되었으나 溶解過程에서 分子分解現象이 發生하여 再生된 纖維強度가 너무 弱하여지어 實用上의 問題가 發生하게 되어 크게 빛을 못보게 되었고 1940年代부터 合成纖維가 開發되었으나 이들 纖維가 塑水性인 關係로 着用時 吸濕

性이 없어 不快感을 크게 주기에 이르렀다. 더구나 24時間稼動으로, 大量生產할수밖에 없는 合成纖維製造의 莫大한 施設費로 산값으로 販賣하여 資金巡還을 圖謀하여야 되는 形便이기에 大衆纖維로 落着이 되고 말았다. 結果的으로 이러한 研究들은 絹纖維와 代置될수 없는 또하나의 纖維로 되고 말았다.

合成樹脂는 形態의으로 塊狀樹脂(exi-urea resin)와 線狀樹脂(exi-polyamide)로 分類되고 物性的으로는 塑性樹脂(exi-polyamide), 半塑性樹脂(exi-polyacrylic acid), 親水性樹脂(exi-polyacrylic amide)로 分類되고 있는바 一般的의 樹脂加工은 이들中 適當한 것을 골라서 coating處理를 하고 있으나 原則의으로는 이들 monomer를 纖維속의 空間에 浸入시킨 다음 그 空間속에 高分子化處理하는 것으로 하여야 한다.勿論 이에도 纖維表面에 附着한 monomer가 同時に 高分子化되기는 하나 加工原則에서 보면 coating과는 다른 것이다.

한걸음 더 나가서 最近(1978)에는 纖維分子와 分子를 桥架役割을 하는 graft加工研究가 이루어지고 있는데 이들 研究結果에서 注意하여야 할 點은 graft加工이 實際로 되었다면 宜當 纖維의 強度가 增加되어야 하는데 單只 graft率이 얼마였다는 것으로는 果然 graft가

Table 4. Anticrease Variation of Various Silk Finished Fabrics by Repeat of Washes

Repeat of Washes	Repeat of tests	Silk, Twill, Heavy		Silk, Twill, Light		Silk, Satin, Light	
		Warp(%)	Fill(%)	Warp(%)	Fill(%)	Warp(%)	Fill(%)
0	1	77.22	70.0	87.78	75.56	84.00	80.56
	2	63.33	73.33	85.00	87.22	85.00	84.44
	3	74.44	68.89	86.67	95.00	82.00	81.67
	4	70.00	70.00	83.33	90.56	86.50	83.33
	Ave.	71.66	70.02	87.78	87.09	84.40	83.00
1	1	61.11	66.67	72.22	73.89	83.33	77.79
	2	65.56	67.78	76.67	73.33	85.00	74.44
	3	65.00	68.33	76.67	73.33	80.00	83.00
	4	65.00	68.33	76.11	71.67	86.67	73.33
	Ave.	63.67	67.00	74.33	73.56	83.67	80.11
3	1	63.33	70.00	85.56	81.11	73.33	68.33
	2	65.56	71.11	85.00	82.22	81.11	60.00
	3	67.78	63.33	80.00	83.33	80.00	76.00
	4	70.00	59.44	77.78	82.22	81.11	76.67
	Ave.	67.78	67.11	82.33	83.22	78.89	69.89
5	1	61.11	56.67	76.67	77.78	77.78	72.22
	2	73.33	55.56	78.89	75.00	75.56	65.56
	3	65.56	57.78	76.11	74.44	75.00	62.78
	4	70.00	63.33	76.67	80.00	75.00	54.44
	Ave.	67.11	59.33	76.78	76.78	75.56	62.44

Table 5. Stiffness Variation of Various Silk Finished Fabrics by Repeat of Washes

Repeat of Washes	Repeat of tests	Silk, Twill, Heavy		Silk, Twill, Light		Silk, Satin, Light	
		Warp(cm)	Fill(cm)	Warp(cm)	Fill(cm)	Warp(cm)	Fill(cm)
0	1	5.8	6.5	2.5	2.2	3.0	3.4
	2	6.1	6.5	2.5	2.4	2.5	3.3
	3	5.2	6.6	2.3	2.3	2.7	3.0
	4	5.7	6.6	2.5	2.5	3.3	3.0
	Ave.	5.74	6.54	2.42	2.39	3.02	3.2
1	1	3.5	3.9	2.6	2.2	2.5	2.9
	2	3.5	3.9	2.7	2.2	2.8	2.7
	3	3.5	4.2	2.5	2.3	2.5	2.7
	4	3.6	4.1	2.5	2.1	2.9	2.8
	Ave.	3.57	4.03	2.63	2.27	2.65	2.82
3	1	4.5	4.4	3.0	2.4	2.9	3.2
	2	3.5	4.5	2.9	2.2	3.1	2.7
	3	4.3	4.7	2.9	2.3	3.2	3.1
	4	3.5	4.7	2.7	2.2	3.2	3.0
	Ave.	3.93	4.59	2.96	2.32	3.14	3.04
5	1	3.2	3.7	2.6	2.5	2.7	3.1
	2	3.2	3.6	2.6	2.3	3.0	2.9
	3	3.5	3.5	2.8	2.2	3.0	3.0
	4	3.5	3.7	3.0	2.3	3.0	3.0
	Ave.	3.42	3.63	2.83	2.36	2.83	2.98

Table 6. Shrinkage variation of Various Silk Finished Fabrics by Repeat of Washes.

Repeat of Washes	Repeat of tests	Silk, Twill, Heavy		Silk, Twill, Light		Silk, Satin, Light	
		Warp(%)	Fill(%)	Warp(%)	Fill(%)	Warp(%)	Fill(%)
1	1	1.6	2.0	0.8	1.0	1.2	1.5
	2	2.0	1.5	0.4	1.5	1.6	1.5
	3	2.0	2.0	0.4	2.0	1.2	1.0
	4	2.4	3.0	0.8	1.5	1.2	0.5
	Ave.	1.80	2.17	0.60	1.35	1.2	1.15
3	1	2.4	3.0	1.2	1.5	0.8	0.5
	2	2.0	3.0	0.4	1.0	1.8	1.5
	3	3.6	2.5	0.8	1.0	0.4	1.0
	4	2.8	2.5	0.4	1.5	1.2	0.5
	Ave.	3.00	2.80	0.65	1.30	0.85	0.75
5	1	5.2	3.5	1.6	1.0	0.8	0.5
	2	4.0	3.0	0.8	1.5	2.8	0.5
	3	4.8	4.0	0.8	2.0	2.0	1.0
	4	4.4	3.5	0.8	1.5	2.5	0.7
	Ave.	4.677	3.75	1.07	1.5	1.57	0.67

形成되었다고는 볼 수 없는 것이다. 그 理由로서는 高分子添加物狀態로 있으면서 graft率로 出現될수도 있기 때문이다. graft加工의 가장 簡單하고 오래 歷史가 되

는 것은 sericin定着에 사용되는 formalin 處理이며 formaldehyde가 tyrosine과 tyrosine 사이에서 架橋役割을 하고 있는 것으로判明이 되었고(1954) formalin


을 fibrain에 處理하였을 때도 같은 方式으로 架橋役割이 이루어져서 強度增加가 이루어졌다. formalin處理가 graft形成은 되지마는 着用時 殘留 formalin의 皮膚刺戟等이 問題되어 實用化는 못되고 말았다.

graft加工이 合成纖維에서는 別로 어렵지 않는理由로서는 合成纖維高分子가 塑水性이고 graft用劑가 같은塑水性高分子形成을 하기 때문에 絹織維는 親水性高分子이기 때문에 塑水性高分子가 架橋役割을 하기 어려운데 있다. 또한 絹織物生產業者들은 合成纖維生產者에 比하면 越等하게 零細의인 業體이므로 너무複雜한 施設은 設置하기도 實體 어렵다는데도 graft加工이 實用化되기 어렵다. 따라서 現在 絹織物加工施設을 그대로 利用하면서 防蠻性을 向上시키는 研究方針이 가장 바람직하다.

筆者は 이러한 實情에 立脚하여 複雜한 施設을 쓰지 않으면서 防護性을 觸感을 損傷하지 않는 範圍에서 向上研究를 持續해 왔다.

Table 4에서 Table 6까지는 Methacrylate monomer 0.5% 溶液을 써서 組織物을 浸漬하고 加熱重合過程을 經由해서 만들어진 各試料에 對한 防皺性, 剛軟性 및 收縮性을 洗濯回數를 反復하면서 各自의 變化를 調査한 것이다.

이結果에 의하면 보통 부라우스用(Silk, Twill, Light)이나 공단(Silk, Satin, Light)은 本處理로 因하여 10%以上 防皺度가 改善되었는데 洋服絹地(Silk, Twill, Heavy)는 加工後도 滿足스러운 改善이 되어 있지 못하였다. 또한 洗濯回數에 따라 改善된 防皺度가 惡化되고 있는 것을 볼 수 있다. 亦時 비록 樹脂加工한 絹織物이라도 dry cleaning을 前提로 加工하는 것이 바람직하고 적어도 合成樹脂加工으로 水洗時




永久의인 防皺性을 維持하기는 極히 어려운 일인 것 같다.

收縮性도 非加工處理한 境遇와 마찬가지로 沈澀回數
增加와 더불어 增加하고 있었다.

剛軟度는亦時增加傾向을 보이고 있지마는 實用上支障을 줄 정도는 아니었다. 萬一觸感이支障이發生한다면 着用上에重要な問題로臺頭하게 될 것이다.

Methacrylate의 重合構造(1976)을 化學構造式上으로 表示하면 다음과 같다.




methacryl酸 methyl은 炭素間 二重結合때문에 重合開始劑, 紫外線, ion重合觸媒등의 作用에 의해 附加重合하고 13kcal/mole의 重合熱을 發生하면서 polymer를 생기게 한다. 이들 重合過程中에서 重合開始劑에 의한 方法을 써보면 다음과 같다.


有機의 過酸化物이나 Azobisisobutylnytril{(CH₃)₂C
—N=N—C(CH₃)₂}과 같은 free radical이 생기기 쉬운

I_s : 重合開始割

I_s: 重合開始劑래 더 칼




重合開始劑는 우선 熱이나 다른 物質의 작용에 의해 分裂하여 free radical이 생긴다. 例를 들면 過酸化 benzoin의 墳遇



과 같이 free radical이 생긴다. 이와 같은 free radical은 methacryl酸 methyl과作用하면 炭素間의 二重結合을 展開시켜서 自身이 結合하는 同時に 그것과 隣接하는 炭素를 活性화한다. 거기서 이 活性화한 化合物에 또 다른 methacryl酸 methyl과 統合하여 같은 方式으로 活性화한 分子가 생긴다. 그리고 이 過程을 되풀이하여 分子는 차차 巨大化해 간다. 이와같이 成長한 polymer radical사이에 충돌이 발생 結合反應에 의해 兩端에 開始劑殘基를 붙인 polymer로 되는가, 不均齊化反應에 의해 한쪽의 polymer radical는 水素를 다른 polymer radical에 주고 한쪽의 polymer는 末端에 二重結合을 남기며 그의 것은 一重結合을 가진 두개의 安定한 polymer가 되므로써 反應은 停止하고 成長은 멈춘다. 停止反應이 어느 mechanism에 의하는가는 重合의 條件에 의존하지마는 methacryl酸 methyl의 경우 不均齊化反應이 압도적으로 일어나기 쉽다.

만일 重合系에 melkaptan을 存在하게 하면 成長하고 있는 polymer와 反應하여 다음과 같이 polymer의 成長을 停止하고 melkaptan은 radical이 된다. 그리고 그

radical이開始劑가되어 methacryl酸 methyl을重合시키도록作用한다. 이現象을連鎖移動(chain transfer)이라하며이와같은物質을連鎖移動物質이라한다.



重合系에 hydroquinone을 添加하면






Table 7. Anticrease Variation of Marketed and Finished Fabrics after Repeat of Washes.

Repeat of Washes	0 Ave.		1 Ave.		3 Ave.		5 Ave.	
	Original	Finished	Original	Finished	Original	Finished	Original	Finished
Polyester, Warp	95.56%	—%	95.00%	—%	90.00%	—%	93.8 %	—%
Polyester, Fill	94.00	—	93.89	—	72.22	—	72.78	—
Silk, Twill, Heavy, Warp	52.7	71.66	52.7	63.67	58.3	67.78	60.8	67.11
Silk, Twill, Heavy, Fill	63.0	70.02	63.0	67.00	63.3	67.11	66.9	59.33
Silk, Twill, Light, Warp	73.5	87.78	73.5	74.33	73.5	82.33	65.1	76.78
Silk, Twill, Light, Fill	72.5	87.09	72.2	73.56	72.2	83.22	68.4	76.78
Silk, Satin, Light, Warp	77.5	84.40	77.6	83.67	75.2	78.89	76.2	75.56
Silk, Satin, Light Fill	77.5	83.00	77.4	80.11	78.2	69.89	76.2	62.44

Table 8. Shrinkage Variation of Marketed and Finished Fabrics after Repeat of Washes

Repeat of Washes	1 Ave.		3 Ave.		5 Ave.	
	Original	Finished	Original	Finished	Original	Finished
Polyester, Warp	0 %	—	0.20%	—	1.00%	—
Polyester, Fill	0.68	—	0.20	—	1.00	—
Silk, Twill, Heavy, Warp	4.40	1.80	8.80	3.00	9.20	4.67
Silk, Twill, Heavy, Fill	4.00	2.17	6.00	2.80	8.80	3.75
Silk, Twill, Light, Warp	3.29	2.63	3.60	2.96	3.20	3.14
Silk, Twill, Light, Fill	1.00	2.27	1.00	2.32	0.50	3.04
Silk, Satin, Light, Warp	2.40	2.65	2.80	3.14	3.20	2.83
Silk, Satin, Light, Fill	1.50	2.80	1.50	3.04	1.50	2.98



하고詳述하는例가 없고自己 스스로가數百番을反復하드래도獨自의인開發精神을發揮하여야된다.筆者도本稿에報告하기에앞서數없이實驗하면서失敗를거듭하였다.

Table 7과 Table 8은 Methacrylate樹脂加工한것과안한것을防皺度와防縮性을 한눈으로比較할수있게담든것이며앞서의結果를綜合提示한것이다.

IV. 摘 要

本研究는 Methacrylate monomer를 실크纖維속에서重合시킴으로서 실크의防皺度를向上시킬目的으로進行되었으며이目的을達成하기爲하여 다음몇가지試料織物을原布와加工布로分類하고洗濯을反復함에따른防皺度,剛軟度 및洗濯收縮度를調査하였다.

- (1) Polyester, Georgette, 織物密度…90cm~85g/m
- (2) Silk, Twill, 精絲絹, 薄地, 織物密度…90cm~90g/m
- (3) Silk, Twill, 精絲絹, 厚地, 織物密度…90cm~

와 같은反應에 의해 polymer分子의成長이停止했다. 또重合開始劑의 radical도 마찬가지로捕捉되어重合이禁止되는것을Price는暗示했다. 이와같이重合을禁止하는것을重合禁止劑라부른다. metllhacryl酸ester의重合禁止劑로서는 hydroquinone外에 piclin酸, phenol등여러가지가있고monomer로保存할때나製造時添加하여重合停止시킨다.

여기서한가지言及한것이있다면위에서記述된內容은어대까지나概括的이고또한部分的인考察에不過하여特히技術問題에관해서는어느文獻을莫論

200g/m

(4) Silk, Satin, 精絲絹, 薄地, 織物密度…90cm~90g/m

얻어진結果를 綜合하면 다음과 같다.

(1) 加工處理한 絹織物들의 防皺度는 原布의 것보다 約 10%의 增加를 보았다.

(2) 薄地絹織物은 防皺度가 滿足할 만큼改善되었으나 厚地絹織物은 少少未沿한 結果이었다.

(3) 剛軟度는 加工絹織物들의 觸感이 損傷되지 않는範圍에서 加工된 事實을 確認하기 為하여 한 것인마問題點이 없었다.

(4) 洗濯後의 收縮度는 모든 絹織物이 polyester 보다 크게 나왔는데 그 理由는 絹織物의 工場整理工程에 tenter處理로 物理的 增幅된 것을 原布으로 셋기 때문으로 본다.

(5) 各 織物의 防皺度, 剛軟度 및 防皺度가 洗濯反復에 따라多少間 나쁜 方向으로 變化하고 있는 結果를 보았는데 이것은 纖維의 脆化現象에도 原因이 있다고 본다.

(6) 結論的으로 絹織物을 樹脂加工했다고 洗濯해서 着用할 것이 아니라 亦是 dry deaning을 하여 加工效果를 維持하는 것이 上策으로 본다.

V. 參 考 文 獻

1. 裴道奎, 南重熙, 金鍾鎬(1986) : 絹織物防皺性에

관한 研究, 韓蠶學誌, Vol. 28(1), pp. 66-72.

2. 崔炳熙, 李良厚(1981) : 絹織物 Wash and Wear 加工研究, 韓蠶學誌, Vol. 23(1), pp. 47-55.

3. 崔炳熙, 李良厚(1978) : 尿素樹脂을 主體로한 絹織物構造改善研究, 韓蠶學誌, Vol. 20(1), pp. 15-23.

4. 崔炳熙, 李良厚(1982) : 防皺性을 兼한 絹織物 Washam Wear 加工研究, 韓蠶學誌, Vol. 24(1), pp. 39-41.

5. 崔炳熙, 李良厚(1984) : 아크릴單量體重合에 의한 絹織物防皺度改善에 대한 研究, 韓蠶學誌, Vol. 25(2), pp. 51-57.

6. 崔炳熙, 裴道奎(1985) : 絹織物帶整性에 관한 研究, 韓蠶學誌, Vol. 27(2), pp. 54-63.

7. 金信德(1978) : graft共重合에 의한 sericin定着韓蠶學誌, Vol. 20(2), pp. 40-44.

8. 金博允(譯)(1976), 아크릴樹脂, 大光書林, pp. 13-24.

9. 李良厚(1975) : 數種蕊布의 特性에 관한 研究, 서울大 論生農系, Vol. 25, pp. 277-288.

10. Maursberger(1955), Textile Fibers, Wiley, p. 590.

11. 文永培, 南重熙(1984) : Epoxy樹脂에 의한 絹織物 Sericin定着, 韓蠶學誌, Vol. 26(2), pp. 16-25.

12. 奧正已(1954) : 纤維學會誌, Vol. 10(2), vol. 10(9).

13. 劉永皓(1985) : 絹織物에 對한 尿素樹脂加工에 관한 研究, 韓蠶學誌, vol. 27(2), p. 47-53.