

急速硬化에 의한 콘크리트強度 早期判定法

金松虎 · 李炯斗*

(東洋시멘트 技術研究所)

1. 머리말

콘크리트의 품질특성 중에는 내구성, 강도, 작업성 등 여러 가지가 있으나, 현장 콘크리트의 품질을 일반적으로 표준양생을 행한 재령 28일 압축강도를 기준으로 한다. 그러나 이 경우 시료채취에서부터 압축강도를 얻기까지 장시간을 요하게 되므로 품질관리의 측정치로 취급하기엔 곤란한 문제가 야기된다.

그래서 콘크리트의 품질, 특히 압축강도를 단 시간내에 파악하려는 연구가 많이 이루어져 있고, 또 거의 실용화단계에 있는 것도 있다.^{1,2)}

이러한 연구의 목적은 콘크리트 28일 강도를 수시간내에 손쉽게 알아내어 레미콘의 품질을 판정함은 물론, 그 결과를 레미콘 배합설계에 즉시 feed back 함으로써 합리적인 품질관리 및 품질보증에 만전을 기하고자 하는 것이다.

본 연구는 池田尙治의 “급속경화에 의한 콘크리트강도의 즉시 판정법”이라는 논문³⁾에 기초하여 fresh 콘크리트 중의 mortar를 분리(wet screening)하여 급속경화시킨 다음 그 강도로서 콘크리트 압축강도를 추정하였다.

현재 혼화재별, 골재산지별 시험이 진행 중이며 중도이긴 하나 그 결과를 논하고자 한다.

2. 급결제 및 고온양생에 의한 급속경화

일반적으로 시멘트 수화반응은 여러 성분이 복잡하게 반응하며 온도, 압력, 수량 등 많은 요

인에 따라 다르게 변화한다. 양생온도는 수화속도에 변화를 주며 100℃ 이하에서는 온도가 높을수록 초기수화가 촉진되고 장기적으로는 복잡한 경향을 보인다. 그러나 100℃ 이하에서는 수화생성물의 물리화학적 성질은 본질적으로 양생온도와 무관하다.⁴⁾

콘크리트에 급결제를 첨가하면 상온에서도 순식간에 응결이 끝나고 경화가 시작된다. 그러나 상용의 급결제로 수시간내에 콘크리트강도 추정에 용이할 정도의 충분한 강도를 얻을 수는 없다.

또한 급결제를 첨가하지 않고 고온양생을 해 보면 수시간내에 충분한 강도는 얻어지나 양생시간에 따라 강도증가율이 높기 때문에 양생시간 및 온도를 정확히 조절해야 하는 기술적 문제가 따른다.

따라서 본 실험에서는 급결제를 적당량 첨가하고 고온고습 양생하여 급속경화를 시켰다.

급속경화를 돕기 위하여 fresh 콘크리트를 Wet screening (No.4 Sieve)하여 얻은 Mortar용 급속경화 공시체로서 KS시멘트 불탈강도 규격인 5×5×5cm의 공시체를 사용하여 단시간내에 공시체 내부가 일정한 고온으로 되도록 하였고, 이 공시체를 사용하는 경우 또하나의 잇점은 Capping 작업이 생략된다고 하는 것이다.

급결제로 백색 분말형의 Alkali metal carbonates를 사용하고 70℃ 95% 상대습도에서 양생한 결과 재령 28일 강도의 30% 정도를 수 시간내에 얻을 수 있었다.

3. 실험방법

3.1 실험재료

실험에 사용된 재료는 다음과 같다.


실험 재료

<표-1>

	구 분	비 중	비 고
시멘트	보통 포틀랜드 시멘트	3.15~ 3.14	
모래	강모래	2.58	FM = 2.89
조골재	채석(25 mm)	2.72	FM = 6.74
물	상수도	1.00	
혼화제	AE 감수제	1.18	
급결제	alkali metal carbonates	백색분말	

3.2 실험순서

급속경화에 의한 콘크리트강도의 조기판정 실험순서는 <그림-1>과 같다.



* fresh concrete: 굳지 않은 콘크리트

<그림-1> 실험순서도

실험은 연속적으로 행해져야 하며 시료채취에서부터 공시체를 성형하는데까지 소요되는 시간은 30분 이내로 한다.

3.3 급결제 최적첨가량 결정시험

본 실험은 급속경화에 의한 콘크리트 28일 강

도 조기판정시험의 예비실험으로 급결제를 첨가하여 고온고습 양생한 콘크리트의 강도가 ① 양생온습도, ② 양생시간, ③ 급결제 첨가량 등의 영향에 변동이 적은 구간을 판정하여 실험의 정도를 높이는 데 그 목적이 있으며 콘크리트 배합 설계는 상용의 레미콘배합 즉, W/C=60%인 fresh 콘크리트를 5mm체(No.4)로 Wet screening(조골재와 mortar의 분리)하고 분리된 mortar에 적당량의 급결제를 첨가, 교반한 다음 시멘트물탈 압축강도용 공시체를 제작하고 70°C, 95%RH에서 수시간 양생하여 급속경화강도와 급결제 첨가량과의 관계를 파악한다.

3.4 급속경화에 의한 콘크리트강도 조기판정 시험

3.4.1 실험개요

강도차가 있다고 인정되는 W/C = 45~70%의 레미콘 배합으로부터 얻은 fresh 콘크리트를 5mm체로 Wet screening 한 mortar에 최적급결제량을 첨가하고 급속경화(70°C, 95%RH)시킨 급속경화강도와 실제 콘크리트 28일 강도와의 상관관계에서 추정 회귀직선식을 구한다.

3.4.2 실험의 진행

① 강도차가 있는 각종의 fresh 콘크리트에 대하여 콘크리트 재령 28일 압축강도용 공시체를 제작한다.

② 압축강도용 공시체를 제작하고 남은 여분의 fresh 콘크리트를 5mm체로 Wet screening 한다.

③ 첨가할 급결제량을 계산한다.

$$\text{급결제량} = \frac{\text{시멘트}}{\text{시멘트} + \text{물} + \text{모래}} \times \text{물탈중량} \times \text{최적급결제 첨가비}$$

④ 분리된 물탈에 급결제를 대략 시멘트 중량의 5.5%(최적급결제 첨가비)를 첨가하고 시멘트물탈 믹서에 1속 15초, 2속 60초(rpm 160)로 충분히 교반한 다음 시멘트물탈 강도용 공시체(5×5×5cm)를 성형한다.

⑤ 70°C, 95%RH±5에서 4시간(최적시간) 양생하고 즉시 탈형한 다음 압축강도시험을 행

한다(급속경화강도라 칭함).

4 실험의 결과 및 고찰


4.1 급결제 최적첨가량 결정

급결제를 시멘트 중량의 0, 2, 3, 5% 첨가하고 23°C, 95%RH에서 1.5, 3.0, 4.5, 6.0시간 동안 각각 양생한 후 강도시험한 결과 <표-2>의 데이터를 얻었으며, <그림-2>와 같다.

급결제 첨가에 따른 강도변화(23°C)

<표-2> (단위: Kg/cm²)

급결제 량(%)	양생시간(hr)			
양생시간(hr)	0	2	3	5
1.5	0	0	3	3.8
3.0	0	2.2	5.2	8.5
4.5	0	4.0	9.6	12.9
6.0	2	10.4	17.7	21.1



<그림-2> Accelerated strength vs. time (23°C)


양생온도 70°C, 95%RH에서 급결제를 시멘트 중량의 4, 5, 6%를 첨가하고, 2, 3, 4, 5시간 양생한 시험결과는 <표-3> 및 <그림-3>, <그림-4>이다.

<그림-2>를 보면 23°C에서 급결제를 첨가하고 6시간이 경과할 때까지의 급속경화 강도가 양생시간에 따라 기하급수적으로 증가하는 것을 알 수 있다. 뿐만 아니라 1.5~6.0시간 내에 발현된 강도가 콘크리트강도를 추정하기에는 너무 작아서 양생온도를 23°C로 하는 것은 부적합하다고 할 수 있다. 콘크리트 재령 28일 강도조


급결제 최적첨가량 시험(70°C)

<표-3> (단위: Kg/cm²)

급결제 량(%)	양생시간(hr)		
양생시간(hr)	4	5	6
2	30.7	42.8	64.4
3	65.2	76.6	73.7
4	81.7	81.5	77.9
5	96.3	84.4	79.2



<그림-3> Accelerated strength vs. time (70°C)



<그림-4> Optimum content of accelerating agents (70°C)

기 추정에 관한 여러 논문들이 콘크리트의 강도에 손상을 주지 않는 양생온도범위(5°C~100°C)에서 70°C를 적정온도로 추정하고 실험을 하였다.

그 결과 <그림-3>과 같이 급결제 첨가량이 4%에서 6%로 다가갈수록 2시간 이후 강도증가율이 현저히 둔화되고 특히 3시간 이후 5~6

%에서는 강도증가가 거의 없다. 또 <그림-3>의 좌표축을 변환하여 그린 <그림-4>를 보면, 급결제 첨가량이 증가할수록 2시간 양생강도는 급격히 증가하며 양생시간이 길수록 점차 둔화되다가 5시간 양생한 급속경화 강도는 완만하게 감소함을 알 수 있다. 즉, 양생시간 및 급결제 첨가량에 대하여 강도변동이 적은 구간은

① 양생시간 : 3~5시간 (70℃, 95%RH)

② 급결제 첨가량 : 시멘트 중량의 5~6%이며 최적급속경화 양생시간은 4시간, 급결제 최적첨가량도 시멘트 중량의 약 5.5%이다.

참고적으로 급결제량이 7%를 넘게되면 응결이 가속화되어 공시체 성형이 어려워진다.

4.2 급속경화에 의한 콘크리트 28일 강도 조기판정 시험결과

25mm쇄석 골재를 사용한 콘크리트의 재령 28일 강도추정을 위한 4시간 급속경화강도 및 콘크리트강도시험 데이터는 <표-4>와 같다.

<표-4>의 데이터를 산포도로 표시하고 회귀선을 그은 것은 <그림-5>이다.

<그림-5>에서 콘크리트 28일 강도와 4시간 급속경화강도에 따른 추정식은 $Y = -11.45 + 3.686X$ 이고 결정계수 $r^2 = 0.938$ 이다. 또한 추정식에 의한 95% 신뢰구간은 <표-5>와 같다.

이상으로 보아 Standard error = 17.94 kg/cm² 인 이 추정식은 경험적으로 7일 강도로서 28일 강도를 추정하는 방법에 비하여 정확도가 거의 비슷하며 오차의 발생요인으로는 실험오차에 급결제 고온양생시의 메카니즘 및 조골제제의 등이라고 사료된다.

5. 결 론

급속경화에 의한 25mm쇄석 사용 콘크리트의

4 시간 급속경화강도 및 콘크리트강도 데이터 (조골재 최대치수 25 mm)

<표-4>

	W/C	Slump	급속경화 강도	콘크리트 28일 강도
1	70	14	60.5	183.2
2	70	14.5	57.3	192.0
3	70	12	51.9	201.8
4	70	16.5	50.0	189.6
5	65	14	71.0	224.2
6	65	16	60.8	226.8
7	65	14	57.0	197.6
8	65	18	60.3	192.2
9	60	15	71.3	244.0
10	60	13	73.0	258.8
11	60	15	66.8	-
12	60	18	69.0	250.8
13	55	17	76.0	258.6
14	55	16	76.3	264.6
15	55	15	86.3	323.8
16	50	17	86.0	294.6
17	50	18	82.7	310.6
18	50	16	90.9	355.6
19	45	17	105.5	392.6
20	45	12	119.0	397.8
21	45	14.5	103.0	368.6


재령 28일 강도추정식은 $Y = -11.45 + 3.686X$ 이며 회귀식의 검출력은 $r^2 = 0.938$, $S = 17.94$ kg/cm²이다.

이 식은 기술적으로 충분한 정확도를 갖고 있으나 골재규격 및 산지가 달라질 경우 AE 감수제가 아닌 여타의 혼화제 및 각종 시멘트를 사용한 콘크리트에 대해서는 회귀식 사용에 대한 신중한 검토 및 유의차 검증시험을 행할 필요가 있다.

추정식의 95% 신뢰구간

<표-5>

결 편	기울기	X=50	60	70	80	90	100	110	120	
상한	23.73	4.14	187	220	255	292	331	371	412	453
하한	-46.63	3.23	159	199	238	275	310	343	376	409



〈그림-5〉 Correlation between 4hrs accelerated strength and 28 day compressive strength.

〈參 考 文 獻〉

1. B. S. N. Reddy and A Kamasundara Rao compressive strength of cement as a criterion for prediction of compressive strength of concrete Indian concr. J. November 1985, Vol. 59, pp 301-304.
2. C. B. Shah Estimation of compressive strength from accelerated strength tests. Indian concr. J. March 1980. Vol. 160, pp. 75-78.

3. 池田尚治, 급속경화에 의한 콘크리트강도의 측시판정법, 시멘트콘크리트 No.366, 1977. 8.
4. 寺田米男, 콘크리트강도의 추정식에 관한 연구, 일본건축학회 구조계논문보고집, 제 361 호, 1986. 3.
5. 笠井順一, 시멘트를 급결시키는 원리. 시멘트화학잡론, 1985. 5.
6. 須藤儀一, 秋葉徳二, 상온양생, 증기양생 및 오토클레이브양생, 시멘트화학잡론, 1985. 5.