

# 全國의 콘크리트用 骨材에 관한 實態調査結果

尹 在 煥

〈水原大 建築工學科 助教授、工博〉

## — 目 次 —

1. 序 論
2. 調査의 目的과 方法
3. 調査結果
  - (1) 骨材의 種類 및 使用方法
  - (2) 骨材의 品質
  - (3) 콘크리트의 配合
  - (4) 骨材에 관한 設問意見
4. 結 論

## 1. 序 論

骨材는 콘크리트容積의 70~80%를 차지하는基礎材料이며 建設產業의 增大에 따라 骨材의需要도 급격히 增大하여 왔다. 지금까지 우리나라의 骨材需給은 주로 良質의 河川骨材에 의존하여 왔으며 骨材波動期를 거쳐 수도권지역에 있어서는 80年代 前半期의 제1단계 한강종합개발로 인한 骨材波動의 解消 및 제2단계 한강종합개발사업이 今年부터着手되어 당분간 骨材事情은 現 狀態를 지속할 것 같다. 그러나 河川骨材資源은 有限한 資源이며 地方의 一部地域에서는 良質의 河川骨材의入手가 곤란한 地域도 발생하고 있다. 따라서 骨材의 多樣化, 低品質化가 예상되며 骨材의 品質이 콘크리트의特性에 미치는 影響을 고려할 때 콘크리트用으로서 使用되고 있는 骨材의 現況을 파악하여 그에 대한 對策을 事前에 강구할 필요가 있다.

현재 建設用의 콘크리트는 거의 레디믹스트 콘크리트(以下, 레미콘이라 略함)를 사용하며 骨材도 레미콘社에 일임되어 있는 狀態이므로 그 實狀을 파악하기 위하여 今年 4月 全國의 레미콘工場을 對象으로 콘크리트用 骨材의 使用에 관한 양케이트調査를 韓國레미콘工業協會와共同으로 실시하였다. 本 報告는 그 調査 結果의 概要이다.

## 2. 調査의 目的과 方法

骨材에 관한 資料는 一部 公共機關에서 발간된 少數의 統計資料만이 있을 뿐 骨材의 品質 및 콘크리트에 관련된 骨材資料는 全無한 것이 現狀이다.

따라서 本 調査에서는 全國의 레미콘 工場에서 어떠한 種類의 骨材를 어떠한 方法으로 사용하고 있으며, 어느 정도의 品質이 確保되어

있는지 또 그것이 콘크리트의 配合에 어떤 影響을 미치고 있는지를 파악하는 것을 目的으로 하였다. 또 레미콘工場에서 사용하고 있는 骨材는 어떻게入手되고 있으며 骨材에 關連된 工業規格 및 各種 시방서의 骨材規準과의 比較와 아울러 意見을 조사할 目的으로 다음 항목에 대하여 앙케이트調査를 실시하였다.

1. 使用骨材의 種類와 使用方法
2. 잔골재(細骨材), 굵은골재(粗骨材)로서의 品質
3. 骨材의 入手方法
4. 콘크리트의 基本配合
5. 骨材品質規定에 대한 意見

調査方法은 韓國레미콘工業協會와 共同으로 全國 182개 레미콘工場을 對象으로 앙케이트調査로 하였다. 또 調査에 있어서는 正確한 資料收集과 事業內容의 비밀보장을 위하여 全國을 9개 地區로서 區分하여 調査工場을 각 地區별로서만 區別하고 工場名은 無記名으로 하였다.

### 3. 調査結果

앙케이트의 回答은 全國 182개 工場中 51.4%에 해당하는 93개 工場으로부터 접수되었다.

이 資料는 그림 1과 같이 全國을 京仁, 江原,




그림 1. 지구별 레미콘공장수 및 앙케이트 회수율

표 1. 조사한 공장의 규모

지구 (Region)	工場職員數(各)						콘크리트生産能力(m³/HR)		
	總數			運轉手			mix	max	平均
	min	max	平均	min	max	平均			
京仁 (Kyungin)	28	342	120.9	18	173	54.2	90	560	238.7
江原 (Kangwon)	21	108	46.6	10	25	15.9	60	130	82.9
忠北 (Chungbuk)	38	211	90.4	20	37	30.4	90	210	156
忠南 (Chungnam)	26	83	51	11	25	18.5	60	210	115
全北 (Kyungbuk)	51	250	96.8	17	60	28.2	90	270	168
全南 (Kyungnam)	42	280	96.4	11	35	21.2	60	240	138.8
慶北 (Jeonbuk)	22	126	59.0	7	37	22.7	60	330	150
慶南 (Jeonnam)	37	332	84.9	15	64	32.7	60	330	146.8
濟州 (Seju)	27	30	28.5	11	12	11.5	54	90	72
全國	21	342	74.9	7	173	26.1	54	560	140.9

忠北, 忠南, 全北, 全南, 慶北, 慶南, 濟州의 9개 地區로 나누어 集計하였다. 各 地區別 레미콘工場數, 앙케이트回答工場數 및 앙케이트回収率을 그림 1에 표시하였다.

調查한 工場의 平均的인 規模는 표 1에 나타낸 바와 같이 콘크리트의 生產能力은  $54\sim 560\text{m}^3/\text{HR}$ 이며 平均  $140.9\text{m}^3/\text{HR}$ 이다. 職員數는 平均 74.9名, 이중 레미콘車의 운전수가 26.1名이다. 그러나 全國的으로 보면 職員數가 21~342名, 이중 레미콘車 운전수가 7~173名이라는 커다란 幅을 가지고 있다는 것을 알 수 있다.

### (1) 骨材의 種類 및 使用方法

全國 레미콘工場에서 사용되고 있는 骨材의 種類를 比率로서 나타내면 그림 2와 같다. 骨材의 種類에 대해서는 明確한 定義가 없으므로 判定의 差異도 있으리라 생각되지만 本 調査에서 는 다음과 같이 骨材를 定義하였다.

강모래(川砂), 강자갈(川砂利) : 강바닥(河床) 하천(河川)부지내에서 채취한 것. 단 上流로 부터 河口까지를 포함한다.

육지모래(陸砂), 육지자갈(陸砂利) : 옛날 河川부지로서 논, 밭 등의 表土를 걷어내고 채취한 것.

산모래(山砂), 산자갈(山砂利) : 단구(段丘)나 산 중턱에 퇴적한 것으로 육지모래(육지자갈), 해안모래(해안자갈)의 범위에 속하지 않는 것.

바닷모래(海砂), 바닷자갈(海砂利) : 바닷속 또는 만조시(滿潮時)에 바닷물에 잠길 가능성이 있는 海岸에서 채취한 것.

해안모래(浜砂) : 해안자갈(浜砂利) : 해안에 인접하여 직접 바닷물에 잠기지 않는 곳에서 채취한 것.

깨모래(碎砂), 깨자갈(碎石) : 암석을 깨어서 조정한 것.

全國 레미콘工場에서 使用하는 骨材種類의 대략적인 傾向은 다음과 같다.

잔골재(細骨材)의 종류는 모두 6종류로서 전국적으로 보면 강모래가 가장 많고, 全 잔골재량의 約 80%를 점하고 있다. 그 다음이 육지모래로서 約 17%를 점하고 있으며 그외 바닷




그림 2. 골재의 종류별 비율

모래, 산모래, 깬모래, 해안모래가 少量 사용되고 있다. 地域別로서 보면 京仁, 江原, 忠北, 忠南의 中部地方은 강모래의 使用이 많으며, 全北, 全南, 慶南 등 南部地方은 강모래와 더불어 육지모래의 使用量이 많다. 또 濟州地區에서는 거의 바닷모래가 사용되고 있다. 内陸地方에서 바닷모래가 사용되는 지역은 京仁, 慶北, 慶南의 一部地域에서 少量 使用되고 있다.

굵은골재(粗骨材)에 대해서는 모두 5 종류로서 전국적으로 보면 강자갈이 48.6%, 깬자갈이 45.7%로서 거의 同量 使用되고 있으며, 그 다음이 육지자갈로서 5.2%이고, 그외 산자갈과 고로슬래그 굽은골재가 少量 사용되고 있다. 地域別로 보면 京仁, 江原, 忠北, 忠南의 中部地方에서는 강자갈이 主種을 이루고 있는 반면, 全北, 全南, 慶南, 濟州등 南部地方에서는 깬자갈(碎石)이 主種을 이루고 있다. 慶北地區는 잔골재, 굽은골재 모두 南部地方의 特徵과는 달리 中部地方과 類似한 傾向을 보이고 있으나 이것은 慶北地區의 앙케이트 回收率이 27%로서 가장 낮은 回收率을 보이고 있으며 資料의 不足으로 인하여 正確한 傾向을 나타내지 못한 것으로 사료되어 더욱 詳細한 調査가 필요하다고 생각된다. 육지자갈은 全北地區에서 30% 정도,

域別로 보면 京仁, 江原, 忠北, 忠南의 中部地方에서는 강자갈이 主種을 이루고 있는 반면, 全北, 全南, 慶南, 濟州등 南部地方에서는 깬자갈(碎石)이 主種을 이루고 있다. 慶北地區는 잔골재, 굽은골재 모두 南部地方의 特徵과는 달리 中部地方과 類似한 傾向을 보이고 있으나 이것은 慶北地區의 앙케이트 回收率이 27%로서 가장 낮은 回收率을 보이고 있으며 資料의 不足으로 인하여 正確한 傾向을 나타내지 못한 것으로 사료되어 더욱 詳細한 調査가 필요하다고 생각된다. 육지자갈은 全北地區에서 30% 정도,

全北, 忠北地區에서 約 18%정도 사용되고 있다. 고로슬래그 깬자갈은 慶南, 全南등 製鐵所 부근에서 極少量 使用되고 있다.

骨材의 用語中에서 가장 혼동하기 쉬운 것이 깬자갈(碎石, Crushed stone)로서 한국공업규격 KSF2527에서는 콘크리트용 부순돌이라 부르고 있으며 부순돌의 原石은 岩石 및 호박돌, 강자갈로 할 수 있다고 기재되어 있으나 岩質 및 物理的 特性上 岩石을 破碎한 것과 호박돌, 강자갈을 破碎한 것을 區分하여 호칭하는 것이 바람직하다고 생각한다. 本 調査에서 깬자갈로 回答한 數의 상당部分에는 호박돌 및 강자갈을 破碎한 것이 포함되어 있으리라 생각한다.

깬자갈의 岩質은 花岡岩이 가장 많아 全体 깬자갈중의 約 切半을 점하고 있으며 그 다음이 玄武岩, 不明(記載하지 않은 것도 포함), 安山岩, 石灰岩, 其他의 順이다. 깬모래(碎砂)는 江原 및 慶南의 一部地域에서 多量 使用되고 있으며 앙케이트에 기재된 것은 花岡岩 및 不明의 2件 뿐이었다.

이들 骨材를 잔골재, 굽은골재로서 사용하는 경우, 單一品種으로 사용하는지 (以下, 單品使用이라 칭함), 數種類의 骨材를 混合하여 사용하는지 (以下, 混合使用이라 칭함)에 대해서는

표 2. 골재의 單品·混合 사용건수

지구 골재별 사용별	잔 골 재			굵 은 골 재		
	單品使用	混 合 使 用		單品使用	混 合 使 用	
		同一種	異 種		同一種	異 種
京 仁	23	3	6	16	2	14
江 原	7			6		1
忠 北	4		1	2	1	2
忠 南	6			3		3
全 北		1	4	2	1	2
全 南	10		3	10		3
慶 北	6			6		
慶 南	9	3	6	17		1
濟 州	2			2		
全 國	67	7	20	64	4	26

표 2에 나타낸 바와 같다.

잔골재는 單品使用이 全体의 約 70%를 점하며, 混合使用이 約 30%를 점하고 있다. 混合使用의 경우는 同一種類의 잔골재를 混合하여 사용하는 것보다는 異種骨材의 混合이 많다. 이 경우 同一種의 混合은 강모래끼리의 混合이며, 異種混合의 경우는 강모래와 육지모래의 混合이 14件, 강모래와 깬모래의 混合, 강모래, 육지모래 및 바닷모래의 混合이 각각 2件씩이며, 강모래와 해안모래의 混合, 강모래와 바닷모래의 混合, 강모래, 육지모래 및 산모래의 混合이 각각 1件씩이었다. 混合使用의 目的是 표 3에 나타낸 바와 같이 粒度調整이 주된 理由이며 그외 比重, 吸水率調整, 骨材受入量調整, No.200체를 통과하는 粒子, 塩分量調整의順이다.

굵은골재에 대해서는 單品使用이 전체의 68%를 점하며 混合使用이 32%를 점하고 있다. 混合使用時 同一種의 混合보다는 異種骨材의 混合이 많다. 混合使用時 同一種使用은 강자갈끼리의 混合, 또는 강자갈과 호박돌의 碎石을 混合한 것이다. 混合使用時 異種骨材의 混合種類를 보면 강자갈과 깬자갈의 혼합사용이 14件으로 가장 많고 그외 강자갈, 육지자갈, 깬자갈

의 혼합, 강자갈과 육지자갈의 혼합, 깬자갈과 육지자갈의 혼합, 강자갈과 산자갈의 혼합順이다.

混合使用의 目的是 粒度調整과 骨材受入量調整이 가장 많고 그 다음이 比重, 吸水率調整, No.200체 통과량調整, 其他(單位水量, 워커빌리티調整)의順이다.

## (2) 骨材의 品質

### 2.1 骨材의 品質規格

現在, 레미콘工場에서 사용하고 있는 골재의 品質實態를 파악하기 위하여 먼저 現行 韓國工業規格(KS) 및 建設部에서 제정한 골재의 品質規準을 파악하였다. 콘크리트用 골재의 品質에 관련된 工業規格 및 規準은 다음과 같다.

한국공업규격 :

- KS F 2526 콘크리트用 골재
- KS F 2527 콘크리트用 부순돌
- KS F 2558 콘크리트用 부순모래
- KS F 2534 구조용 경량골재
- KS F 2544 콘크리트用 고로슬래그 굵은골재
- KS F 2559 콘크리트用 고로슬래그 잔골재

표 3. 혼합사용의 목적

	잔 골 재						굵 은 골 재					
	입 도 실 적 울 조 정	골 재 수 입 량 조 정	비 중 흡 수 율 조 정	No.200체 통과량 조 정	염 분 량 조 정	기타	입 도 실 적 울 조 정	골 재 수 입 량 조 정	비 중 흡 수 율 조 정	No.200체 통과량 조 정	기타	
京仁	7	4	2	2	1		9	11	6	3	2	
江原	1		1	1			1		1	1		
忠北	1		1				1	2	1			
忠南							1	2			1	
全北	5	1		1			2	1	1			
全南	3		2	2	1	1	3		2	1		
慶北												
慶南	10	3	5	1	3		1		1	1		
濟州												
全國	27	8	11	7	5	1	18	16	12	6	3	

### 건설부제정 :

건축공사표준시방서 (대한건축학회)  
콘크리트표준시방서 (대한토목학회)

또 KS F 4009(레디 믹스 콘크리트)에서는 骨材는 清淨, 強度, 耐久的으로 적당한 粒度를 가지며 粘土덩어리, 有機物, 細長石片등의 有害量을 포함해서는 안되며 콘크리트용 부순돌(KS F 2527), 콘크리트용 골재(KS F 2526) 및 구조용 경량골재(KS F 2534)에 따라야 한다고 规定하고 있다. 上記의 各規格에서 보는 骨材의 品質規準을 约定하면 표 4와 같다.

이 표로 부터 KS F 2526(콘크리트용 골재)의規格과 콘크리트표준시방서는 粘土덩어리를 제외하고 거의同一하다. 또 콘크리트표준시방서의 粘土덩어리 및 塩分量의規準은 건축공사표준시방서의 2급 골재와同一하며, KSF 2527

(콘크리트용 부순돌) 및 KS F 2528(콘크리트용 부순모래)의比重, 吸水率 및 實積率의規準은 건축공사표준시방서의 2급골재와同一하다. 따라서 여기에서는 骨材品質의基準値로서 一應 전축공사표준시방서의骨材品質規準中 2급골재의品質을 기준치로하고, 이 규준에 없는 No. 200체 통과의 잔粒子는 KS F 2526(콘크리트용 골재)의規準을基準値로 설정하여比較하고자 한다.

### 2.2 잔골재, 굵은골재의品質

骨材의品質試驗은 레미콘工場에서 거의直接検査하는 것으로 나타났다.

잔골재 및 굵은골재의品質을 地區別로 平均值을 나타내면 표 5와 같다. 이 平均值만 가지고 判斷한다면 잔골재에 있어서는 全北의粘土덩어리량, 濟州의 塩分量, 굵은골재에 있어서

표 4. 각 규격에서 보는 골재의 품질규정

규격의 종류 품질항목	KS F 2527 콘크리트용골재		KS F 2527 콘크리트 부순돌	KS F 2528 콘크리트용 부순모래	KASS 건축공사표준시방서			콘크리트 표준시방서		
	잔골재				굵은골재			잔골재	굵은 골재	
	1급	2급	3급		1급	2급	3급			
입 도	생략	생략	생략	생략	생략	생략	생략	생략	생략	
첨토덩어리%	3.0	5.0	-	-	1.0	1.0	2.0	0.25	0.25	
No.200통과량										
마모시 %	3.0	1.0	1.0	7.0	-	-	-	3.0	1.0	
기타 %	5.0							5.0		
석탄, 갈탄 중요부분 %	0.5	0.5	-	-	-	-	-	1.5	0.5	
기타 %	1.0	1.0						1.0	1.0	
연한석편 %	-	5.0	-	-	-	-	-	-	5.0	
유기불순물	합격	-	-	-	합격	합격	합격	-	합격	
안정성 (Na, SO <sub>4</sub> ) %	10	12	12	10	-	-	-	10	12	
(MgSO <sub>4</sub> ) %	15	18	18	10				15	18	
마 모 %	-	50	40	-	-	-	-	-	-	
비 중	-	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	-	-	
흡수량 %	-	-	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0	2.0	-	
입형판정 실적율 %	-	-	55	53	-	-	-	57	-	
염 분 %	-	-	-	-	0.02	0.1	0.1	-	0.1	

표 5. 골재의 품질(평균치)

품질 항목 지구	잔 골 재							굵 은 골 재						
	표준 비중	흡수율 (%)	점토 괴량 (%)	No.200 체 통과량 (%)	조립율	유기불순물 시험에서 항상 합격 하는비율 (%)	염분 (%)	표준 비중	흡수 (%)	입형판정 실적율 (%)	점토 괴량 (%)	No.200 체 통과량 (%)	조립율	
京仁	2.60	1.18	0.72	1.30	2.69	77.4	0.017	2.64	1.00	60.8	0.19	0.57	6.70	
江原	2.59	1.12	0.90	1.37	2.88	57.1	0.015	2.68	0.94	59.7	0.48	0.76	6.96	
忠北	2.57	1.36	0.91	1.24	2.81	80.0	0.025	2.64	0.87	58.6	0.26	0.82	6.91	
忠南	2.58	1.29	0.73	1.02	2.72	100.0	0.020	2.63	1.21	60.3	0.23	0.45	6.98	
全北	2.57	1.43	1.09	1.55	2.68	75.0	0.025	2.60	1.23	61.8	0.21	0.44	6.87	
全南	2.58	1.42	0.76	1.22	2.80	100.0	0.012	2.62	1.43	59.8	0.20	0.69	6.67	
慶北	2.59	1.60	0.74	1.03	2.57	100.0	0.013	2.65	1.14	59.7	0.20	0.57	6.64	
慶南	2.59	1.31	0.59	1.08	2.69	70.6	0.023	2.64	0.98	59.9	0.13	0.51	6.68	
濟州	2.59	1.65	0.28	1.10	2.75	100.0	0.113	2.70	1.95	61.1	0.07	0.58	6.75	
全國	2.59	1.30	0.74	1.22	2.72	81.1	0.021	2.64	1.11	60.2	0.21	0.59	6.74	

는 江原 및 忠北의 粘土塊量을 제외한 다른項目은 모두 2급의 品質을 만족하고 있는 것이된다. 그러나 이것은 調査한 全工場이 모두 나머지項目에서 2급의 品質을 만족한다는 것을 의미하는 것은 아니다. 즉 각 레미콘工場의 品質特性值의 平均值로 부터 건축공사표준시방서 2급골재의 品質規準值에 대한 適合性을 계산하면 표 6과 같다. 즉 全項目이 適合하는 比率은 전국적으로 보아 잔골재가 約 72%, 굵은골재가 60%이며, 잔골재, 굽은골재 모두 2급에 適合한 것을 사용하고 있는 工場의 比率은 45%이다.項目別로 보아 전국적으로 不適合한 比率이 현저한 것은 잔골재에 있어서 粘土塊量 및 有機不純物이 굽은골재에 있어서는 粘土塊量, 粒度, No.200 체 통과의 잔粒子이다. 粘土塊量의 品質規準值는 건축공사표준시방서 및 콘크리트 표준시방서에서는 잔골재가 1%, 굽은골재가 0.25%로 규정되어 있는 反面, KS F 2526 (콘크리트용 골재)에서는 잔골재가 3%, 굽은골재가 5%로 서로 相異한 規準을 보임으로써 上記結果는 2급골재의 品質規準에 의하면 잔골재, 굽은골재 모두 20%정도의 不適合性을 보이나,

KS F 2526에 의하면 모두 適合하게 된다.

또 有機不純物은 잔골재에서 29%에 가까운 不適合性을 보이나 29%가 有機不純物試驗에서 不合格된다는 것이 아니라 가끔 不合格될 수 있다는 것을 나타낸 것에 지나지 않는다.

地區別로 보아 2급골재品質에 현저하게 不適合한 것은 잔골재에 있어서는 忠北, 全北地區의 粘土塊量, 江原地區의 有機不純物, 濟州地區의 塩分 및 粒度이다. 굽은골재에 있




그림 3. 잔골재 및 굽은골재의 입도분포(전국평균)

어서는 江原, 忠北 및 全北地區의 粘土塊量과 全北, 全南, 慶北에 있어서의 粒度이다.

그림 3은 잔골재 및 굽은골재의 粒度分布를 나타낸 것으로 건축공사표준시방서 2급골재의

粒度범위와 本 調査에서 나타난 全國 平均의 粒度分布와 最大, 最小值를 나타낸다.

그림 4, 5는 各 品質項目의 地區別 平均值와 最小, 最大值 및 표준편차를 나타낸 것이다, 이




그림 4. 잔골재의 품질변동

에 의하면同一地區에 있어서도 最大, 最小의 값이 상당한 差가 있으며 平均值로서 계산한 표 6의 不適合한 比率은 最大, 最小值로서 品質規準와 比較할 때는 2급골재의 品質에適合하

지 않는 골재의 比率은 增加할 것이 예상된다.

한편, KS F 2526(콘크리트용 골재) 및 KS F 2527(콘크리트용 부순들)에 규정하는 骨材의 品質規準에 대한 難易度에 대한 回答結果는 그림




그림 5. 粗은골재의 품질변동

표 6. 건축공사표준시방서 2급골재의 규준치에 대한 적합성

적합성 지구	전항목이 적합한 비율 (%)			항목별로 부적합한 비율 (%)												
	잔 골 재	굵은 골재	잔 골 재 굵은골재 모두적합	잔 골 재						굵은 골 재						
				비중	흡수율	점토 피량	No.200체 통과량	유기 불순물	염분	입도 분포	비중	흡수율	실적율	점토 피량	No.200체 통과량	입도 분포
京 仁	72.7	60.6	45.5	0	0	25.8	3.3	22.6	0	3.4	0	0	0	12.5	7.7	27.6
江 原	71.4	50.0	37.5	0	0	28.6	0	42.9	0	0	0	0	16.7	50.0	20.0	16.7
忠 北	60.0	60.0	40.0	0	0	40	0	20.0	0	0	0	0	0	40.0	20.0	0
忠 南	85.7	50.0	57.1	0	0	16.7	0	0	0	0	0	0	0	20.0	16.7	33.3
全 北	50.0	75.0	50.0	0	0	66.7	0	25.0	0	33.3	0	0	0	50.0	0	50.0
全 南	82.4	56.3	47.1	0	0	14.3	0	0	0	9.1	0	0	0	25.0	6.7	40.0
慶 北	100.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.0	16.7	40.0
慶 南	61.1	66.7	44.0	0	0	15.4	0	29.4	7.1	23.5	0	0	0	6.7	11.1	17.6
濟 州	0	100.0	0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0
全 國	71.7	60.2	45.0	0	0	21.8	1.1	28.9	3.4	9.6	0	0	1.3	20.5	10.5	25.9

6과 같으며, 전국적으로 어렵지 않다고 대답한 비율이 잔골재에서는 約 72%, 굵은골재에서는 約 77%이다. 전국적으로 보아 조금 어렵다고 대답한 것 중 가장 많은 것은 잔골재 및 굽은골재의 粒度이다.

### (3) 콘크리트의 配合

호칭 强度값이  $210\text{kg/cm}^2$  및  $180\text{kg/cm}^2$ 이며 슬럼프값이  $12\text{cm}$ 와  $18\text{cm}$ 인 AE 콘크리트의 根本配合을 조사한 結果를 平均值로서 표 7에 나타낸다.




그림 6. 품질규준에 대한  
難易度

표 7. 기본배합표

강도 지구 (kg/m <sup>3</sup> )	배합	슬럼프 12cm				슬럼프 8cm			
		물시멘트 비 (%)	잔골재율 (%)	단위수량 (kg/m <sup>3</sup> )	단위시멘트량 (kg/m <sup>3</sup> )	물시멘트 비 (%)	잔골재율 (%)	단위수량 (kg/m <sup>3</sup> )	단위시멘트량 (kg/m <sup>3</sup> )
强度 210 (kg/m <sup>3</sup> )	京仁	51.5	41.6	183.8	356.8	51.4	40.5	173.6	337.7
	江原	51.1	42.1	183.7	359.3	50.2	41.2	175.3	349.2
	忠北	48.4	42.2	172.6	356.4	48.6	41.4	164.4	338.6
	忠南	51.5	41.7	183.8	357.0	51.5	40.9	174.0	337.8
	全北	51.2	41.1	181.4	354.6	51.2	39.9	171.6	335.2
	全南	51.9	42.1	180.8	348.8	51.7	41.3	171.8	332.5
	慶北	51.1	41.3	191.0	373.8	51.1	39.9	180.0	352.0
	慶南	52.9	43.1	185.2	350.4	53.0	42.8	177.8	335.2
	濟州	51.7	42.8	189.0	365.5	51.7	41.8	179.0	346.0
	全國	51.6	42.1	183.4	355.5	51.5	41.1	174.2	338.2
强度 180 (kg/m <sup>3</sup> )	京仁	56.8	42.7	181.9	320.1	56.6	41.7	172.8	305.3
	江原	55.8	42.8	181.3	325.0	55.8	42.2	173.0	310.2
	忠北	53.7	43.4	171.2	319.0	53.7	42.2	162.6	303.0
	忠南	56.4	42.8	182.2	323.0	56.4	41.9	172.8	306.4
	全北	56.7	42.5	179.8	317.2	56.8	41.3	170.8	300.6
	全南	56.8	42.9	179.4	316.1	56.9	42.2	172.2	302.8
	慶北	56.6	42.0	188.4	332.8	56.6	40.9	178.4	315.4
	慶南	58.0	44.2	185.3	319.1	58.4	43.7	177.9	304.9
	濟州	57.5	43.9	189.5	329.5	57.5	42.9	179.5	312.0
	全國	56.8	43.1	182.0	320.5	56.8	42.2	173.5	305.6

• AE 감수제 사용

또 表面活性劑로서는 거의 AE減水劑를 사용하고 있으며, AE劑도 數개소 사용하고 있으나 無視할 수 있을 정도이며同一配合으로 취급하였다.

호칭 강도 210kg/cm<sup>3</sup>을 얻기위한 물시멘트비는 슬럼프 12cm 및 8cm의 경우 모두 48.4~53% (평균 51.6% 및 51.5%)이며 호칭 강도 180kg/cm<sup>3</sup>인 경우의 물시멘트비는 53.7~58.4% (평균 56.8%)이다. 地方別로는 忠北地區가 가장 작고, 慶南地區가 가장 큰 값으로 되어 있다. 이를 配合을 地區別로 나타낸 것이 그림 7, 8이다. 이 그림으로부터 알 수 있듯이 물시멘트비 값은 忠北과 江原地區가 낮은 값을 보이고 있고 慶南과 濟州地區가 높은 값을 보이며, 그 나머지 地區는 대개 균사한 값을 나타내고 있다.

單位水量은 忠北地區에서 가장 낮고 慶北, 慶南, 濟州地區에서 높으며 그 나머지 地區는 平均值와 근사하다. 忠北地區와 慶北地區의 單位水量의 差는 約 15~20kg/m<sup>3</sup>이며 慶北地區가 그量만큼 시멘트使用量도 많다.

單位시멘트量이 많은 地區는 慶南과 濟州이며 가장 낮은 地區는 全北과 全南이다. 慶南 및 濟州에서 單位水量 및 單位시멘트量이 많은理由는 굵은골재로서 깨자갈(碎石)의 使用量이 많기 때문으로 사료된다. 그러나 忠北地區에서 물시멘트비 및 單位水量이 낮은理由는 本調查에서는 파악할 수 없었다. 각 材料量에 대한 平均值, 最大, 最小值 및 표준절차를 나타내면 그림 9와 같다.




그림 7. 기본배합의 비교




그림 8. 기본배합의 비교

#### (4) 骨材에 관한 設問意見

레미콘社가 骨材의 入手나 取扱에 대하여 實시하고 있는 狀況을 조사하기 위하여 9 項目的 간단한 設問을 作成하여 調査하였다. 設問의 項目 및 回答結果를 표 8에 나타낸다.

이들 結果를 요약하면 레미콘工場은 44% 가량이 骨材業者가 정해져 있으며 56%가량이 骨材業者가 때때로 變更된다. 또 骨材 채취지를 조사하고 나서 骨材를 구입하여, 3/2가량이 계약서에 骨材品質을 明記한다. 骨材채취지가 变하면 再試驗하여 骨材를 檢查하여 受入調查에

서 不合格된 骨材를 전체 래 미콘工場의 59%가 반환하며, 38%가 調整하여 사용하고 있다. 骨材의 品質試驗은 切半가량이 레미콘社에 一任되어 있으며 콘크리트 구입자가 骨材의 變更을 희망하는 경우에는 2/3가 变경 가능하며 1/3 이 变경 impossible하다고 回答하였다. 또 건축공사 표준시방서의 I급骨材는 대개 熟知하고 있으며 59%가량이 入手가능하며 32%가량이 單價를 올리면 入手가능하고 9%가량이 도저히 impossible하다고 回答하였다.

다음에 骨材의 品質 및 其他에 관한 意見이 多數 提示되었으며 共通的인 意見으로서는 다




그림 9. 콘크리트 각재료량의 변동

표 8. 골재에 관한 설문과 회답수

구 分	내 용	지 역		京 仁	江 原	忠 北	忠 南	全 北	全 南	慶 北	慶 南	濟 州	全 國	比 率 (%)
		정 해 져 있다	때 때로 변 한다											
骨材의 納入業者는	골재체취자나 공장조사를 하는가	정 해 져 있다	12	2	2	3	3	4	3	9	1	39	44.3	
		때 때로 변 한다	17	5	3	1	2	8	3	9	1	49	55.7	
골재체취자나 공장조사를 하는가	구입계약서에 골재 품질을 明記하는가	조 사 한 다	28	7	4	5	3	11	6	15	2	81	91.0	
		조사하지 않는다	2		1		1	1		3		8	9.0	
구입계약서에 골재 품질을 明記하는가	골재체취자가 변할때	명 기 한 다	18	4	4	4	1	8	4	13		56	64.4	
		명기하지 않는다	10	3	1	1	3	3	3	5	2	31	35.6	
골재체취자가 변할때	受入検査에서 不合格된 骨材는	再試驗한다	30	5	4	5	3	11	7	17	2	84	92.3	
		그대로 사용한다	1	2	1		2			1		7	7.7	
콘크리트구입자의 골재 품질시험에 대한 관심	구입자가 骨材의 변경을 희망한다면	반 환 한 다	21	1	4	4	1	7	4	12		54	58.7	
		수입검사하지 않는다	2			1						3	3.3	
		조정해서 사용한다	8	6	1		4	5	3	6	2	35	38.0	
콘크리트구입자의 골재 품질시험에 대한 관심	I 級골재숙지여부	레미콘社에 일임한다	20	3	3	4	1	5	5	8	1	50	52.6	
		계약전에 시행한다	10	3	1		3	1	1	5		24	25.3	
		정기적으로 시행한다	5	1	1	1	1	5	1	5	1	21	22.1	
구입자가 骨材의 변경을 희망한다면	전축공사표준시방서의 I 級골재숙지여부	변 경 가 능	23	4	3	3	4	7	6	10	1	61	67.0	
		변 경 불 가 능	8	3	2	2	1	4	1	8	1	30	33.0	
I 級골재는 입수할 수 있는가	잘 알고 있다	21	6	5	3	2	8	5	14	2	66	76.7		
		이야기들은 적이 있다	9			1	2	1	1	4		18	20.9	
		모 른 다				1	1					2	2.3	
		언제나 가능	7	2				3	2	4		18	22.2	
		그런데로 가능	9		3	2	3	4	2	6	1	30	37.0	
		단가를 올리면 가능	10	4	2	3		1	2	4		26	32.1	
		도저히 불가능	2					1		3	1	7	8.6	

음과 같은 사항을 들 수 있다.

① 잔골재, 굵은골재의 粒度範圍가 現實에 맞지 않아 品質規準을 완화해 주기 바란다.

② 河川骨材의 枯渴로 인하여 海砂를 사용치 않을 수 없으나 塩分處理對策이 어렵다.

③ No.200 체 통과의 잔粒子는 관리하기 어렵다.

④ 天然骨材의 枯渴로 인한 代替骨材(고로슬래그잔골재, 人工輕量골재 등)의 開發이 어렵다.

⑤ 骨材業者の 技術水準을 向上시킬 필요가 있다.

⑥ 骨材規格을統一해 주기 바란다(例:粘土塊量)

⑦ 잔골재의 吸水率 및 表面水가 一定치 않아 대처하기 어렵다.

⑧ 粘土塊量의 試驗方法이 不正確하다.

이외, 其他意見으로서는 技術資料의 弘報要領, 골재의 受入検査는 형식적인 경우가 많다. 우리나라 事情에 맞는 KS 規格을 만들어 달라 施工者の 加水禁止와 養生에 철저를 기해 달라, 레미콘부문지역별협의회를 구성하여 配合, 骨材에 관하여 討議할 필요가 있다. 骨材뿐만 아니라 레미콘一般에 관한 調査도 실시하여 레미콘產業의 發展에 노력해 달라, 骨材의 多樣化에 따른 設計指針의 確立등 檢討해야 될 많은 内容들

이 포함되어 있다.

#### 4. 結 論

本調查의結果, 河川產骨材의 枯渴로 인하여一部地方에서는 良質骨材의入手가 곤란하며 全國의으로도 骨材의 多樣化現象이 보이고 있고, 이것은 더욱 더 深化될 것으로 보인다.

河川骨材를 替代할 수 있는 骨材資源의 開發이 시급하며, 替代骨材로서 犀은골재는 깬자갈(碎石)로 잔골재는 바닷모래(海砂)에의 依存度가今後 높아질 것으로 期待된다.

骨材의 品質은 地域에 따라 큰 幅으로 變動하고 있으며, 品質規準值를 벗어나는 品質도 地域에 따라 存在한다. 따라서 레미콘產業의 核心을 이루는 骨材問題는 骨材의 量과 品質의 兩面

에서의 對處가 중요한 課題로 남겨지게 되었으며, 결과적으로 장래에도 호전될 전망이 없는 骨材問題에 대하여 어떻게 對處해 나갈까 하는 것이 이제부터의 課題로 남게 되었다. 콘크리트에 관계하는 各分野의 研究, 開發에 의해 보다 經濟的이고 耐久의 콘크리트構造物을 建設해 나갈 것을 期待한다.

謝辭：本共同調査를 꽤히 허락해주신 韓國 레미콘工業協會 崔喆 회장, 李源升專務를 비롯하여 金知鐵課長, 申錫浩代理등 관계職員에게 謝意를 표하며 양케이트調査에 協力해 주신 全國레미콘工場의 品質管理담당자와 貴重한 助言을 주신 重元產業의 曹桂彥 品質管理 部長에게 감사의 말씀을 올린다. \*

#### 광고게재 안내

제재면	색도	광고비	크기	비고
표지 2면	칼라	500,000 원	전면	반면 제재도 가능
표지 3면	"	400,000 원	"	"
표지 4면	"	600,000 원	"	"
화보 1면	"	400,000 원	"	"
화보 2~4면	"	300,000 원	"	"

\* • 광고안은 인쇄 가능한 원색 분해 필름.

• 부가세 별도.