

酸處理에 따른 象牙質에 대한 Glassionomer Cement의 接着强度에 關한 實驗的 研究

慶熙大學校 齒科大學 保存學 教室

李源燮 · 閔丙淳 · 崔浩永 · 朴尚進

目 次

- I. 緒論
- II. 實驗材料 및 方法
- III. 實驗成績
- IV. 總括 및 考按
- V. 結論
- 參考文獻
- 英文抄錄

I. 緒論

齒牙修復材와 殘存齒質 사이에 緊密한 接合을 얻을 경우 邊緣漏出을 減少시킬 수 있다. Duke 등⁷⁾은 削除된 象牙質을 여러가지 酸으로 表面處理할 경우 修復材와 緊密한 接着을 誘導하여 邊緣漏出을 減少시킬 수 있다고 報告하였다.

比較的 磨耗抵抗이 크고 抗齲蝕性을 지닌 silicate cement 가 開發된 이후, 奢美的으로 優秀한 composite resin 은 酸腐蝕法을 利用하여 齒質과의 接着力을 增加시킬 수 있고, polycarboxylate cement 는 齒質과 化學的的結合에 의해서 接着하는 材料로서 齒面을 清潔히 함으로써 接着力을 改善시킬 수 있다.^{23,14)} Glassionomer cement 는 齒質과 化學的으로 結合하는 成形修復材로 象牙質 및 琥珀質과의 結合 程度에 따라 邊緣漏出을 減少시킬 수 있고,^{10,28)} 同時に 齒牙削除를 最小限으로 制限할 수 있어 健全齒質을 가능한 많이 殘存시킬 수 있으나¹⁷⁾ 磨耗抵抗이 낮고 韌性이 낮아 齒齲部磨耗症 또는 浸蝕症에 의한 5級 窩洞部의 修復에 主로 使用되고 있는 實情이다.¹⁴⁾

Hotz 등¹²⁾, Aboush 와 Jenkins¹⁾ 및 Sognnaes 등²⁵⁾에 따르면 齒齲部磨耗症 部位의 表面은 Salivary glycoprotein (acquired pellicle)의 薄은 膜으로 덮여 있어 修復材를 適用하기 전에 修復材와 齒牙基質間에 緊密한 接着을 위하여 pumice 나 bur 등을 使用하여 齒質表面을 处理하는 方法이 提示되었으나 Eick 등⁸⁾은 pumice 나 bur로 齒牙表面을 削除하더라도 齒面의 smear layer 는 除去하기 힘들다고 報告하였다. 이러한 象牙質의 汚染層은 齒質殘渣, 唾液, 血液 및 微生物 등으로 構成되며 修復材의 接着力을妨害하여 修復材의 壽命을 減少시킨다.^{5,7)} 따라서 修復材를 適用하기 전에 汚染된 象牙質面을 洗滌하는데 磷酸, 枸橼酸 및 polyacrylic acid 溶液 등이 效果的인 것으로 알려져 있는데, 磷酸 및 枸橼酸 溶液은 smear layer 를 效果的으로 除去하고 象牙細管을開放시키는 反面 polyacrylic acid 는 smear layer 를 어느 정도 除去시키고 象牙細管을 露出시키지만 完全히開放시키지는 못함이 報告된 바 있다.^{5,20)}

Lacefield 등¹⁴⁾ 및 Powis 등²⁰⁾의 研究報告에서도 磷酸 및 枸橼酸溶液으로 表面處理한 경우 glassionomer cement 的 齒質에 대한 接着强度가 다소 減少하는 傾向을 보였음을 報告하였으며 Duke⁷⁾ 및 Hinoura 등¹¹⁾의 研究에서는 polyacrylic acid로 表面處理한 경우 齒質에 대한 glassionomer cement 的 接着强度는 다소 增加함을 報告한 바 있다. 또 Powis 등²⁰⁾은 glassionomer cement 는 齒質과 化學的으로 結合하는 材料이므로 修復材와 齒牙基質間에 分子間接觸을 이를 때만이 效果的인 接合이 일어날 수 있기 때문에 이를 誘導하기 위해서는 齒面의 表面處理가 매우 重要하다고 하였다.

著者는 이상과 같은 研究報告를 土臺로 象牙質에 대한 數種의 酸處理劑 使用에 따른 glassionomer cement 的 接着力의 差異를 比較 評価하여 多少의 意義 있는 結果를 얻어 이를 報告하는 바이다.

II. 實驗材料 및 方法

가. 實驗材料

本 實驗에 使用된 材料는 充填用 glassionomer cement 인 Fuji ionomer Type II (G - C Dental Industrial Co. batch No. 300561, Kyoto JAPAN)이다. 또 象牙質에 對한 glassionomer cement 的 接着強度를 測定하기 위하여 拔去後 即時 生理的食鹽水에 保管된 48個의 健全한 第3大臼齒를 利用하였다. 象牙質削除面의 酸處理劑는 50 % 枸椽酸溶液, 37 % 磷酸溶液 및 10 % polyacrylic acid 를 主 成分으로 하는 Dentin Conditioner (G - C Dental Industrial Co. JAPAN)를 使用하였다.

나. 實驗方法

齒牙의 咬合面을 直徑 4 mm 이상의 象牙質面이 露出되도록 咬合面에 平行하게 diamond point로 削除한 後, 直徑 14 mm 높이 14 mm의 Brass mold (Fig.1-A)의 中央部에 削除된 咬合面이 露出되도록 齒牙를 self curing acrylic resin (LANG Dent MFG. CO. Chicago U. S. A)으로 象牙質削除面이 水平으로 位置하게 埋沒하였다. (Fig.1-B).

象牙質面은 #600研磨紙(600 grit silicone carbide abrasive paper)로 研磨한 後 水洗, 乾燥시켰다. 各群에 12個의 齒牙가 包含되도록 하고 다음과 같이 削除된 象牙質의 表面處理를 施行하여 4個群으로 나누어 實驗을 實施하였다.

第一群：無處理群으로서 對照群

第二群：50 % 枸椽酸溶液으로 30秒間 处理한 群

第三群：37 % 磷酸溶液으로 30秒間 处理한 群

第四群：Dentin Conditioner (10 % polyacrylic acid)로 30秒間 处理한 群

이와같이 处理한 齒面을 20秒間 水洗하였으며 air spray로 10秒間 乾燥시켰다.

이와같이 处理된 齒面에 直徑 3 mm의 hole 이 뚫린 vinyl tape를 hole의 中央에 오도록 付着하고 (Fig.1-C), 直徑 3 mm의 hole 이 뚫린 (fig.1-




Figure 1. Specimens for testing

A : Ring for tooth investing

B : Tooth investing

C : Application of vinyl tape with 3 mm diameter hole

D : Mold for applying the glassionomer cement




Figure 2. Assembly used on setting with loads of 200

Table 1. Bond strength of glassionomer cement to dentin following surface treatment (kg/cm^2)

Group	I	II	III	IV
condition	No treatment	50% Citric acid	37% Phosphoric acid	10% Polyacrylic acid
Mean \pm S.D.*	24.90 \pm 8.25	24.70 \pm 3.07	22.02 \pm 6.01	31.13 \pm 6.34

S.D.* : Standard Deviation

D)와 같은試片을製作한後, 준비된glassionomer cement를製造會社의指示에 따라練和하여試片D(Fig.1-D)의hole에충분히채운다음, 두試片을接着시켜200g의荷重을가하여10分間硬化시켰으며(Fig.2) Varnish를塗布한後蒸溜水內37°C로24時間保管한다음萬能試驗機(Autograph s-100 Shimadzu Co. Kyoto, JAPAN)를使用하여荷重20kg, cross head speed 1mm/min로引張應力を加하여接着強度를測定하였다.

III. 實驗成績

4個群에서 나타난各各의接着強度는 큰差異가 없었으나 #600研磨紙로研磨한後, 表面에酸處理를하지않은第一群(對照群)의接着強度는 24.90 kg




Figure 3. Comparison between bond strength of glassionomer cement to dentin following surface treatment

/cm²으로 나타났으며 50%枸橼酸溶液으로酸處理한第二群에서는 24.70 kg/cm², 37%磷酸溶液으로酸處理한第三群에서는 22.02 kg/cm²으로對照群보다 약간낮지만큰差異는없었으나 Dentin Conditioner(10% polyacrylic acid)로酸處理한第四群에서는 31.13 kg/cm²으로對照群보다比較的높은接着強度를 나타내었다.(Table 1, Fig.3).

IV. 總括 및 考按

本實驗은象牙質削除面에 대하여數種의酸處理劑를使用한後 glassionomer cement의接着強度의差異를比較評価하기 위하여象牙質表面을 #600研磨紙(600 grit silicone carbide abrasive paper)로研磨한 뒤, 枸橼酸, 磷酸 및 polyacrylic acid溶液으로各各表面處理한後充填用 glassionomer cement(Fuji ionomer Type II)를附着시켜接着強度를測定分析하였다.

窩洞形成時 Steel bur 나 hand instrument를 使用하는 경우 보다 diamond instrument를 使用하는 경우象牙質表面에 smear layer가增加한다.^{4,5)} 本實驗에서象牙質表面을 #600研磨紙로研磨한理由는 diamond instrument로削除한象牙質表面과類似한表面狀態를 나타내各群의象牙質surface를標準화시키기 위하여施行하였다.^{4,6,7)}

本實驗에서 50%枸橼酸溶液으로象牙質을表面處理한 경우, glassionomer cement의接着強度는 24.7 kg/cm²으로 #600研磨紙로研磨한後表面處理를하지않은對照群의接着強度 24.9 kg/cm²보다약간낮게나타났다. Hotz 등¹²⁾의報告에 따르면枸橼酸溶液은 glassionomer cement充填時潤滑剤로使用되어象牙質面의殘渣污染層을除去하고齒面을清潔

히 하여 齒質에 대한 glassionomer cement의 接着力을 增進시킨다고 報告하였으나, Prodger와 Symond²¹⁾의 研究報告에 의하면 柚橡酸溶液으로 处理된 象牙質面이 無處理한 경우와 큰 差異가 없다고 하여 接着力은 象牙質表面處理와 關係缺음을 報告한 바 있다. 그러나 Levine 등¹⁵⁾은 柚橡酸溶液으로 齒面을 酸處理하는 것이 오히려 glassionomer cement의 象牙質接着力을 減少시킨다고 報告하였으며, Vougiokakis 등²²⁾도 50% 柚橡酸溶液으로 齒面을 酸處理한 경우 glassionomer cement의 接着力이 減少되었음을 報告한 바 있다. 이러한 接着力 減少에 관해 Duke 등⁷⁾은 柚橡酸solution으로 象牙質面을 表面處理하는 경우 smear layer가 完全히 除去되고 管周象牙質의 脫灰가 甚하여 象牙細管을 擴大시키므로 象牙質 表面의 水分吸收가 增加하고 氣泡를 發生시키는 役割을 할 뿐 아니라, glassionomer cement의 化學的 結合에 重要한 Ca^{++} 와 같은 無機質의 量이 減少되어 接着力이 減少된다고 報告하였다.

磷酸溶液은 composite resin 修復時 酸腐蝕劑로 널리 使用되며 齒面에 微細屈曲을 形成시켜 bonding agent가 流入되어 resin tag을 形成하여 機械的 接着을 誘導하므로⁷⁾ glassionomer cement도 齒質과의 化學的 結合과 더불어 composite resin에서와 類似한 機械的 維持를 附與함으로써 接着力을 增大시킬 수 있을 것이라고 생각되어져 왔다.¹⁴⁾ Brännström과 Johnson⁵⁾은 37% 磷酸溶液으로 象牙質面을 表面處理한 경우 象牙細管이開放되고 管周象牙質의 脫灰가 甚하여 象牙細管의 크기가 正常狀態보다 約3倍 擴大되어 나타났다고 報告하였다. 本 實驗에서 37% 磷酸溶液으로 表面處理한 경우 對照群보다 다소 낮은 22.02 kg/cm²의 接着力를 나타내었는데 Hotz 등¹²⁾의 研究報告에서도 磷酸溶液을 使用한 象牙質 表面에서의 酸腐蝕處理가 glassionomer cement의 接着力를 增加시키지 못한 것으로 나타났으며, Shalabi 등²²⁾의 研究報告에서도 같은 結果가 나타났다. 이와같은 結果로써 機械的 維持가 齒質에 대한 glassionomer cement의 接着力轉이 아님을 알 수 있으며, 磷酸溶液과 柚橡酸溶液 모두가 Ca^{++} 와 같은 象牙質 表面의 無氣質을 減少시키고 象牙細管의 擴大에 의한 氣泡 發生을 增加시켜¹⁸⁾ 接着力이 낮게 나타난 것으로 思料된다.

Polyacrylic acid는 齒質과 水素結合을 할 수 있는 能力を 가진 많은 carboxyl 基를 包含하고 있기 때문

에 象牙質 表面에 效果的인 清潔 및 濕潤力を 附與할 수 있고 齒質 表面의 Ca^{++} 와 같은 無氣質을 溶解시키는 量이 微細하여 象牙細管을 開放시키기는 하지 만 象牙質 表面을 崩壞시키거나 象牙細管을 擴大시키지는 않으므로 glassionomer cement의 齒質에 대한 化學結合을 妨害하지 않는다.¹⁶⁾

本 實驗에서 polyacrylic acid로 酸處理한 경우 對照群보다는 比較的 높은 31.13 kg/cm²의 接着力를 나타내었는데 Hinoura 등¹¹⁾의 研究報告에서는 40% polyacrylic acid로 酸處理한 象牙質面에 38.2 g의 荷重으로 10分間 接着시킨 glassionomer cement의 接着力가 15.9 kg/cm²으로 나타났으며 Powis 등²⁰⁾의 研究에서는 25% polyacrylic acid로 酸處理한 象牙質面에 대해 820 g의 荷重으로 10分間 接着시킨 glassionomer cement의 接着力가 69.3 kg/cm²에 달한다고 報告하였다. 이와같은 報告들과 本 實驗이 差異가 있는 것은, Hinoura 등¹¹⁾은 象牙質面을 #400研磨紙로 研磨하였으므로 本 實驗에서 #600研磨紙로 研磨한 경우 보다 表面이 不規則할 뿐 아니라 깊은 裂溝를 發生시켜 氣泡 發生의 頻度가 크고 初期硬化 동안 加해진 荷重이 작아 重合過程에서 나타나는 重合收縮을 減少시키지 못해 낮은 接着力를 나타낸 것으로 생각되며, Powis 등²⁰⁾도 本 實驗과 같은 條件의 實驗에서 齒面에 初期硬化 동안 加해진 荷重이 커서 重合收縮을 最少로 하여 높은 接着力를 나타내었다고 생각된다.

Polyacrylic acid는 다른 酸處理劑를 使用한 경우 보다 比較的 높은 接着力을 나타내었고 齒髓에 대한 刺戟이 輕微한 것으로 알려져 있어^{3, 9, 13, 19, 26)} glassionomer cement의 修復時 象牙質의 表面處理에는 10% polyacrylic acid가 適合한 材料라고 생각된다.

V. 結論

著者는 酸處理方法에 따른 象牙質面에 대한 glassionomer cement의 接着力를 比較評価하기 위하여 #600研磨紙로 研磨된 象牙質面에 아무 处理를 하지 않은 對照群과 50% 柚橡酸, 37% 磷酸溶液 및 10% polyacrylic acid 등 3種의 酸處理劑로 酸處理한 3個 實驗群의 總 48個의 象牙質面에 glassionomer cement를 200 g의 荷重으로 接着시켜 接觸強度를 測定 分析한 結果, 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 對照群과 實驗群의 接着力는 서로 큰 差異가

없었다.

2. 50% 柚橡酸溶液으로 酸處理한 경우는 24.70 kg / cm², 37% 磷酸溶液으로 酸處理한 경우는 22.02 kg / cm², 10% polyacrylic acid 로 酸處理한 경우는 31.13 kg / cm²의 接着强度를 나타내었으나 統合學的으로 有意한 差異를 보이지는 않았다.

REFERENCES

1. Aboush, Y.E.Y., and Jenkins, C.B.G.: An evaluation of the bonding of glassionomer restoratives to dentin and enamel, Brit. DEnt. J., 161:179-184, 1986.
2. Barnes, I.E.: The adaptation of composite resins to tooth structure, Brit. Dent. J., 142:253-259, 1977.
3. Beardsley, S.H., Aubenshine, R.C., and Eames, W.B.: Pulpal response to composite resin and polycarboxylate cement, IADR Abs., 37, 1973.
4. Brannstrom, M., Glantz, P.O., and Nordenwall, K.J.: The effect of some cleaning solutions on the morphology of dentin prepared in different ways: An in-vivo study, J. Dent. for Children, 46:291-295, 1979.
5. Branstrom, M., and Johnson, G.: Effects of various conditioners and cleaning agents on prepared dentin surfaces: A scanning electron microscopic investigation, J. Prosthet. Dent., 31:422-430, 1974.
6. Dahl, B.L.: Effect of cleansing procedures on the retentive ability of two luting cements to ground dentin in vitro, Acta Odontol. Scand., 36:137-142, 1977.
7. Duke, E.S., Philips, R.W., and Blumershine, R.: Effects of various agents in cleaning cut dentine, J. Oral Rehab., 12:295-302, 1985.
8. Eick, J.D., Wilko, R.A., Anderson, C.H., and Sorensen, S.E.: Scanning electron microscopy of cut tooth surfaces and identification of debris by use of the electron microprobe, J. Dent. Res., 49:1359-1368, 1970.
9. El-Kafrawy, A.H., Dickey, D.F., Mitchell, D.F., and Philips, R.W.: Pulp reaction to a polycarboxylate cement in monkeys, J. Dent. Res., 53:15-19, 1974.
10. Hargrave, J.W., Spann, C.E., Richardson, W.G., Pelleu, Jr. G.B., and Laughlin, Jr. L.L.: An evaluation of microleakage in extracted teeth restored with glassionomer cement, IADR Abs., 1215, 1979.
11. Hinoura, K., Moore, B.K., and Philips, R.W.: Influence of dentin surface treatments on the bond strengths of dentin-lining cements, Oper. Dent., 11:147-154, 1986.
12. Hotz, P., McLean, J.W., Sced, I., and Wilson, A.D.: The bonding of glassionomer cements to metal and tooth substrates, Brit. Dent. J., 142:41-47, 1977.
13. Kawahara, H., Imanishi, Y., and Oshima, H.: Biological evaluation on glassionomer cement, J. Dent. Res., 58:1080-1086, 1979.
14. Lacefield, W.R., Reindl, M.C., and Retief, D.H.: Tensile bond strength of a glassionomer cement, J. Pros. Dent., 53:194-197, 1985.
15. Levins, R.S., Beech, D.R., and Garton, B.: Improving the bond strength of polycrylate cements to dentine: A rapid technique, Brit. Dent. J., 143:275-277, 1977.
16. McLean, J.W., Powis, D.R., Prosser, H.J., and Wilson, A.D.: The use of glassionomer cements in bonding composite resins to dentine, Brit. Dent. J., 158:410-414, 1985.
17. McLean, J.W., and Wilson, A.D.: The clinical development of the glassionomer cements. Formulations and properties, Aust. Dent. J., 22:31-36, 1977.
18. Negm, M.M., Beech, D.R., and Grant, A.A.: An evaluation on mechanical and adhesive properties of polycarboxylate and glassionomer cements, J. Oral Rehab., 9:161-167, 1982.
19. Pameijer, C.H., Segal, E., and Richardson,

- J.: Pulpal response to a glassionomer cement in primates, *J. Pros. Dent.*, 46:36-40, 1981.
20. Powis, D.R., Folleras, T., Merson, S.A., and Wilson, A.D.: Improved adhesion of a glassionomer cement to dentin and enamel, *J. Dent. Res.*, 61:1416-1422, 1982.
21. Prodger, T.E., and Symonds, M.: ASPA adhesion study, *Brit. Dent. J.*, 143:266-277, 1977.
22. Shalabi, H.S., Asmussen, E., and Jorgensen, K.D.: Increased bonding of a glassionomer cement to dentin by means of FeCl_3 , *Scand. J. Dent. Res.*, 89:348-353, 1981.
23. Smith, D.C.: A new dental cement, *Brit. Dent. J.*, 125:381-384, 1968.
24. Smith, D.C.: A review of the zinc polycarboxylate cements, *J. Canad. Dent. Assn.*, 1:22-29, 1971.
25. Sognnaes, R.F., Wolcott, R.B., and Xhonga, F.A.: Dental erosion. 1. Erosion-like patterns occurring in association with other dental conditions, *JADA*, 84:571-576, 1972.
26. Tobias, R.S., Browne, C.G., and Ingram, D.V.: Pulpal response to a glassionomer cement, *Brit. Dent. J.*, 144:345-350, 1978.
27. Vougiouklakis, G., Smith, D.C., and Lipton, S.: Evaluation of the bonding of cervical restorative materials, *J. Oral Rehab.*, 9:231-251, 1982.
28. Wilson, A.D., and Kent, B.E.: A new translucent cement for dentistry, *Brit. Dent. J.*, 132:133-135, 1972.

ABSTRACT

AN EXPERIMENTAL STUDY ON BOND STRENGTH OF GLASSIONOMER CEMENT TO DENTIN SURFACE FOLLOWING ACID TREATMENT

Won Seob Lee, Byung Soon Min, Ho Young Choi, Sang Jin Park

*Department of Operative Dentistry, Division of Dentistry
Kyung Hee University*

The purpose of this study was to evaluate the bond strength of glassionomer cement against cut dentin surface which was treated with various surface cleaning agents. 48 freshly extracted human 3rd molars were ground flat through the enamel into the dentin using 600 grit silicone carbide paper under a flow of water.

The were divided into four groups by the following cleaning procedure on cut dentin surface;

Group I : No surface treatment after grinding with 600 grit silicone carbide paper as control group.

Group II : Surface treatment with 50% citric acid for 30 seconds.

Group III : Surface treatment with 37% phosphoric acid for 30 seconds.

Group IV : Surface treatment with 10% polyacrylic acid for 30 seconds.

The specimens in 4 groups were immersed in distilled water at 37°C for 24 hours before testing after cleanising with water-spray and drying with air.

Bond strength was measured with Instron Universal Testing Machine (Autograph S-100, Shimadzu, Kyoto, JAPAN).

The results were as follows:

1. The bond strengths of group II, III & IV were not seemed to be shown more significant improvement than a group I.
2. The bond strengths in groups which were treated with 50% citric acid, 37% phosphoric acid and 10% polycrylic acid, were ranked 24.70kg/cm^2 , 22.02kg/cm^2 and 31.13kg/cm^2 , but its difference was not significant, statistically.