

# 건축용 방화도료

## Fire - Retardant Paints Buildings

〈본 협회부설 방재 시험소 제공〉

### 1. 적용범위

이 기준은 건축 내부용 방화도료에 대하여 적용한다.

### 2. 종류

방화도료는 다음의 3종류로 분류한다.

- 2.1.1 방화도료 1종 : 도막(塗膜)이 가열되었을 때 발포(發泡)하여 단열층을 형성하는 것.
- 2.1.2 방화도료 2종 : 도막(塗膜)이 가열되었을 때 발포하여 단열층을 형성하는 것으로서 하도용(下塗用)과 상도용(上塗用)으로 구분하고, 양쪽에서 방화효과를 나타내는 것.
- 2.1.3 방화도료 3종 : 도막을 두껍게 칠하여 단열의 효과가 있게 한 것.

### 3. 시료(試料) 및 시험편(試驗片)

#### 3.1 시료의 채취


KSM 5000(도료 및 관련원료의 시험방법)의 1021(도료의 시료 채취방법)에 의한다.

#### 3.2 시험편

- 3.2.1 작업성(作業性), 도막상태(塗膜狀態), 건습반복(乾濕反復), 내습성(耐濕性) 및 방화성능(防火性能) 시험에 쓰이는 시험판(試驗板)은 다음에 의한다.

- 시험판은 두께 약 4.4mm의 KSF 3101(보통 합판)의 1급에 일치하는 것. 또는 이와 동등 이상의 것으로 한다.
- 시험판은 가로 세로 각각 300mm(방화성능 시험용은 각각 220mm)의 정방형으로 하여 뒷면에 <그림1>과 같이 휘임 방지조치를 하여야 한다.

3.2.2 시험편은 시험판의 표판면에 시료를 붓, 스프레이건(spraygun) 등을 이용하여 제품 사양서에 정한 방법 및 도포량으로 도포하여 만든다. 시험편의 갯수는 건습반복 및 내습성의 것은 각 3개, 방화성능 시험의 것은 FS004[건축



내장재료의 난연성능 시험방법]의 해당 시험 항목에서 정한 갯수, 기타의 것은 1개로 한다.

**3.2.3** 견습반복 및 내습성 시험편은 도포후 직사광선을 받지 않는 통풍이 양호한 장소에서 수직으로 1주일이상 방치한 것을 사용한다.

### 3.3 견본품

견본품은 당사자간의 협정(協定)에 의한 것으로 도막상태 및 은폐력의 시험항목을 제외하고 5의 성능에 적합하여야 한다.

## 4. 시험방법

### 4.1 도료용기중의 상태시험

원(原) 포장이나 시험을 위하여 보내온 견본은 내용물을 흔들지 말고 적당한 방법으로 뚜껑을 연다.

**4.1.1** 액상도료는 표면의 피막을 거두어 낸 다음, 교반봉으로 교반하면서 밑바닥에 가라앉은 부분이 용이하게 균일한 상태로 되는지 확인한다.

**4.1.2** 페스트상도료(paste 狀塗料)는 표면에 피막이 있으면 거두어 내고, 또 액상부분이 윗층에 있으면 교반봉으로 균일하게 한 다음, 속에 굳은 것이 없고 균일한지를 확인한다.

**4.1.3** 고형분이 분리되기 쉬운 도료는 표면에 피막이 있으면 거두어 낸 다음, 상층액을 다른 용

기에 옮기고 밑바닥에 가라앉은 부분을 교반봉으로 균일하게 하고 다른 용기에 담긴 상층액을 조금씩 첨가하면서 교반, 균일하게 되는지를 확인한다.

### 4.2 작업성시험

시료를 시험판에 붓, 스프레이 기타 제품사양서에서 정한 방법으로 도장하여 도장중 또는 도장 직후에 제품사양서에서 정한 작업성에 일치하는지를 검사한다.

### 4.3 경화(硬化) 건조시간 시험

**4.3.1** 상대습도  $50 \pm 4\%$ , 온도  $23 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 의 대기압에서 도장된 시험판이 수평상태를 유지하도록 하여 건조시킨다.

**4.3.2** 시험편 끝부분으로부터 1cm이상 떨어진 도막면에서 팔이 수직이 되도록하여 힘껏 엄지손가락으로 누르면서  $90^{\circ}$  각도로 비틀어 본다. 이때 도막이 들어나거나 주름이 생기지 않고 또한 도막에 다른 이상이 생기지 않았을 때를 건조된 것으로 한다.


### 4.4 도막상태 시험

**4.4.1** 4.2의 작업성 시험을 하여 얻어진 시험판을 <그림2>와 같이 고정, 보존, 유지하여 제품사양서의 건조시간 규정에 나타난 조건으로 24시간 건조한다.


**4.4.2** 확산 주광(擴散畫光, 註1) 아래서 도포면을 육안으로 보아 견본품의 경우와 비교한다.

### 4.5 은폐력시험


**4.5.1** 시험용지는 크기가 <그림3>의 것 이상인 흑색, 백색 아트지로 광원으로부터 입사각을  $45^{\circ}$ ,



<그림 2> 시험판 받침대



<그림 3> 은폐력 시험용지 (단위 mm)



〈그림 4〉 온폐력시험방법

반사각을  $0^{\circ}$ 로하여 반사율을 측정할 경우, 흑면과 백면의 확산반사율이 각각 2% 이하와 80%이상인 것을 사용한다.

4.5.2 유리판은 약  $20\text{cm} \times 10\text{cm} \times 0.2\text{cm}$ 의 투명한 것을 사용한다.

4.5.3 시료와 견본품을 각각 다른 유리판에 제품사양서에서 규정된 조건으로 칠하여(註2) 4.3.1의 건조방법으로 48시간 건조시킨다.

4.5.4 두 시험판의 도면(塗面)이 밑으로 항하여야 하며 〈그림4〉와 같이 온폐력 시험용지위에 나란히 놓고, 백면(白面)과 흑면(黑面)위의 도면을 확산주광 아래에서 비교한다.

4.5.5 백면과 흑면위의 도막의 명도차가 큰것을 온폐력이 적은 것으로 한다.

#### 4.6 건습반복시험


4.6.1 시험편을 온도  $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ , 습도  $90 \pm 2\%$ 의 항온항습조에 수직으로 하여 19시간 방치한 후 꺼내어  $50 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 의 건조기에서 5시간 방치시킨다.

4.6.2 전항의 시험을 3회 반복한다.

#### 4.7 내충격시험

4.7.1 4.6의 [건습반복시험]에서 합격한 시험편을 상온에서 1시간 방치한 후 〈그림5〉와 같이 도막의 양쪽끝을 280mm의 간격으로 하여, 도막면이 밑으로 가도록 수평으로 받쳐 놓는다.

4.7.2 각 시험편 중심에  $300 \pm 0.5\text{ g}$ 의 추(그림6)로 높이 1m위에서 5회씩 충격을 가한다.



〈그림 5〉 시험편 고정 (단위 mm)


#### 4.8 내습성시험

시험판을 온도  $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ , 습도  $80 \pm 2\%$ 의 항온항습조에 수직으로 하여 72시간 방치한다.

#### 4.9 방화성능시험

4.9.1 난연2급은 FS004[건축내장재료의 난연성능시험방법]의 3에서 규정하는 [표면시험], 4에서 규정하는 [부가시험] 및 5에서 규정하는 [연소가스 유해성시험]을 실시한다.

4.9.2 난연3급은 FS004의 3에서 규정하는 [표면시험], 5에서 규정하는 [연소가스 유해성시험]을 실시한다.



〈그림 6〉 시험추 (단위 mm)

## 5. 성능

다음 표의 성능을 만족시켜야 한다.

종 류 시험항목	1 종	2 종		3 종
		하도용	상도용	
용기중의 상태	덩어리가 없고 균일하거나, 저으면 쉽게 균일화될 것.			
작업성	붓도장, 스프레이도장 작업에 지장이 없을 것.			
경화건조 (시 간)	18이내	18이내	18이내	도막의 두께 1mm 이상일 경우 18이내
도막상태	(1) 견본품에 비하여 색상, 광택의 차이가 없을 것. (2) 평활하고 펴짐성이 좋을 것 (3) 붓자국, 거친곳, 주름, 얼룩, 냄새, 점착, 변색 등의 정도가 크지 않을 것			
은폐력	견본품에 비하여 작지 않을 것			
건습반복	표면에 현저한 변화가 없을 것			
내충격성	도막의 박리가 없을 것			
내습성	표면에 현저한 변화가 없을 것			
방화성능	해당 시험에 만족할 것			

## 6. 결과의 표시

결과 보고서에는 다음사항을 게재한다.

### 6.1.1 난연급별

급 별	도막의 두께(mm)		도포량(kg / m <sup>2</sup> )	
	하도용	상도용	하도용	상도용
난연2급				
난연3급				

### 6.1.2 시험편 및 시험판의 조건

### 6.1.3 시험시의 주요 관찰사항

### 6.1.4 시험년월일, 시험담당자 및 책임자명

\*1. 도막의 두께는 건조후의 도막을 말한다.

\*2. 도포량은 표면에 부착된 순수한 도료분의 단위면적당의 무게를 말한다.

註1) 확산주광 이란 일출후 3시간 후부터 일몰 3시간 전까지의 직사광을 피한 북쪽창에서의 입사광을 말한다.

註2) 스프레이 도장 혹은 붓에 의한 도장의 경우, 1회 이상 칠할 경우엔 전회에 칠한 방향에 대해서 각각방향으로 칠하고, 그외의 경우엔 필름 애플리케이터(film applicator)나 닉터 블레이드(doctorblade)를 사용해 칠한다. (●)



## “FILK”란

**우수방화·안전관련 제품에 대해서  
방재시험소가 품질을 보증하는 마크입니다.**

한국화재보험협회부설



## 방재시험소

경기도 여주군 가남면 심석리 69-1

전화 : 서울 745-7770, 744-7853, 여주 (0337) 82-3526, 3527