

臼齒用 複合레진의 流動性 및 容積變化에 關한 研究

서울大學校 齒科大學 齒科保存學教室

李 鳴 鍾

I. 序 論

複合레진은 保存修復에서 自然齒牙와 類似한 色相을 지니며 物理的 性質이 向上된 充填材料로써 操作이 比較的 간편하여 前齒部 뿐만 아니라 臼齒部에서도 널리 使用되고 있다¹⁾.

複合레진은 아말감의 水銀에 依한 環境污染의 問題가 없고 腐蝕抵抗性이 높고 热傳道性이 낮으며 審美的인 理由로 아말감을 代身 하는 修復材料로써 使用이 增加되어 왔다²⁾.

近來에 와서 複合레진의 物理 化學的 性質은 많이 改善되었지만 邊緣漏出로 因한 二次齲蝕과 磨耗抵抗度는 아직 解決되지 않은 重要問題點으로 남아 있다³⁾.

複合레진이 臼齒部에 修復할 경우 가장 重要的 性質은 耐磨耗性과 強度에 있으며⁴⁾ 이는 filler의 粒子의 크기가 減少되고, 부피당 粒子의 數가 增加됨에 따라 개개 粒子에 加해지는 應力を 減少시켜, 耐磨耗性과 破壞抵抗性을 增加시킬 수 있기 때문이라고 하였다¹⁾. 最近에 와서 臼齒部 修復에 光重合型複合레진을 많이 使用하게 되었다. 그 理由로는 金屬材料에 比해 審美性, 操作性이 좋은 것과 咀嚼機能에 있어서도 最低限의 機械的 性質等을 가지고 있기 때문이다.

그러나 複合레진 修復物에 수반되는 가장 큰 缺點은 重合時에 發生되는 收縮이며^{5,6)} 더욱이

硬化後에도 比較的 長期間 收縮이 일어난다. 이때에 發生되는 contraction gap은 邊緣部 漏出을 誘發하고 修復後 過敏反應을 나타날 수 있으며^{7,8)} 齒髓刺戟과 二次齲蝕의 原因이 되기도 한다⁹⁾.

一般的으로 臼齒部는 前齒部에 比하여 填塞容積이 큰 경우가 많으며 修復에 있어서도 多量의 複合레진이 必要하기 때문에 그것에 따라서 重合收縮도 增加하게 된다. 더욱이 咀嚼時에 交合壓이 加해질 경우에는 邊緣封鎖性은 더욱 低下된다.

Danison¹⁰⁾, Bowen¹¹⁾은 齒科用 複合레진 修復後 레진硬化에 따른 收縮應力 發生으로 象牙質과 複合레진間의 結合強度 低下와 응집파괴가 나타날 수 있음을 경고하여 複合레진 수복후 接着不良이 問題點임을 알 수 있다. Feilzer¹²⁾은 複合레진 修復後 硬化收縮은 單一層 方向으로 進行되며 그 收縮量은 線收縮에 比較하여 3倍 程度임을 報告하였다.

收縮應力의 發生은 溫度變化 即, 修復物 表面溫度가 下降하게 될 때 나타날 수 있으며 邊緣漏出의 原因이 되기도 한다. 이는 修復物과 齒質間의 热膨脹係數 差異에서 야기되며 溫度下降時 複合레진 側이 齒質에 比하여 輝씬 더 收縮하게 된다. 따라서 臨床에서는 이와 같은 收縮에 對抗하기 위하여 琥珀質 部位에 腐蝕法을 利用하거나 象牙質 部位에서는 象牙質

* 본 연구는 1992년 서울대학병원 지정연구비에 의하여 이루어진 것임.

前處理劑를 使用하여 邊緣漏出을 最少화할 수 있다.

複合레진의 硬化時의 容積變化에 대하여는 Dilatometer^{13, 14)}, Micrometer¹⁵⁾, Non-contact sensor等¹²⁾을 利用하여 檢討되어 왔다. 또한 Mercury bath 方法과^{16, 17)} contraction gap의 計測方法^{18, 19)}도 利用되고 있다.

한편 硬化後의 容積變化에 대해서는 Smith²⁰⁾, Goteredsen²¹⁾, Bowen²²⁾, Hirasawa等²³⁾의 報告가 있다.

그러나, 이것의 研究는 口腔內 窩洞에서 材料와의 段階의 容積變化가 邊緣封鎖性과, 適合精度에 影響이 있는 것이 確實치 않다.

著者는 光重合型 白齒部 인레이用 複合레진 3種類와 白齒部 修復用 複合레진 3種類의 重合하지 않은 試料 重量에 의한 流動性 變化와 光照射時의 容積變化를 測定하고 比較 分析하여多少의 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

II. 實驗材料 및 方法

1. 實驗材料

本實驗은 現存 市販되고 있는 光重合型 인레이用 複合레진 3種類와 光重合型 白齒部 修復用 複合레진 3種類를 使用하였다. (Table. 1)

光重合에 使用한 光照射器는 Quick Light (VL-1 KURARAY JAPAN)을 使用하였다. 各 實驗에 있어서 測定한 試料數는 각각 3個式으로 하였다.

2. 實驗方法

1) 試料 自體 重量에 의한 流動性

그림 1은 測定裝置의 模式圖를 나타냈으며 이 裝置(LC-2210, KEYENCE JAPAN)은 可視光 半導體 Laser 變位計를 利用하였다.

各 試料 表面의 變位는 非接續으로 測定하였다. 複合레진의 圓柱狀試料(直徑 6mm, 높이 6mm)를 teflon mold로 glass板上에서 製作하였다. 試料 自體 重量에 의한 流動性을 23°C와 37°C로 區分하여 暗室中에서 1分간격으로 10分間 測定하였다.

2) 光照射時의 容積變化

그림 2는 測定裝置의 模式圖이다.

複合레진의 圓柱狀 試料(直徑 4mm, 높이 3mm)를 teflon mold로 glass 板上에서 製作하였고 그 上部에 Fe薄板(直徑 4mm, 두께 0.5mm)을 올려 놓고 底部에서 glass板을 通하여 40秒間 光照射를 23°C 大氣中에서 重合을 시켰다.

이때의 容積變化 測定은 實驗 1과 同一한 方法으로 하였다. 可視光 半導體 Laser 變位計를 利用하여 非接續으로 各 試料를 光照射 사작을 基礎로 하여 15초, 30초, 1분, 2분, 3분, 4분, 5분간 容積變化의 크기를 Recorder에 記錄시켰다.

Table 1. light-cure posterior composite tested in study

Material	code	batch No.	Manufacture
Lite-fil CR inlay	LFI	049005	Shofu Inc, Japan
Lite-fil P	LFP	098852	Shofu Inc, Japan
Clearfil CR inlay	CFI	049005	Kuraray Co Ltd, Japan
Clearfil photoposterior	CFP	1022	Kuraray Co Ltd, Japan
Brilliant Direct inlay	BDI	060789-19	Colten, Swiss
Brilliant Lux	BL	110889-66	Colten, Swiss




Fig 1. Schematic representation of the apparatus used for the measurement of the dimensional changes with gravitated flow.




Fig 2. Schematic representation of the apparatus used for the measurement of the dimensional changes during the irradiation of light.




Fig 3-A. Gravitates flow with time measured at 23°C




Fig 3-B. Gavitates flow with time measured at 37°C




Fig 4. Dimensional changes during the irradiation of light with time at 23°C

III. 成 績

1. 試料 自體 重量에 의한 流動性

그림 3-A, 3-B는 重合하지 않고 複合레진 自體 重量에 의한 流動性의 結果이다. BDI, BL은 23°C에서 類似한 流動性으로 最少 值를 보이고, LFP, CFI, CFP, LFI 보다 輝澈 적은 流動性으로 나타났다. 23°C에서 LFI, CFP는 다른 試料보다 큰 流動性이었고, 37°C에서 CFP의 流動性은 最大值였다. BDI, BL은 37°C에서도 23°C와 類似하게 다른 試料보다 最少 值의 流動性이었다. 23°C에서 LFI와 37°C에서는 CFP가 각각 最大值의 流動性을 나타냈다. 23°C보다 37°C에서 모든 試料의 流動性은 輝澈 켰다.

2. 光照射時의 容積變化

그림 4는 光照射時의 容積變化의 結果이다. 光照射 始作으로부터 15秒까지는 모든 試料의

容積變化는 急激히 收縮되구 BLI과 BL은 30秒까지 급격히 收縮하였으며 1分後에서는 모든 試料에서 一定值로 나타났다. 收縮率의 最少 值는 5分에서 CFI로 0.42%이고 最大值는 BL로 1.25%이었다. BL과 BLI를 除外한 CFI, LFP, LFI, CFP의 收縮率은 0.6%未滿의 收縮率로 나타났다.

IV. 總括 및 考按

複合레진의 研究는 齒質과 複合레진과의 接着性과 contraction gap에 對하여 많은 關心을 가지고 있다.

複合레진의 接着은 酸處理된 琥珀質에 機械的으로 接合되는 기전을 象牙質에서는 同一하게 이용할 수 없다.

複合레진을 象牙質과의 結合을 向上시키기 為하여 Torstenson等²⁴⁾은 粘度가 낮은 레진을 象牙質 窩洞壁에 먼저 塗布한 후 複合레진을

充填시켰으며 Lutze²⁵⁾은 窩洞 邊緣部에 斜面을 形成하여 複合레진 修復後 重合收縮으로 因하여 發生되는 邊緣 漏出을 減少 시킴으로서 結合能力을 向上시킬수 있는 方法을 제시하였다.

그러나 이와같은 機械的 方法으로는 複合레진 自體가 齒質에 대한 完璧한 結合은 기대할 수 없다.

Davidson'과 Kemp-Schold²⁶⁾, Grim²⁷⁾도 複合레진이 象牙質과 接着되었다 하더라도 一般的으로 複合레진의 重合收縮能力이 接着强度를 超過하기 때문에 複合레진과 象牙質 境界面에서 分離가 나타났다고 報告하였다.

Contraction gap이 생기는 原因에 대하여서는 複合레진과 琥珀質 象牙質과 接着力이 不足한 경우이거나 複合레진 自體의 重合收縮과 熱膨脹等에 의한 容積變化가 큰 경우로 나눌수 있다.

容積變化에 대해서는 Okamoto¹⁶⁾, Hirano¹⁵⁾등은 각각 硬化前(gelation point 以前)과 硬化後(gelation point 以後)의 경우로 區分해서 檢討해야 한다고 報告하였다.

本 實驗은 複合레진 인레이用 3種類과 白齒部 修復用 레진 3種類를 自體重量에 依한 流動性을 23°C와 37°C에 觀察하였고 (fig 3-A, 3-B) 또한 光照射時의 容積變化를 檢索하였다. (fig 4)

自體重量에 의한 流動性은 複合레진의 柔軟性을 確認할 수 있는 하나의 方法이다.

LEI, CFP 같이 柔軟하면 레진 築盛時에 賦形性과 重合收縮應力이 增可가 되고 光照射面에는 flow capacity가 좋으나, 光照射까지 부여된 形狀을 유지하기가 곤란하고 또한, 反對로 너무 굳으면 賦形性이 나쁜 것만 아니라, flow capacity도 不利한 것으로 思料된다.

또한 23°C와 37°C에서 自體重量에 의한 流動性的 曲線을 比較하면 粘度性이 적은 試料일수록 溫度 上昇에 따라 粘度 低下率으로 되는 것을 알수 있다.

.37°C에서는 LEI, CFP는 다른 材料에 比하여 特別히 큰 流動性은 溫度의 依存性을 나타냈다. 이것은 filler의 含有量이 적은것으로 思料된다.

Goldman¹³⁾, Rees과 Jacobsen¹⁴⁾은 Dilatometer을 利用하여 複合레진의 重合時에 있어서

容積變化의 測定 方法은 重合前에 複合레진을 물에沈漬시킨다는 點은 적절한 方法이라고 할수 없고, 더욱이 光重合型 複合레진에서는 光을 均一하게 照射하기가 어렵다.

本 實驗方法은 体膨脹率과 線膨脹率間에 있어서 3倍 정도임을 Feilzer¹²⁾이 報告한 것으로 試料 自體에 不必要한 壓力を 가하지 않은 測定方法이다.

測定結果에 있어서는 初期 重合(收縮率은 急激히 적어지거나 一定量을 나타나는 時間)은 어느 試料에서나 光照射로부터 1分 以内이었다.

複合레진의 重合時에 發生되는 收縮力은 修復物의 形狀, 또는 材料와 齒質間의 接着力에 依해서 抑制되는 것이 일어나면 修復物(重合體)內에 氣泡가 發生하게 된다. 口腔内에서 直接修復을 實行할 경우 初期 重合時에 收縮이 包含된 만큼 收縮量이 적은 材料를 選擇하는 것이 좋다.

그러므로 複合레진을 重合시키는 레진 인레이法은 修復物의 收縮을 적게하는 點에서 좋은 利用法이 된다.

V. 結 果

著者는 光重合 인레이用 複合레진 3種類와 白齒部 修復用 複合레진 3種類를 對象으로 하여 複合레진을 重合을 시키지 않고 그 重量 自體에 依한 流動性을 可視光 半導體 Laser 變位計 (LC-2210 Kerence Japan)로 1分 間隔으로 10分間 測定하고, 또한 光照射器(Quick light VL-1 Kuraray Japan)로 40秒間 光重合하고 光照射始作을 基礎로 하여 5分間 試料의 容積變化를 測定한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 重合하지 않은 複合레진의 自體 重量의 流動性은 23°C에서 BLI가 가장 적고, LFI는 제일 커고, 37°C에서는 BL가 最少值이고 CFP는 最大值로 나타났다. (Fig 3-A, 3-B)
2. CFI, LFP, LFI, CFP 試料의 容積變化는 光照射 시각을 基礎로 하여 15秒까지 急激히 收縮되었으나, BLI와 BL는 30秒까지 急激히 收縮하였으며, BL과 BLI는 CFI, LEP, LFI, CFP 보다 훨씬 커다. (Fig 4)

참고문헌

1. Bowen R.L. : Dental filling material comprising vinyl silane treated fused silica and a binder consisting of reaction product of bisphenol and glycidyl acrylate. US patent No. 3066, 112, 1962.
2. Boksmann L, Suzuki M, Jordan RE, Charles DH. A visible light cured posterior composite resin : results of a 3-year clinical evaluation. *J Am-Dent Assoc*, 112 : 627-31, 1986.
3. Moff JP, Jenkins WA, Hamilton JC. The longevity of composite resins for the restoration of posterior teeth (abstract). *J Dent Res*, 63 : 199, 1984.
4. Leinfelder K.F. : Posterior composite resins. *J Am Dent Assoc* (special issue) September, 21-26, 1988.
5. Goldman M. : Polymerization shrinkage of resin-based restorative materials. *Aust Dent J* 28 : 156-161, 1983.
6. Davidson C.L., DeGee AJ. : Relaxation of polymerization contraction stresses by flow in dental composites. *J Dent Res* 63 : 146-154, 1984.
7. Lambrechts P., Braem M., Vanherle G. : Evaluation of clinical performance for posterior resins and dentin adhesives. *Oper Dent* 12 : 53-78, 1987.
8. Torstenson B., Bränström M. : Contraction gap under composite resin restorations : Effect of hygroscopic expansion and thermal stress. *Oper Dent* 13 : 24-31, 1988.
9. Bränström M. : Communication between the oral cavity and the dental pulp associated with restorative treatment. *Oper Dent* 9 : 57-68, 1984.
10. Davidson, C.L. de Gee, A.J., and Feilzer, A. : The Competition Between the Composite-Dentin Bond Strength and the Polymerization Contraction, *J Dent Res* 63 : 1396-1399, 1984.
11. Bowen, R.L., Nemoto, K., and Rapson, J.E. : Adhesive Bonding of Various Materials to Hard Tooth Tissues, Forces Developing in Composite Materials during Hardening, *J Am Dent Assoc* 10 : 475-477, 1989.
12. Feilzer, A.J., de Gee A.J., and Davidson, C.L. : Increased Wall-to-Wall Curing Contraction in Thin Bonded Resin Layers, *J Dent Res* 68 : 48-50, 1989.
13. Goldman, M. : Polymerization shrinkage of resin-based restorative materials : *Austral Dent. J.*, 28. 156-161, 1983.
14. Rees, J.S. & Jacobsen, P.H. : The polymerization shrinkage of composite resins : *Dent. Mater.*, 5, 41-44, 1989.
15. Hirano, S., Kurosawa, T., Aizawa, M., Hirabayashi, S., Harashima, I., Nasu, I. & Hirasawa, T. : Initial Polymerization shrinkage of Composite Restorative Resins : *Japan J Dent Mat*, 3(4), 471-475, 1984.
16. Okamoto, A., Kota, K., Fukushima, M. & Iwaku, M. : Polymerization Contraction of the Composite Resins : *Japan J Conserv Dent*, 27(2), 430-435, 1984.
17. Katsuyama, S., Maeda, T., Nara, Y. & Ishikawa, A. : Physical Properties of Posterior Composite Resins : Polymerization shrinkage ; *Nippon Dent Review*, 514, 77-85, 1985.
18. Katoh, H., Watanabe, A., Hisamitsu, H. & Wakumoto, S. : Observation of Polymerizing Contraction of Light-cured Resins : *Japan J Conserv dent*, 24(3), 159-171, 1981.
19. Torstenson, B. & Bronnstrom. M. : Composite resin contraction gaps measured with a fluorescent resin : *Dent. Mater.*, 4 : 238-242, 1988.
20. Smith. D.L. & Schoonover, I.C. : Direct fi-

- lling resins : dimensional changes resulting from polymerization shrinkage and sorption : J. Amer. Dent. Asso., 46 : 540—544, 1953.
21. Gotfredsen, C. : Physical properties of a plastic filling material : Acta Odontol Scand. 27 : 595—615, 1969.
22. Bowen, R.L., Rapson, J.E. & Dickson, G. : Hardening Shrinkage and Hydroscopic Expansion of Composite Resins : J. Dent. Res., 61 : 654—658, 1982.
23. Hirasawa, T., Hirano S., Hirabayashi I., Harashma. I. & Aizawa. M. : Initial Dimensional Change of Composites in Dry and Wet Conditions : J. Dent. Res., 62 : 28—31. 1983.
24. Torstenson, B., Brännström, M., and Mattsson, B. : A New Method for Sealing Composite Resin Contraction Gaps in Lined Cavities; J Dent Res 64 : 450—453, 1985.
25. Lutz, F., Krejci, I., and Oldenberg, T.R. : Elimination of Polymerization Stresses at the Margins of Posterior Composite Resin Restorations ; A New Restorative Technique, Quint Int 17 : 777—784, 1986.
26. Davidson, C.L., and Kemp-Scholte, C.M. : Short-comings of Composite Resins in Class V Restorations, J Esthet Dent 1 : 1—4, 1989.
27. Crim, G.A. : Assessment of Microleakage of 12 Restorative Systems, Quint Int 17 : 21—24, 1987.

—Abstract—

A STUDY ON THE FLOW AND DIMENSIONAL CHANGE OF POSTERIOR COMPOSITE RESINS

Myung-Jong Lee, D. D. S., Ph. D

Department of Conservative Dentistry, College of Dentistry, Seoul National University

The purpose of this study was to measure the free flow of the unpolymerized resin by its weight for 10 minutes by one minute interval, and to measure the dimensional change of composite resins during the irradiation of visible light(Quich light VL-1 Kuraray Japan) using visible leser displacement meter(LC-2210 Kerence Japan).

The unpolymerized resin was cured by the visible light for 40 seconds, the dimensional change was measured at the begining of irradiation for 5 minutes.

The results were as follows :

1. In free flow LFI was the largest, BLI was the smallest at 23°C and CFP was the largest, and BL was the smallest at 37°C.
2. In dimensional change CFI, LFP, LEI and CFP was excessively contracted flow the begining of irradiation until 15 seconds but BLI and BL was excessively contracted until 30 seconds BL and BLI in dimensional change was much larger than LFI and CFP.