

## TMA-Zeolite Complex에 의한 水溶液中 Benzene 除去

이창일 · 이동훈 · 최정  
경북대학교 농화학과

### Removal of benzene from aqueous solution by TMA-Zeolite complex

Chang-il Lee Dong-Hoon Lee Jyung Choi (Dept. of Agric. Chem. Coll. of Agr., Kyungpook National University)

**Abstract :** This study was performed to remove the dissolved benzene in water by using TMA-Zeolite complex which was formed by the adsorption of TMA(Tetramethyl ammonium), a kind of cation surfactant on a natural zeolite produced in Korea. The dominant clay minerals of the natural zeolite was identified by X-ray diffractometry and Infrared spectrophotometry to be mordenite and clinoptilolite. The CEC of the zeolite used was 95.9 cmol/kg.

TMA was adsorbed on natural zeolite very quickly, and the amount of TMA adsorption on zeolite was known to be equivalent to about 8% of the CEC of natural zeolite.

The amount of benzene adsorption on TMA-zeolite complex was much more than natural zeolite, indicating that the dissolved benzene in water could be removed effectively by TMA-zeolite complex.

### 緒論

20세기에 들어와서 급속한 과학기술 발전과 더불어 새로운 화학물질 및 유독물질 등이 대량으로 제조되어 사용되게 되었다. 이 때문에 有害化學物質과 油類 등에 의하여 지표수와 지하수는 물론 토양마저 오염되어 천연환경 보全의 차원에서 이의 해결이 사회적인 관심으로 대두되고 있다.

WHO의 보고에 의하면水中에는 약 2000종 이상의 화학물질이 존재하며 이 중 750種의 물질이 飲用水에서 확인되고 있다.<sup>1)</sup> 이러한 물질 중 특정 有機物質은 비록 미량일지라도 발암, 돌연변이 등을 일으키는 물질로 알려져 있으며 이들은 農藥類, PAHs(poly aromatic hydrocarbons), 挥發性 有機化合物(VOCs)로 大別된다.

VOCs란 volatile organic compounds(揮發性 유기화합물)의 略字로서 최근에는 VOCs중에서 benzene, toluene, ethylbenzene, xylene과 같은 芳香族 炭化水素에 의한 지하수 오염이 深化되고 있는 것으로 나타나고 있기 때문에, 1994년 7월에는 benzene, toluene, ethylbenzene, xylene등의 飲用水에 관한 VOCs 함량 기준이 설정되었다.<sup>2)</sup> 또한 注油所 및 油類貯藏地의 油類漏出에 의한 토양오염과 더불어 이들의 2차 오염에 의한 지하수 오염이 加重되고 있는 실정에서 1995년 12월에는 토양환경보전법을 발표하고 油類中 benzene, toluene, ethylbenzene, xylene의 정량방법이 제정되었다.<sup>3)</sup>

VOCs 중 benzene( $C_6H_6$ )은 무색의 액체로서, 特有의 臭氣를 갖고 有毒하며 마취작용이 있는 발암성물질로 알려져 있고 消防法, 產業安全保健法 및 大氣環境保全法에 有毒物로 明示되어 있다.<sup>4)</sup>

수용액중의 유해 오염물질에 의한 맛, 냄새, 색깔 및 濁度 등은 活性炭과 高分子凝集劑 등을 이용해 제거해 왔으나, 최근에는 양이온界面活性劑로 親水性인 粘土礦物을 親油性

으로 변환하여 수용액중의 挥發性 유기화합물을 제거하는 연구가 활발하게 수행되고 있다.<sup>5-11)</sup>

粘土礦物의 表面은 親水性이기 때문에 粘土礦物만으로는 수용액중에 존재하는 VOCs를 제거할 수가 없다. 그럼으로 界面活性劑로 粘土礦物의 내부 및 외부표면에 吸着된 無機 양이온과 이온교환시킴으로서 親油性體로 변환시키면 수용액중의 VOCs를 제거할 수 있게 된다.

粘土礦物中 한국에서 대량으로 생산되는 網狀形 粘土礦物인 zeolite는 CEC가 크기 때문에 氣相이나 液相중의 양이온과 重金属類 제거에는 높은 효율이 있는 것으로 알려져 왔다.<sup>12-13)</sup> 그러나 그 構造의 特性<sup>14)</sup>과 그 공극의 크기 때문에 입자가 큰 유기물질은 제거하기가 쉽지 않다.

따라서 본 연구에서는 炭化水素사슬이 짧은 有機性 양이온 界面活性劑인 TMA를 국내에서 다량 생산되는 천연zeolite에 흡착시키고 TMA를 흡착한 TMA-zeolite를 이용하여 水溶液中의 挥發性 有機化合物인 benzene을 吸着·除去하는 능력을 조사하였다.

### 材料 및 方法

#### 천연 zeolite

본 연구에 사용된 zeolite는 王票化學(주)에서 分離받아 分碎한뒤 평균입경이 500μm - 250μm 된 것을 水洗後 風乾하여 사용하였으며 그 理化性은 Table 1과 같았다.

Table 1. Physico-chemical properties of natural zeolite.

| pH  | Exch. cations<br>(cmole/kg) |      |     |      | CEC<br>(cmole/kg) |
|-----|-----------------------------|------|-----|------|-------------------|
|     | K                           | Ca   | Mg  | Na   |                   |
| 8.5 | 9.9                         | 12.7 | 1.9 | 26.6 | 95.9              |

\* carbofuran initially added 2,250μg/20g soil.

### 吸着質(adsorbate)

양이온성界面活性劑로 Tetramethylammonium-bromide(TMA-bromide) (Aldrich Chemical Company, Inc. 98%)를 사용하였으며 有機物質은 benzene(Merck 99.9%)을 사용하였다.

### 裝置

Zeolite에 의한 TMA吸着量을 측정하기 위하여 TOC(Total Organic Carbon)分析機(Astro 2001 system 2)를 사용하였으며 平衡溶液中의 TMA농도에 의한 炭素含量을 测定함으로서 zeolite에 흡착된 TMA양을 計算하였다.

TMA-Zeolite에 의한 水溶液中의 benzene 吸着實驗은 Purge & Trap (Tekmar 3000 Purge & Trap)이 달린 Gas chromatography(Hewlett Packard 5890 series I GC)를 사용하여 分析하였다.

Zeolite同定을 위한 X-선回折分析은 천연zeolite粘土를 sodium dithionite citrate法으로 脫鐵시킨 뒤  $\text{Na}^+$ 로 飽和시킨 시료를 X-선回折分析機(JEOL JDX-8E)에서 powder法으로 측정하였다. 測定條件은 Cu-target과 Ni-filter를 사용하여 40KV, 20mA, scanning  $8^\circ/\text{min}$ 로 하였다. 또한 Infrared spectrophotometer(IR) 분석은 천연zeolite와 KBr을 1:400으로 혼합하여 agate mortar에서 磨碎한 후 KBr-disc를 제작하여 즉시 Infrared spectrophotometer(Beckman IR 4250)로서 4000cm<sup>-1</sup>에서 200cm<sup>-1</sup>까지 scanning하였다.

### 吸着實驗

Zeolite에 TMA가 흡착될시 吸着平行에 도달하는 시간을 파악하기 위해 50ml aluminum seal vial에 1g의 zeolite를 넣고 500mg/l TMA용액 50ml를 첨가하여 20°C 50rpm shaker에서 반응시키면서 일정시간별로 上澄液을 分取하여 液中의 TMA농도를 TOC(Total Organic Carbon)分析機로 分析하였다.

그후 천연zeolite CEC의 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, 120%에 상당하는 농도의 TMA용액을 1g의 zeolite에 50ml씩 첨가하여 일정시간 반응시킨 후 定置하여 上澄液 중의 TMA농도를 TOC로 分析하였다. 각각의 평형농도로부터 흡착된 TMA의 양을 식(1)에 의하여 계산하였다.

$$q = \frac{V \times (C_i - C_e)}{1000 \times M} \quad (1)$$

q : Adsorption amount(mg/g)

M : Weight of Zeolite

V : Volumes of TMA solution

C<sub>i</sub> : Initial concentration of TMA(mg/L)

C<sub>e</sub> : Equilibrium concentration of TMA(mg/L)

각각의 平衡濃度와 吸着量을 Langmuir equation에 代入하여 吸着等溫式(2)을 구하였다.

$$q_e = \frac{q_m b C_e}{1 + b C_e} = \frac{a C_e}{1 + b C_e} \quad (2)$$

q<sub>e</sub> : 吸着劑 單位 質量當 吸着된 吸着質의 量(mg/g)

q<sub>m</sub> : 最大吸着量

C<sub>e</sub> : 平衡濃度(mg/L)

b : 吸着平行常數

그 뒤 TMA-Zeolite에 의해서 benzene의 吸着平衡에 도달하는 시간을 결정하기 위해 50ml aluminum seal vial에 1g의 TMA-Zeolite와 500mg/l benzene을 氣泡가 없도록 첨가하여 밀봉한 후, 20°C 50rpm 恒溫攪拌機에서 일정시간(10분, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24시간)振湯後 定置하여 上澄液을 microliter syringe로 5μl 分取하여 Purge & Trap이 부착된 GC에 injection하여 benzene농도를 측정하였다.

또한 benzene의 溶解度內에서 TMA-Zeolite에 의한 水溶液中의 benzene 吸着實驗을 행하였다. 일정농도의 benzene(50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400ppm) 용액 50ml를 50ml aluminum seal vial에 TMA-Zeolite 1g과 함께 氣泡가 생기지 않게 채운 뒤 shaking incubator에서 20°C 50rpm으로 6시간 반응시키고 일정시간 定置한 뒤 上澄液 5μl를 microliter syringe로 분취하여 Purge & Trap이 부착된 GC에 넣고 benzene 농도를 측정하였다.

### 結果 및 考察

#### Zeolite 同定

천연zeolite의 주된粘土礦物을 동정하기 위해 X-線回折分析을 행한 결과는 Fig. 1와 같다.




Fig. 1 X-ray diffractogram of natural zeolite

Fig. 1에서 보는 바와 같이 3.97 Å과 3.34 Å peak는 clinoptilolite에 의한 回折線이며, 6.55 Å과 3.75 Å는 mordenite에 의한 peak로 판단된다. 8.99 Å과 3.46 Å은 clinoptilolite와 mordenite의 混合回折線이다. 또한 4.24 Å과 3.16 Å peak는 석영에 의한 것으로 판단된다.

현재까지 30종 이상이 발견된 천연zeolite는 化學的組成에는 약간의 차이가 있으나, 構造的特性이 같은 부류의 광물을 總稱한다. X-선回折分析의 결과로 볼 때 본 연구에 사용된 천연zeolite는 clinoptilolite와 mordenite를 主性分으로 하고 있으며 석영이 混在하고 있다고 판단된다.

赤外線分光分析法(IR)은 粘土礦物의 X-선回折分析으로 얻은 결과를 해석하는데 補助的手段으로 이용하기 위해 실행한 천연zeolite의 IR분석한 결과와 zeolite에 의한 TMA의 흡착사실을 규명하기 위해 IR 분석을 행한 결과를 Fig. 2에 나타내었다. Fig. 2의 가장 위쪽의 것은 TMA만의 IR-Spectrum이다.

Fig. 2에서 보여주는 것과 같이 3410cm<sup>-1</sup>부근의 broad한 band는 TMA의 OH基에 의한 것이고, 3000cm<sup>-1</sup>는 C-H의 stretching band이며, 1460cm<sup>-1</sup>는 C-H deformation asymmetric, 1390cm<sup>-1</sup>는 C-H deformation symmetric, 940cm<sup>-1</sup>부근의 것은 C-N stretching에 의한 band로 판단된다.




Fig. 2 Infrared spectra of TMA, Natural zeolite, TMA+Zeolite mixture and TMA-Zeolite complex

두 번째 spectrum은 천연 zeolite의 IR-Spectrum이다.  $3415\text{cm}^{-1}$  부근에는 zeolite 표면에 위치한 OH基의吸收 band가 보이며,  $3610\text{cm}^{-1}$  부근의 band는 clinoptilolite,  $1210\text{cm}^{-1}$ 는 mordenite에 기인한 것이며,  $1630\text{cm}^{-1}$ 은 H<sub>2</sub>O의 deformation band이고  $1041\text{cm}^{-1}$ 의 강한吸收 band는 Si-O-Si, Al-O-Si의 stretching에 의한 것으로 여겨진다.

$460\text{cm}^{-1}$ 의 것은 O-Si-O의吸收 band로 판단되며  $600\text{cm}^{-1}$ 부근의 것은 Si-O-Si의 흡수 symmetric band로 판단된다. 이와 같은 결과로 볼 때 천연 zeolite의 주된粘土礦物은 X線回折分析의結果와 거의 일치함을 알 수 있었다.

세 번째 TMA+Zeolite spectrum은 zeolite CEC의 100%에 해당하는 TMA 양과 zeolite 1g을 서로混合한 경우의 IR-Spectrum이다. 기본 spectrum 구조는 천연 zeolite의 spectrum과 비슷하다. 그리고  $3000, 1460, 1390, 940\text{cm}^{-1}$ 에서 TMA의 기본 spectrum인 C-H, C-N에 의한 spectrum band를 함께 발견할 수 있다.

이와 같이化學的結合이 아닌物理的으로 서로混合하였을 경우 zeolite吸收 band와 TMA吸收 band가 동시에 나타남을 알 수 있다.

제일 아래편에 있는 spectrum은水溶液狀態의 TMA와 천연 zeolite를恒溫攪拌機에서吸着反應시킨 뒤風乾하여製造한 TMA-Zeolite complex의 spectrum이다. Evans<sup>15)</sup> 등은有機陽이온이粘土礦物表面의陽이온과이온交換되어有機粘土礦物이된다고하였다.

Fig. 2의 가장 아래에 있는 spectrum을 보면 zeolite의 성분인 Si와 TMA의 CH<sub>3</sub>의結合 band가 나타나 있지 않다. 이는 IR分析은共有結合에만 그의 spectrum이 나타남으로zeolite에 의한 TMA吸着은zeolite表面의陰電荷와 TMA의陽電荷간의靜電氣的結合임을示唆하고 있다.

$1460\text{cm}^{-1}$ 에 나타난 약한 band는 TMA의 spectrum이며,  $1460\text{cm}^{-1}$ 는 C-H deformation summetric band라는 사실로 보아zeolite에 TMA가吸着되어 있음을示唆하고 있다. 그러나 TMA의 다른 band가 나타나지 않는 이유는 본研究에서 TMA가 zeolite CEC의 약 8% 정도의 적은 양밖에吸着되지 않았고, zeolite의 band가 너무 강하기 때문에 zeolite band 속에 묻혀버린 것으로 판단된다.

### Zeolite에 의한 TMA吸着時間

전조 Zeolite에 TMA 용액을첨가하여 zeolite에 의한 TMA 흡착에 미치는反應時間의 조사한 결과는 Fig. 3과 같았다. Fig. 3에서 보는 바와 같이 TMA가 zeolite에吸着平衡에 도달하는反應時間은 1시간 정도였으며 그이상 반응 시켜도吸着量에는 변화가 거의 없었다. 따라서本研究에서는吸

着平衡에 도달하는 충분한 시간을 고려하여 6시간反應後의平衡濃度를 측정하였다.




Fig. 3. TMA adsorption on zeolite with reaction time.

### Zeolite에 의한 TMA吸着平衡

Zeolite에 의한 TMA 흡착에 미치는 TMA濃度의 영향을 조사하기 위해 zeolite 1g에 50mL의 여러농도를 갖는 TMA 용액을첨가하여 20°C에서吸着실험을하였다. 그 결과로얻은 TMA의吸着等溫曲線은 Fig. 4와 같았다.




Fig. 4. TMA adsorption isotherm on zeolite

Fig. 4에서 알 수 있듯이 TMA 농도가 약 700mg/l 까지는 농도의 증가에 따라 흡착량이 증가하여 700mg/l에서最大吸着量을보여주며 그 이상의 농도에서도 흡착량에는 차이가 없었다.

여기서 보여준最大吸着量은zeolite CEC의 약 8% 정도의 TMA 양에 해당한다. 이는 김<sup>16)</sup>의 연구결과에서 보여주는膨脹形粘土礦物의 경우 CEC 90%에 해당하는 양의 TMA가 흡착하는 경우와는 큰 차이가 있다.

膨脹形粘土礦物에는 smectite group에 속하는 montmorillonite, vermiculite 등이 있으며, 이런粘土礦物의 interlayer에는 수분이 자유로이往來하여 濕潤시는結晶單位사이의間隔이膨脹하고 견조시는收縮되는 특징을 갖음으로 많은 양의 TMA가 점토 내부로 들어가 흡착될 수 있다. Na, Ca 등 양이온을 함유하는 zeolite는 aluminosilicate의 일종으로酸素環의孔徑이 3~10 Å 정도이며 보통 점토 광물과는 달리加壓, 加熱하여도骨格構造의 변화가 없는立體網狀構造를 가지고 있다. 이런zeolite의 구조적 특징<sup>17-18)</sup>으로 인하여膨脹形粘土礦物에서의 TMA吸着量과는 큰 차이가 있다.

본 연구에 사용한 TMA 양이온을zeolite表面의置換性 1가 양이온과이온교환하여노출된zeolite의표면에TMA가

흡착된 것으로 판단된다.

여기에서 사용한 천연 zeolite는 clinoptilolite와 mordenite가 주된 점토 광물이었고(Fig. 1 참조), 置換性 양이온(Exch. cations)으로는  $\text{Na}^+$  함량이 가장 많은 것으로 나타났다.(Table 1참조) 이는 Barrer<sup>19)</sup>에 의하면 zeolite의  $\text{Na}^+$  성분은 약 23% 정도가 TMA와 이온交換되어 置換된다는 사실로 보아 TMA 양이온이 zeolite의  $\text{Na}^+$  이온과 이온교환한 것으로 판단된다.

또한 많은 양이온 界面活性劑 중 짧은 alkyl기를 가진 TMA는 김<sup>15)</sup>이 밝힌 바와 같이 過量의 濃度를 첨가하여도 CEC 以上的 흡착이 일어나지 않는다. 이런 zeolite의 特殊한 構造的 特徵과 노출된 zeolite에는 낮은 농도의 TMA를 첨가하여도 吸着平衡에 쉽게 도달할 수 있다.

TMA의 zeolite에 의한 吸着을 Langmuir equation에 代入한 경우  $q_m$ 과  $b$ 값이 각각 12,822mg/g, 0.0141로 나타났다.

#### TMA-Zeolite에 의한 benzene 吸着時間

TMA-Zeolite에 의한 benzene 흡착에 반응시간의 영향을 측정하기 위하여 TMA-Zeolite에 benzene수용액을 첨가하여 反應時間별로 benzene흡착량을 측정한 결과는 Fig. 5과 같았다.




Fig. 5. benzene adsorption on TMA-Zeolite with reaction time

Fig. 5에서 보면 benzene의 흡착은 1시간내에 모두 일어남을 알 수 있다. 吸着平衡實驗에서는 충분한 시간을 고려하여 6시간 반응후의 平衡濃度를 측정하였다.

#### TMA-Zeolite에 의한 benzene 吸着平衡

TMA-Zeolite에 benzene을 흡착시킬 때 흡착에 미치는 benzene 농도의 영향을 규명하기 위하여 TMA-Zeolite 1g에 다른 농도의 benzene 水溶液을 첨가하여 benzene의 흡착량을 측정한 결과는 Fig. 6과 같았다.

Fig. 6에서 보는 바와 같이 천연 TMA-Zeolite에 의한 benzene의 흡착량에는 큰 차이를 볼 수 있다. 천연 zeolite는 H-O-H 極性基를 가진 물을 먼저 흡착하기 때문에 수용액 중에서는 극성이 거의 없는 benzene은 거의 흡착되지 않았다. 이는 김<sup>20)</sup>등이 보고한 것과 같이 zeolite에는 물이 specific adsorption하기 때문이며, 또한 zeolite와 수분과의 상호작용은 단순한 OH-OH基 간의 引力 이외에 CEC가 높은 zeolite의 細孔構造內에 존재하는 양이온의 강력한 引力에 의한 것으로 考察된다.

이에 반해 TMA-Zeolite에 benzene흡착량이 큰 것은 TMA가 흡착된 TMA-Zeolite는 親油性기가 zeolite 표면에 흡착된 TMA의 alkyl 사슬과 수용액 중의 benzene과의 Van der

Waals force에 의한 物理的 吸着도 영향을 주었을 것으로 여겨진다.

TMA-Zeolite에 의한 수용액중 benzene의 吸着等溫式을 Langmuir equation으로 계산하면  $q_m$ 과  $b$ 값이 8.745mg/g, 0.686으로 나타났다.




Fig. 6. benzene adsorption isotherm on TMA-zeolite

## 要 約

韓國產 天然 zeolite에 양이온 界面活性劑인 TMA(Tetramethyl ammonium)를 흡착시킨 TMA-zeolite complex로 수용액 중의 휘발성 유기화합물인 benzene을 흡착시켜 제거하는 실험을 행하였다.

천연 zeolite의 CEC는 95.9 cmol/kg이었고, X-선 회절분석과 IR분석 결과 clinoptilolite와 mordenite가 주성분이었다.

TMA는 zeolite 표면에 CEC의 약 8% 정도가 신속히 흡착되었으며 이와 같이 TMA를 흡착한 TMA-zeolite complex에 의하여 수용액중의 benzene이 효과적으로除去되었다.

## 参考文献

- WHO(1984) : Guidelines for drinking water quality, Vol 1 : 58-60.
- 환경부(1985) : 먹는물수질기준에 관한규칙 : 9.
- 환경부(1996) : 토양환경부전업무 연립 : 288-292.
- 환경부(1997) : 유해화학물질의 안전성평가 및 관리기술 : 530.
- Noll, K.E., Gounaris, V, Hou, W.S (1992) : Adsorption Technology for Air and water pollution control, Lewis publishers, Inc.
- Nzengung, V.A., Voudrias, E.A, Peter, N.K., Wampker, J.M., Weaver, C.E. (1996) : Organic Cosolvent Effects on Sorption Equilibrium of Hydrophobic Organic Chemicals by Organoclays, Environ. Sci. Technol., 30 : 89-96.
- James, A. Smith. (1991) : Comparision of Tetrachloromethane Sorption to Alkylammonium-Clay and an Alkyldiammonium-clay, Environ. Sci. Technol., Vol 25 : 2054-2058.
- Boyd, S.A., Kile, D.E., Chiou, C.T., Mortland, M.M., Lee, J.F. (1990) : Adsorption of benzene, toluene, xylene by two Tetramethylammonium-Smeectites Having

- Different Charge Densities. Clays and Clay Minerals, 38(2) : 113-120.
9. Smith, J.A, Calan, A. (1995) : Sorption of Nonionic Organic Contaminants to Single and Dual Organic Cation Bentonites from Water, Environ. Sci. Technol., 29 : 685-692
10. 김영석 (1996) : 유기물로 개조된 몬모릴로나이트를 이용한 폐놀류의 흡착, 경북대학교 석사학위 논문
11. 이종환(1996) : Dual 유기양이온 몬모릴로나이트를 이용한 유기폐놀류화합물의 흡착, 경북대학교 석사학위 논문
12. 김성수, 박만, 허남호, 최정 (1991) : 천연Zeolite를 이용한 중금속흡착제 개발, 한국환경농화학회지, 10 : 11-19
13. 이동훈 (1994) : 천연Zeolite를 이용한 축우폐수의 정화, 경북대학교 박사학위 논문
14. Man Park and Jung Choi (1995) : Synthesis of phillipsite from fly ash, Clay science, 9(4) : 231-240
15. Evans, J.C.; Pancoski, S.E (1989) : Organically Modified Clays, Preprints, Paper No. 880587, Transportaion Research Board, 68th Annual Meeting, January Washington, D. C. : 22-26.
16. 김은일 (1996) : 점토흡착제를 이용한 수용액중의 유해 유기물질 제거, 경북대학교 석사학위 논문
17. Ferguson, G.A. and I.L.Pepper (1987) : Ammonium retention in sand amended with clinoptilolite, Soil Sci Soc. Am.J., 51 : 231-234.
18. 김종택, 손종락, 김해원, 김호식 (1979) : 천연Zeolite의 흡착제로서의 이용, 화학과 공업의 진보, 19(2) : 93-100
19. R.M. barrer FRS (1982) : Hydrothermal Chemistry of Zeolites, Department of Chemistry Imperial College of Science and Technology, London.
20. 김종택, 이루섭, 박순권, 홍상표, (1988) : 동해지방의 천연 zeolite의 전조제로서의 흡착특성, The Journal of Research Institute of Industrial Technology Kyungpook Natural University, Vol. 16:47-60.