

## 폴리피롤 막으로 변성시킨 유리질 탄소 및 백금 전극에서 Cr(VI) 이온의 정량

俞光植\* · 禹尙範 · 鄭芝英  
울산대학교 자연과학대학 화학과  
(1998. 12. 7 접수)

### Determination of Cr(VI) by Glassy Carbon and Platinum Electrodes Modified With Polypyrrole Film

Kwang-Sik Yoo, Sang-Beom Woo, and Jy-Young Jyoung

Department of Chemistry, College of Natural Science, Ulsan university, Ulsan 680-749, Korea  
(Received December 7, 1998)

**요 약.** 본 연구에서는 유리질 탄소전극과 백금 전극의 표면에 폴리피롤 막을 도포 시킨 PPy/GC 및 PPy/Pt 변성전극을 제조하고, 이들 변성 전극들을 작업전극으로 구성된 3-전극 장치를 이용하여 Cr(VI)의 정량분석을 시도하였다. 변성전극들은 +1.0V~-1.0V를 50 mV/sec로 전위를 걸어주어 순환 전압 전류법으로 쉽게 제조할 수 있었으며, 26회 반복 주사함으로써 연구에 필요한 막의 두께를 조절하였다. PPy/GC 변성전극에서 Cr(VI)의 환원 반응은 +0.6V~-0.5V(vs. Ag/AgCl)까지 넓은 범위에서 환원되는 경향을 보였으며, -0.25V(vs. Ag/AgCl)의 전위에서 최대 환원 봉우리를 가짐을 알 수 있었다. 이 전위에서 검량곡선을 조사한 결과, 0.1 ppm에서 60.0 ppm의 농도범위에서 기울기가 1.75 mA/ppm이고, 상관계수가 0.998인 좋은 직선관계를 가졌다. PPy/Pt 변성전극에서도 Cr(VI)의 환원 거동은 PPy/GC 변성전극과 유사하였으며, 검량곡선은 1.0 ppm~60.0 ppm의 농도범위에서 직선관계를 가졌다. 이때의 기울기와 상관계수는 각각 0.5 mA/ppm 및 0.923이었다. 그러나 선택성은 PPy/GC 변성전극이 약 3 배정도 우수하였다. PPy/GC 변성전극에서 Cu(II), As(III), Pb(II) 및 Cd(II) 등은 환원 경향을 보이지 않았으므로, Cr(VI)의 정량분석에는 방해하지 않았다.

**ABSTRACT.** Studies have been carried out on the fabrication of PPy/GC and PPy/Pt electrode modified with polypyrrole film and determination of Cr(VI) by using 3-electrode system with modified electrodes. Modified electrodes were able to easily fabricated by cyclic voltammetry scanned from +1.0V to -1.0V(vs. Ag/AgCl) at 50 mV/sec. Film thickness could be controlled at same condition by the number of cycling up to 26 times. Reduction behaviour of Cr(VI) at PPy/GC electrode could be seen at wide potential ranges from +0.6V to -0.5V(vs. Ag/AgCl), and maximum reduction peak potential of the ion was observed at -0.25V(vs. Ag/AgCl). Calibration graph at its potential was linear from 0.1 ppm to 80.0 ppm. Slope factor and relative coefficient were 1.75 mA/ppm and 0.998, respectively. Reduction behaviour of Cr(VI) at PPy/Pt electrode was similar to PPy/GC electrode, Calibration graph was linear from 1.0 ppm to 60.0 ppm. Slope factor and relative coefficient were 0.5 mA/ppm and 0.923, respectively. But PPy/GC modified electrode had about 3 times higher sensitivity than PPy/Pt modified electrode. Reduction behaviour of Cu(II), As(III), Pb(II), and Cd(II) couldn't be seen at PPy/GC electrode, Its metals had not interfered with Cr(VI) determination.

## 서 론

폴리피롤(PPy) 막을 전극 표면에 도포하는 과정은 정전압법 또는 정전류법과 같은 전기화학적인 중합 반응으로 쉽게 도포 할 수 있다.<sup>1</sup> 전도성 고분자는 1973년 Walatka 등에 의해서 처음 발견된 이후  $\pi$ -공액에 의한 유기 전도성 고분자가 많이 보고된 바 있다. 폴리피롤은 공액 이중 결합을 가지는 전도성 고분자로서, 일반적인 고분자와는 달리  $\pi$  전자의 비편재화에 의한 바닥 상태의 구조(PPy<sup>0</sup>)와 산화상태의 구조(PPy<sup>+</sup>)를 가지는 것으로 알려져 있으며, 이러한 구조의 변화는 걸어주는 전위를 바꿈에 따라서 산화와 환원을 연속적으로 수행할 수 있다. 최근 들어  $\pi$ -공액 고분자의 가역적인 산화 환원 반응을 이용하여 적절한 음이온을 도핑한 후에 칼륨과 같은 양이온들의 선택성 전극으로의 응용에 대한 연구가 보고된 바 있다.<sup>2</sup> Rajeshwer<sup>3</sup> 등은 폴리피롤 막을 도포한 변성전극을 사용하여 Cr(VI)의 전기화학적 환원 경향에 대하여 보고하였다. 일반적으로 Cr(VI)는 Cr(III)보다 약 10~100배정도 더 유해한 중금속으로 알려져 있으며, 이들의 연구에서는 Cr(VI)를 Cr(III)의 형태로 환원시키기 위하여 폴리피롤을 전해 촉매로 사용하였으며, 약 90% 정도의 Cr(VI)가 환원되는 것으로 보고하였다. 또한 순환 전압전류법을 이용하여 수 ppm 수준의 초기 Cr(VI)의 농도에서 환원 전류값에 농도에 따라서 직선관계를 갖는다고 보고하였다. Cr(VI)의 전기화학적 환원반응은 유리질 탄소전극 상에서도 직접적인 전해 반응으로 가능하지만, 수 ppm 이하의 농도범위에서는 선택성과 속도론적인 측면에서 정량성은 다소 불량하다.

따라서, 본 연구에서는 Rajeshwer 등의 연구에서 사용한 PPy/GC 변성전극을 작업전극으로 구성된 3-전극장치를 이용하여 1 ppm 이하의 농도 범위까지 Cr(VI)의 정량 분석을 순환 전압전류법으로 연구하고자 하였으며, 백금 전극 표면에 PPy 막을 도포한 PPy/Pt 변성전극에 대하여도 정량성을 비교하였다.

## 실 험

**기기 및 장치.** 본 연구에 사용한 3-전극 장치는 유리질 탄소전극(A: 0.3 cm<sup>2</sup>)과 백금전극(A: 2.0 cm<sup>2</sup>)을 바탕 전극 표면에 PPy 막으로 도포한 PPy/GC 변성전극과 PPy/Pt 변성전극을 각각의 작업전극으로 사

용하였다. 보조전극은 포화 KCl 용액이 충전된 백금 선( $\Phi$  0.5 mm, L 10 cm)을 사용하였으며, EG&G PAR Co.에서 제조된 Lot. No. 1680-0100 이온막으로 지지 전해질 용액과 분리하였다. 작업전극에 걸어주는 전위는 Ag/AgCl/KCl 기준전극을 사용하여 보정하였다.

변성 전극의 제조와 Cr(VI)의 정량성을 알아보기 위하여 EG&G PAR Co.(USA)의 model 273A Potentiostat/Galvanostat를 사용하여 실험조건들을 조절한 다음에 동일회사에서 제공되는 GPIB 하드웨어와 model 270 Electrochemical analysis system 소프트웨어를 사용하여 얻은 순환 전압-전류곡선을 조사하였다.

실험의 모든 과정에서 사용한 물은 Millipore Co.(USA)의 Milli-Q plus II 초순수 제조장치를 사용하여 정제된 초순수를 사용함으로써, 분석 물질 이외의 성분들에 대한 방해를 최소화하였다.

**시 약.** 폴리피롤 막을 중합하기 위한 사용한 피롤은 Janssen Chimica Co.(Belgium)의 Lot. No. 58744를 사용하였으며, 사용하지 않을 때에는 질소가 충전된 용기에 넣어 4°C에서 냉장 보관하였다. Cr(VI) 용액은 Merck Co.(Japan)에서 조제된 원자 흡수 분광광도용 1,000 ppm 표준용액을 단계적으로 묽혀서 필요한 농도로 조제한 후 사용하였다.

지지 전해질 용액의 조제에 사용한 0.1N HCl, 0.1N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 및 0.1N HClO<sub>4</sub>는 모두 동우 반도체 Co.에서 제조된 전자급 시약을 사용하여 각각의 지지 전해질 용액으로 조제하여 사용하였다.

### 실험 방법

**변성전극의 제작.** 바탕전극으로 사용한 유리질 탄소전극은 Cataldi 등<sup>4</sup>의 연구에서와 동일한 방법으로 표면을 연마하여 준비하였다. 백금 전극은 1M 질산 용액을 사용하여 표면을 세척한 후에 사용하였다.

PPy/GC 변성 전극과 PPy/Pt 변성전극의 제조과정은 모두 100 mM 피롤이 녹아 있는 0.1 N HCl 용액에서 순환 전압전류법으로 +1.0V~-1.0V(vs. Ag/AgCl) 범위를 50 mV/sec의 주사속도로 전위를 걸어주면서 중합하였고, 순환 회수를 조절하여 연구에 필요한 막의 두께를 조절하였다. 지지 전해질 용액은 중합을 하기 전에 질소를 통기함으로써, 용액에 녹아 있는 산소를 제거한 다음에 사용하였다.

**Cr(VI)의 정량.** 각각의 작업전극들은 Cr(VI)의 정량성을 검토하기 전에 0.1 M KCl/HCl 용액에서 인가

전위 영역을 5회 동안 전위를 반복 주사하여 안정화 시킨 후에 사용하였다.

Cr(VI)의 전압 전류 곡선은 제조된 변성 전극을 작업 전극으로 사용하여 0.1 N HCl을 지지 전해질로 사용하여 5 mV/sec의 주사속도로 전위를 걸어주면서 순환 전압전류법으로 조사하였다. 순환 전위 영역은 PPy/GC 변성전극을 작업전극으로 구성했을 때에는 +1.0V에서 -0.5V(vs. Ag/AgCl)까지 전위를 변화시켰으며, PPy/Pt 변성 전극에서는 +0.6V~-0.5 V로 조절하였다.

**결과 및 고찰**

**변성 전극의 제조.** PPy/GC 변성전극과 PPy/Pt 변성 전극의 제조 과정은 조절 전위 전기량 법<sup>6</sup>과 순환 전압전류법<sup>7</sup> 등의 방법으로 제조가 가능한 것으로 알려져 있으며, 전기량 법으로 중합할 경우가 보다 안정한 막을 형성하는 것으로 보고 된 바 있다.<sup>8</sup> 그러나 본 연구에서는 전극 표면에 중합된 폴리피롤 막의 두께를 쉽게 조절할 수 있는 순환 전압전류법을 이용하여 변성전극을 제조하였다.

폴리피롤 막을 유리질 탄소 전극 표면에 중합하는 과정은 Fig. 1에서 보는 바와 같이 -0.2V(vs. Ag/AgCl)의 전위에서 가장 큰 환원 전류값을 가졌으며, -1.0 V 이상의 음의 전위에서도 환원 전류값이 증가되는 경향을 보였다. 이러한 경향은 Cataldi 등<sup>6</sup>이 보고한 결과와 유사하였으므로 PPy/GC 변성전극이 쉽게 중합됨을 알았다. 동일한 조건에서 반복하여 전위를 순환시킨 결과, 각각의 환원 봉우리 전위에서 전류값

이 연속적으로 증가되었으며, 15회 이상 반복할 경우에 환원 전류값의 증가율은 다소 감소되었다. 26회 정도에서는 전류값의 변화가 없는 것으로 보아 안정한 막이 형성된 것으로 사료된다. 따라서 +1.0V~-1.0V(vs. Ag/AgCl)의 전위를 26회 동안 전위를 주사함으로써 실험에 필요한 막의 두께를 조절할 수 있었으며, 순환 횟수와 인가 전위의 폭에 따라서 중합 정도를 조절할 수 있음을 알았다.

PPy/Pt 변성전극의 제조 과정 또한 PPy/GC 변성전극에서와 유사한 경향을 보였지만, 백금 전극 표면에 도포된 폴리피롤 막은 유리질 탄소전극보다 다소 불 안정하였다.

**지지 전해질의 영향.** 세 종류의 지지전해질, 즉 0.1 N HCl, 0.1 N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 및 0.1 N HClO<sub>4</sub> 용액에 대하여 PPy/GC 변성 전극의 순환 전압 전류곡선을 조사한 결과는 Fig. 2에서 보는 바와 같았다. 0.1 N HCl 지지 전해질 용액에서는 Fig. 2(a)에서 보는 바와 같이 다른 지지전해질과 비교해 볼 때, +1.3V~-1.3V(vs. Ag/AgCl)의 가장 넓은 인가 전위를 가졌으며, 20회 동안 반복주사 할 경우에서 막의 손상은 없었다. 그러나 0.1 N HClO<sub>4</sub> 지지전해질 용액(Fig. 2(c))에서는 +0.8 V 이상의 양의 전위에서 폴리피롤 막이 과산화되는 경향을 보였으며, -1.2 V보다 낮은 음의 전위에서는 막이 쉽게 손상되었으므로 본 연구에서 Cr(VI)의 환원 반응이 일어나는 전위 영역보다 좁은 인가전위를 가졌다. Rajeshwer<sup>9</sup>등의 연구에서 사용한 지지전해질과 동일한 전해질인 0.1 N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 용액의 경우에는 Fig. 2(b)에서 보는 바와 같이 +0.8 V 보다 높은 양의 전위에서 막이 급격히 산화되었으며, -0.5 V보다 낮은 음의 전위에서는 20회




Fig. 1. Electrochemical polymerization of polypyrrole on the glassy carbon electrode by cyclic voltammetry up to 26 times.[Condition: electrolyte, 100 mM pyrrole-0.1 N HCl; potential range, +1.0V~-1.0V(vs. Ag/AgCl); scan rate, 50 mV/sec].




Fig. 2. Cyclic voltammograms of PPy/GC electrode at 5 mV/sec in (a) 0.1 N HCl, (b) 0.1 N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, and (c) 0.1 N HClO<sub>4</sub>, electrolyte, respectively.

동안 반복 주사할 경우에 재현성이 다소 불량하였다. 그러므로 Cr(VI)의 환원 반응을 조사할 때에는 세 종류의 지지전해질 용액 중에서 0.1 N HCl 지지 전해질 용액이 가장 적절하였다.

**Cr(VI)의 정량.** Cr(VI)는 유리질 탄소전극에서도 직접적인 전해방법으로 환원시킬 수 있으나, 전자전이 속도가 느리고 선택성이 불량하기 때문에 정량 분석에는 이용할 수가 없다.<sup>5</sup> 유리질 탄소전극의 표면에 p-공액된 전도성 고분자인 폴리피롤 막을 도포한 변성전극의 경우에는 막의 전기 화학적인 촉매작용에 의해서 선택성을 증가시킬 수 있으며, 이미 수 ppm 수준까지의 농도에 대하여 정량 분석이 시도된 바 있다.<sup>5</sup>

본 연구에서는 0.1 N HCl 지지전해질 용액을 사용하여 1 ppm 이하의 농도에 대하여 정량성을 검토하였다. PPy/GC 변성전극을 작업 전극으로 사용했을 때, Cr(VI)의 순환전압전류 곡선은 Fig. 3에 나타내었다. Cr(VI)는 +0.6 V에서부터 -0.5 V(vs. Ag/AgCl)까지의 넓은 전위범위에서 환원되었으며, -0.25 V(vs. Ag/AgCl)에서 최대 환원 봉우리 전류값을 가졌다. 최대 환원 봉우리 전위는 Cr(VI)의 농도가 높아질수록 보다는 음의 전위로 이동하였으며, 80 ppm 이상의 높은 농도에서는 음의 인가 전위 보다 더 음의 전위로 이동하였고, 농도에 따른 직선관계도 만족하지 않았다.

Cr(VI)의 농도에 대한 환원 봉우리 전류값의 관계는 Table 1과 Fig. 4(a)에 나타내었다. 본 연구에서도 이미 보고된 바와 같이 수 ppm에서 수십 ppm 수준의 농도 범위에서 직선관계가 성립하였을 뿐만 아니라, 1 ppm 이하의 농도범위에서도 직선관계를 만족하였다.




Fig. 3. Cyclic voltammograms of Cr(VI) by using PPy/GC electrode in 0.1 N HCl. (a) 0.0 ppm, (b) 0.5 ppm, (c) 1.0 ppm, (d) 2.0 ppm, (e) 3.0 ppm, and (f) 4.0 ppm

Table 1. Relation between [Cr(VI)] and reduction peak current

Concentration of Cr(VI)/ppm	Reduction peak current/mA/cm <sup>2</sup>	
	by PPy/GC electrode	by PPy/Pt electrode
0.0	16.9	3.52
0.1	17.0	-
0.5	17.8	-
1.0	18.6	4.12
2.0	20.4	4.68
3.0	-	5.38
3.5	-	5.58
4.0	24.3	-
5.0	-	6.43
6.0	27.7	-
8.0	30.8	-
10.0	-	9.38
15.0	43.1	-
30.0	67.4	-
50.0	-	28.4
60.0	119.8	-




Fig. 4. Calibration graphs of Cr(VI) at (a) PPy/GC electrode and (b) PPy/Pt electrode.

0.1 ppm에서 60 ppm의 농도 범위에서 검량곡선의 기울기는 1.7 mA/ppm 이었으며, 상관계수는 0.998로써 좋은 직선관계를 보임을 알았다.

PPy/Pt 변성전극을 작업 전극으로 사용할 경우에, Cr(VI)의 환원은 PPy/GC 변성 전극에서와 마찬가지로 넓은 전위범위에서 환원 반응을 나타내었으며, 최대 환원봉우리 전위는 -0.3 V(vs. Ag/AgCl)이었다. 그러나 Table 1과 Fig. 4(b)에서 보는 바와 같이 1.0 ppm에서 50.0 ppm까지의 농도범위에서 기울기가 0.5 mA/cm<sup>2</sup>이며, 상관계수는 0.923으로써 PPy/GC 변성 전극과 비교해 볼 때 Cr(VI)의 농도에 따른 정량성은 다소 불량하였다. 1 ppm 이하의 농도에서는 정량 분석에 응용할 수 없는 것으로 사료된다.

PPy/GC 변성전극을 작업전극으로 사용하여 Cr(VI)의 정량 분석 과정에서 Cr(VI)의 환원 전위 범위에서 환원 될 수 있는 Cu(II), As(III), Pb(II) 및 Cd(II) 등의 방해 영향을 조사하였다. 각각의 금속이온의 농도를 5 ppm 수준으로 혼합한 Cr(VI)에 대하여 순환전압전류 곡선을 얻었으나, Cr(VI)의 환원 반응이 진행되는 +0.6 V ~ -0.5 V(vs. Ag/AgCl)의 전위 영역에서는 환원 반응이 관찰되지 않았으므로, 이들 성분들에 대한 방해는 없음을 알았다.

### 결 론

PPy/GC 변성 전극과 PPy/Pt 변성 전극은 100 mM pyrrole-0.1 N HCl 용액에서 +1.0V ~ -1.0 V(vs. Ag/AgCl)의 전위를 50 mV/sec의 주사속도로 전위를 걸어 줌으로써, 순환 전압전류법으로 쉽게 제조 할 수 있었으며, 인가전위와 순환 주사 횟수를 조절함으로써 막의 두께를 조절할 수 있음을 알았다. 제조된 PPy/GC 변성 전극의 인가 전위는 0.1 N HCl 용액을 지지 전해질 용액으로 사용할 경우에 가장 넓은 +1.3V ~ -1.3 V(vs. Ag/AgCl)를 보였다.

PPy/GC 변성전극을 작업전극으로 사용하여 Cr(VI)의 환원거동을 조사한 결과, +0.6V ~ -0.5 V(vs. Ag/AgCl)까지 넓은 범위에서 환원되는 경향을 보였으며, -0.25 V(vs. Ag/AgCl)의 전위에서 최대 환원 봉우리를 가짐을 알았다. Cr(VI)은 0.1 ppm에서 60 ppm까지의 농도 범위에서 검량 곡선의 농도 기울기와 상관계수는 각각 1.7 mA/ppm 및 0.998으로 좋은 직선관계를

가짐을 알았다. PPy/Pt 변성전극에서는 검량곡선의 기울기가 0.5 mA/ppm이었으며, PPy/GC 전극보다 약 1/3배 정도 적은 감응성을 보였다. 상관계수 또한 0.923으로 재현성이 다소 불량하였다.

PPy/GC 변성전극에서 Cr(VI)의 환원 반응이 진행되는 전위 범위에서 Cu(II), As(III), Pb(II) 및 Cd(II) 등은 환원 경향을 보이지 않았으므로, Cr(VI)의 정량분석에는 방해하지 않았다.

본 연구는 1998년도 울산대학교 대학 연구비의 도움으로 이루어졌음을 밝히고, 이에 대하여 심심한 사의를 표하는 바이다.

### 인 용 문 헌

1. Tanaka, K.; Shichiri, T.; Toriumi, M.; Yamabe, T. *Synth. Met.* **1989**, *30*, 271.
2. Walatka Jr., V. V.; Labes, M. M.; Peristein, J. H. *Phys. Rev. Lett.* **1973**, *31*, 1139.
3. Skoteim, T. A.; *Handbook of conducting polymers Vol. 1*; Marcel Dekker Press: New York, U.S.A., 1986; p 265.
4. Gyuresanyi, R. E.; Nyback, A. S.; Klara, T.; Nagy, G.; Ivaska, A. *Analyst* **1998**, *123*, 1339.
5. Senthurehelvan, R.; Wang, Y.; Basak, S.; Rajeshwer, K. *J. Electrochem. Soc.* **1996** *143*(1), 44.
6. Cataldi, T. R. I.; Centonze, D.; Guerrieri, A. *Anal. Chem.* **1995**, *67*(1), 101.
7. Chiu, H. T.; Lin, J. S. *J. Mat. Sci.* **1992**, *27*, 319.
8. Reasdale, P. R.; Wallace, G. G. *Analyst* **1993**, *118*, 329.