

## 박막형 RF 고주파 부품



이 전 국

(KIST 박막기술연구센터 책임연구원)

### 1. 서 론

무선 이동통신 시스템을 활용하여, 많은 정보를 신속하게 전달하기 위해서, 사용 주파수가 1-2 GHz에서 10 GHz 대역 이상으로 높아지고 있다. 휴대 정보 단말기의 크기도 작아지고, 사용 배터리의 사용 시간을 늘리기 위하여, 고주파 부품의 박막화, 저소모 전력화, 모듈의 3차원화, 모듈의 monolithic화 등에 관한 연구가 활발하다. 이러한 요구를 충족시키기 위한 고주파 부품의 박막화 관련 연구 동향에 관해 서술한다.

### 2. 박막형 고주파 부품

현재 활발한 연구를 추진하고 있는 분야는 암전 박막을 활용한 박막형 체적탄성파 공진기, 상온 초전도체와 강유전체 박막을 활용한 phase array, 고주파 유전체 박막을 이용한 초소형 필터 등이다. 예를 들어, 박막형 필름 체적 탄성파 공진기 (Film Bulk Acoustic Wave Resonator, FBAR) 필터와 현재 사용하고 있는 세라믹스 벌크 필터와 표면탄성파(Surface Acoustic Wave, SAW) 필터와의 특성 비교를 표-1에 나타내었다. 크기 면에서, 박막형 필터의 경우, 1/6 이하로 줄일 수가 있다. 능동 부품의 모노리티k 접착화(Monolithic Microwave Integrated Circuit, MMIC) 공정과 합치성을

표 1. 박막형 고주파 필터의 특성치 비교

	세라믹스 벌크 필터	SAW 필터	FBAR 필터 (FILM BULK ACOUSTIC WAVE RESONATOR)
크기, mm <sup>2</sup> (PCS 듀플렉서),	675	140	98 - 46
설립손실	excellent	good	excellent
Power handling	best	fair	good
주파수 대역 - 필터 - 듀플렉서	셀룰러/PCS 셀룰러/PCS	IF-셀룰러/PCS 셀룰러/PCS ?	셀룰러/PCS/mw 셀룰러/PCS/mw
모노리티k 접착화	불가능	동시 소성 단층침	디층박막 모노리티k화

고려한 수동 부품의 모노리티k화를 위해 박막형 고주파 부품의 개발이 필요하다. 또한, 사용 주파수 대역이 현행 1-2 GHz 대역에서 10 GHz 대역까지 확장되고, 부품의 소형화를 고려한 경우에도 좋은 해결책이 될 것으로 사료된다.

그외에도, 반도체 공정 기술을 활용한 마이크로 머시닝 (Micromachining, Micro Electro Mechanical System, MEMS) 기술을 활용한 박막형 고주파 부품 및 초전도체/강유전체, 고주파 유전체 박막을 활용한 고주파 부품에 관해 기술한다. MEMS 공정이란, 반도체 공정 중 박막 공정, 패터닝 작업, 식각 작업 등의 기존 공정 및 재료를 조합하여, 새로운 초소형 소자나 기계 구조물을 제작하는 기술이다.

## 2.1 박막형 체적 탄성파 공진기

FBAR 밴드패스 필터는 기존의 유전체 공진기 필터에 비해서 경제적으로 유리하고, 초소형화가 가능한 새로운 재료로 주목되고 있다. 크기가 작고, 다른 능동, 수동 부품과 동일 침에 집적화가 가능한 특징을 가지고 있다. 현재의 기술로 PCS 사양인 1.8 GHz 밴드 패스 필터 구현 단계이고, 향후, 그 이상의 주파수 대역까지의 확장이 가능하다.

FBAR는 그림 1과 같은 구조를 가지고 있다. 압전박막에서 생성된 체적 탄성파가 하부로 전달되고, 그림 1(a)의 브라그 반사층이나, 그림 1(b)의 공기와의 계면에서 반사되어 나오는 파와 상호 공진되는 현상을 이용한 공진기이다. 브라그 반사층은 탄성파의 파장의 1/4 두께로 구성되고, 임피던스 차이가 큰 다층 박막으로 구성된다. 주로,  $\text{SiO}_2/\text{AlN}/\text{SiO}_2/\text{AlN}$ ..... 혹은  $\text{W}/\text{SiO}_2/\text{W}/\text{SiO}_2$ ..... 등을 사용한다. 층의 수는 6층에서 8층 정도가 적당하며, 각 층의 두께와 계면 평활도에 따라 고주파 특성의 손실이 결정된다. 정확한 두께 제어, 다층 박막의 응력 제어, 박막의 결정구조 제어, 상부 전극의 표면 거칠기 제어 등으로 공진기의 품질 계수를 향상시킬 수 있다. 상부의 압전 박막의 두께는 탄성파 파장의 1/2 크기일 때에 가장 좋은 효율을 나타내게 된다. 이러한 형태의 공진기는 다층 박막을 사용하므로, 공진기의 크기를 줄일 수 있고, 단일 웨이퍼에 많은 공진기를 만들 수 있고, 공진기를 조합하여 필터를 구성하기 용이하고, 대량 생산의 잇점이 있지만, 브라그 층을 6층 이상 쌓아야 하는 어려움이 있다. 총 두께가 12マイ크로 정도되면, 다층 박막의 응력 차이에 의한 탄성파 전달 왜곡 및 박막 사이의 부착력 감소에 따른 소자의 파괴를 초래하는 등의 문제점이 발생할 수 있다.




그림 1. 필름 벌크 탄성파 공진기. (a) 브라그 반사층 방식, (b) 에어 갭 방식

그림 1(b)의 에어 갭 형태의 경우, 탄성파의 반사 층으로 공기와의 계면을 이용하는 방법으로서, 표면 마이크로 머시닝 기술을 활용한다. 이러한 공진기는 쉽게 구현할 수 있는 장점이 있지만, 실제로 공진기를 구성하려면, 압전 박막/하부전극 아래에 지지대용 맴브레인이 필요하다. 주로,  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 나 Si을 사용하는데, 수 마이크로 미터의 두께를 사용하므로, 이 곳에서의 탄성파 전달 손실 및 간섭에 의한 문제점이 있다. 공진기의 품질계수를 결정하는 맴브레인 하부의 표면 거칠기 및 평탄도를 유지하는 기술 개발이 필요하다. 여러 개의 공진기를 조합하여 필터를 구성할 경우, 하부의 에어 갭을 유지하기 위해 복잡한 구조를 구성해야하고, 맴브레인 층의 취약점이 문제이다. 실험실적으로 구성한 에어갭 형태의 공진기는 그림 2(a)와 같이 원도우를 통해서 하부 실리콘을 식각해내는 방법을 사용한다. 이러한 구조를 만드는 공정은 그림 2(b)처럼, 압전 박막을 형성하고, 원도우를 통한 하부 실리콘의 식각 공정을 사용하지만, 이 공정 중에 상부의 AlN 박막의 측면도 동시에 식각되는 문제점이 있다. 이러한 구조를 유지하기 위해, Silicon on insulator (SOI) 웨이퍼를 사용하여, 하부의 산화 규소를 식각해 내는 방법도 사용한다.




그림 2. MEMS 공정을 이용한 고주파 공진기 (a) 에어갭 공진기 구조물 (b) 공진기 구조물 제조 단계

FBAR 구성 다층 박막 중 가장 중요한 압전 박막재료로는 표 2와 같이 다양하다. 공진기의 공진 주파수는 탄성파 전송 속도에 비례하므로, 높은 주파수를 구현하기 위해 ZnO, AlN 박막 재료를 사용한다. 공진기 소자를 실리콘 기판 위에 집적화 해야하기 때문에, 구성 성분의 수가 적은 재료의 선택이 좋다. 그 외에도, 다성분 압전 박막을 사용할 수가 있다. 공정의 용이성, 공진 특성, 상하부 전극 설정, 박막 형성의 안정성 등을 고려해서, 압전 박막재료를 선택한다. AlN, ZnO 계통의 압전 박막을 사용할 경우에는, Al 상하부 전극을 사용할 수 있고, Al 박막재료에 대한 연구 결과가 풍부하여, 사용하기 용이하다.

압전 박막 및 전극, 브라그 반사층 등의 다층 박막은 그림 3과 같은 고주파 마그네트론 스퍼터링(Radio Frequency Magnetron Sputtering)법을 사용한다. AlN 박막의 경우, Al 타겟을 사용하여, 양극과 기판 사이에 13.56 MHz 교류 고전압을 걸어주면, 사이에 플라즈마가 형성된다. 플라즈마 속에서 이온화된 양의 알곤이온이 음으로 self bias된 타겟으로 가속되어 충돌한다. 알곤 이온의 충돌에너지가 타겟 입자의 스퍼터링 에너지로 전환되면서, Al 입자가 스퍼터되어 기판에 이동하여 Al 박막을 형성한다. 반응 중에 질소 가스를 넣어주면, AlN 박막을 형성시킬 수 있다. 공정 변수로는 질소의 분압, 고주파 파워 등이며, 양질의 탄성파 공진기를 구현하기 위해서는 단결정 에피성장이나, 두께 방향 기동 모양 결정 구조가 좋다.

결론적으로, 체적 탄성파 공진기의 품질 계수를 결정하는 주요 요인으로는 다층 박막의 결정구조, 미세구조, 계면 및 표면 평활도, 매질 통과 탄성파 파장의 1/4의 정수배를 유지하는 두께 정밀도에 좌우된다.

FBAR 관련 연구는 90년대 초에는 군수용으로 미국 웨스팅 하우스, 모토롤라, MIT 등에서 활발하게 연구 생산하였으나, 최근 들어서, 민수용 상품화를 고려하여 미국 모토롤라, 에겔 런트, 스웨덴 에릭슨, 핀란드 노키아, 일본 무라타 등에서 큰 관심을 보이고 있다.

표 2. 압전 박막 재료의 제 특성

Material	Density (kg/m³)	Dielectric constant	Acoustic velocity	Acoustic impedance	Electro- mechanical	$Af/f_0$
AlN	3,270	8.5	10,400	34	0.03	1
ZnO	5,650	8.3	6,330	36	0.03~0.08	1.5
PZT		1.300	4,600		0.70	22
PbNb <sub>2</sub> O <sub>6</sub>		100	5,800		0.40	
PbTiO <sub>3</sub>	7,700	179	3,980		0.49	
LiNbO <sub>3</sub>	4,640	29	7,320	30	0.49	
Pt	21,300					
Al	2,700					




그림 3. 고주파 마그네트론 스퍼터링 개념도

## 2.2 고주파 유전체 박막 통신 부품

고주파 유전체 박막 통신 부품 관련 연구는 미국 일흔 국립 연구소, 로스알라모스 국립연구소, NASA Lewis, Naval Research Lab., 스위스 로잔 공대 등에서 활발한 연구를 수행하고 있다.

고주파 유전체 박막을 활용한 부품은 사용 전압이 낮고, 응답 속도가 빠르고, 단결정 에파 성장이 가능하고, 유전 특성의 비선형성 등의 특징을 활용한 튜닝 가능성의 잇점이 있어서, 최근 연구가 활발히 진행되고 있다.<sup>[1]</sup> 이러한 박막은 평면 캐페시터, coplanar wave guide와 튜닝 가능한 phase shifter, 막서, 필터 등으로 활용 가능하다. 특히 Bi<sub>2</sub>(Zn<sub>1/3</sub>Nb<sub>2/3</sub>)<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 박막은 유전상수가 크고, 유전 손실이 작고, 주파수의 온도 의존성이 작은 특성이 있다.

(Ba<sub>x</sub>Sr<sub>1-x</sub>)Ti<sub>1+y</sub>O<sub>3+z</sub>/MgO 다층 박막은 전계 튜닝이 가능한 고주파 소자로 활용될 수 있다. 고주파에서의 유전상수가 크고, 유전 손실이 작아서 varactor, 주파수 tripler, 튜닝 가능한 microstrip line phase shifter, filter, high Q resonator 등으로 활용 가능하다.<sup>[2]</sup>

SrTiO<sub>3</sub> 박막은 전계에 따른 유전상수의 변화가 관찰되어서, 튜닝 가능한 고주파 회로에 많이 활용된다. LaAlO<sub>3</sub>기판을 사용하여, 고온 초전도체를 사용한 YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub>/SrTiO<sub>3</sub> 다중 박막은 40GHz까지 주파수 영역에서, 20K, 19kV/cm에서 25%의 유효 유전상수 튜닝 효과를 관찰할 수 있다.<sup>[3]</sup>

고온 초전도체인 YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub>/MgO microstrip 안테나 등의 고주파 통신 부품을 구현하고 있다.<sup>[4]</sup>

## 2.4 고주파 MEMS 부품

MEMS 공정을 활용한 고주파 부품으로는 그림 4처럼 초소형 범 공진기, 초소형 스위치 등이 있다. 이 방법은 미국 미시간 대학에서 많이 연구하고 있으며, 그림 4(a)처럼, 휴대용 이동통신기의 고주파 송수신 부분의 일부분을 그림과 같이 MEMS 공정을 이용하여 초소형화하는 연구이다. 이러한 방법으로 제조된 초소형 공진기는 그림 4(b)에 기존 SAW 필터와 비교한 것처럼, 초소형화 및 기존 MMIC 능동 소자와 함께 집적화 할 수 있는 장점이 있다. 공진 범 형태로 구성하여 기계




그림 4. MEMS 공정을 활용한 박막형 고주파 부품의 소형화  
(a) 모듈의 소형화 방안 (b) 초소형 공진기의 크기 비교

## Series (Cantilevered Beam)

### Switch Up (Off State)




그림 5. MEMS 공정을 활용한 박막형 초소형 스위치




그림 6. 초소형 안테나 어레이

적인 진동의 공진을 고주파 필터로 활용하는 방법으로서, 작은 기체 구조물을 MEMS공정으로 제작한다.

고주파 신호의 전달에 필요한 스위칭 회로를 소형화하기 위해 그림 5와 같은 MEMS 스위치가 있다. 초소형 박막 공정을 이용하여, 캔티 레버를 제작하여, ON/OFF 스위칭 동작을 구현한다. 이러한 작은 고주파 부품을 구현하기에는 박막 공정과 MEMS 공정을 사용하는 것이 유리하다. 그외에도, 그림 6과 같이 산화물 박막 phase shifter를 이용한 전기적으로 스케닝 가능한 스마트 안테나 등에도 활용된다.

### 3. 종합적인 결론

박막형 고주파 통신 부품은 현재 상품화된 것은 적지만, 향후 도래할 초고속, 대용량 멀티미디어 시대에, 더욱 작고, 저소비 전력의 휴대용 통신 기기 개발에 필수적인 부품으로 활용될 전망이다. 박막형 통신 부품 관련 연구에서, 가장 중요한 점은, GHz 대역에의 고주파 특성 평가 기술의 확립과, 벌크 상태에 비해 다층 박막 통신 부품은 기판이라는 지지대 위에서의 특성이므로, 소자 상호 간의 연결에 다른 기생 효과를 잘 해석할 필요가 있다.

### 참 고 문 헌

- [1] H-F Cheng and Y-C. Chen, J.Appl.Phys. 87(1) 2000, p. 479.
- [2] J.Im, O.Auciello, et.al., Appl.Phys.Lett. 76(5) 2000, p. 625.
- [3] P.K.Petrov, E.F.Carlsson, J.Appl.Phys. 84(6) 1988, p. 3134.
- [4] D.-C Chung, B-S. Han, J.Appl.Phys. 86(12) 1999, p. 7192.

### 서 서 약 희

#### 성명 : 이 전 국

##### ❖ 학력

- 1991 KAIST 재료공학과 박사  
1983 KAIST 재료공학과 석사  
1981 한양대 금속공학과 학사

##### ❖ 경력

- 1997 - 현재 KIST 박막기술연구센터 책임연구원  
1991 - 1997 KIST 세라믹스부 선임연구원  
1983 - 1991 KIST 무기재료연구실 연구원  
1994 - 1995 미국 North Carolina State University  
재료공학과 방문교수

\* E-mail: jkleemc@kistmail.kist.re.kr