

Honey Flavor 향을 함유하는 아크릴계 수성페인트에 관한 연구

김영찬* · 김일출**

요 약

본 연구에서는 수성페인트의 주원료인 안료와 전색재료인 아크릴계수지를 사용하여 수성페인트를 제조한 후 기초물성을 측정하고, 아크릴계 수성페인트에 환경친화적인 honey flavor 향료를 첨가시켜 도막을 형성시킨 후 관능검사 및 향의 지속성 여부를 조사하였다.

I. 서론

도장이라는 것은 도료를 바르는 것으로 그 목적은 물체의 방식 보호와 색채 및 미장이나 특수한 성능을 부여하는 데 있다. 방식 보호를 하기 위하여 내습성, 내수성, 내기후성이나 내유성, 내약품성 등을 부여하여 금속의 녹 발생이나 목재의 부식을 방지한다. 색채 미장을 하기 위해서는 자유로운 색채와 광택, 평활성, 모양 등을 부여하여 아름답고 촉감을 좋게 한다. 특수한 성능으로 전기 절연성이나 방화, 방곰팡이, 방음, 방열, 온도표시, 선체 밑의 방오염과 발광 등을 각각의 목적에 상응하여 사용한다. 최근에는 그 목적에 상응한 우수한 합성수지도료가 점차 개발되어 실용화되었고 내약품성이나 내기후성인 면에서도 그 용도가 증가하고 있는 실정이다. 이와 같이 도장은 물품의 최후의 마무리로서 상품의 가치를 일층 높이는 데에 도움이 되고 있다. 지금으로부터 약 60여년 전부터는 합성수지

도장시대로, 폐놀계 수지나 프탈산수지계의 도료를 외국으로부터 수입하는 천연수지에 대신하여 사용하였고, 1925년경 이후는 다시 합성수지의 개발이 활발하게 진행되어 멜라민 수지, 비닐 수지, 에폭시 수지와 아크릴릭 수지 등이 점차로 도료화 되었다. 또한 최근에는 광중합도료나 전착도료와 무용제의 분체도료 등이 개발되었고 도장 기술도 컴퓨터를 활용한 도장 시스템이 일부에서 채용되고 있어 그 장래를 예측할 수 없을 정도로 발전하고 있는 추세이다. 또한 도료는 국민생활의 풍요에 따른 환경과의 조화 및 생활의 쾌적화 요구가 강하게 대두됨에 따라 건설, 건축도료분야에 널리 사용되고 있으며, 최근에는 실내 인테리어 산업뿐 만 아니라 다방면에 그 활용도가 증가되고 있는 실정이다. 일반적으로 가장 널리 사용되고 있는 상온습기경화형 아크릴 emulsion 수지를 전색재료로 사용하고, 실내용 수성페인트를 제조하거나 사용할 때 발생되는 monomer의 회발에 의한 냄새가 발생하여 작업장의 환경을 악화시켜 작업효율을 저하시키는 문제점을 가지고 있어 이를 해결하기 위한 고부가가치의 새로운 환경친화적인 향기

* 중부대학교 신소재공학과 부교수

** 중부대학교 신소재공학과 부교수

나는 수성 페인트 개발이 대두되고 있다. 본 연구에서는 이러한 현안 문제점을 해결하고자 작업장의 휘발성 용매들의 냄새를 회색시키면서 도료의 특성에 영향을 미치지 않는 향료를 첨가해 작업의 효율성을 높이고, 생산성을 향상시킬 수 있는 고부가가치의 제품을 생산하고자 한다. 또한, 장기적으로는 페인트를 도색한 후 도막이 형성되면서 향기가 서서히 발생하도록 휘발성을 조절하고, 도막이 형성된 후에도 도막의 미세한 편들이 생성되지 않으면서 장기간 향기가 지속적으로 유지되어 인간의 생활 공간에 폐적인 환경이 조성될 수 있는 수성페인트를 개발하고자 한다.

II. 연구내용

2.1. 아크릴계 수성페인트의 제조

증류수 125g을 용기에 넣고 교반하면서 증점제인 Bermocol(4.5g), pH 조절제인 NH₄OH(2.5g), 유화제인 NP-10(4.0g), 분산제인 N-44-S(5g)를 투입한 후 백색안료인 TiO₂(R)(175g)을 넣고 고속교반 30분을 행한다. 그리고 pH 조절제인 NH₄OH(2.5g)와 수용성아크릴수지 PA-766(50%) (625g)을 넣고 저속교반을 행하면서 소포제인 N.X.Z(NOPCO)(4.0g), TEXANOL(40g), E.G(15g), 방부제인 Betacide#LX(0.5g), 증류수(25g)을 차례대로 투입한다.

2.2. 아크릴계 수성페인트의 기초 측정

아크릴계 수성페인트를 제조한 후 기초적인

물성 측정은 다음과 같다. 건조시험은 실온에서 일반적인 조건을 선택하여 지축건조, 경화건조(도장 막을 염지로 강하게 누르거나 또는 도장 막을 염지손가락으로 강하게 마찰하여도 지문이나 자국이 없을 때), 완전경화건조(손톱으로 도장막을 벗기기가 곤란하거나 칼끝으로 문질러도 충분한 저항이 있을 때)시험을 하였고, 도장 막의 기초적인 성질을 확인하기 위해 가혹한 조건인 60°C의 열풍으로 24시간 시험하여 판흘 생성 여부 및 아크릴계 수성페인트를 실온에서 물에 담구어 5시간 동안 방치하였을 때 그리고 황산 및 수산화나트륨을 물에 혼합하여 2%가 되게 하여 시료를 실온에 담구어 5시간 동안 방치시켜 시험하였고, 염화나트륨을 물에 녹여 4%가 되도록 하여 시료를 시험하였다. 또한 내 훌곡성(elasticity)을 조사하기 위해 OHP 필름에 도막을 형성시켜 건조한 후 지름 1cm의 둑근 유리막대에 도막을 밖으로 해서 180°접어 구부려 도막의 균열유무를 조사하였다.

2.3. 향성분 첨가시 지속성 조사

제조된 아크릴계 수성페인트에 환경친화적인 향료인 honey flavor를 첨가시켜 향기나는 수성 페인트와의 반응성 및 시간 변화에 따른 향성분의 휘발정도를 Mattson사의 Genesis II FT-IR spectrophotometer로 측정하였으며, 환경친화적인 수성페인트의 향기 냄새에 대한 관능검사를 5점 채점법으로 실시하였다.

III. 결과 및 고찰

3.1. 아크릴계 수성페인트의 기초 측정 결과

아크릴계 수성페인트의 기초적인 물성 시험을 하여 측정한 결과는 다음과 같다. 건조시험은 실온에서 일반적인 조건을 선택하여 지촉건조, 경화건조, 완전경화건조를 하여 좋은 건조조건을 얻었으며, 도장 막의 평활성 및 편홀의 발생이 일어나지 않았다. 또한, 도장 막의 부착성은 건조과정에서 도장 막이 수축하므로 왜곡이 생기고 이 때문에 밀착성이 불량하게 되는데 본 실험에서는 양호하였다. 도장 막의 기초적인 성질을 확인하기 위해 빛, 열, 약품, 염수 및 수분 등의 가혹한 조건에서 조사를 하였으며, 이 결과 30일 동안 자연광에서 변색되지 않고 안정하였으며, 60°C의 열풍으로 24시간 시험한 결과 편홀이 생성되지 않았고, 아크릴계 수성페인트를 실온에서 물에 담구어 5시간 동안 방치하여도 큰 영향을 받지 않았으며, 황산 및 수산화나트륨을 물에 혼합하여 2%가 되게 하여 시료를 실온에 담구어 5시간 동안 방치한 후 큰 영향이 없이 안정하였다. 그리고 염화나트륨을 물에 녹여 4%가 되도록 하여 시료를 시험한 결과 안정하였다. 그리고 도막 형성시 결합으로 보이는 건조불량, 미경화, 부풀음, 갈라짐, 밀착불량, 주름, 오그라듬, 들뜸, 거품, 편홀, 광택얼룩, 변색, 퇴색, 은폐부족, 백화등의 현상은 나타나지 않아 내후성이 양호한 수성페인트임을 확인하였다. 또한 내 굴곡성(elasticity)을 조사하기 위해 OHP 필름에 도막을 형성시켜 건조한 후 지름 1cm의 등근 유리막대에 도막을 밖으로 해서 180° 접어 구부려 도막의 균열유무를 조사한 결과 내 굴

곡성이 양호하였다.

3.2. 향 성분 첨가시 지속성 측정 결과

3.2.1. 향기성분에 대한 관능검사 결과

본 연구에서는 가장 적합한 물성을 지닌 향기내는 아크릴계 수성페인트의 농도별 향기 냄새에 대한 관능검사를 5점 채점법으로 실시하여 <표 1>에 나타내었다.

<표 1> Honey Flavor 향이 첨가된 아크릴계 수성페인트의 농도별 경시변화에 따른 관능검사

경과농도 %	0.05%	0.1%	0.2%	비고
일수				
초기건조 (시간후)	4	5	5	
10일후	3	4	5	
20일후	3	4	5	
30일후	3	4	4	
40일후	3	3	4	
50일후	2	3	4	
60일후	2	3	3	
70일후	2	2	3	
80일후	1	2	3	
90일후	1	1	2	


(*향기가 대단히 강함 : 5, 향기가 강함: 4, 향기를 쉽게 느낄수있음: 3, 향기를 느낄수있음: 2, 대단히 희미함: 1, 느낄수없음: 0)

3.2.2. 적외선 분광광도계 측정 결과


본 연구에서는 가장 적합한 물성을 지닌 아크릴계 수성페인트, honey flavor 향 그리고 농도에 따른 향기내는 아크릴계 수성페인트의 IR spectrum을 (그림 1)~(그림 5)에 나타내었다.

(그림 1)은 향 성분을 첨가하지 않은 순수한 아크릴계 수성페인트만의 IR spectra로 3417cm^{-1} , 2926cm^{-1} , 1646cm^{-1} , 1438cm^{-1} , 1162cm^{-1} , 1125cm^{-1} ,


1058cm^{-1} , 1028cm^{-1} , 701cm^{-1} , 476cm^{-1} 에서 나타났으며, 그림 2의 순수한 honey flavor의 향 성분은 3430cm^{-1} , 2975cm^{-1} , 2921cm^{-1} , 2878cm^{-1} , 1824cm^{-1} , 1635cm^{-1} , 1469cm^{-1} , 1423cm^{-1} , 1396cm^{-1} , 1341cm^{-1} , 1304cm^{-1} , 1126cm^{-1} , 1069cm^{-1} , 1043cm^{-1} , 991cm^{-1} , 920cm^{-1} , 842cm^{-1} , 664cm^{-1} 에서 피크가 나타났다. 그리고 (그림 3)~(그림 5)는 각 농도별 향 성분을 첨가한 아크릴계 수성페인트의 피크로 honey flavor 향 성분의 피크가 3430cm^{-1} , 2975cm^{-1} , 2921cm^{-1} , 2878cm^{-1} , 1635cm^{-1} , 1396cm^{-1} , 1126cm^{-1} , 1069cm^{-1} 에서 피크가 나타나 향 성분이 서서히 휘발되어 지속성이 유지됨을 알 수 있었다.




(그림 1) 순수한 아크릴계 수성페인트



(그림 2) 순수한 honey flavor의 향 성분



(그림 3) 아크릴계 수성페인트에 0.05% honey flavor 향 첨가(최종일 경과)



(그림 4) 아크릴계 수성페인트에 0.1% honey flavor 향 첨가(최종일 경과)

(그림 5) 아크릴계 수성페인트에 0.2% honey flavor 향 첨가(최종일 경과)

IV. 결론

본 연구에서 아크릴계 수성페인트의 기초적인 물성 측정과 제조법, 향 성분에 대한 페인트와의 반응성 그리고 향기나는 광택 수성페인트의 지속성여부를 조사한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 지축건조, 경화건조, 완전경화건조방법으로 조사한 결과 좋은 건조조건을 얻었다.
2. 도장막의 평활성, 부착성이 좋았고, 빛, 열, 약품, 염수 및 수분 등에도 안정하였다.
3. 도막 형성시 결합으로 보이는 건조불량, 미경화, 부풀음, 갈라짐, 주름, 오그라듬, 들뜸, 거품, 편흘, 광택얼룩, 변색, 퇴색, 은폐부족, 백화 등의 현상은 나타나지 않아 내후성이 양호한 수성페인트임을 확인하였다.
4. 내굴곡성(elasticity)을 조사한 결과 내굴곡성이 양호하였다.
5. 아크릴계 수성페인트와 향 성분간의 반응성을 조사한 결과 반응성에 아무런 영향을 주지 않았다.
6. honey flavor 향이 0.05~0.2% 첨가된 아크릴계 수성페인트의 농도별 경시변화에 따른 관능검사를 90일 동안 실시한 결과 지속성이 그대로 유지되고 있음을 알 수 있었다. 또한, IIR spectrophotometer로 향성분의 피크를 확인한 결과 모두 최종일 기준한 시료의 향 성분피크들이 그대로 존재하고 있음을 알 수 있어 향 성분이 반응하지 않고 양호한 지속성을 보였다.

참고문헌

- 1) C. M. Hansen, J.(1967). *Coat. Technol.*, 39(511), p. 505.
- 2) D. Rhum and P. F. Aluotto, J.(1983). *Coat. Technol.*, 55(703), p. 75.
- 3) D. V. Gibson and B. Leary, J.(1977). *Coat. Technol.*, 49(625), p. 53.
- 4) J. J. Gummesson, J.(1990). *Coat. Technol.*, 62(785), p. 43.
- 5) K. J. H. Kruithof and H. J. W. van der Haak, J.(1990). *Coat. Technol.*, 62(790), p. 47.
- 6) L. J. Boggs, M. Rivers, and S. G. Bike, J.(1996). *Coat. Technol.*, 68(855), p. 63.
- 7) R. Armat, S. G. Bike, G. Chu, and F. N. Jones, J.(1996). *Appl. Polym. Sci.*, 60, p. 1927.
- 8) T. Morimoto and S. Nakano, J.(1994). *Coat. Technol.*, 66(833), p. 75.
- 9) W. J. Muizebelt, J.(1985). *Coat. Technol.*, 57(725), p. 43.
- 10) W. Zimmt, J. Collette, M. Lazzara, and C. Senkler(1984). *Organic Coatings Science Technology*, Vol.3, New York: Marcel Decker, Inc., pp. 41-57.

A study on the acrylic water-soluble coatings containing perfume of honey flavor

Yeoung-Chan, Kim* · Il-Chool, Kim**

Abstract

In this study, acrylic water-soluble coatings were prepared by the white pigment(TiO_2) and acrylic resin. The basic properties of acrylic water-soluble coatings were measured, and the maintenance of perfume was investigated by FT-IR spectrophotometer and sensory test.

Key words : acrylic, coatings, pigment

* Dept. of Advanced Materials Engineering, Joongbu University.

** Dept. of Advanced Materials Engineering, Joongbu University.