

자전연소 합성법을 통한 $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}^{2+}$ PDP용 청색 형광체의 합성과 특성

이종은[†] · 김병범 · 박영철 · 원창환
충남대학교 급속응고 신소재 연구소

Synthesis and Characteristic of $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}^{2+}$ Phosphor by SHS

Jong Eun Lee[†], Byeong Beom Kim, Yeong Cheol Park and Chang Whan Won
Engineering Research Center for Rapidly Solidified Materials, Chungnam National University, Daejeon 305-764

(2004년 2월 4일 받음, 2004년 12월 8일 최종수정본 받음)

Abstract $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}^{2+}$ for PDP blue phosphor was synthesized using SHS(Self-propagating High temperature Synthesis) method. While Al metal powder was oxidized in this combustion, Eu_2O_3 was reduced to Eu^{2+} . Therefore the mole ratio of Al/ Al_2O_3 is one of the most important variable of the reaction. When Al/ Al_2O_3 is 2.5/3.75, it has not only appropriate temperature and reaction velocity, but also excellent luminescent property. The sample synthesized in this system has similar characteristics comparing to sample using conventional solid-state reaction.

Key words PDP, blue, BAM, phosphor, SHS.

1. 서 론

최근 정보와 영상의 효율적 표시를 위한 고화도, 대면적, 고해상도, 저가격 및 저전압 구동등의 특성을 가진 전자정보 표시장치가 요구되면서 가시광선 발광의 핵심재료인 무기물 형광체에 대한 연구가 진행되고 있다. 특히 Flat Panel Display (FPD) 가운데 Plasma Display Panel (PDP)에 이용되는 청색 형광체는 고온열화 및 피로특성의 개선이 요구되고 있기 때문에 산화물계 형광모체를 사용하고 있다.¹⁾ 청색형광체로 사용되고 있는 BAM 계열의 형광모체는 $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}$, $\text{BaMgAl}_{14}\text{O}_{23}$, $\text{BaMg}_2\text{Al}_{16}\text{O}_{27}$ 등이 알려져 있으며 결정성에 따라 발광효율이 다른 것으로 보고되고 있다.²⁾

결정성이 우수한 $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}$ 은 Penning gas($\text{Ne}+\text{Xe}$) 방전에 따른 147 nm의 파장을 갖는 vacuum ultraviolet (VUV)영역에서 높은 양자효율, 색순도 및 잔광시간이 짧은 특성을 가지고 있으나 Eu^{2+} 의 농도감쇄 및 도편트의 열화로 인한 발광화도 및 양자효율이 감소하여 full color 구현에 문제점이 제기되어 왔다.

BAM($\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}^{2+}$)은 일반적으로 고상반응법(solid-state reaction)에 의해 합성한다. 각각의 금속 탄산물(carbonate)과 산화물을 원료로 하여 고온에서 혼합한 후 1400~1600°C의 소성 온도 그리고 약환원성 분위기

에서 적당량의 용제(flux)를 첨가하여 수 시간 열처리하여 분말을 합성 한다.³⁾ 이 방법은 대량의 연속 생산이 가능하지만 발광특성 및 공정 제어 면에서 여러 단점이 노출되어 있다.

자전연소 고온합성법(SHS; Self-propagating High-temperature Synthesis)^{4,5)}은 분말상의 혼합물을 적당한 점화원으로 점화시키면 최초 반응된 시료에서 다음 반응에 필요한 충분한 발열반응을 일으키면서 스스로 반응이 진행되어 원하는 각종 소재를 합성하는 방법이다. 이 방법은 고온 반응로가 필요 없고, 추가의 열원이 필요하지 않다. 또한 장치가 간단하여 설비비가 적게 들고 제조공정이 비교적 단순하여 다른 제조공정에 비해 매우 경제적인 방법으로 알려져 있다.

본 연구에서는 상술한 자전연소 고온합성법을 이용하여 BAM 형광체를 합성하였고 XRD, SEM을 통하여 입자의 특성을 관찰하고 PL 측정하였다.

2. 실험 방법

본 실험의 출발 물질은 99.9% 이상의 시약급 순도를 지닌 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ (~1 μm), MgO (~10 μm, heavy), Al (~10 μm), $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ (~30 μm), Eu_2O_3 를 사용하였고, 연소성을 높이기 위해서 ($\text{-C}_2\text{F}_4$)_n을 첨가하였다. 점화를 위해서 전기 저항체인 Nicrome wire로 코일을 만들어 전기를 통하여 발생한 전기 저항열을 사용했으며, 반응을 위한 열원으

[†]E-Mail : aegis130@empal.com

로 $Ti-(C_2F_4)_n$ 및 $Ti-C$ 의 혼합 분말을 사용하였다. 상기 물질들을 적당히 화학 당량하여 3~5시간 동안 ball mill로 균일하게 혼합한 후, 건조로에 2~3시간 동안 건조시킨다. 혼합된 분말을 mould에서 약 1.50 kg/cm^3 의 압력으로 냉간 압축하여 채워 넣는다. 반응성의 증가를 위하여 stainless steel mould를 80°C 내외의 온도에서 예열시킬 수 있다. 일정 거리 (1 cm)를 두고 천공된 반응기에서 반응시켰다. 대기 중 기타 gas의 반응을 막기 위해 5 atm의 5% H_2 -95%Ar gas 분위기에서 반응을 실시하였다. 생성물은 중류수에 수차례 세척하여 미반응 물 및 기타 분진들을 제거하고 마노 유발을 사용하여 분쇄하고 350 mesh 체로 거른 후 미세한 분말만을 얻었다.

또한, 자전연소 합성한 분말과의 비교를 위해서 기존의 고상합성 반응법에 의해서도 분말을 제조하였다. 출발물질은 99.9% 이상의 순도를 지닌 $BaCO_3$, Al_2O_3 , MgO , Eu_2O_3 를 사용하였고, 반응성 향상을 위한 융제로 AlF 를 0.03 mol 첨가하였다. 상기 출발물질을 화학 당량하여 마노유발에 에탄올과 함께 수 시간 동안 혼합하였다. 이를 건조로에서 완전히 건조한 후 알루미나 도가니에 담아 5% H_2 -95%Ar의 약환원성 분위기에서 1400°C 3시간 동안 소성 공정을 거쳐 분말을 합성하였다.

목적 물질이 합성 여부는 XRD(Siemens, model D-5000)을 사용하여 2θ 는 $10\sim120^\circ$ 범위에서 $0.05^\circ/\text{sec}$ 의 속도로 측정하였고 입도 측정 및 분말의 형상 분석은 주사 전자 현미경(JEOL, model JSM 5410)을 이용하였으며, Photoluminescence(PL)의 여기 및 발광 스펙트럼은 I.S.S. PC사의 Photon counting spectro-fluorometer를 사용하였다. 또한 활성화제인 Eu 이온의 전자가 상태의 분석을 위해 포항 가속기 연구소의 3C1 빔라인에서 EXAFS 측정이 실시되었다.

3. 결과 및 고찰

Fig. 1은 자전연소반응을 통해 일반적으로 얻어지는 thermal profile의 한 예이다. 반응 온도는 연소 시에 thermocouple에 의해 computer moniter에 profile된다. Mould에 놓여진 thermocouple의 거리(1 cm)와 반응시간 (12.7 sec)으로 반응속도를 계산할 수 있다. 여기서 반응 온도는 BAM 합성온도 보다 300°C 가량 높은 온도인 1850°C 이었고 반응속도는 0.125 cm/sec 이므로 정상적이고 안정한 연소파의 진행임을 알 수 있었다.

이와 같은 방법으로 Al 과 Al_2O_3 의 몰 비에 따른 단열의 이상적 반응에서의 온도(T_{ad}), 실제 반응 온도(T_c), 실제 반응 속도(U_c)의 관계를 Fig. 2에 나타내었다. 가장 적당한 속도 및 충분한 합성 온도를 고려해 볼 때 Al 과 Al_2O_3 의 몰 비는 $2.5:3.75$ 근처에서 최적 상태로 반응하는 것을 확인할 수 있었다. Al 의 양이 적으면 반응




Fig. 1. Thermal profile of reaction.




Fig. 2. Combustion temperature and velocity as a function of Al mol.

이 제대로 일어나지 않고 Al 의 양이 증가할수록 반응온도가 높아지기 때문에 3몰 이상에서는 용융상태에서 반응이 일어나고 그대로 응고된 상태의 시료가 얻어졌으며 색깔 또한 백색에서 좀 벗어난 약간 옅은 연두빛 혹은 누런빛을 띠었다. 이를 이용해서 다양한 온도와 속도에서의 합성이 가능하며 그에 따른 입자 크기의 변화뿐만 아니라 휘도의 변화도 나타남을 알 수 있었다.

Fig. 3, 4는 자전연소반응과 고상법을 각각 이용해 얻은 분말에 대한 X-선 회절 분석결과와 SEM 사진을 각각 나타내었다. Fig. 3(a)는 자전연소반응에 의해 Al 과 Al_2O_3 의 최적 몰비인 $Al:Al_2O_3=2.5:3.75$ 로 반응시켜 얻어진 시료를 하여 얻은 결과이고, (b)는 고상법을 통하여 합성한 시료의 X-선 회절 패턴이다. 양쪽 시료에서 거의 동일하게 $BaMgAl_{10}O_{17}$ 의 단일상이 합성됨을 확인




Fig. 3. XRD patterns of samples synthesized by (a)SHS and (b)Solid state.




Fig. 4. SEM photographs of samples synthesized by (a)SHS and (b) solid state

할 수 있었다. Fig. 4(a)에서와 같이 자전연소반응을 이용한 형광체는 전형적인 6각형의 판상구조를 가지고 있




Fig. 5. Photoluminescence of samples synthesized by different methods.




Fig. 6. EXAFS analysis of samples synthesized by different methods.

고, 분말의 크기는 반응 온도 및 속도에 따라 $10\text{ }\mu\text{m}$ 까지 조절할 수 있으며, 기존 고상 반응법으로 제조된 분말과 비교하여 반응온도가 높기 때문에 입자가 성장되었음을 알 수 있었다. (b)는 고상 합성법에 의해 제조된 시료로 상당한 응집현상을 보이고 있다.

Fig. 5는 자전연소 합성한 형광체 시료와 고상 합성 반응법으로 합성한 시료를 photoluminescence 측정하여 비교한 결과이다. 양 시료는 모두 여기 광장을 254 nm 로 고정시키고 발광광장을 $300\sim 500\text{ nm}$ 까지 초당 2 nm 의 간격으로 측정하였다. 양 시료는 모두 450 nm 영역에서 청색 발광하는 동일한 특성을 가지고 있었고, 두 시료 사이의 상대강도의 차이도 크게 일어나지 않았다.

Fig. 6은 제조된 형광체 내에 고용되어 있는 Eu 이온

의 전자가 상태를 알아보기 위하여 포항 가속기 연구소 내 3C1 빔라인에서 EXAFS 측정한 결과이다. Eu가 청색형광체 내에서의 적절한 전자가는 2+이어야하며 제조된 시료들은 모두 적절한 2+ 상태의 전자가를 가지고 있는 것을 알 수 있었다.

4. 결 론

자전연소 합성법을 통해서 PDP용 청색 형광체인 $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}^{2+}$ 분말을 합성하였다. 또한 이와의 비교를 위해 기존의 고상연소 합성법을 통해서도 동일한 조성의 형광체 분말을 합성하였다. 자전연소 합성법으로 제조된 형광체 분말은 입자크기가 7~8 μm 내외인 육각판상의 $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}$ 구조였고, 고상합성법으로 제조한 시

료와 거의 동일한 PL특성을 보였고, 상대강도 역시 비슷한 세기를 갖는 것을 알 수 있었다. EXAFS측정결과 Eu활성화제는 photon energy가 6.5 keV를 갖는 2+로만 존재함을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

1. C. H. Kim, I. E. Kwon, C. H. Park, Y. J. Hwang, H. S. Bae, B. Y. Yu, C. H. Pyun and G. Y. Hong, *J. Alloy and Compound*, **311**(1), 33 (2000).
2. A. L. N. Stevels, *J. Lumin.*, **17**(1), 121 (1978).
3. S. Ekambaram and K. C. Patil, *J. Alloys and Compound*, **248**(1), 7 (1997).
4. J. Kiser and R. M. Spriggs, *Ceramic Bull.*, **68**(6), 1165 (1989).