

Sol-Gel 법을 이용한 PLT(28) 박막의 제작과 특성

강성준* · 정양희** · 류재홍***

Preparation and Characteristics of PLT(28) Thin Film Using Sol-Gel Method

Seong Jun Kang* · Yang Hee Joung** · Jae-hung Yoo***

요약

$Pb_{0.72}La_{0.28}TiO_3$ (PLT(28)) 박막을 sol-gel 법을 이용하여 제작한 후, 그 특성을 조사하여 ULSI DRAM 의 캐패시터 절연막으로서의 적용 가능성을 연구하였다. Sol-gel 법의 출발 물질로는 acetate 계를 사용하였다. TGA-DTA 분석을 통하여 PLT(28) 박막의 sol-gel 법에 의한 공정 조건을 확립하였다. 매 coating 후 350°C에서 drying 하고, 마지막으로 650°C에서 annealing 하여 100% perovskite 구조를 가지는 치밀하고 crack 이 없는 PLT(28) 박막을 얻었다. Pt/Ti/SiO₂/Si 기판 위에 PLT(28) 박막을 형성하여 전기적 특성을 측정하였다. 그 결과 유전 상수와 누설전류밀도가 각각 936 과 1.1 μ A/cm² 으로 측정되었다.

ABSTRACT

We fabricated the $Pb_{0.72}La_{0.28}TiO_3$ (PLT(28)) thin film successfully by using the sol-gel method and characterized it to evaluate its potential for being utilized as the capacitor dielectrics of ULSI DRAMs. In our sol-gel process, the acetates were used as the starting materials. Through the TGA-DTA analysis, we established the excellent fabrication conditions of the sol-gel method for the PLT(28) thin film. We obtained the dense and crack-free PLT(28) thin film of 100% perovskite phase by drying at 350°C after each coating and final annealing at 650°C. Electrical properties of PLT(28) thin film were measured through formation on the Pt/Ti/SiO₂/Si substrate and its dielectric constant and leakage current density were measured as 936 and 1.1 μ A/cm², respectively.

키워드

Sol-Gel, PLT(28), 유전상수, 누설전류밀도, DRAM

I. 서 론

DRAM 의 고집적화에 있어서 가장 중요한 것은 capacitor 의 용량을 적정값 이상 유지시켜 soft error rate 가 적고 고성능이며 신뢰성 높은 제품을 실현시키는 것이다. 이를 위해서는 dielectric film 의 두께를 감소시키거나 capacitor 의 면적을 증가시키는 방법이 있

는데 이는 여러가지 문제점을 내포하고 있어 그 사용에 제약성이 있다. 따라서 비유전률이 높은 재료를 사용하는 방법이 가장 유망한데 이는 planar type 처럼 간단한 cell type 으로 충분한 capacitor 용량을 확보할 수 있으므로 미래의 ULSI DRAM 에서 가장 유력시 되는 방법이다.^[1-4] DRAM 에 적용하기 위한 비유전률이 높은 재료로는 여러 가지가 검토되고 Pb 를 함유한

* 여수대학교 반도체학과

** 여수대학교 전기공학과

*** 여수대학교 컴퓨터공학과

접수일자 : 2005. 10. 28

perovskite 강유전체가 가장 많은 관심을 끌고 있다. 이러한 강유전체 계열의 물질중 $Pb_{1-x}La_xTiO_3$ (PLT(x)) 가 가장 유력한 물질중 하나로 평가되고 있는데 그 이유는 높은 비유전률 외에도 La 의 첨가량을 조절해 줌으로서 DRAM 의 동작온도에서 분극반전과 같은 time-dependent slow process 가 특징인 강유전성이 아닌 charging/discharging time 이 빠르고 유전손실이 적고 fatigue 현상이 거의 없는 상유전상으로의 상변이가 가능하기 때문이다. 즉 La 의 첨가량이 28 mol% 일 경우 이 강유전성 물질의 curie 온도가 -25°C 정도가 되어 그 이상의 온도에서는 상유전상을 가짐으로서 DRAM 의 capacitor dielectric 에 적용하기에 알맞게 된다.^[5-6] 강유전체 박막의 제작방법으로는 electron beam deposition, RF sputtering 등의 여러 가지 방법이 있으나 최근에는 설비가 매우 간단하고 박막을 제조하는 시간이 짧게 걸려서 장비 면에 있어서나 가격 면에 있어서 유리하고 또한 조성을 제어하기가 용이하다는 장점을 가진 sol-gel 법이 많이 연구되어지고 있다.^[7-8] 본 연구에서도 sol-gel 법을 이용하여 PLT(28) 박막을 제작하고 그 물성과 전기적 성질을 조사하여 ULSI DRAM 의 capacitor dielectric 으로서의 응용 가능성을 연구하였다.

II. 실험방법

PLT(28) 박막을 sol-gel 법으로 제작할때의 방법에 대한 개략도를 Fig. 1 에 나타내었다. 출발물질로는 $Pb(CH_3COO)_2 \cdot 3H_2O$ (Aldrich), $La(OOCCH_3)_3 \cdot 1.5H_2O$ (Strem), $Ti(O-iC_3H_7)_4$ (Aldrich) 를 사용했으며 용매로는 비등점 (125°C) 이 높고 중기압이 낮은 2-Methoxyethanol 을 사용하였다. 촉매로는 질산을 사용했으며 가수분해를 위해 중류수를 사용하였다. 출발물질로 사용되는 alkoxide 는 공기중의 수분에 매우 민감하므로 이를 방지하기 위해 질소 분위기의 glove box 내에서 조성에 해당하는 양을 청량한 후, 질소분위기의 중류장치를 이용하여 stock solution 을 제작하였다. 2-Methoxyethanol 에 질산과 중류수를 섞은 용액과 stock solution 을 같은 부피로 섞어 0.5 M coating solution 을 만들었다. 제작된 solution 은 spin coating 시 0.2 μm filter (Gelman Science) 를 이용하여 filtering

하여 사용하였다. 박막은 clean bench 내에서 spin coater 를 사용하여 3900 rpm 에서 30초간 회전시켜 기판 위에 형성시켰다. Coating 이 끝나면 350°C 에서 5분간 drying 하고 다시 coating 하는 방법을 사용했으며, 마지막 drying 은 350°C 에서 15분간 실시하였다. 1회 coating 시 박막의 두께는 1200 Å 으로 조사되었다. 그후 분위기 제어 없이 650°C 에서 30분간 annealing 을 실시하여 박막의 제작을 완료하였다.




그림 1. PLT(28) 박막의 제작 과정
Fig. 1. Preparation procedure of PLT(28) thin film

본 실험에서 사용한 기판은 Pt/Ti/SiO₂/Si 의 구조를 갖도록 하였는데 P 형 Si wafer 위에 1000 Å 의 SiO₂, 1000 Å 의 Ti, 1500 Å 의 Pt 를 증착하여 사용하였다. 이와 같은 기판 위에 제작된 PLT(28) 박막 위에 직경 0.8 mm 의 gold dot 를 E-beam evaporator 를 이용하여 증착시켜 planar type 의 캐패시터를 제작하였다.

유기물이 분해되는 온도와 결정으로 상전이되는 온도를 확인하고 유기물이 제거되어 최종적으로 얻어지는 무기 산화물인 PLT(28) 의 무게 감량 정도를 확인하기 위해 DTA-TGA 분석을 실시하였다. 결정화 특성 분석을 위하여 XRD 를, 또 막의 두께 및 미세 구조 관찰은 SEM 을 이용하였다. 전기적 특성 분석은 Pt/Ti/SiO₂/Si 구조를 갖는 기판 위에 4회 챔승 한 후 650°C 에서 30분간 열처리한 PLT(28) 박막을 가지고 실시하였으며 특성 분석으로는 LCR meter (Stanford Research, SR720) 를 이용하여 주파수에 따른 유전상수와 유전손실의 값을 측정하였고 Sawyer- Tower 회로를 이용하여 60Hz 에서 P-E hysteresis curve 를 측정하였다. 또 switching time 을 측정하였고 I-V curve (leakage current) 의 측정에는 Parameter analyzer (HP 4145B) 를

사용하였다.

어느 정도 잘 일치하는 면으로 결정이 성장하기 때문이라고 생각된다.

III. 결과 및 고찰

건조 gel의 열분해 거동을 조사하기 위해 0.5 M sol을 80°C에서 열처리하여 gel화 시킨 후 10°C/min의 승온속도로 공기중에서 DTA-TGA 열분석을 하였다. 그 결과를 Fig. 2에 나타내었다. 100°C부근의 미약한 흡열 peak는 중류수와 용매인 2-Methoxyethanol의 증발에 기인한 것이며 330°C부근에서의 발열 peak는 금속 산화물의 형성에 의한 것이다. 510°C부근에서 나타나는 발열 peak는 perovskite 생성 때문인 것으로 보아 perovskite 상을 얻기 위해서는 510°C 이상에서의 열처리가 필요함을 알 수 있다. 또한 전체적인 중량 감소는 대략 18%정도로 관찰되어졌다. 이와 같은 분석을 통하여 박막의 열처리 조건을 결정하는데 참고하였다.




그림 2. PLT(28) 겔의 TGA-DTA 곡선
Fig. 2. TGA-DTA curve of PLT(28) gel

PLT(28) 박막의 결정화 및 결정의 배향성을 알아보기 위해 Pt/Ti/SiO₂/Si 구조를 갖는 기판 위에 박막을 형성시킨 후 650°C에서 30분간 열처리한 후 XRD 분석을 실시하였다. XRD 분석 결과는 Fig. 3에 나타내었다. Fig. 3에서 보듯이 650°C에서 30분간 열처리한 경우 다른 상의 생성이 없는 완전한 perovskite 상의 형성을 확인할 수 있었다. 제작된 PLT(28) 박막은 비교적 큰 (100), (200) peak을 나타내었는데, 이것은 PLT(28) 물질이 분말이나 bulk 형태로 제작되는 것보다 박막으로 제작되는 경우에 Pt/Ti/SiO₂/Si 구조를 갖는 기판과




그림 3. PLT(28) 박막의 XRD 분석 결과
Fig. 3. X-ray diffraction pattern of PLT(28) thin film

Fig. 4는 교류전압 1V에서 측정한 PLT(28) 박막의 주파수에 따른 유전특성을 나타낸 것이다. 비유전률의 주파수 의존성은 분극기구와 밀접하게 연관되어 있다. 유전체에 교류전기장을 인가하면 전기장의 방향에 따라 유전분극이 바뀌며 주파수가 증가하면 유전분극이 전기장의 변화를 따라가지 못하여 비유전률이 감소하고 유전손실이 발생하게 된다. 10⁴ Hz 까지의 주파수에서 비유전률의 감소는 계면분극효과(interfacial polarization effect) 때문으로 알려져 있다.^[5] 계면분극효과란 mobile charge 들의 recombination과 drift 때문에 형성된 계면으로 인해 interfacial contact resistance가 증가되고 interfacial capacitance가 감소되는 현상이다. 이 계면분극효과는 박막과 electrode 간의 좋은 전기적 contact에 의해 제거되어 질 수 있다.^[5] 10⁴~10⁷ Hz 까지의 주파수에서는 쌍극자들의 배향에 의한 배향분극이 비유전률에 기여하는 것으로 알려져 있다. 이 주파수 범위에서의 비유전률의 감소는 박막의 잔류공극의 영향인데 잔류공극은 쌍극자들의 배향을 방해하여 polarization decay가 발생하게 한다.^[5] 10⁷ Hz 이상의 주파수에서는 electrical test circuit의 공명현상이 비유전률 증가로 나타나는 것으로 보고되고 있다. 또 유전손실은 일반적으로 주파수에 반비례 하는 것으로 알려져 있다.^[9] 그러나 그림에서 보듯이 10⁴ Hz 이상의 주파수에서 유전손실이 증가하는 것은 박막의 잔류공극에 따른 유전전도도의 증가에 기인한 것으로 생각된다.

Memory cell에서 신속하게 정보를 read/write 하는 것은 DRAM design에서 매우 중요한 요구사항이다.^[10] 그러므로 강유전체 박막의 switching time을 측정하는 것은 매우 중요한 문제이다. On 상태의 pass transistor는 $3.3\text{ k}\Omega$ 의 effective channel resistance를 가지고 있기 때문에 switching time을 결정하기 위해 DRAM cell은 Fig. 5와 같이 model화 되어진다.^[5] Switching time은 전류의 최대값이 90% 감소하는데 걸리는 시간이며 이 정의를 이용하여 다음 식과 같은 switching time식을 유도할 수 있다.^[10,11]

$$t_s = 2.303R_L C + t_p \quad (1)$$

여기서 t_s 는 switching time, t_p 는 장치내에 존재하는 기생 캐패시턴스 때문에 소요되는 시간이므로 대략 $0.7\mu\text{s}$ 이다. Switching time의 측정은 충분한 on-time을 갖는 5V step voltage의 인가 하에서 4800\AA PLT(28) device에서 행하여졌다.




그림 4. 주파수 변환에 따른 PLT(28) 박막의 비유전률과 유전손실

Fig. 4. Dielectric constant and loss tangent as a function of frequency for PLT(28) thin film




그림 5. Switching time 측정을 위한 1-T DRAM cell의 모델

Fig. 5. Simple model of a 1-T DRAM cell for the switching time




그림 6. PLT(28) 박막의 switching 특성
Fig. 6. Switching characteristics of PLT(28) thin film

Fig. 6에서 보듯이 5V step voltage 인가시 $3.3\text{ k}\Omega$ 의 resistance에서 switching time은 $70\mu\text{s}$ 정도로 측정되어 진다. 또 switching time의 정의를 이용해 유도된 식 (1)을 사용하여 계산된 switching time은 $67.6\mu\text{s}$ 였다. Fig. 5의 회로를 SPICE로 simulation한 결과를 Fig. 6에 같이 나타내었다. 분석결과 switching time은 $65.7\mu\text{s}$ 로 나타났다. 측정값과 simulation한 값이 거의 일치하고 있음을 알 수 있다. 이상의 결과에서 보듯이 PLT(28) 박막은 domain switching에 따른 switching time의 지연이 거의 없음을 알 수 있다. 따라서 위의 결과는 PLT(28) 박막이 normal dielectric처럼 행동한다고 볼 수 있는 직접적인 증거이다.

DRAM 캐패시터 절연막 응용시 고려할 중요한 factor 중의 하나가 leakage current 특성이다. DRAM 응용시 leakage current가 증가하면 refresh의 증가, power 소비의 증가, device에 인가되는 electric field의 제한 등의 문제가 발생하므로 leakage current의 감소

는 매우 중요하다.^[2,10,11] Fig. 7 은 PLT(28) 박막의 I-V 특성 curve 이다. 6V 까지는 leakage current 의 크기에 커다란 변화가 없고 그 이상에서 leakage current 의 값이 증가하기 시작한다. 5V 에서 leakage current 의 값은 5.36 nA 이고 그때의 leakage current density 의 값은 $1.1 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ 이었다.




그림 7. PLT(28) 박막의 전류-전압 특성 곡선
Fig. 7. I-V curve of PLT(28) thin film

IV. 결 론

Acetate 계를 원료로 하여 sol-gel 법으로 PLT(28) 박막을 제작하여 TGA-DTA 분석을 통하여 100°C 부근에서 종류수와 용매의 증발, 330°C 부근에서 금속 산화물의 형성, 510°C 부근에서 perovskite 상의 형성을 각각 관찰할 수 있었으며 위의 열분해 거동을 근거로 sol-gel 법에서의 열처리 과정을 결정하여 매 coating 후 350°C에서 drying 을 실시하고 650°C에서 최종적으로 annealing 을 실시하여 100%의 perovskite 상이 형성되는 최적의 박막 제작 조건을 확립하였다. 위에 언급한 최적의 박막 제작 조건을 이용하여 Pt/Ti/SiO₂/Si 구조를 갖는 기판 위에 4회 coating 한 PLT(28) 박막을 이용한 planar type의 capacitor 를 제작하여 측정한 전기적 특성은 다음과 같다. P-E hysteresis curve 측정 결과 PLT(28) 박막은 paraelectric phase 를 가짐을 알 수 있었으며 100 Hz, 20.8 kV/cm에서 유전률이 936 이고 유전손실은 0.08 이었으며 PLT(28) 박막의 두께 480 nm 는 SiO₂ equivalent thickness 로 환산하면 1.95 nm 이다. 그러나, 그 이상의

전기장에서는 유전률이 감소하여 78 kV/cm 에서는 576 의 값을 갖는다. 5V에서 switching time 은 70 μs 로 측정되었으며 switching time 의 정의로부터 유도된 식으로 계산한 값은 67.6 μs 이었으며, SPICE 로 simulation 한 결과는 65.7 μs 이었다. 이는 PLT(28) 박막이 domain switching 에 의한 switching time 지연이 거의 없는 normal dielectric 처럼 행동한다는 직접적인 증거로 볼 수 있는 것이다. Leakage current 는 5V에서 5.36 nA 이고 그때의 leakage current density 는 $1.1 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ 으로 측정되었다. 위의 결과는 256M DRAM 의 capacitor dielectric 으로 적용해 볼 수 있는 고무적인 결과이며 추후 박막제작법을 개선한다면 G급 DRAM 에도 적용할 수 있을 것이 예상된다.

참고문헌

- [1] 武田英次, 鳥居和功, "強誘電體 薄膜 集積化 技術", Science Forum, pp. 217~229 (1992)
- [2] A. F. Tasch and L. H. Parker, "Ferroelectric Materials for 64Mb and 256Mb DRAMs", IEEE Circuits and Devices Magazine, pp. 17~26 (1990)
- [3] A. F. Tasch and L. H. Parker, "Memory Cell and Technology Issues for 64M and 256M Bit One-Transistor Cell MOS DRAMs", Proceedings of The IEEE, 77, 3, pp. 374~386 (1989)
- [4] Reza Moazzami and Chenming Hu, "Electrical Characteristics of Ferroelectric PZT Thin Films for DRAM Applications", IEEE Transactions on Electron Devices, 39, pp. 2044~2045 (1992)
- [5] S. K. Dey and J. J. Lee, "Cubic Paraelectric (Nonferroelectric) Perovskite PLT Thin Films with High Permittivity for ULSI DRAMs and Decoupling Capacitors", IEEE Transactions on Electron Devices, 39, pp. 1607~1612 (1992)
- [6] Yuhuan Xu, Ferroelectric Materials and Their Application, University of California, pp. 163~168 (1991)
- [7] C. J. Brinker and G. W. Scherer, Sol-Gel Science, Academic Press, pp. 1~10 (1990)
- [8] 岡田勝, "MOCVD法による強誘電體薄膜の形成", 月

- 刊 Semiconductor World, pp. 125~129 (1992)
- [9] W. D. Kingery, H. K. Bowen and D. R. Uhlman, Introduction to Ceramics : 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, pp. 937 (1976)
- [10] J. Carrano, C. Sudhama, J. Lee, A. Tasch and W. Miller, "Electrical and Reliability Characteristics of PZT Ferroelectric Thin Films for DRAM Applications", IEDM Tech. Dig., pp. 255~258 (1989)
- [11] H. Hu and S. B. Krupanidhi, "Electrical Characterization of PZT Thin Films", Proceedings of the 8th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics, pp. 440~443 (1992)



정양희 (Yang-Hee Joung)

1983년 2월 단국대 응용물리학과
졸업(공학사)
1985년 8월 인하대 응용물리학과
졸업(공학석사)
1993년 8월 인하대 전자재료공학과
졸업(공학박사)

1988년~1995년 LG반도체 선임연구원
1995년~현재 여수대학교 전기공학과 부교수
※관심분야 : VLSI 공정 및 반도체물성

류재홍 (Jae-Hung Yoo)

현재 여수대학교 컴퓨터공학과 부교수

저자소개

강성준 (Seong-Jun Kang)



1989년 2월 인하대 응용물리학과
졸업 (공학사)
1994년 8월 인하대 전자재료공학과
졸업 (공학석사)
1999년 2월 인하대 전자재료공학과
졸업 (공학박사)

2000년~현재 여수대학교 반도체학과 조교수
※관심분야 : VLSI 공정, 강유전체 박막 및 신소재