

최신 Laser system을 이용한 direct resin restoration

이달호, 국정화
반포 보스톤 치과의원

■ Introduction

직접레진 수복시 재료의 물성 향상으로 치질과의 접착이 상당부분 증진되었으나 여전히 레진 수복 주위에 미세누출로 인한 2차우식 및 변색은 존재하고 있다.

이에 현재 치과시장에서 부각되고 있는 물분사용 레이저를 이용하여 레진 수복시의 macro-etching 효과와 desensitizing 효과에 대해서 중례 발표를 하고자 한다.




그림 1. chemical etching후에 collagen fiber가 그림처럼 그물망으로 노출되는데 이 간격이 nano meter이다. 따라서 이 nano의 공간에 bonding agent가 침투해서 hybrid layer를 형성하여 결합을 얻어내는 것인데 아직까지는 bonding재에 흡유된 filler가 침투할 정도로 미세입자가 아니므로 이 결합력은 매우 작다고 할 수 있다.




그림 2. 이에 laser를 이용하여 표면에 macro-etching을 해주면 접착 표면적 상승과 표면의 irregularity로 인한 물리적인 접착력의 증기를 얻어낼 수 있다.




그림 3. 그러나 laser로 macro-etching만 시행할 경우 bonding재가 침투할 공간이 없으므로 수복재 주위로 미세 누출이 일어날 수 있다.
따라서 37% 인산으로 micro-etching을 해주면 노출된 상아-법랑질로 bonding agent가 침투하여 미세한 계면을 줄여줄수 있다.




그림 4. 위 그림은 macro-etching후의 irregular한 표면에 인산으로 표면 처리한 후 bonding agent가 침투하여 결합을 이루는 것을 보여주는 것으로 이중효과를 얻어낼 수 있다.
(좌:상아질 우:법랑질)




그림 5. 위 그림은 laser로 macro-etching을 해줄 경우 resin packing할 때 불규칙적인 표면 내부에 기포가 생길 수 있으므로 flowable resin을 얇게 lining해주면 접착 계면으로의 긴밀한 침투를 얻어낼 수 있다.
또한 flowable resin이 packing resin과는 다른 탄성계수를 가지므로 sensitivity가 감소될 수 있다.



그림 6. 위환자는 cervical abrasion과 abfraction이 복합된 것으로 시린이를 주소로 내원하였다.



그림 7. etching mode로 laser를 적용한 후의 모습으로 acid etching후와 유사한 표면을 볼 수 있다. 그 후 37% 인산으로 처리하면 상아질에는 chalky한 양상이 없어진다. 따라서 laser후에는 smear layer가 남아 있는 것으로 생각할 수 있다. 따라서 인산처리 없이 laser로만 레진수복시 이용한다면 낮은 결합 강도를 예상할 수 있을 것이다.




그림 8. bonding처리후 flowable resin으로 lining을 해준다.




그림 9. incremental filling을 middle에서 cervix방향으로 해주는 것이 gingival margin의 leakage를 줄일 수 있다.




그림 10. 최종수복 후 마무리 모습




그림 11. 인레이 하방 2차 우식으로 내원



그림 12. crack line 과 2차 우식이 보인다.



그림 13. laser로 우식을 제거하고 etching mode로 etching한다.



그림 14. laser로 macro-etching처리 후 모습



그림 15. 깊은 와동의 경우 systemp를 bonding전에 15초 간 적용해준다. 이것은 etching후 도포하는 것으로 문지르듯이 도포한 후 bonding을 적용하는데 desensitizing효과를 가지고 있으면서 치면을 wet bonding상태로 만들어 주는 것으로 레진 접착력에 거의 영향을 미치지 않는다.



그림 16. flowable resin적용



그림 17. 최종수복후 모습으로 crack line도 레진 수복으로 잡아줄수 있고 laser로 전처리를 해줄 경우 깊은 우식에도 민감증을 보이지 않았다.



그림 18. 레진 인레이를 원하여 내원하였다.



그림 19. 수복재 하방 2차 우식과 변색된 cement를 볼 수 있다.



그림 20. laser로 2차 우식 제거 및 표면 처리를 하였다.



그림 21. laser로 처리한 표면에 resin으로 base를 한 후 resin inlay와동을 형성하였다.



그림 22. symfony inlay수복 후의 모습으로 환자는 치료중이나 치료 후에도 어떤 불편함도 호소하지 않았다.

Conclusion

레진 수복시 37% 인산만으로 전처리 했을 때 보다는 레이저를 병행하여 사용할 경우 지각과민의 감소 뿐 아니라 레진-치질 결합 면에서 탁월한 효과를 얻어낼 수 있다.