


## 전선 규격 및 시험방법(5)

강 호 우

한국산업기술시험원 전기전자센터 팀장



### 5절. 케이블 구조 일반사항


#### 3. 충전물

##### ① 재료

- 개별 규격 KS C IEC 60227-3, KSC IEC 60227-4 [60245-3],

60245-4 등에서 규정하지 않는 한 충전물은 다음의 하나 또는 배합에 의해 구성되어야 한다.

- 비가황고무 혹은 합성수지 혼합물
  - [가류고무 혹은 비가류고무 혼합물]
  - 천연 혹은 합성섬유
  - 종이
- 충전물에 비가황 고무를 사용하였을 경우 그들의 성분과 절연체 그리고 시스 또는 그 어느 것과의 사이에 유해한 상호작용이 있어서는 안 된다.
- 이들 요구에 대한 적합성은 KS C IEC 60811-1-2의 8.1.4에서 규정하는 시험으로써 확인



##### ② 적용


- 케이블의 각 종류마다 개별 규격 KSCIEC 60227-4, KSCIEC 60227-5 [60245-4] 등에서는 케이블이 충전물을 포함하는가 또는 개재물 또는 시스가 하나의 충전물을 구성하도록 선심사이를 메워도 되는가를 규정한다.

- 충진물은 각 선심간의 틈새를 메워 원형이 되도록 형성한다. 충진물은 선심과 점착되면 안 된다.
- 선심과 충진물의 집합은 필름 또는 테이프 등에 의해 하나로 합쳐도 된다.

#### 4. 개재물

##### ① 재료

- 개별 규격 KSCIEC60227-4 등에서 규정하지 않는 한 개재물은 비가황 고무 또는 합성수지 혼합물이어야 한다.



##### 해설

개재물이라 함은, 선심을 연합 또는 평행하게 배열한 것의 선심 상호간 및 선심과 외장 사이에 공간이 생기지 않도록 실시하는 것을 말한다. 또한 개재를 실시하는 방법에는, 종이 또는 섬유질의 재료를 사용한 「개재형」 및 외장과 동일 재료를 사용하여 외장과 일체화 한 「충실험」이 있다.

- 개재물은 비가황 고무를 사용하였을 경우 그들의 성분과 절연체 그리고 시스 또는 그 어느 것과의 사이에 유해한 상호작용이 있어서는 안 된다.
- 적합여부는 KSCIEC60811-1-2의 8.1.4에서 규정하는 시험으로써 확인

##### ② 적용

- 개재물은 선심을 둘러싸는 것으로 하고 선심 상호간의 공간을 메워도 된다. 개재물은 선심과 점착 되면 안 된다.
- 케이블의 각 종류마다 개별 규격 KSCIEC60227-4 등에서는 케이블이 개재물을 포함하는 지의 여부 또는 외부 시스가 하나의 충전물을 구성하도록 선심 상호 메워도 되는지를 규정하고 있다.

##### ③ 두께

- 개별 규격 KSCIEC60227-4 등에서 규정하지 않는 한 압출 내부 피복에 대해서는 측정하지 않는다.

#### 5. 편조

##### ① 재료

- 편조를 구성하는 실은 케이블의 종류에 따라 개별 규격 KSCIEC60245-3, KSCIEC60245-4 등에서 규정하는 재




이어야 한다. 개별 규격의 편조규정에 재료에 관한 요구가 없을 경우 그 실은 천연 재료(면, 처리자 끝난면, 견) 또는 합성 재료(인견 또는 폴리아미드 섬유 등) 혹은 유리 섬유 또는 이와 동등한 재료로 구성되는 섬유 중 어떤 것이어도 된다.



## 해설

### 1) 편조의 목적

- ① 케이블 보호목적
- ② 적용 규격별 밀도 표준화 목적
- ③ 케이블 외관/탈피개선 목적



### 2) 편조밀도 표준화

- ① 규격별 규제 내용에 따라 편조밀도를 선정함. (적용규격 편조율)
- ② 제품 규격별로 N.C.P(핏치기어), 소선경을 선정함.
- ③ 적용 규격별/제품 규격별로 표준화를 시행하고 문서로 작성/배포함. (소선경, N.C.P, 입량, 편조밀도)

### 3) 규격별 규제내용(법적요인)

규격류	JIS3410 KS3326	IEC 92-350	IEC 92-375	IEC 92-3	BS 6883	MIL 24643	DIN 89158	DIN 89159	IEEE45 UL1309
제품	TPYCY MPYC	RCOP RFOU	60V	TPYCY RCOP	EPR/CSP -	LSTSGA LSMSCA	MGCG -	FMGCG -	TEIB TTIA
편조 재질	GSW CBW	GSW CU/AL	CU	GSW CU/AL	GSX CU/PB	AL	CU	CU	CBW AL
편조 기능	Armour	Armour	Screen	Armour	Armour	Armour	Armour	Screen	Armour
편조밀도	90%	90%	85%	90%	82%	88%	90%	-	88~94%

### ② 적용

- 편조는 엉클어짐 또는 틈새가 없도록 균일하게 짜여야 한다. 유리섬유에 의한 편조는 풀립(흐트리짐)을 방지하기 위해 적절한 처리를 하여야 한다.

## 6. 시스

### ① 재료

- 시스는 개별 규격 KSCIEC60227-4 등에서 각 케이블에 대해 규정하는 다음의 비닐 혼합물이어야 한다.

## 해설

「시스」라 함은, 다심의 것에 있어서는 선심을 하나로 합친 것의 위에 괴복한 절연물을 말한다.

- PVC/ST4 배선용 케이블
- PVC/ST5 가요 케이블
- PVC/ST10 90도 염화비닐혼합물으로 시스된 케이블

- 이들 혼합물에 대한 시험 요구사항은 표3에 규정

- [시스는 개별 규격 KSCIEC60245-4 등에서 각 케이블에 대해 규정하는 다음의 가류 고무 혼합물이어야 한다.

- SE3급 천연고무 또는 이와 동등한 합성고무 혼합물
- SE4급 클로로프렌 고무 또는 이와 동등한 합성고무 혼합물

- 이들 고무 혼합물에 대한 시험 요구는 표 4에 규정]

### ② 적용

- 시스는 단층으로 압출한 것이어야 한다.

a) 단심케이블일 경우에는 선심상에

b) 다심케이블일 경우에는 선심상에, 그리고 충진물 또는 개재물을 가진 것은 그 위에

- 시스는 선심과 접착되면 안 된다. 시스 밑에 분리용으로 필름 또는 테이프 등을 감아도 된다.

- 어떤 경우에는, KSCIEC60227-4[60245-3, 60245-4]에 나오는 대로 시스는 선심사이의 공간에 관통해 충진 물로서 형성해도 된다.

### \* [2층 시스

#### ○ 내 층

- 내부 시스는 ②의 규정에 따라 이루어져야 한다. 고무를 입히거나 또는 이와 동등한 테이프를 내층위에 처리 해도 된다.

- 테이프 또는 분리층의 두께가 0.5mm 미만이고 내부 시스와 접착되어 있을 경우에는 테이프 또는 분리층이 내부 시스의 두께 측정에 포함되어도 된다.


#### ○ 외 층

- 외층 또는 외부 시스는 내부 시스상에, 또는 내부 시스상의 테이프상에 처리되어야 한다. 외층은 내층 또는 테



프에 접착해도 되고 안 해도 된다.

- 외층이 내층에 접착되어 있을 경우 외층은 내층과 명확히 구별할 수 있어야 한다. 그것이 접착되어 있지 않을 경우 외층은 내층에서 쉽게 분리될 수 있어야 한다.]



### ③ 두께

- 시스 두께의 평균치는 케이블의 종류 및 선심 구성에 따라 개별 규격 KSC IEC 60227-4 등)에 나타낸 수치 이상이어야 한다.
- 그러나, 두께가 어느 곳에서든지 명기된 값보다 적을 때에는, 규정 되어있지 않는 한, 그 차이가 명기된 값  $0.1\text{mm} + 15\%$ 를 초과해서는 안 된다.  $\Rightarrow$  최소치 측정 근거

### 해설

최소치 기준값 계산법 :  $[(두께 기준값 \times 0.85) - 0.1]$

※ 예) 두께 기준치가  $1.1\text{mm}$  인 60227 IEC 53 3G $2.5\text{mm}^2$  의 경우, 최소치 기준값은  $0.835\text{mm}$ .

- 시스 두께의 최소치는 KSC IEC 60227-2 [60245-2] 의 1.10에 나타낸 시험으로써 확인

### ④ 노화 전후의 기계적 특성

- 시스는 통상적으로 사용되는 온도 범위에서 충분한 기계적 강도 및 탄성을 갖고 있어야 한다.
- 적합여부는 표3[표4]에서 규정하는 시험으로써 확인
- 적용할 시험 방법 및 판정은 표3[표4]에서 규정한다.

## 7. 완성품 케이블의 시험

### ① 전기적 특성

- 케이블은 절연내력과 절연저항을 충분히 갖고 있어야 한다.

### 해설

#### 1. 절연내력 시험목적은;

- 절연체 중에 이물질이나, 분순물의 혼입여부를 확인한다.,
- 가는 금이나 핀홀이 있는가를 확인하는 시험이다.

## 2. 절연저항의 시험목적은;

- 고무계는:

- 배합제의 양부, 혼합 상태등 고무 절연물의 재질 및 불순물의 혼입 여부를 확인한다.
- 편홀의 유무, 빈 공간(Bubble)의 유무를 확인하는 것이다.
- 편심의 정도를 확인하는 것이다.

- 염화수지(PVC)는:

- 상온시험(20°C)의 경우는, 전기회로의 배선용으로서 적당한 절연저항을 가지고 있는지의 유무를 확인하는 것이다. 열화등을 고려하여 규정에 정해진 기준치 이상의 절연저항 유무를 측정한다.
- 고온시험(70°C)의 경우는, 주로 가소제 종류를 보기 위한 것이다.

- 적합여부는 표7[표8]에 규정하는 시험으로써 확인

- 시험 방법 및 판정은 표7[표8]에서 규정한다.

### ② 완성 외경 치수

- 케이블의 평균 완성 외경은 개별 규격 KSC IEC 60227-3, 60227-4 [60245-3, 60245-4] 등의 표에서 규정하는 범위 이내이어야 한다.
- 동일 단면의 시스처리가 된 원형 케이블들의 외경에 대한 차이는 평균외경에 대한 상한치의 15% 이내 이어야 한다. → 진원도 측정 근거

### 해설

진원도 계산법 : 60227 IEC 53 3G 2.5mm<sup>2</sup> 코드의 경우,

※ 예) 완성외경 하한값 9.2mm, 상한값 11.4mm 이므로, 진원도는 상한값 11.4mm의 15% 이내

(11.4 \* 0.15 = 1.71mm)인 1.71 mm 이내이어야 함

- 적합여부는 KSC IEC 60227-2 [60245-2] 의 1.11에서 규정하는 시험으로 확인

### ③ 가요 케이블 기계적 강도

- 가요 케이블은 보통 사용 상태에서 생기는 굽힘 및 다른 기계적 응력을 견디어야 함
- 개별 규격 KSC IEC 60227-5 [6-245-3, 60245-4] 등에서 규정할 경우 적합성은 KSC IEC 60227-2 [60245-3]의 3.에서 규정하는 시험으로써 확인한다.



[표 3] 염화비닐(PVC) 시스의 비전기적 요구 특성

항목 No.	시험 No.	단위	총합 물 종류				시험 방법 적용 항	
			PVC/ ST4	PVC/ ST5	PVC/ ST9	PVC/ ST10	KS C IEC	항목
1.	인장 강도 및 신장을 노화전의 특성						60811-1-1	9.2
1.1.1	인장 강도 :							
1.1.2	- 중앙 값, 최소 신장 :	N/mm <sup>2</sup>	12.5 이상	10.0 이상	10.0 이상	10.0 이상		
1.2	황온조에서 노화후의 특성	%	125 이상	150 이상	150 이상	150 이상	60811-1-2	8.1
1.2.1	가열 조건 :							
	- 온도	°C	80±2	80±2	80±2	135±2	60811-1-1	9.2
	- 처리 시간	h	7×24	7×24	7×24	10×24		
1.2.2	인장 강도 :							
	- 중앙 값, 최소 - 변화율 <sup>1)</sup> 최대	N/mm <sup>2</sup>	12.5 이상 ±20 이내	10.0 이상 ±20 이내	10.0 이상 ±20 이내	10.0 이상 ±25 이내		
1.2.3	신장 :	%	125 이상 ±20 이내	150 이상 ±20 이내	150 이상 ±20 이내	150 이상 ±25 이내		
2.	질량 손실시험						60811-3-2	8.2
2.1	가열 조건							
	- 온도	°C					115±2	
	- 처리 시간	h					10×24	
2.2	질량 손실 값, 최대	mg/cm <sup>2</sup>	2.0 이하	2.0 이하	2.0 이하			
3.	오손시험 <sup>2)</sup>						60811-1-2	8.1.4
3.1	가열 조건							
	- 온도	°C					100±2	
	- 처리 시간	h					10×24	
3.2	가열 후 기계적 특성 시험 결과					No.1.2.2 및 1.2.3과 동일		
4.	열 충격시험							
4.1	가열 조건 :						60811-3-1	9.2
	- 온도	°C	150±2	150±2	150±2	150±2		
	- 처리 시간	h	1	1	1	1		
4.2	시험 결과					크랙이 발생하지 않을 것		


<sup>1)</sup> 변화율 : (가열 후의 중앙 값 - 가열 전의 중앙 값) ÷ 가열 전의 중앙 값을 백분율로 표시한 것

<sup>2)</sup> 개별 규격에 규정되었을 경우에만 적용 가능함. 또한 5.3.1을 본다.

[표 3] 염화비닐(PVC) 시스의 비전기적 요구 특성(계속)

항 목 No.	시 험	단위	총합률 종류				시험 방법 적 용항	
			PVC/ST4	PVC/ST5	PVC/ST9	PVC/ST10	KS C IEC	항목
5.	가열 변형시험						60811-3-1	8.2
5.1	시험 조건 :						60811-3-1	8.2.4
	- 칼날에 의한 가압 질량						60811-3-1	8.2.5
	- 가압하에서의 가열시간							
	- 온도							
5.2	시험 결과							
	- 강소율의 중앙값, 최대							
6.	저온 권부시험						60811-1-4	8.2
6.1	시험 조건 :						60811-1-4	8.2.3
	- 온도 <sup>1)</sup>						60811-1-4	8.2.3
	- 저온으로 유지하는 시간							
6.2	시험 결과 :							
7.	저온하에서의 신장시험						60811-1-4	8.4
7.1	시험 조건 :						60811-1-4	8.4.4
	- 온도 <sup>1)</sup>							8.4.5
	- 저온으로 유지하는 시간							
7.2	시험 결과 :							
	- 신장							
8.	저온 충격시험						60811-1-4	8.5
8.1	시험 조건 :						60811-1-4	8.5.5
	- 온도 <sup>1)</sup>						60811-1-4	8.5.4
	- 저온으로 유지하는 시간						60811-1-4	8.5.6
8.2	시험 결과 :							
	- 해마의 질량							
9.	기름에 침지한 후의 기계적 특성						60811-2-1	10.
9.1	시험 조건 :							
	- 기름의 온도	°C	-	-	90±2	-		
	- 침지 시간	h	-	-	24	-		
9.1.1	인장 강도							
	- 변화율 <sup>*</sup> , 최대	%	-	-	±30이내	-		
9.1.2	신장율 <sup>: 2)</sup>							
	- 최대변화율	%	-	-	±30이내	-		
10	200°C에서 최소열 안정성	min	-	-	-	180	60811-3-2	9

<sup>1)</sup>기후조건에 따라, 국가별 규격에서 낮은 시험온도를 요구할 수 도 있음<sup>2)</sup>변화율은 노화후의 중간치와 노화시험을 안 했을 때의 중간치의 차이이고 퍼센트로 표현한다.



[표 4] 가교된 고무시스의 물리적 특성

항목 No.	시 험	단위	혼합물 종류		시험방법 적용 항	
			SE 3	SE 4	KS C IEC	항 목
1.	인장강도 및 신장				60811-1-1	9.2
1.1	노화 전 특성					
1.1.1	인장강도 :					
	- 중앙값, 최소	N/mm <sup>2</sup>	7.0	10.0		
1.1.2	신장을 :					
	- 중앙값, 최소		300	300		
1.2	항온조에서 노화 후 특성	%			60811-1-2	8.1.3.1
1.2.1	가열조건 :					
	- 온도	°C	70±2	70±2		
	- 가열시간	h	10×24	10×24		
1.2.2	인장강도 :					
	- 중앙값, 최소	N/mm <sup>2</sup>	-	-		
	- 변화율 <sup>a)</sup> , 최대	%	±20	-15 <sup>b)</sup>		
1.2.3	신장을 :					
	- 중앙값, 최소	%	250	250		
	- 변화율 <sup>a)</sup> , 최대	%	±20	-25 <sup>b)</sup>		
1.3	내유 후 기계적 특성				60811-2-1	10.
1.3.1	시험조건 :					
	- 기름의 온도	°C	-	100±2		
	- 침유 시간	h	-	24		
1.3.2	인장강도 :					
	- 변화율 <sup>a)</sup> , 최대	%	-	±40		
1.3.3	신장을 :					
	- 변화율 <sup>a)</sup> , 최대	%	-	±40		
2.	내열 시험				60811-2-1	9.
2.1	시험조건 :					
	- 온도	°C	200±3	200±3		
	- 하증시간	min	15	15		
	- 기계적 용력(부하)	N/mm <sup>2</sup>	0.20	0.20		
2.2.	가열 신장을 :					
	- 하증시 신장을, 최대	%	175	175		
	- 냉각 후 신장을, 최대	%	25	25		

<sup>a)</sup> 변화율 : (가열 후 중앙값-가열 전 중앙값)÷가열 전 중앙값을 백분율로 나타낸 것

<sup>b)</sup> 플러스 공차는 제한 없음

[표 4] 가교된 고무시스의 물리적 특성 (계속)

항 목 No.	시 험 형	단 위	혼합물의 종류		시 험 방 법 적 용 항	
			SE 3	SE 4	KS C IEC	항 목
3.	저온권부시험				60811-1-4	8.2
3.1	시험 조건 :					
	- 온도 :	°C	-	-35±2		
	- 저온으로 유지하는 시간		-	KSC IEC60811-1-4 8.2.3 참조		
3.2	시험결과		-	균열이 발생하지 않을 것	60811-1-4	8.4
4.	저온하에서의 신장시험					
4.1	시험 조건 :					
	- 온도 :	°C	-	-35±2		
	- 저온으로 유지하는 시간		-	KSC IEC811-1-4 8.4.4 참조		
4.2	시험결과		%	30 이상		
	- 신장을		-			

## ④ 가요케이블 이동 굽힘강도 시험

- KS C IEC 60227-2 [60245-2] 의 3.1 참조

- [도체의 공칭 단면적이 4mm<sup>2</sup>를 넘는 가요 케이블 및 모든 단심 케이블에는 이 시험을 적용하지 않는다.]
- [왕복 15,000회 좌우 동작으로 시험하는 중에 도체 간에 단락 되거나 전류가 끊어지면 안 된다.]
- [이 시험 후 3심 이상의 케이블이고 시스가 있을 경우에는 시스 및 개재물 등을 제거하고 선심만 있는 상태로 한다.]
- [이 시험 후 케이블은 KS C IEC 60227-2 [60245-2] 의 2.2에서 규정하는 내전압 시험을 견뎌내야 한다. [단, 시험 전압은 2,000V 이하로 한다.]

▶ 다음호에 계속